UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

TESIS DOCTORAL

**Estudio de los Procesos de Taladrado en
Estructuras Aeronáuticas:
Desgaste de herramientas, calidad
y control del daño en el componente**

Autor:

Juan Fernández Pérez

Directores:

Dr. D. José Luis Cantero Guisández

Dra. Dña. María Henar Miguélez Garrido

Tesis depositada en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Doctor en
Ingeniería Mecánica y Organización Industrial

Diciembre, 2020

*Esta tesis se distribuye bajo licencia "Creative Commons
Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada".*

*A mis padres:
Rosa y Juan, Juan y Rosa.*

Resumen

Las operaciones de taladrado tienen un gran impacto en los tiempos y costes de los procesos de fabricación y montaje de estructuras aeronáuticas, debido al gran volumen de uniones mecánicas que se realizan, la dificultad para mecanizar estos componentes y los altos estándares de calidad requeridos.

En esta industria, destaca el uso de materiales compuestos, especialmente, reforzados con fibras de carbono (CFRPs), que poseen excelentes propiedades mecánicas específicas y una buena resistencia a la fatiga y a la corrosión. El mecanismo de arranque de material que se produce en los CFRP, se caracteriza por cortes intermitentes de las fibras y la fluctuación de las fuerzas de corte. Además, las herramientas sufren un desgaste severo causado por la abrasividad y dureza de las fibras de carbono.

Por otro lado, en elementos estructurales con elevas y complejas cargas, se requiere el uso de aleaciones de titanio y aluminio, por sus mejores propiedades mecánicas. Este documento se centra en el estudio de las operaciones de taladrado en Ti por su menor maquinabilidad debido a su elevada resistencia y dureza, baja conductividad térmica y afinidad química con la mayoría de los materiales que se utilizan en la fabricación de herramientas.

En los procesos de montaje, cuando se requiere la unión de dos o más componentes formados por materiales compuestos y aleaciones metálicas, se denomina apilado híbrido, cuyo mecanizado supone una gran complejidad. Esto se debe a la baja maquinabilidad de los materiales y a las interacciones que se producen durante su taladrado, pudiendo afectar a la calidad y a la integridad superficial del agujero.

En esta tesis se analizan, de forma experimental, diversas operaciones de taladrado con herramientas de metal duro y recubrimiento de diamante para los procesos de taladrado automático.

En los materiales compuestos CFRP se estudia la influencia de los parámetros de corte en los mecanismos y evolución del desgaste de herramienta, así como en la calidad y control del daño inducido por el mecanizado en el agujero. Este análisis combinado permite optimizar las condiciones de corte y determinar la dependencia de estas variables en avanzados estados de desgaste.

En cuanto a los apilados híbridos, en este documento se presenta un estudio sobre la influencia de los niveles de lubricación MQL (*Minimum Quantity Lubrication*) en los mecanismos de desgaste y la calidad de cada una de las capas que componen un apilado Ti/CFRP/Ti.

La mejora de los procesos de taladrado en apilados híbridos y la optimización de los niveles de lubricación MQL permiten realizar mayor cantidad de agujeros en una única operación de taladrado (*One Shot Drilling*, OSD) e introducir técnicas de montaje avanzadas.

Abstract

Drilling operations have a huge impact of time and cost on aircraft structures manufacturing and assembly processes, owing to the big volume of mechanical joints used, the complexity of the machining operation and the quality standards required.

In this industry, composite materials are used extensively, mainly, Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRPs), which stand out by their excellent specific mechanical properties and good fatigue and corrosion resistance. The material removal process is characterized by intermittent fracture of the fibers and oscillation of the cutting forces. Furthermore, the drill bits suffer a severe tool wear produced by the abrasiveness and hardness of the carbon fibers.

On the other hand, structural elements with very demanding and complex loads are made of titanium and aluminum alloys for their superior mechanical properties. This document focuses on the analysis of Ti drilling due to its high hardness and strength, poor thermal conductivity and chemical affinity with most cutting tool materials, which result in a lower machinability.

In assembly processes, components made from composite materials and Ti alloys are usually joined, producing hybrid stacks, which machining imposes an extra complexity. During drilling operations, interactions may occur between these different nature materials that may affect the quality and surface integrity of the hole.

In this thesis, multiple drilling operations are analyzed, from an experimental point of view, with diamond coated carbide tools for automatic drilling processes.

For CFRP drilling, it was studied the influence of the cutting parameters in tool wear mechanisms and evolution, as well as in the quality and control of the machining induced damage of the hole. This combined analysis allows to optimize cutting conditions and to determine the dependence of these variables under severe tool wear.

Regarding hybrid stacks, this document focuses on the analysis of the Minimum Quantity Lubrication (MQL) level influence in tool wear mechanisms and the quality of each layer in a Ti/CFRP/Ti stack.

The improvement of hybrid stacks drilling processes and the optimization of the MQL lubrication level, allows to perform more holes in a single drilling operation (One Shot Drilling, OSD) and to introduce advance assembly processes.

Agradecimientos

En primer lugar, agradecer a las fuentes de financiación que han permitido el desarrollo de esta tesis. El proyecto de investigación está financiado por Airbus Defense and Space, a través de Airbus Group Innovation (AGI), con el proyecto "Drilling Processes Improvement for Multi Material CFRP-Al-Ti Stacks". También se ha contado con financiación complementaria por parte del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, a través de la ayuda para Personal Técnico de Apoyo con referencia PTA2015-10741-I.

Agradecer a mis directores de tesis, José Luis y Henar. El resultado de este trabajo es gracias a vuestro esfuerzo y dedicación. Gracias por haber contado conmigo para este proyecto y por el apoyo que he recibido siempre por vuestra parte.

A mis compañeros de Airbus, que han convertido esta etapa en la más enriquecedora a nivel profesional y personal, en especial a Roberto, Pablo, Chiqui, Cristina y Diamantino. Muchas gracias a toda la gente de ODGM, S19, HTP, calidad, logística, programas y APT drilling team, tanto de Airbus, como de otras empresas, con la que he podido trabajar. No soy muy fan de clasificar a las personas, pero es la mejor forma de no dejar de mencionar a nadie.

Me gustaría agradecer también a los compañeros de Ham, Brayner, Mapal y la FIDAMC, por compartir sus medios y experiencia con este trabajo de investigación. En especial a Fernando, Leonor, Pepe, Manuel y Winfried. Thank you for sharing with me your knowledge and, above all, your kindness.

A José, por meterme en este mundo de la ingeniería mecánica y por contribuir al desarrollo de este proyecto. A Fernando, por tu esfuerzo y compromiso. Sin vosotros, este trabajo no habría salido adelante.

A mis compañeros de despacho y departamento en la Universidad. He aprendido mucho de vosotros y habéis hecho esta etapa un poco más fácil.

A mis amigos y amigas. Sin vosotros esto no tendría sentido. En especial a Leyre, porque eres la mejor.

A mi familia, por encima de todo, siempre.

GRACIAS

Contenidos publicados y presentados

Aquí se recoge una lista de artículos u otras contribuciones que han sido incluidas como parte de la tesis. Todo el material de estas fuentes incluido en el documento está señalado por medios tipográficos y una referencia explícita.

Publicaciones indexadas

- J. Fernández-Pérez et al. "Influence of cutting parameters on tool wear and hole quality in composite aerospace components drilling". In: *Composite Structures* 178 (2017), pp. 157–161. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2017.06.043. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822317317828>

Este artículo está incluido de forma parcial en la tesis en la Sección 2.3.

- J. Fernández-Pérez et al. "Influencia Del Nivel De Lubricación En El Taladrado De Apilados Híbridos Fibra De Carbono-Titanio Aplicando Mql (Mínima Cantidad De Lubricante): Monitorización Del Proceso". In: *Dyna Ingenieria E Industria* 94.1 (2019), pp. 579–584. ISSN: 1989-1490. DOI: 10.6036/8992

Este artículo está incluido totalmente en la tesis en la Sección 4.3.

- J. Fernández-Pérez et al. "Hybrid composite-metal stack drilling with different minimum quantity lubrication levels". In: *Materials* 12.3 (2019). ISSN: 19961944. DOI: 10.3390/ma12030448

Este artículo está incluido totalmente en la tesis en la Sección 4.3.

- J. Fernández-Pérez et al. "Combined analysis of wear mechanisms and delamination in CFRP drilling". In: *Composite Structures* 255.July 2020 (2021). ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112774

Este artículo está incluido totalmente en la tesis en la Sección 4.1.

Publicaciones no-indexadas

- J. Fernández-Pérez et al. "Tool wear and induced damage in CFRP drilling with step and double point angle drill bits". In: *Procedia Manufacturing* 41 (2019), pp. 610–617. ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.049. URL: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.09.049>

Este artículo está incluido de forma parcial en la tesis en la Sección 4.2.

Otros méritos de investigación

Aquí se recoge una lista de artículos u otras contribuciones que no han sido incluidas como parte de la tesis.

Publicaciones no-indexadas

- J. Fernández-Pérez et al. "Composite Fiber Reinforced Plastic one-shoot drilling: Quality inspection assessment and tool wear evaluation". In: *Procedia Manufacturing* 13 (2017). ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.021
- J. Fernández-Pérez et al. "Calidad e integridad del componente en procesos de escariado de apilados híbridos". In: (), pp. 1–8

Participaciones en congresos internacionales

- Participación en el 7th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC) celebrado en Vigo, España, en Junio de 2017
- Participación en el 3rd International Conference on Mechanics of Composites (MECHCOMP) celebrado en Bolonia, Italia, en July de 2017
- Participación en el 8th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC) celebrado en Madrid, España, en Junio de 2019

Participaciones en congresos nacionales

- Participación en el 22th Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica celebrado en Madrid, España, en Septiembre de 2018. Trabajo presentado "Calidad e integridad del componente en procesos de escariado de apilados híbridos".

Contenido

Resumen	vii
Abstract	ix
Agradecimientos	xi
1 Introducción	1
1.1 Motivación y contexto	1
1.1.1 Marco socio-económico	2
1.1.2 Uso de materiales compuestos y apilados híbridos en la industria aeronáutica	4
1.1.3 Operaciones de taladrado en la industria aeronáutica	5
1.2 Desarrollo de la investigación	8
1.3 Alcance y metodología	9
1.4 Objetivos y discusión	11
1.5 Estructura del documento	12
2 Estado del arte - Taladrado en estructuras aeronáuticas	13
2.1 Procesos de mecanizado	15
2.1.1 Operaciones para realizar agujeros	16
2.2 Ensamblaje de estructuras aeronáuticas	22
2.3 Materiales compuestos	24
2.3.1 Propiedades	25
2.3.2 Fabricación	27
2.3.3 Maquinabilidad	28
2.3.4 Consideraciones ambientales y sobre la salud	32
2.4 Taladrado de materiales compuestos	33
2.4.1 Herramientas y parámetros de corte	33
2.4.2 Desgaste de herramienta	36
2.4.3 Calidad del taladro	38
2.4.4 Monitorización del proceso	40
2.5 Apilados híbridos	42
2.5.1 Propiedades	43
2.5.2 Fabricación	43
2.5.3 Maquinabilidad	44
2.6 Taladrado en apilados híbridos	45
2.6.1 Herramientas y parámetros de corte	45
2.6.2 Desgaste de herramientas	48
2.6.3 Calidad del taladro	49
2.6.4 Monitorización del proceso	50
2.7 Conclusiones del análisis de bibliografía	50

3 Metodología	53
3.1 Metodología para el taladrado de CFRP	54
3.1.1 Herramientas de corte	54
3.1.2 Material taladrado	55
3.1.3 Condiciones de corte	56
3.1.4 Equipo experimental empleado	57
3.1.5 Diseño y fabricación de utillaje	61
3.1.6 Mediciones, análisis de señales y preparación de modelos	64
3.2 Metodología para el taladrado de apilados híbridos	70
3.2.1 Herramientas de corte	70
3.2.2 Material taladrado	70
3.2.3 Condiciones de corte	71
3.2.4 Equipo experimental empleado	72
3.2.5 Mediciones, análisis de señales y preparación de modelos	74
4 Resultados experimentales	79
4.1 Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm	81
4.1.1 Desgaste de herramienta	81
4.1.2 Fuerza axial y par torsor	84
4.1.3 Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente	89
4.1.4 Modelos mecánicos	92
4.1.5 Análisis y conclusiones	95
4.2 Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm	97
4.2.1 Desgaste de herramienta	97
4.2.2 Fuerza axial y par torsor	101
4.2.3 Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente	104
4.2.4 Modelos mecánicos	106
4.2.5 Análisis y conclusiones	109
4.3 Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados híbridos	113
4.3.1 Desgaste de herramienta	113
4.3.2 Consumo de potencia del husillo y del motor de avance	118
4.3.3 Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente	122
4.3.4 Modelos mecánicos	124
4.3.5 Análisis y conclusiones	126
5 Conclusiones, contribuciones originales y líneas de trabajo futuro	129
A Publicaciones científicas incluidas en el desarrollo de la tesis	135
Bibliografía	137

Lista de Figuras

1.1	Evolución de entregas y pedidos de la familia de aviones B737 de Boeing. Fuente de los datos: Boeing.	3
1.2	(A) Evolución del precio del petróleo y la rentabilidad de las aerolíneas. (B) Evolución del coste por pasajero por kilómetro (CASK).	3
1.3	Porcentaje del peso estructural formado por materiales compuestos de aviones comerciales desde 1960. Fuente: FAA, Boeing, Airbus.	5
1.4	Composicion de elementos estructurales del B787 en (A) y del A350 en (B)	6
1.5	(A) Cono trasero del fuselaje del A350 y (B) Variedad de remaches sólidos roscados	7
1.6	Máquina de taladrado automático de la empresa Loxin taladrando la piel de la S19 del A350. Imagen cortesía de Airbus.	10
2.1	Vista en detalle de una broca con sus principales elementos.	17
2.2	Diagrama esquemático de los principales elementos del proceso de taladrado.	19
2.3	Compromiso entre dureza y tenacidad para los tres principales grupos de materiales de herramientas de corte: cerámicos, metales duros y aceros rápidos [9].	21
2.4	Estabilizador horizontal de cola del A350 en la estación de inspección de cliente de la factoría de Airbus Getafe. Imagen cedida por Airbus.	22
2.5	Broca avellanador de metal duro con recubrimiento de diamante para taladrado de materiales compuestos	24
2.6	Configuraciones de diferentes tipos de refuerzos [9].	25
2.7	Placas de material compuesto reforzado con fibras	26
2.8	Proceso de fabricación de S19 del A350 por medio de AFP. Imagen cedida por Airbus	28
2.9	Mecanismos de arranque de material en el corte ortogonal de CFRPs en función del ángulo de las fibras para ángulos de desprendimiento positivos. Imagen adaptada de [9]	29
2.10	Proceso de taladrado de láminas unidireccionales de CFRP con broca de dos labios.	30
2.11	Evolución de la fuerza axial y par de corte a lo largo de una operación de taladrado [36].	30
2.12	Esquema de tipos de delaminación en procesos de taladrado de materiales compuestos reforzados con fibras. Imagen adaptada de [39] . .	31
2.13	Vista en detalle de la calidad a la entrada y salida de un taladro avellanado en CFRP. Imagen propia publicada en [42]	32
2.14	Geometrías de broca para el taladrado de materiales compuestos [47]. De izquierda a derecha: convencional, escalonada, de punta central (conocida como brad spur en inglés), escariador o de espada, doble ángulo y de núcleo.	34

2.15	Desgaste de broca de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 4.8 mm al taladrar CFRP	36
2.16	Evolución desgaste de herramienta con el tiempo de corte. Región I: iniciación; Región II, progresión uniforme; Región III, crecimiento acelerado.	37
2.17	Boceto de medición de delaminación. D indica el diámetro nominal del agujero, D_{max} la extensión máxima del daño y A_{max} el área delaminada. .	39
2.18	Muestra de apilado híbrido Ti/CFRP/Ti taladrado	42
3.1	Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 4.8 mm utilizada para taladrar CFRP. Imagen propia publicada en [132].	55
3.2	Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de 9.5 mm usada para taladrar CFRP	55
3.3	Centro de mecanizado KONDIA B500 utilizado para los ensayos de taladrado en materiales compuestos	58
3.4	Geometría de mandril de sujeción DIN 69871	58
3.5	Dinamómetro rotativo piezoeléctrico empleado. Kistler, modelo 9123C . .	59
3.6	Perfilómetro rugosímetro de contacto empleado para la medición de contornos de taladro y rugosidades	61
3.7	Diseño de la parte inferior del utillaje de aspiración	62
3.8	Diseño de la parte superior del utillaje de aspiración	63
3.9	Centro de mecanizado. Se muestra el utillaje, dinamómetro, mangueras de aspiración, probeta y herramienta de corte. La configuración de medición de fuerzas se muestra en (A) mientras que la configuración con el utillaje superior se muestra en (B). Imagen propia publicada en [132] . .	63
3.10	Fuerza axial en el primer agujero con broca de 4.8 mm y $V_c = 50 \text{ m/s}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. Señal bruta en gris y señal filtrada en negro.	65
3.11	Par de corte en el primer agujero con broca de 4.8 mm y $V_c = 50 \text{ m/s}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. Señal bruta en gris y señal filtrada en negro	65
3.12	Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 7.6 mm utilizada para taladrar apilados híbridos. Imagen propia publicada en [142]	70
3.13	Señal de consumo de potencia del husillo registrada al taladrar Ti/CFRP/Ti con un alto nivel de lubricación MQL (15 ml/h). La Figura (A) muestra el ciclo completo y (B) una vista detallada de un ciclo de picoteado de la primera capa de Ti. Imagen propia publicada en [142] . . .	75
3.14	Señal de consumo de potencia del motor de avance registrada al taladrar Ti/CFRP/Ti con un alto nivel de lubricación MQL (15 ml/h). La Figura (A) muestra el ciclo completo y (B) una vista detallada de un ciclo de picoteado de la primera capa de Ti. Imagen propia publicada en [142] . . .	75
4.1	Vista en detalle de broca de metal duro con recubrimiento de diamante después de taladrar 660 agujeros en CFRP a $V_c = 60 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. (A) Vista general de los filos de corte, (B) esquina del filo de corte principal, y (C) detalle del desprendimiento del recubrimiento. Imágenes propias publicadas en [132]	82
4.2	Evolución del desgaste de broca de metal duro con recubrimiento de diamante al taladrar CFRP a $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. (A) Herramienta nueva, (B) iniciación del desgaste a los 4 minutos de tiempo de corte, y (C) desgaste severo después de 16 minutos. Imágenes propias publicadas en [132]	83

4.3	Vista en detalle de los filos en avanzado estado de desgaste (16 minutos de tiempo de corte) ensayado con avance constante, $f = 0.10 \text{ mm/rev}$, y diferentes velocidades de corte: (A) $V_c = 50 \text{ m/min}$, (B) $V_c = 60 \text{ m/min}$, y (C) $V_c = 70 \text{ m/min}$. Imágenes propias publicadas en [132]	84
4.4	Evolución de (A) la fuerza de empuje y (B) el par de corte durante el proceso de taladrado de CFRP con herramienta nueva y las condiciones de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. La señal en bruto se muestra de color gris y la filtrada en color negro. Imágenes propias publicadas en [132]	85
4.5	Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la fuerza de avance desde la herramienta nueva hasta los 660 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. Figura (A) muestra resultados con avance $f = 0.10 \text{ mm/rev}$, (B) con $f = 0.12 \text{ mm/rev}$, y (C) con $f = 0.14 \text{ mm/rev}$. Imágenes propias publicadas en [132]	86
4.6	Influencia de los parámetros en la evolución del par de corte desde la herramienta nueva hasta los 660 agujeros. Variaciones del avance manteniendo constante la velocidad de corte. Figura (A) muestra resultados para $V_c = 50 \text{ m/min}$, (B) para $V_c = 60 \text{ m/min}$, y (C) para $V_c = 70 \text{ m/min}$. Imágenes propias publicadas en [132]	87
4.7	Evolución del diámetro y la rugosidad con el tiempo de corte hasta los 660 agujeros. Las líneas punteadas indican los límites de la tolerancia. . .	89
4.8	Evolución de la fuerza de empuje (línea gris) y el factor de delaminación (línea negra) con el tiempo de corte hasta los 660 agujeros. Las líneas punteadas indican las transiciones entre los tres estados de desgaste predominantes: herramienta nueva, iniciación del daño inducido por el mecanizado y desgaste severo. Se muestran también los desgastes de herramienta en cada uno de estos estados. El factor de delaminación crítico se representa con una estrella roja. Las condiciones de corte de (A) son $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ y las de (B) $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.14 \text{ mm/rev}$	90
4.9	Evolución de la calidad a la salida del agujero para las condiciones de corte $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. (A) Tiempo de corte de 5 minutos y un $D_f = 1.1$, (B) para un tiempo de corte de 10 minutos y $D_f = 1.5$ y (C) para 12 minutos y $D_f = 1.7$. Imágenes propias publicadas en [132]	92
4.10	Vista de la calidad general a la salida de los agujeros realizados con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ para un tiempo de corte de 15 minutos. . .	92
4.11	Influencia de los parámetros de corte en la pendiente del modelo de la fuerza axial (A) y del factor de delaminación (B). Imágenes propias publicadas en [132]	94
4.12	Vida de herramienta basada en un factor de delaminación crítico de 1.5 expresado en (A) tiempo de corte y en (B) número de agujeros. Imágenes propias publicadas en [132]	95
4.13	Desgaste sufrido en filo del primer escalón en la broca de diámetro de 9.5 mm al taladrar con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ después de 285 agujeros. En (A) se muestra la esquina del filo y en (B) el detalle de zona de sustrato con menor desgaste.	98

4.14	Desgaste sufrido en el filo del segundo escalón en la herramienta de diámetro de 9.5 mm al taladrar con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ después de 285 agujeros. En (A) se muestra la esquina del filo y en (B) detalle de la rotura del recubrimiento de diamante.	99
4.15	Vista frontal del desgaste de herramienta de diámetro 9.5 mm al taladrar con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ después de 285 agujeros. Crecimiento del flanco desde la punta hasta la esquina del filo del primer escalón. Imagen propia publicada en [133]	99
4.16	Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la extensión del flanco, V_b , con el tiempo de corte.	100
4.17	Evolución de la fuerza axial (A) y el par torsor (B) para un taladrado realizado con broca de diámetro 9.5 mm en CFRP con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Las líneas verticales indican puntos característicos del taladrado con brocas escalonadas.	101
4.18	Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la fuerza axial para brocas de diámetro 9.5 desde el primer taladro hasta los 285 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. La Figura (A) muestra los resultados con avance $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ y (B) con avance $f = 0.12 \text{ mm/rev}$	102
4.19	Influencia de los parámetros de corte en la evolución del par torsor para brocas de diámetro 9.5 desde la herramienta nueva hasta los 285 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. La Figura (A) muestra los resultados con $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ y (B) con $f = 0.12 \text{ mm/rev}$	103
4.20	Influencia de los parámetros de corte en la evolución del par torsor para brocas de diámetro 9.5 desde la herramienta nueva hasta los 285 agujeros. Ensayos con $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ se muestran en gris claro y $f = 0.12 \text{ mm/rev}$ en gris oscuro.	104
4.21	Evolución del factor de delaminación con el tiempo de corte para todas las condiciones de corte ensayadas	105
4.22	Evolución de la calidad a la salida del agujero para las condiciones de corte $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. (A) Tiempo de corte de 5 minutos y un $D_f = 1.40$, (B) para un tiempo de corte de 15 minutos y $D_f = 1.50$ y (C) para 25 minutos y $D_f = 1.55$	106
4.23	Influencia de los parámetros de corte en la pendiente del modelo de regresión de la extensión del flanco del primer escalón.	107
4.24	Metodología de Superficies de Respuesta de los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados para un tiempo de corte de 13 minutos. (A) Extensión de flanco del primer escalón V_b , (B) fuerza axial F_A y (C) par torsor M_z . En el eje horizontal se representa la velocidad de corte en m/min y en el eje vertical el avance expresado en mm/rev . El rango de parámetros analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada de color negro.	108
4.25	Vida de herramienta basada en una extensión de flanco crítico de $V_b = 0.4 \text{ mm}$ expresado en (A) tiempo de corte y en (B) número de agujeros.	109
4.26	Metodología de Superficies de Respuesta utilizando el tiempo de corte, t_c , como variable dependiente para una extensión de flanco $V_b = 0.4 \text{ mm}$. En el eje horizontal se representa la velocidad de corte y en el eje vertical el avance. El rango de parámetros analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada de color negro.	111

4.27	Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de taladrado de CFRP. Las gráficas muestran la evolución de cada una de las variables con el tiempo de corte. Además, se muestra la influencia de aumentar los parámetros de corte en la pendiente de cada una de estas variables. Las flechas oscuras indican una fuerte influencia, las flechas claras una menor dependencia y el signo igual indica que no hay influencia.	112
4.28	Filos de corte de la herramienta de metal duro con recubrimiento de diamante utilizada para taladrar Ti/CFRP/Ti después de 3 agujeros en seco.	114
4.29	Estado de la esquina del filo de corte principal de las brocas de metal duro con recubrimiento de diamante tras taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti. En (A) se empleó un nivel MQL de 3 mL/h y en (B) 15 mL/h.	114
4.30	Estado de la punta de broca de metal duro con recubrimiento de diamante tras taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti con 3 mL/h de lubricación.	115
4.31	Análisis de composición de la superficie de desprendimiento después de taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti con un nivel de lubricación de 3 mL/h. Color negro corresponde a componentes de carbono, los tonos grises a aleaciones de titanio o aluminio y el blanco indica el tungsteno del sustrato de metal duro. El recuadro de la vista de detalle indica la zona donde se realizó un estudio de composición. Imagen propia publicada en [142].	116
4.32	Análisis de composición de la superficie de desprendimiento después de taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti con un nivel de lubricación de 15 mL/h. Color negro corresponde a componentes de carbono, los tonos grises a aleaciones de titanio o aluminio y el blanco indica el tungsteno del sustrato de metal duro. El recuadro de la vista de detalle indica la zona donde se realizó un estudio de composición. Imagen propia publicada en [142].	117
4.33	Espectometría de masas en diferentes zonas del filo de corte	118
4.34	Evolución del consumo de potencia del husillo a lo largo del taladro 40 en un apilado Ti/CFRP/Ti. Lubricación de 15 mL/h. Imagen propia publicada en [142].	119
4.35	Evolución del consumo de potencia del motor de avance a lo largo del taladro 40 en un apilado Ti/CFRP/Ti. Lubricación de 15 mL/h. Imagen propia publicada en [142].	119
4.36	Influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del movimiento de corte durante el taladrado de Ti para en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]	120
4.37	Influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del movimiento de corte durante el taladrado de CFRP para en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]	121
4.38	Influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del movimiento de avance durante el taladrado de Ti en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]	121
4.39	Influencia del nivel de lubricación en la evolución del diámetro en un apilado Ti/CFRP/Ti. El diámetro nominal de fabricación de la broca se indica con una línea horizontal punteada. Imagen propia publicada en [97]	122
4.40	Influencia del nivel de lubricación en la evolución de la altura de rebaba en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]	123

4.41	Influencia del nivel de lubricación en la evolución de la rugosidad media R_a en un apilado Ti/CFRP/Ti. Las barras verticales en las capas de CFRP indican la dispersión de los valores obtenidos en esas zonas. Imagen propia publicada en [97]	124
4.42	Metodología de Superficies de Respuesta de los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados para taladrado en apilado Ti/CFRP/Ti. (A) Consumo husillo en capa de Ti, $P_{Mz_{Ti}}$. (B) Consumo husillo en capa de CFRP, $P_{Mz_{CFRP}}$. En el eje horizontal se representa el número de agujeros y en el eje vertical en el nivel de lubricación MQL. El rango de parámetros de corte analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado negro.	126
4.43	Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti. Las gráficas muestran la evolución de cada una de las variables con el tiempo de corte. Las líneas negras representan los valores en las capas de Ti, mientras que las líneas rojas corresponden a la capa de CFRP. Además, se muestra la influencia de aumentar el nivel de lubricación MQL en la pendiente de cada una de estas variables. Las flechas oscuras indican una fuerte influencia, las flechas claras una menor dependencia y el signo igual indica que no hay influencia.	128

Lista de Tablas

3.1	Propiedades mecánicas de las láminas de fibra de carbono y condiciones de fabricación de las probetas	56
3.2	Parámetros de corte ensayados con herramientas de diámetro 4.8 mm en el taladrado de CFRP	57
3.3	Parámetros de corte ensayados con herramientas de diámetro 9.5 mm en el taladrado de CFRP	57
3.4	Configuración y parámetros de corte del apilado híbrido	71
4.1	Análisis de composición de zona en superficie de desprendimiento, próximo al filo de corte, mostrando las fracciones de masa de cada componente.	117

Capítulo 1

Introducción

El desarrollo de esta tesis aborda la mejora de las operaciones de taladrado, llevadas a cabo en los procesos de montaje de estructuras aeronáuticas.

Enfocada desde un punto de vista experimental, se pretende un doble objetivo:

1. Profundizar en el conocimiento de los principales fenómenos implicados en estas operaciones, en relación con el desgaste de herramientas, calidad y control del daño en el componente debido al mecanizado.
2. Obtener conclusiones directamente aplicables a la mejora de la productividad de los procesos industriales de taladrado de estructuras aeronáuticas.

Este documento ha terminado de redactarse en el segundo y tercer trimestre de 2020, en plena pandemia del Covid-19, la cual ha provocado una profunda crisis sanitaria y económica. Esto ha afectado de forma especialmente significativa a la industria aeronáutica, en la que se enfoca este trabajo de investigación. Todas las referencias, estimaciones y datos sobre el crecimiento de este sector se han obtenido y analizado con anterioridad a la crisis. En cualquier caso, la importancia de las operaciones de taladrado y el uso de materiales compuestos y apilados híbridos, siguen siendo temas relevantes de estudio; si cabe, más que nunca, para conseguir un mercado de la aviación comercial más competitivo y una nueva generación de aviones más eficiente y con mínimo impacto medioambiental.¹

1.1 Motivación y contexto

Las operaciones de taladrado tienen una gran relevancia en múltiples actividades productivas. En el sector aeronáutico, cobran una especial importancia debido a su complejidad, coste, volumen de fabricación e impacto en el proceso global de fabricación y ensamblaje. Esta investigación se ha desarrollado en el ámbito de los procesos de taladrado de aviones comerciales. No obstante, las metodologías empleadas y algunos de los resultados y conclusiones obtenidos podrían ser extrapolables a operaciones de taladrado realizadas en otras industrias, como la automovilística o la energética.

El uso de materiales compuestos por parte de la industria aeroespacial ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas, desde 1982, cuando Airbus introdujo en su A310 los materiales compuestos por primera vez en elementos estructurales.

Sin embargo, esto no ha quitado protagonismo a los componentes metálicos, que

¹Consultar ZEROe de Airbus para más información.
www.airbus.com/innovation/zero-emission/hydrogen/zeroe.html

siguen utilizándose ampliamente en diferentes elementos estructurales. Además, se ha introducido una nueva generación de aleaciones con excelentes propiedades mecánicas específicas.

La elección de uno u otro material depende de multitud de factores, como el coste, las solicitaciones del componente en servicio o características del proceso de fabricación y montaje. Las operaciones de taladrado, tienen que realizarse sobre materiales de propiedades dispares, lo que las hace procesos de elevada complejidad. [1]

El sector de la aviación está en continuo crecimiento debido al aumento del tráfico mundial de pasajeros. Desde los años ochenta, coincidiendo con la entrada de materiales compuestos en los aviones comerciales, el tráfico se ha multiplicado por cuatro hasta el 2018 y se estima que tendrá un crecimiento anual del 4.3%.²

A pesar de las positivas estimaciones del crecimiento del mercado, la aviación comercial se enfrenta en los próximos años a una serie de desafíos que debe afrontar para mantenerse como un sector competitivo. Cabe destacar la reducción de peso de las aeronaves, diseños más eficientes, reducción de las emisiones de CO_2 , reducción de costes y cadencias de producción.

Las operaciones de taladrado tienen una gran influencia en el proceso global de fabricación y montaje de aviones comerciales, por lo que esta investigación puede ayudar a resolver alguno de los desafíos planteados:

- Reducción de problemas de calidad o no conformidades. Las reparaciones pueden llegar a producir un aumento de peso de la estructura o incluso llegar a desechar por completo la pieza afectada.
- Mejora de cadencias de fabricación al reducir los tiempos de ciclo de las operaciones de taladrado.
- Reducción del coste por agujero de las operaciones de taladrado.

1.1.1 Marco socio-económico

Se estima que se mantenga un incremento anual del tráfico aéreo un 4.3% durante los próximos 20 años, llegando a doblarse el volumen actual en el año 2038, una vez superada la crisis actualmente vigente. En base a estos modelos de crecimiento, al tipo de mercado y a la configuración de aviones y rutas, se prevé una demanda de 39210 nuevos aviones comerciales, de los cuales el 64% se corresponderían con el incremento de la demanda y el 36% restante al reemplazo de aeronaves obsoletas.³

Destacan tres factores que sostienen el incremento de la demanda de la industria de la aviación:

- Urbanización y tendencia a la agrupación de la población en ciudades.
- Aumento del estado de bienestar e incremento de la clase media.
- Liberalización del mercado y creación de nuevas rutas.

²Fuente de los datos: ICAO y Airbus GMF de 2019

³Fuente de los datos: Airbus GMF de 2019

Para satisfacer ese incremento de la demanda, es necesario mejorar los procesos de taladrado y de montaje, con el objetivo de aumentar las cadencias de fabricación sin incurrir en excesivos costes. En la Figura 1.1 se muestra la creciente evolución de las entregas del B737 desde el año 2003 hasta el 2018. También podemos apreciar que los pedidos superan ampliamente la capacidad de fabricación, lo que demuestra la fuerte demanda a lo largo de todos estos años.

FIGURA 1.1: Evolución de entregas y pedidos de la familia de aviones B737 de Boeing. Fuente de los datos: Boeing.

Además, hay otros factores que afectan al crecimiento de la industria aeroespacial. Un ejemplo de esto es la evolución del precio del petróleo y la rentabilidad de las aerolíneas, las cuales tienen una correlación negativa como se puede ver en la Figura 1.2a. Debido a esto y a la alta competencia, las aerolíneas persiguen reducir el coste por pasajero por kilómetro (CASK) demandando aviones más eficientes. En la Figura 1.2b se puede ver como el CASK se ha reducido desde los años 60 hasta la actualidad. La fuerte reducción de 1960 al 1970 se debe a fuertes mejoras en la tecnología del motor a reacción y del 1980 al 2000 a la introducción de los aviones de fuselaje ancho.

(A) Fuente: ICAO, IATA, Airbus.

(B) Fuente: ICAO, IATA, McKinsey.

FIGURA 1.2: (A) Evolución del precio del petróleo y la rentabilidad de las aerolíneas. (B) Evolución del coste por pasajero por kilómetro (CASK).

Con el objetivo de mantener la competitividad de sector, estos desafíos requieren una

mejora continua de la eficiencia de los aviones y de las tecnologías que permiten entregar aviones al ritmo que crece la demanda.

1.1.2 Uso de materiales compuestos y apilados híbridos en la industria aeronáutica

En los inicios del desarrollo de la aviación comercial en los años 1950, los elementos estructurales primarios estaban formados por materiales metálicos, principalmente aleaciones de aluminio y acero.

El uso inicial de los materiales compuestos en la industria aeroespacial se llevó a cabo en el sector militar debido a su elevado coste de desarrollo, pero rápidamente se transfirió a la aviación comercial para producir estructuras más ligeras, así como reducir el consumo de combustible, la emisión de CO_2 , NO_x y el ruido [2].

Los materiales compuestos se caracterizan por sus sobresalientes propiedades mecánicas combinadas con una densidad reducida y buena resistencia a la corrosión y la fatiga. En particular, los compuestos reforzados con fibra de carbono, CFRP por sus siglas en inglés (Carbon Fiber Reinforced Plastics), destacan debido a su elevada resistencia específica y superior tenacidad de fractura [3]. Esto les convierte en los materiales compuestos más usados en la industria de la aviación, por lo que son en los que se centrará esta tesis.

La primera aplicación de los materiales compuestos en aeronaves comerciales se dio en el B707 para estructuras secundarias. Fue en los años 1980 cuando Airbus empezó a fabricar con materiales compuestos parte de los estabilizadores horizontales y verticales de cola, HTP y VTP respectivamente por sus siglas en inglés, de su A310.

Años después, en los 90, hasta el 15% del peso estructural del A340 y del A320 estaba formado por materiales compuestos. Por su parte, Boeing llegó a alcanzar el 12% con su B777. A partir de los 2000, con la mejora y abaratamiento de las técnicas de fabricación de estos materiales, se alcanzó el 25% con el A380, y se superó el 50% con el A350 y el B787.

La Figura 1.3, muestra la tendencia en el incremento del uso de materiales compuestos en aviones.

El mercado de materiales compuestos en la industria aeroespacial ha duplicado los niveles de hace 10 años [3] y se espera que aumente otro 55% en los próximos años [4].

En cuanto a los componentes metálicos, su uso evolucionó con el desarrollo de aleaciones con propiedades mecánicas específicas adecuadas y mayor resistencia que los materiales compuestos. Las más utilizadas son las de titanio (Ti), aluminio (Al) y níquel (Ni) [5]. Además del taladrado de materiales compuestos, esta tesis se centra en el estudio de operaciones de taladrado de aleaciones de Ti, debido a que, junto con las de Al, son las más empleadas en la estructura de aviones, presentando una maquinabilidad muy inferior las de Ti.

El A350 se fabrica con un 14% de su peso estructural en aleaciones de Ti, mientras que en el B787, este porcentaje alcanza el 15%. En la industria militar, estos porcentajes son todavía más abultados, como por ejemplo en el F22, llegando a un 39%.

FIGURA 1.3: Porcentaje del peso estructural formado por materiales compuestos de aviones comerciales desde 1960. Fuente: FAA, Boeing, Airbus.

En la Figura 1.4 se muestra la composición del B787 y del A350. Los porcentajes mencionados en la Figura 1.3 se refieren al peso estructural, por lo que en volumen de componentes utilizados, el uso de los materiales compuestos está todavía más extendido.

Los principales elementos fabricados en titanio son las cuadernas que soportan cargas elevadas, los contornos de las puertas, el tren de aterrizaje y los puntos de anclaje de los motores a las alas. Por otra parte, los elementos que se fabrican con fibra de carbono son las alas, el empenaje (HTP y VTP), los paneles de la piel del fuselaje, puertas y demás elementos estructurales como cuadernas y refuerzos.

Por lo tanto, la combinación de materiales compuestos y aleaciones metálicas, formando apilados híbridos, es totalmente necesaria. Esto tiene importantes implicaciones en los procesos de montaje y en las operaciones de taladrado.

Con la introducción de CFRPs y nuevas generaciones de aleaciones metálicas, se aumenta la resistencia de la estructura, a la vez que se reduce el peso, permitiendo transportar más pasajeros, consumir menos combustible, y aumentar el rango de vuelo, además de una reducción de las emisiones [6].

1.1.3 Operaciones de taladrado en la industria aeronáutica

A pesar de que una de las grandes ventajas de los materiales compuestos es que su proceso de fabricación permite obtener formatos iniciales con geometrías muy próximas a las definitivas, las operaciones de mecanizado previas al proceso de montaje, incluido el taladrado, son imprescindibles.

(A) Composición del B787. Fuente de los datos: Boeing

(B) Composición del A350. Fuente de los datos: Airbus

FIGURA 1.4: Composición de elementos estructurales del B787 en (A) y del A350 en (B)

En los componentes aeronáuticos son frecuentes las operaciones de taladrado que involucran piezas de diversos materiales, formando lo que se conoce como una unión híbrida. La diferente naturaleza de materiales compuestos y aleaciones metálicas y la complejidad para controlar el proceso en la zona de interfase fibra-metal, hacen que sea un proceso complejo.

Además de la dificultad propia de taladrar un apilado híbrido, la industria de la aviación impone otros factores a tener en cuenta: múltiples configuraciones de materiales, variabilidad del proceso, volumen de operaciones y, sobre todo, altos estándares de calidad y estrictas tolerancias.

Según datos de Airbus, el número de agujeros realizados en materiales compuestos en el programa del A350 en el año 2013, superó el millón y se alcanzaron los 35 millones a finales de 2018. En concreto, para fabricar el cono trasero del fuselaje, también conocido como Sección 19 (S19), de este mismo avión, se realizan en torno a 9000 agujeros (sin tener en cuenta el mamparo de presión y la unión a la sección central del fuselaje), mientras que para la unión de los largueros de las alas se requieren 16000 uniones mecánicas [7]. La Figura 1.5a muestra el sub-ensamblaje de la S19 del A350 terminado.

En el caso de Boeing, en su B747, más de 3 millones de uniones mecánicas son necesarias para ensamblar los 6 millones de componentes que lo forman.

Además del volumen de operaciones, el taladrado tiene un impacto muy significativo en el coste global del proceso de ensamblaje. Los datos del coste por agujero son muy variables, pudiendo ser del orden de céntimos o llegando a alcanzar varias decenas de euros. Los principales motivos para estos valores tan elevados son:

- El sector de la aviación tiene unos estándares de calidad y seguridad muy estrictos, además del alto valor de las piezas que utiliza.
- Procesos de montaje complejos con multitud de piezas. Una muestra de esto es la variabilidad de remaches y tornillos que se emplean en un mismo componente.
- Herramientas de corte muy caras debido a la baja maquinabilidad de los materiales y a la complejidad adicional del taladrado en apilados híbridos.
- Altos tiempos de proceso debido al gran volumen de agujeros y la dificultad del mecanizado, especialmente al taladrar las capas de Ti.
- Desarrollo de grandes utillajes específicos y máquinas de taladrado automáticas de grandes dimensiones con tecnología puntera.

En la Figura 1.5b se puede ver una muestra de la variedad de remaches sólidos roscados que se utilizan en el montaje de componentes de aviones.

(A) Imagen cedida por Airbus

(B) Imagen cedida por Airbus

FIGURA 1.5: (A) Cono trasero del fuselaje del A350 y (B) Variedad de remaches sólidos roscados

Dependiendo de la tecnología empleada y de los materiales que se estén taladrando, el proceso de obtención del agujero se realiza en una o en varias operaciones. En concreto, los apilados híbridos fibra-metal, requieren realizar una operación previa de taladrado seguida de un escariado para obtener la calidad exigida.

Ampliar la cantidad de taladrados en una única operación, conocida como OSD por sus siglas en inglés (One Shot Drilling), por componente, es un objetivo prioritario, puesto que son procesos más eficientes y que reducen el tiempo y el coste de fabricación.

1.2 Desarrollo de la investigación

Esta tesis se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación denominado "Drilling Processes Improvement for Multi Material CFRP-AL-Ti Stacks". Se trata de un proyecto de colaboración del Grupo de Investigación FABDIS, perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid y Airbus Getafe, financiado por Airbus a través de Airbus Group Innovation (AGI). El proyecto también ha contado con financiación complementaria por parte del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno Español a través de la ayuda para Personal Técnico de Apoyo con referencia PTA2015-10741-I.

Por ello, además del avance en el conocimiento, propio de cualquier tesis doctoral, este estudio tiene un claro objetivo industrial: mejorar la productividad de las operaciones de taladrado en los aviones comerciales de Airbus, en concreto en el A350 por el volumen de apilados híbridos que se utilizan. Los procesos de taladrado que se han analizado han sido los correspondientes al cono de cola del fuselaje (S19) y el estabilizador horizontal de cola (HTP).

Los ensayos se han realizado empleando los materiales y herramientas proporcionadas por la empresa por lo que los resultados son totalmente representativos de las condiciones propias de los procesos de mecanizado industriales.

Asimismo, la investigación se ha llevado a cabo manteniendo el rigor y los requisitos que el desarrollo de una tesis doctoral requieren:

1. Realizar todos los ensayos con la rigurosidad necesaria para asegurar la calidad de los resultados obtenidos.
2. Asegurar la repetitividad del estudio. El proceso de investigación llevado a cabo, y la información proporcionada en este documento, tienen que permitir que se puedan replicar los ensayos llegando a resultados similares.
3. Estudio en profundidad del proceso para poder establecer conclusiones sólidas y representativas de la complejidad de los fenómenos implicados.
4. Estudio del estado del arte y las investigaciones realizadas por otros autores.
5. Realizar una evaluación crítica y objetiva en base a los resultados experimentales, evitando las valoraciones sesgadas o personales.

Los ensayos experimentales se han llevado a cabo tanto en las instalaciones de la empresa como en los laboratorios de la universidad. La combinación del ambiente industrial con el mundo académico, a la hora de discutir los resultados, aporta mucho valor a la investigación en general.

Debido a la fuerte relación industrial, cierta información se considera sensible por temas de propiedad intelectual, por lo que algunos detalles se omiten para cumplir con las políticas de confidencialidad de la empresa. En concreto, la procedencia y propiedades de los materiales, la geometría de las herramientas de corte, los medios industriales utilizados en la empresa o detalles sobre los procesos de fabricación.

Para reforzar el desarrollo de la investigación se contó con la colaboración de la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos

(FIDAMC) y con fabricantes de herramientas como MAPAL, HAM y Brayner, que permitieron visitar sus instalaciones en Alemania y Francia para conocer en profundidad el proceso de fabricación de las herramientas de corte. El intercambio de información y el análisis conjunto con fabricantes de herramienta supuso un elemento fundamental para el desarrollo del proyecto.

Algunos de los resultados presentados en este documento han sido ya implementados en las instalaciones industriales de Airbus Getafe como parte de la colaboración con esta empresa. Muchos otros son susceptibles de ser desarrollados en el futuro con el consiguiente impacto en la mejora de los procesos de taladrado de materiales compuestos y apilados híbridos.

Además de la transferencia tecnológica, en el marco de esta tesis se ha realizado una importante difusión científica de los resultados con la publicación de 4 artículos en revistas indexadas en el Journal Citation Report (JCR), 3 artículos en revistas no indexadas y la participación en 3 Congresos Internacionales y 1 Congreso Nacional. También se participó en dos ocasiones en el evento conocido como Airbus PhD Day, en el que se presentaban los resultados y conclusiones de los tesis promocionadas por la empresa.

En el Apéndice A se han incluido detalles adicionales sobre los artículos publicados y Congresos en los que se ha participado en el marco de esta investigación.

1.3 Alcance y metodología

Esta investigación se centra en la mejora de las operaciones de taladrado, desde el punto de vista de productividad, calidad y coste, realizadas en materiales compuestos y apilados híbridos, que se dan en el proceso de montaje de la S19 y del HTP del A350.

En función del medio que se utilice para realizar la operación de taladrado, se pueden clasificar en tres tecnologías: automático, semi automático y manual, según el grado de intervención del operario. El presente documento, se enfoca en mejorar las operaciones de taladrado automáticas, debido al volumen de agujeros que se realizan con esta tecnología en estos componentes, y al mayor control y capacidad de modificar los parámetros tecnológicos del proceso en los sistemas automáticos.

Además del taladrado, existen otras operaciones de mecanizado, como el avellanado o el escariado, las cuales son de vital importancia en esta industria para mantener la geometría de superficies aerodinámicas o alcanzar las tolerancias exigidas en los agujeros de apilados híbridos, respectivamente. A pesar de que también se han realizado algunos análisis de estas operaciones complementarias, su estudio en profundidad está fuera del alcance de esta tesis.

Las operaciones que se han estudiado en esta investigación se eligieron por su mayor potencial para mejorar de forma global el proceso de montaje de los componentes del A350. Por este motivo, la flexibilidad para diseñar los ensayos era limitada, teniendo que adaptarse al objetivo que se planteaba conseguir.

Por otra parte, el elevado coste de las herramientas de corte y las probetas requerían una adecuada elección de los ensayos a realizar. El precio unitario de las herramientas

rondaba los 300€ mientras que las probetas de CFRP y Ti costaban alrededor de 500€ y 1000€, respectivamente.

En cuanto a los ensayos para los apilados híbridos, existía una limitación adicional debido a que los medios de la universidad no disponían de la capacidad de realizar taladrados con el sistema de lubricación empleado industrialmente (inyección de mínima cantidad de lubricante, MQL, por el interior del husillo principal). Por lo tanto, gran parte de este trabajo experimental se realizó con los centros de mecanizado utilizados en los procesos de fabricación del A350. En la Figura 1.6 se muestra una de las máquinas de taladrado automática empleadas. Por último, esta investigación también incluye resultados correspondientes a ensayos realizados en las instalaciones de fabricantes de herramientas proveedores de Airbus Getafe.

FIGURA 1.6: Máquina de taladrado automático de la empresa Loxin taladrando la piel de la S19 del A350. Imagen cortesía de Airbus.

De forma general, puede decirse que el volumen de ensayos realizados fue importante, probando diferentes diámetros, geometrías, condiciones de corte y configuraciones de apilados, llevando las herramientas hasta avanzados estados de desgaste. Los resultados presentados en este documento se obtuvieron realizando un total de 10000 agujeros.

En definitiva, el alcance de este documento pretende abordar los procesos de taladrado automático con herramientas de metal duro recubiertas de diamante, en materiales compuestos CFRP y en apilados híbridos.

El método seguido para la mejora de procesos de taladrado en apilados híbridos ha sido el siguiente:

1. Análisis de los medios productivos y operaciones realizadas en la industria con el objetivo de buscar márgenes de mejora e identificar los procesos más críticos. También se analizan las condiciones de desgaste y la calidad de componentes que se dan actualmente en los sistemas productivos.

2. Análisis de la bibliografía científica para tener una idea del estado del arte actual e identificar puntos de interés para la investigación.
3. Definición, planificación y preparación de los ensayos experimentales. Aquí se incluye el aprovisionamiento de material y herramientas de corte, teniendo en cuenta los tiempos de adquisición de ambos.
4. Diseño y fabricación de un utillaje especial para el posicionamiento de las probetas y la aspiración del polvo de CFRP producido durante el mecanizado.
5. Puesta a punto de equipos y sistemas experimentales y de monitorización, adquisición y análisis de información del proceso, como dinamómetro, microscopios, centros de mecanizado, etc.
6. Creación de programas de mecanizado y realización de los ensayos. Estos se llevaron a cabo en diferentes instalaciones:
 - En los laboratorios de la Universidad Carlos III de Madrid.
 - En los centros de mecanizado de Airbus sobre probetas en ventanas de producción.
 - En instalaciones de fabricantes de herramientas como HAM y MAPAL.
7. Análisis y discusión de los resultados. Se determinó la evolución con el tiempo de corte, tanto del desgaste de herramienta, como de la calidad del agujero y del daño en el material debido al mecanizado. Asimismo, se analizaron las correspondientes componentes de la fuerza de mecanizado por su relación con las magnitudes objeto de estudio.

1.4 Objetivos y discusión

El objetivo principal de esta tesis consiste en profundizar en el conocimiento y optimizar las operaciones de taladrado realizadas en materiales compuestos y apilados híbridos, que se dan en el proceso de montaje de la S19 y del HTP del A350.

Para lograr dicho objetivo, los pilares en los que se centra este trabajo original son:

- Caracterizar los mecanismos de desgaste y evaluar su progresión para el rango de condiciones de corte consideradas.
- Analizar cómo afecta a la operación de taladrado el estado de desgaste de la herramienta. En concreto, la relación entre el nivel de desgaste y la calidad y el daño inducido por el mecanizado en el componente. Esto es fundamental para asegurar un adecuado proceso de taladrado, ya que sobrepasar los límites de calidad o daño definidos para una determinada operación podría provocar el rechazo de la pieza.
- Conocer la influencia de los parámetros de corte en la eficiencia y productividad del proceso, teniendo en cuenta la calidad del mecanizado.
- Monitorizar el proceso mediante la medición de las fuerzas de corte y determinar su relación con el nivel de desgaste y calidad del mecanizado.

En definitiva, se pretende hacer un análisis global y combinado de la evolución de las principales variables involucradas en el proceso de taladrado. Debe considerarse que, aunque unas determinadas condiciones de mecanizado tengan mejor comportamiento al principio de la vida de la herramienta, con estados de desgaste avanzado, pueden producir un mayor daño o una peor calidad en el componente.

Estos objetivos y metodología permiten establecer unos beneficios tanto para la parte más académica, con un conocimiento profundo y en detalle del proceso, como para la parte más industrial, con la mejora del coste por operación y la reducción de los tiempos de ciclo, siempre asegurando la adecuada calidad del componente.

Los resultados presentados en esta tesis mejoran la competitividad y eficiencia de las operaciones de taladrado en materiales compuestos y en apilados híbridos.

1.5 Estructura del documento

Con el objetivo de facilitar la lectura de la tesis, en esta sección se detalla el contenido de los capítulos en los que se estructura el documento.

En el Capítulo 1, titulado Introducción, se pretende contextualizar y justificar el desarrollo de este trabajo de investigación, así como describir los objetivos que persigue su realización.

Posteriormente, en el Capítulo 2, Estado del Arte, se describe el contexto teórico alrededor de las operaciones de taladrado en materiales compuestos y apilados híbridos y se recogen las contribuciones de otros autores en este campo. De esta forma, se enmarca la investigación desarrollada en el campo de estudio y se destacan las aportaciones originales derivadas de este trabajo.

En el Capítulo 3, se presenta la Metodología seguida para la realización del trabajo experimental, desde el diseño de los ensayos hasta la obtención de resultados y posterior análisis. También se describen los medios materiales utilizados.

El Capítulo 4, recoge los resultados obtenidos y el posterior análisis de los mismos. Aquí también se incluyen la discusión y conclusiones parciales de cada grupo de ensayos, por lo que este capítulo se divide en las siguientes secciones:

- Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm.
- Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm.
- Influencia del nivel de lubricación en taladrado de apilados híbridos.

Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y contribuciones originales de la investigación, así como las líneas futuras de trabajo.

En la parte final del documento se incluyen los anexos con la información completa sobre la difusión científica derivada de la realización de este trabajo de investigación. Ver Apéndice A.

Por último, se encuentra la Bibliografía, donde se recogen todas las referencias utilizadas.

Capítulo 2

Estado del arte - Taladrado en estructuras aeronáuticas

El presente capítulo recoge el marco teórico en el que se basa esta tesis. Además, se incluye un análisis de la bibliografía existente, incluyendo los estudios realizados por otros autores en este campo. De esta forma se contextualiza este trabajo y se destacan las contribuciones originales de la investigación.

El concepto moderno de mecanizado surge de la Revolución Industrial en Inglaterra, debido a la creciente demanda de piezas metálicas, especialmente para la industria textil. A lo largo de este periodo se realizaron grandes avances e inversiones, pero no fue hasta 1851 cuando se inició la investigación formal de los procesos de mecanizado. [3]. En ese año, Cocquilhat publicó sus primeros análisis con la medición del trabajo requerido en operaciones de taladrado.

Años después, en 1873, Harting investigó la potencia consumida durante el corte de metales y Tresca trabajó en teorías para explicar el proceso de formación de viruta [7].

Ya en el siglo XX, Taylor publicó sus métodos para determinar la elección óptima de los parámetros de corte. En 1945, Ernst y Merchant analizaron los mecanismos del corte ortogonal y establecieron modelos analíticos para calcular las fuerzas del proceso. Por su parte Lee y Shaffer, en 1951, crearon un modelo de corte más sofisticado, el cual tenía en cuenta la plasticidad del material. Esta teoría fue extendida, en 1977 por Oxley, incluyendo el efecto de endurecimiento del material [8].

Como se puede ver, los procesos de mecanizado de componentes metálicos tienen cierta historia y su investigación está muy extendida. El estudio del mecanizado en materiales compuestos es más reciente.

En 1907, Leo Baekeland fabricó el primer material reforzado con fibras artificiales, la baquelita. Durante los siguientes años se realizó una fuerte investigación sobre estos materiales y fue a partir de los años 1950 cuando los materiales compuestos se convirtieron en una alternativa a los metales, con la introducción de las fibras de boro y de carbono [9].

Everstine y Rogers [10] en 1971 calcularon la fuerza mínima requerida para el corte de fibras paralelas. Años después, en 1983, Koplev et al. [11] describieron el proceso de formación de viruta por la fractura intermitente de las fibras y analizaron los procesos de corte ortogonal con orientaciones de fibra a 0 y a 90 grados.

Entonces, a partir de la década de los 90, el número de estudios aumentó de forma importante, pero todavía basados en comprender los fundamentos del proceso de mecanizado de materiales compuestos, con modelos simplificados o estudios teóricos.

Actualmente, la mayor parte de estudios sobre los mecanismos de formación de viruta se basan en modelos de elementos finitos 2D y 3D. A pesar de los avances, es complicado generar modelos representativos de la geometría real de corte por lo que es aún un campo activo de investigación.

Algunos autores se centraron en modelar el corte de materiales compuestos de forma individual. Santiuste et al. [12] estudiaron el proceso de corte ortogonal de CFRPs y GFRPs, mediante un modelo de elementos finitos. Observaron que la orientación de las fibras influye de forma importante en el mecanismo de arranque de material y el daño inducido por el mecanizado.

Karpat et al. [13] elaboraron un modelo híbrido, que combinaba un modelado analítico con otro de elementos finitos, para simular el proceso de taladrado de placas de CFRP de gran espesor. Los resultados mostraron un cambio significativo en las condiciones de fricción cuando las temperaturas de corte aumentaban.

Otros autores se centraron en analizar, mediante un modelo 3D de elementos finitos, el daño de delaminación a la salida del agujero durante el taladrado de CFRP. Feito et al. [14] emplearon un modelo simplificado, simulando solo el movimiento de avance, para analizar la influencia de la fuerza de avance, el uso de elementos de apoyo a la salida del agujero y la secuencia de apilado en la extensión de la delaminación.

El modelado de procesos de taladrado en Ti, también cuenta con múltiples investigaciones. Parida [15] desarrolló un modelo 3D con elementos finitos para evaluar el comportamiento de los parámetros de corte en el taladrado de Ti. El autor reportó que el modelo era adecuado para predecir el acabado superficial, la circularidad, las temperaturas y fuerzas de corte.

Matsumura y Tamura [16] estudiaron el taladrado de Ti con un modelo que combinaba elementos finitos 2D para predecir la fuerza y un análisis tridimensional para simular el arranque de viruta.

También existen estudios que tratan de modelar el comportamiento del taladrado de apilados híbridos de forma combinada.

Xu y El Mansori [17, 18] presentaron un modelo de corte ortogonal para inspeccionar los mecanismos que gobiernan la formación del daño inducido por el mecanizado en la interfaz CFRP-Ti.

En otro estudio de estos autores, [19], modelaron la capa de CFRP como un material homogéneo equivalente, implementando un criterio de daño Hashin, el Ti con un comportamiento isotrópico elastoplástico y con un criterio de daño Johnson-Cook. Por otro lado, la interfaz CFRP-Ti la modelaron con una zona cohesiva.

Savini et al. [20] investigaron de forma numérica, a través de un análisis de elementos finitos, los parámetros cohesivos en la interfaz CFRP-Ti.

Sin embargo, el elevado coste computacional de los modelos 3D de taladrado y la dificultad para simular mecanizado de componentes híbridos, ha llevado a utilizar una metodología fundamentalmente experimental en esta tesis. El estado del arte que se presenta en esta sección recoge los últimos avances en este campo.

2.1 Procesos de mecanizado

El mecanizado consiste en un proceso de fabricación, mediante el cual se obtiene la forma deseada por eliminación de material. Según el procedimiento en el que se produzca, se distinguen las operaciones por arranque de viruta o abrasivas. A lo largo de todo el documento, se tratará únicamente las operaciones por arranque de viruta, y se centrará en el taladrado.

Las operaciones de mecanizado tienen el objetivo de dar el formato y dimensiones finales a la pieza, pero además cumplen las siguientes funciones:

- Crear formas especiales que no pueden ser obtenidas durante el proceso de fabricación.
- Obtener adecuadas tolerancias y adecuados superficiales.
- Preparar la superficie para diferentes tratamientos (como pintado, recubrimiento o soldadura) o para eliminar agentes externos de la superficie.
- Preparar la pieza para una operación posterior de ensamblaje.

Todas las operaciones de mecanizado se concibieron para el arranque de viruta en materiales metálicos. Sin embargo, estas son válidas para los materiales compuestos, ya que la cinemática de las operaciones se mantiene ¹.

A continuación se hace un repaso por las más importantes:

- Fresado. En esta operación el arranque de material se produce por la rotación de una herramienta con respecto a la pieza. Según el tipo de herramienta utilizada, se pueden conseguir diversas geometrías.
- Taladrado. Se utiliza para realizar agujeros. La eliminación de material se produce por la rotación de la herramienta y el movimiento en un eje con respecto a la pieza, generalmente, de forma perpendicular a su superficie. El diámetro del agujero realizado depende de las dimensiones de la herramienta.
- Torneado. Permite crear superficies por revolución en un proceso en el que la herramienta está fija y la pieza gira sobre sí misma. Se consiguen buenos acabados superficiales.
- Roscado. Consiste en la realización de una geometría helicoidal en la superficie de piezas para la formación de una rosca.
- Corte lineal. El arranque de viruta se produce por un movimiento lineal de la herramienta con respecto a la pieza. El serrado y brocado son operaciones de mecanizado por movimiento lineal.

Además, existen otras operaciones de mecanizado llamadas no-convencionales, en las que se incluyen una gran variedad de procesos. Algunos ejemplos son el corte por chorro de agua, por electroerosión, por láser, plasma o ultrasonidos.

¹Ver Jamal Y.Sheikh-Ahmad, *Machining of Polymer Composites*, p. 37.

2.1.1 Operaciones para realizar agujeros

Existen una gran variedad de operaciones para mecanizar agujeros. Todas ellas comparten la característica de que el arranque de material se produce por dos movimientos: el de rotación de la herramienta y el de avance o penetración en la pieza (ver Figura 2.2a).

- Taladrado. Permite la realización de agujeros que pueden ser ciegos o pasantes. El nombre de la herramienta se conoce como broca. En función de las características del agujero realizado, se distinguen las siguientes operaciones:
 - Se denomina taladro previo cuando es necesario una segunda pasada u operación para conseguir las dimensiones definitivas. Esto se puede deber a múltiples factores, como a tolerancias muy restrictivas o por el proceso de ensamblaje de la pieza.
 - Por el contrario, se habla de taladro definitivo cuando se consiguen la dimensión y calidad requeridas en una operación. Esto también se conoce como One Shot Drilling (OSD).
 - Taladros profundos. Para piezas con un gran espesor, en relación al diámetro del agujero, se emplean geometrías y condiciones de taladrado especiales.
- Escariado. Consiste en agrandar un agujero ya existente para conseguir mejores tolerancias dimensionales y acabado superficial. La herramienta empleada se conoce como escariador.
- Mandrinado. Proceso similar al escariado pero con mayores estándares de calidad.
- Avellanado. Sobre un agujero ya existente, realizar una superficie cónica a la entrada del taladro para el alojamiento de remaches. Esta operación es muy habitual en la industria aeronáutica para mantener el perfil aerodinámico de determinadas superficies.
- Lamado. Muy similar al avellanado pero creando una superficie plana para el alojamiento de remaches, tornillos o arandelas.
- Rebarbado. Operación de repaso de los agujeros para eliminar la rebaba o fibras sin cortar.

Normalmente, los agujeros se realizan directamente sobre el material, lo que se conoce como taladrado virgen. Sin embargo, en algunas ocasiones, debido a requisitos en los procesos de ensamblaje, el agujero ya está abierto a un diámetro inferior, por lo que se denominaría re-taladrado o taladrado sobre agujero previo. También puede darse la combinación de los dos casos anteriores, entrando en un material con un agujero previo y saliendo por otro material virgen. A esto se le conoce como copiado.

Además, en determinados procesos de montaje complejos, se utilizan remaches de sacrificio para posicionar las piezas y taladrar directamente sobre ellos.

En definitiva, es importante tener en cuenta estos factores porque afectan al comportamiento de la operación y determinan la elección de la geometría y parámetros de corte.

Las brocas son piezas cilíndricas, con labios afilados y un elemento puntiagudo, que gira a gran velocidad para eliminar material.

Estas se dividen fundamentalmente en mango, cuerpo y punta. La Figura 2.1 muestra una vista detallada sobre la geometría y las diferentes partes de la broca. [21, 22]

FIGURA 2.1: Vista en detalle de una broca con sus principales elementos.

- El mango es la parte de la broca mediante la que se une al porta-herramienta para hacerla rotar y evitar vibraciones.
 - El cuerpo está formado por diferentes elementos para permitir el desahogo de la viruta desde la zona de corte, en la punta, hasta la entrada del agujero. La longitud de corte de la broca está formada por el cuerpo más la punta de herramienta y determina la profundidad máxima que se puede taladrar.
 - Los canales tienen forma helicoidal y se utilizan para evacuar la viruta.
 - El alma es la parte del cuerpo formado entre los canales y proporciona resistencia de torsión a la broca. El ritmo de evacuación de viruta se controla mediante el espesor del alma y el ángulo de hélice, formado entre el eje de rotación y la arista del alma. A mayor espesor de alma, más resistencia a la torsión pero menor evacuación de viruta.
- Según el ángulo de hélice, las brocas pueden ser de espiral rápida (ángulo de hélice grande), regular o convencional (ángulos en torno a 40 grados) o lenta (ángulos pequeños). A mayor ángulo de hélice, mayor deshago de viruta.
- El diámetro del cuerpo es ligeramente inferior al de la punta de la herramienta para evitar que el alma esté rozando con la pieza a lo largo de todo el taladro. Este concepto se conoce como cuerpo cónico o conicidad inversa.
 - La punta es la parte de la broca donde se corta el material. Determina el diámetro final del agujero.
 - El ángulo de punta depende del tipo de material a mecanizar. Los mayores ángulos se utilizan para elementos duros y resistentes debido a que fortalecen los filos de corte y producen virutas más estrechas. Por otro lado, pequeños

ángulos de punta se emplean en materiales más blandos, produciendo menores fuerzas de empuje o axiales.

- El núcleo o alma es el espesor de la punta medido entre los canales en la punta de la herramienta. Al igual que el ángulo de punta, cuanto mayor sea el núcleo, más resistencia para taladrar materiales duros pero mayores fuerzas axiales.
- El filo transversal es la arista que se produce en la punta de la herramienta. Este elemento no tiene velocidad de corte por lo que solo empuja el material generando una importante parte de la fuerza axial.
- El margen es la parte del alma que va rozando con la pared del taladro, dando estabilidad para conseguir una adecuada tolerancia dimensional.

Finalmente, el filo de corte principal es el elemento que realmente elimina el material en forma de virutas. La Figura 2.2b muestra el proceso de arranque de material simplificado en un modelo ortogonal. La geometría del filo de corte se define fundamental por dos ángulos:

El ángulo de incidencia determina el apoyo del filo de corte y el rozamiento entre el material y el destalonado de la broca. Cuanto mayor sea este ángulo, menor interacción entre la herramienta y la superficie mecanizada pero más débil será el filo de corte. Generalmente se indica como α .

El ángulo de desprendimiento, llamado γ , está formado por la cara de la herramienta por donde fluye la viruta y la normal a la superficie mecanizada. Este puede ser positivo (como el ejemplo de la Figura 2.2a), lo que hace la herramienta más afilada y reduce las fuerzas, a costa de un filo más débil, o negativo, produciendo un filo romo que aumenta las fuerzas y temperaturas generadas durante el proceso.

El ángulo de herramienta se obtiene de restar el ángulo de incidencia y el de desprendimiento a 90 grados.

El proceso de corte consiste en dos movimientos simultáneos de la broca: el de rotación y el de avance. Ver Figura 2.2a

La velocidad de corte (V_c) de un proceso de taladrado, indica la velocidad lineal experimentada por la esquina del filo principal a causa del movimiento de rotación (n). Está relación depende del diámetro de la herramienta. (D)

$$V_c [m/min] = \frac{\pi D [mm] n [rev/min]}{1000} \quad (2.1)$$

Por otro lado, la velocidad de avance (V_f) indica la velocidad de penetración de la broca en el material. Sin embargo, la magnitud más interesante para analizar procesos de mecanizado es el avance (f), expresado en mm/rev . Este indica la distancia axial recorrida por los filos en cada vuelta de la broca.

$$f [mm/rev] = \frac{V_f [mm/min]}{n [rev/min]} \quad (2.2)$$

El mecanismo de arranque de viruta producido durante el taladrado puede explicarse de forma análoga a un corte ortogonal, como el mostrado en la Figura 2.2b.

FIGURA 2.2: Diagrama esquemático de los principales elementos del proceso de taladrado.

El espesor de viruta no deformada (t) es sometida a deformación por cortadura cuando se aproxima al plano de cizallamiento AB , también conocido como zona de deformación primaria. La principal característica de este es el ángulo de cizallamiento (Φ) que satisface el principio de mínima energía. Posteriormente, la viruta se desliza por la superficie de desprendimiento, o zona de cizalladura secundaria, con un ángulo γ y con un espesor t_c .

Las principales fuerzas involucradas en este proceso son la fuerza de corte F_c , paralela a la velocidad de corte, y la fuerza axial o de empuje, denominada F_A o F_T , que es paralela al avance. Ambas, producen la resultante R que actúa sobre el material formando la viruta.

En procesos de taladrado es frecuente medir el par torsor o par de corte (M_Z), el cual está relacionado con la fuerza de corte (F_C).

Según el equilibrio de fuerzas, la viruta ejerce una fuerza opuesta en el filo, con una componente de fricción F y una normal N .

Durante el mecanizado, el calor se genera por diferentes fuentes:

1. Debido a la formación de viruta por cizalladura en la zona de deformación primaria.
2. Por fricción entre la viruta y la superficie de desprendimiento en la zona de cizalladura secundaria.
3. En la zona terciaria, por rozamiento entre la pieza mecanizada y la superficie de desprendimiento de la broca.

Estas interacciones viruta-herramienta producen el desgaste, disminuyendo las capacidades de corte de la broca y acortando su vida útil. Este se define como una eliminación o aportación de material no deseado en el filo de corte, produciendo una deformación permanente y alterando su geometría. Esto se traduce en [23]:

- Reducción de la resistencia del filo de corte.

- Aumentar de las fuerzas y temperaturas del proceso.
- Degradación del acabado superficial de la pieza y pérdida de tolerancia dimensional.

Los mecanismos de desgaste son muy variables y depende de factores como el material a mecanizar, los parámetros de corte o la geometría de la herramienta. Sin embargo, los más comunes son [24]:

- Flanco. Se produce por abrasión en la superficie de incidencia debido al contacto con el material mecanizado. Se caracteriza por pequeñas muescas paralelas a la velocidad de corte.
- Astillamiento. Se produce por la formación de microroturas de carácter frágil y localizado en la arista del filo, debido a fuerzas excesivas y/o intermitentes.
- Cráter. Se identifica como un desgaste con forma cóncava en la superficie de desprendimiento. Es producido por interacciones químicas a alta temperatura entre la broca y la viruta, provocando pérdida de material.
- Filo de aportación o recrecido. Se produce debido a las elevadas presiones y temperaturas en el plano de cizalladura, adhiriendo material de la viruta en el filo de corte.
- Fisuras térmicas perpendiculares al filo de corte que pueden producir astillamiento o una rotura catastrófica.

Hoy en día existen multitud de materiales para aplicaciones de mecanizado. Estos podrían clasificarse en tres grandes grupos por su dureza, o habilidad para resistir desgaste abrasivo, y tenacidad, o capacidad para resistir la fractura bajo elevadas e intermitentes cargas [9]. Ambas propiedades son opuestas por lo que tiene que alcanzarse un compromiso entre dureza y tenacidad para cada aplicación concreta (Ver Figura 2.3).

- Los aceros rápidos (HSS por sus siglas en inglés) presentan la tenacidad más elevada, moderada resistencia pero baja dureza (aportada mediante un tratamiento térmico). Debido a esto, pueden formarse geometrías complejas y muy afiladas. Además, pueden darse múltiples reafilados y su coste es bajo. Sin embargo, no mantienen una dureza adecuada a elevadas temperaturas y poseen una baja resistencia a materiales abrasivos.
- Los carburos cementados, conocidos como metales duros, están formados fundamentalmente por carburos de wolframio (W), también denominado tungsteno. Estas herramientas se fabrican aplicando elevadas presiones a una mezcla de polvo de carburo y un material aglutinante, generalmente cobalto (Co), produciendo una forma casi definitiva. Posteriormente, se sinterizan a altas temperaturas para fundir el aglomerante [25] y se afilan con muelas de diamante. La dureza de estos materiales la aportan los carburos, mientras que el aglutinante metálico aporta la tenacidad. Tienen un coste medio y sufren de desgaste abrasivo.
- Los materiales cerámicos tienen una elevada dureza, estabilidad térmica y son muy adecuados para mecanizado a altas velocidades. Los más habituales son el diamante policristalino (PCD) y el nitruro policristalino de boro cúbico (PCBN). Sin embargo, su tenacidad es baja, sufren desgaste por astillamiento y no son apropiados para operaciones inestables o interrumpidas. Estos también se fabrican

FIGURA 2.3: Compromiso entre dureza y tenacidad para los tres principales grupos de materiales de herramientas de corte: cerámicos, metales duros y aceros rápidos [9].

por sinterización a temperaturas y presiones muy elevadas. Su coste es muy elevado por lo que se usan en aplicaciones que demanden una alta vida de herramienta [26].

Además, para mejorar las propiedades de estos materiales y extender su vida útil, se pueden aplicar recubrimientos, de una o varias capas y con espesores del orden de micrómetros.

Los recubrimientos cerámicos muestran una dureza superior a altas temperaturas y estabilidad térmica. Los más habituales son el carburo de titanio, TiC , de gran dureza, el nitrato de titanio, TiN , con bajo coeficiente de fricción, o el óxido de aluminio, Al_2O_3 . [24].

Para la adhesión de estos se utilizan principalmente dos técnicas: la deposición química de vapor (CVD, por sus siglas en inglés), que se realiza a altas temperaturas en torno a $1000^{\circ}C$, y la deposición física de vapor (PVD, por sus siglas en inglés), que requiere temperaturas inferiores, de $450^{\circ}C$.

La técnica PVD, proporciona una gran tenacidad y por su temperatura de deposición se utiliza en HSS. Por otra parte, la aplicación por CVD, proporciona una mejor resistencia de adhesión y resistencia a la abrasión.

Otro recubrimiento muy habitual para los metales duros es el de cristales de diamante por CVD, conocido como recubrimiento de diamante, para abreviar. Estos proporcionan durezas similares a las herramientas cerámicas de diamante (PCD) y tienen unos costes inferiores.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las dificultades en su adhesión debido a las tensiones residuales entre el recubrimiento y el sustrato que se generan durante la deposición CVD y el enfriamiento. Para mitigar este fenómeno se puede aplicar tratamientos previos al sustrato de metal duro [25].

2.2 Ensamblaje de estructuras aeronáuticas

El montaje y ensamblaje de estructuras aeronáuticas supone un desafío tanto de ingeniería, como logístico debido al gran volumen de piezas y a la complejidad de la cadena de suministro.

Para la fabricación de un avión comercial, este se descompone en múltiples sub-ensamblajes como el empenaje (formado por los estabilizadores horizontales y verticales de cola), las distintas secciones del fuselaje, las alas o los pilones para la unión de los motores. La Figura 2.4 muestra el sub-ensamblaje del HTP del A350 completo, incluyendo superficies aerodinámicas y la instalación eléctrica e hidráulica.

FIGURA 2.4: Estabilizador horizontal de cola del A350 en la estación de inspección de cliente de la factoría de Airbus Getafe. Imagen cedida por Airbus.

Para realizar las operaciones de taladrado dentro de un proceso industrial, hay que tener en consideración una serie de actividades, que influirán en la calidad final del agujero:

1. El primer paso consistiría en el correcto posicionamiento de las piezas mediante un utillaje, el uso de pinzas de montaje.
2. Una vez fijados y posicionados los componentes, se realizan las operaciones de taladrado.
3. Posteriormente, se separan las piezas, se rebarba la entrada y la salida de todos los agujeros y se realiza una limpieza superficial para eliminar los residuos generados durante el mecanizado (lubricación o virutas). Además, en esta etapa se realizan rutinas de inspección de calidad.
4. Estos pasos previos pueden repetirse varias ocasiones sobre un mismo componente en función de la complejidad del ensamblaje.

5. Por último, se aplican sellantes, cuando sea necesario, se galgea y se montan de nuevo las piezas en su posición definitiva.

Las operaciones de taladrado pueden clasificarse en manual, semiautomática y automática. Es frecuente el uso combinado de las tres en el mismo proceso, incluso, algún agujero es realizado en varias operaciones y cada una de ellas con una tecnología diferente.

- Taladrado manual. En este caso, el operario ejerce la fuerza de avance durante el proceso. Son necesarios el uso de plantillas y casquillos guía para asegurar la correcta posición del agujero y su perpendicularidad en la pieza. Se utilizan brocas de geometría especial con guías y buen desalajo de viruta.

Esta tecnología se caracteriza por ser flexible y barata en pequeñas cantidades de agujeros. Sin embargo, produce una peor calidad, su uso está limitado a determinados diámetros y materiales y es más propensa a errores humanos. Por su elevada flexibilidad, se utiliza en operaciones de reparación.

- Taladrado semiautomático. En este caso, el operario solo posiciona la máquina y este ejerce tanto el par torsor como la fuerza axial. También requiere del uso de plantillas.

En este caso se consigue una mejor calidad y permite diámetros y configuraciones más complejas.

- Taladrado automático. Se realiza con centros de mecanizado CNC que controlan tanto el movimiento de corte como el posicionamiento de la broca, sin necesidad de utillajes o plantillas. Habitualmente, utilizan sistemas de visión, reconocimiento de imágenes y controles de calidad autónomos.

En este caso, se consigue una mejor calidad, mejores cadencias de fabricación en grandes volúmenes de agujeros y permiten tener una trazabilidad del proceso:

Tradicionalmente, las operaciones de taladrado se realizaban con varias pasadas sobre el mismo agujero aumentando el diámetro de forma progresiva. Además, asociadas a esto, es necesario realizar otras actividades que no aportan valor al proceso, como la limpieza y el rebarbado.

Con el objetivo de facilitar y optimizar el ensamblaje, se han desarrollado las siguientes estrategias, proporcionando una mejora incremental en el proceso.

- Taladrado en una operación, o OSD por sus siglas en inglés. Se utiliza únicamente una herramienta y se consiguen las dimensiones y calidad superficial en una única operación. Esto tiene importantes beneficios como el aumento de la cadencia y la reducción de costes de herramienta. Está muy extendido en la industria para el taladrado de materiales compuestos y aleaciones metálicas. Sin embargo, debido a su complejidad, no se realiza en apilados híbridos ni en diámetros grandes.
- Montaje en una operación, o OWA por sus siglas en inglés. Además de la operación en OSD, se elimina la necesidad de rebarbar y limpiar, por lo que no habría que separar las piezas una vez taladradas. Esto implica que las operaciones de galgeo y aplicación de sellante, si fueran necesarias, habría que realizarlas antes de taladrar. Por lo tanto no permite el uso de lubricación, o solo en cantidades mínimas, y el agujero no puede presentar ningún daño en forma de rebaba o pequeñas delaminaciones.

- Adicionalmente, se podría mejorar los procesos OWA, realizando la instalación de remaches y tornillos en la misma estación de montaje donde se taladra.

Además del taladrado, son frecuentes las operaciones de avellanado para alojar la cabeza del remache o el tornillo, manteniendo la superficie aerodinámica. Para ello, se emplean herramientas especiales llamadas brocas avellanadores que tiene la geometría de taladrado y avellanado en la misma herramienta (ver Figura 2.5).

FIGURA 2.5: Broca avellanador de metal duro con recubrimiento de diamante para taladrado de materiales compuestos

2.3 Materiales compuestos

Los materiales compuestos se han posicionado como uno de los principales materiales usados en componentes estructurales del sector aeronáutico; debido a sus excepcionales propiedades mecánicas específicas, su cualidad de poder ser fabricados con el formato definitivo, minimizando el número de partes, y por la reducción de costes de mantenimiento en servicio.

Estos materiales están formados por dos o más constituyentes, también conocido como fases, que se combinan a nivel macroscópico, formando un nuevo material heterogéneo, con diferentes características y propiedades que sus componentes individuales [27]. El formato más habitual de estos materiales se compone dos fases llamadas matriz y refuerzos.

- La matriz proporciona la forma al material y actúa como un aglutinante que mantiene las fibras y las protege del ambiente externo. De forma individual, estos no tienen buenas propiedades mecánicas o térmicas, pero son capaces de transmitir las cargas sufridas por el material a los refuerzos. Para la matriz se emplean materiales polímeros, que consisten en largas cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. La configuración de estas cadenas afecta al comportamiento de las moléculas, pudiendo agruparse en dos grandes categorías:
 - Termoplásticos. Consisten en cadenas de hidrocarburos creadas por enlaces secundarios, que son más débiles que los enlaces primarios covalentes. En base a esta configuración, los termoplásticos pueden ser fundidos para dar la forma final al componente. Dependiendo del proceso de solidificación del polímero, pueden clasificarse en amorfos, si la agrupación de las moléculas es aleatoria, o semicristalinos, si se agrupan bajo un patrón regular.
 - Los polímeros termoestables están constituidos por enlaces atómicos primarios y covalentes. Esto resulta en sólidas estructuras, rígidas, resistentes y menos dúctiles que los termoplásticos. La agrupación de sus moléculas es aleatoria por lo que se consideran amorfos. Estos no pueden ser fundidos, ya que a altas temperaturas se desintegran.

Además de las matrices poliméricas, se pueden realizar materiales compuestos con matrices metálicas o cerámicas. No obstante, su uso es limitado debido a su alta densidad y a su baja tenacidad, respectivamente.

- Los refuerzos están formados por materiales fuertes y resistentes y se encargan de soportar las cargas externas a las que está sometido el material. Pueden utilizarse en varias formas, como fibras largas, fibras cortas o partículas. Además, dependiendo de su formato y orientación, el material compuesto tendrá diferentes comportamientos. Ver Figura 2.6.

Por el tipo de material del que están hechas, pueden clasificarse en fibras de vidrio, de carbono o de aramida, entre otros.

FIGURA 2.6: Configuraciones de diferentes tipos de refuerzos [9].

2.3.1 Propiedades

Las propiedades del material compuesto dependerán de sus constituyentes y cómo estén agrupados.

En general, estos se caracterizan por una excelente resistencia y rigidez específicas. Además, poseen un buen comportamiento ante la fatiga y la corrosión y una adecuada estabilidad dimensional debido a su bajo coeficiente de expansión térmica. [28]

La matriz más utilizada es el epoxi debido a su resistencia a la tracción de 85 MPa y su elevado módulo de Young ($E = 10.5 \text{ GPa}$), en comparación con el resto de

alternativas para matrices poliméricas. En cuanto a los refuerzos, el más común en la industria aeronáutica, es la fibra larga de carbono por su combinación de baja densidad (1.78 g/cm^3), alta resistencia a la tracción ($3400 - 5000 \text{ MPa}$) y módulo de elasticidad ($240 - 425 \text{ GPa}$). Esta combinación se denomina materiales polímeros reforzados con fibra de carbono, CFRP por sus siglas en inglés. [29].

FIGURA 2.7: Placas de material compuesto reforzado con fibras

En los inicios del desarrollo de estos materiales, tuvieron que afrontar una serie de inconvenientes [6]:

- Elevado coste del proceso de fabricación y bajas cadencias de producción.
- Defectos específicos de la naturaleza heterogénea de estos materiales. Estos pueden ser originados en el proceso de fabricación, mecanizado o en servicio.
- Desarrollo de nuevos métodos de inspección no destructiva.
- Necesidad de desarrollar y certificar nuevas técnicas de reparación y mantenimiento.
- Propensos a sufrir daño inducido por el mecanizado, con una tolerancia al daño más baja.
- Interacción con aleaciones metálicas en apilados híbridos aumenta la complejidad del proceso de montaje y mecanizado.
- Desarrollo de nuevas geometrías, materiales y recubrimientos para las herramientas de corte.
- Negativos efectos en la salud por los residuos y vapores originados en sus procesos de fabricación y mecanizado.

Adicionalmente, además de sus destacadas propiedades, el uso de materiales compuestos aporta importantes ventajas:

- Materiales funcionales, que además de sus propiedades estructurales poseen otras cualidades. Por ejemplo, protección contra rayos.
- Fabricación con formato próximo a la dimensión final del componente y reducción del número de partes. Esto simplifica procedimientos de montaje y reduce tiempos de mecanizado.
- Las mejoras de los procesos de fabricación permiten producir componentes de gran escala y mejorar las cadencias.

- La orientación de las fibras permiten adaptarse a los requisitos estructurales y a la distribución de cargas dominantes, pudiendo conseguir una optimización del peso.
- Reducción del residuo generado a lo largo de todo el proceso y posibilidad de reciclaje de algunas partes (matriz termoplástica).
- Reducción de costes de mantenimiento una vez en servicio.

2.3.2 Fabricación

Las propiedades que requiere un material para una aplicación determinada y las cargas a las que vaya a estar sometido en servicio, determinan la composición final y el proceso de fabricación empleado [3].

Uno de los procesos de fabricación de materiales compuestos más extendido es el de apilado de fibras preimpregnadas, también denominadas prepreg. Esta técnica es adecuada para producir materiales de alta resistencia y rigidez y se usa para superficies, más o menos planas, como los revestimientos de alas o fuselaje [7].

Las piezas fabricadas con esta técnica requieren un proceso posterior, en el cual se introducen en autoclaves para consolidar y curar los componentes mediante unas condiciones muy específicas de temperatura y presión.

Una diferencia importante entre los termoplásticos y los termoestables se da en los procesos de curado de autoclave. Los termoestables son sometidos a unas reacciones químicas que cambian de forma permanente la agrupación de sus constituyentes. Sin embargo, los termoplásticos pueden ser fundidos de nuevo y mantener su composición, por lo que pueden ser reciclados.

Las técnicas de apilado de fibras automático (AFP por sus siglas en inglés) o el posicionamiento de cintas automático (ATL) permiten aumentar la cadencia y la precisión a la hora del posicionado de los refuerzos [2].

Los procesos AFP permiten elaborar configuraciones de fibras más complejas que el ATL, sin embargo, este último tiene un proceso más rápido.

En estos métodos de fabricación, una vez posicionadas las fibras, se introduce la pieza en un autoclave. Es posible añadir elementos adicionales al componente e introducirlos juntos en el autoclave para cocurarlos.

En la Figura 2.8 se muestra un proceso de AFP durante la fabricación del revestimiento de la S19 del A350.

Estos métodos de fabricación han demostrado que producen materiales de buena calidad y libres de porosidad y cavidades. Sin embargo, debido al elevado coste de los procesos de autoclave, se desarrollaron otros métodos de fabricación [30].

El moldeo por inyección de resina (RTM por sus siglas en inglés) no utiliza la fibra mezclada con la resina, o preimpregnada, sino que usa fibra seca. Este proceso consiste en inyectar resina de baja viscosidad en un molde de vacío, el cual contiene las fibras en su forma definitiva.

FIGURA 2.8: Proceso de fabricación de S19 del A350 por medio de AFP.
Imagen cedida por Airbus

Una ventaja importante del proceso por RTM, en comparación con el prepreg, es que permite formar complejas estructuras tridimensionales en una operación.

Esta técnica se utiliza para la fabricación de refuerzos estructurales de aviones como vigas o cuadernas, entre otros.

Existen también otros métodos como el bobinado, que produce piezas cilíndricas o la pultrusión, para fabricar perfiles de sección constante. Este último se utiliza, por ejemplo, para las vigas de soporte de la cabina de algunos aviones [7].

2.3.3 Maquinabilidad

A pesar de que una de las principales características de los materiales compuestos es que pueden ser fabricados cerca de su formato final, el uso de operaciones de mecanizado es imprescindible, especialmente, para la realización de uniones mecánicas.

Los materiales compuestos reforzados con fibras son complejos de mecanizar. El proceso de eliminación de material se caracteriza por fracturas intermitentes de las fibras y oscilaciones de las fuerzas de corte. Además, el carácter abrasivo de las fibras produce un importante desgaste. [31].

Además, los materiales que forman las matrices y fibras tienen unas propiedades diferentes debido a la función que cumple cada una. Los refuerzos son duros pero frágiles, mientras que la matriz es dúctil. Esto va a afectar de forma significativa al proceso de mecanizado y a la calidad del componente en forma de daño inducido por el mecanizado.

Simplificando el proceso a un mecanizado ortogonal, se pueden identificar varios modos para el corte de las fibras, en función de su orientación y el ángulo de desprendimiento [32, 33, 9, 34]. En la Figura 2.9 se pueden observar los modos relacionados con ángulos de desprendimiento positivos. Estas diferencias afectarán al acabado superficial y a las fuerzas de corte.

FIGURA 2.9: Mecanismos de arranque de material en el corte ortogonal de CFRPs en función del ángulo de las fibras para ángulos de desprendimiento positivos. Imagen adaptada de [9]

Wang et al. [32] reportaron que para un corte ortogonal, con una profundidad de pasada de $50 \mu m$ en CFRP, con un ángulo de desprendimiento positivo, se producían variaciones en la rugosidad de $1 \mu m$ a $40 \mu m$ y variaciones en la fuerza de corte de $15 N$ a $40 N$, en función de la orientación de las fibras.

Durante la operación de taladrado, el filo transversal deforma el material aplicando presión, tipo punzón, y generando la mayor parte de la fuerza axial. Mientras tanto, los filos de corte principales describen una trayectoria helicoidal, eliminando la mayor parte del material y contribuyendo, principalmente, al par torsor o fuerza de corte [35].

La rotación de los filos de corte a lo largo de una revolución produce múltiples orientaciones de fibra, aunque el material esté formado por láminas unidireccionales. La Figura 2.10a muestra la variación en el ángulo de las fibras (θ) para diferentes posiciones angulares del filo de corte principal (ϕ). Esto produce una importante oscilación en las fuerzas de corte, debido a los diferentes modos de arranque de material explicados anteriormente en la Figura 2.9.

La Figura 2.10b muestra el comportamiento cíclico y repetido de la fuerza de avance y el par torsor causado por la variación de la orientación de las fibras a lo largo de una revolución.

La fuerza axial alcanza el máximo cuando la dirección de las fibras y la dirección de corte son paralelas ($\theta = 0$). Después de este punto, se alcanza el mínimo en $\theta = 135$. El par torsor, sin embargo, alcanza el valor máximo cuando la orientación de las fibras es perpendicular respecto al movimiento de corte $\theta = 90$.

La evolución completa de las fuerzas en una operación de taladrado se muestra en la Figura 2.11. Inicialmente, el filo transversal penetra en el material produciendo

FIGURA 2.10: Proceso de taladrado de láminas unidireccionales de CFRP con broca de dos labios.

un incremento abrupto de la fuerza axial, mientras que el par aumenta de forma más prolongada, debido a la menor contribución del filo transversal.

Cuando el filo de corte principal penetra en el material por completo, se alcanza la máxima fuerza axial. Entonces, este valor disminuye progresivamente debido al ablandamiento de la matriz por las elevadas temperaturas y la reducción de la resistencia a la flexión según se van eliminando capas.

A la salida del agujero, todavía se observa par torsor debido a la fricción remanente entre la broca y el interior el taladro [36].

FIGURA 2.11: Evolución de la fuerza axial y par de corte a lo largo de una operación de taladrado [36].

Un factor importante de los materiales compuestos es que son propensos a sufrir daño inducido por el mecanizado. Esto puede afectar a la fiabilidad de la unión mecánica y, por lo tanto, a la integridad estructural del componente. [37].

Generalmente, en las operaciones de taladrado de CFRPs, de todos los requisitos

de calidad de una unión mecánica, el daño inducido por el mecanizado es el que limita la vida de herramienta.

La delaminación es el tipo de daño más común y más crítico según los análisis de Díaz-Álvarez et al. [38]. Está producida por la baja resistencia de la unión entre capas y excesivas fuerzas de empuje, incentivadas por el desgaste, o una incorrecta elección de los parámetros o la geometría de broca.

Es un defecto importante a tener en cuenta, ya que podría afectar a la integridad estructural del componente.

Esta puede producirse tanto a la entrada como a la salida del agujero, o en el interior del taladro. Ver Figura 2.12. La delaminación a la entrada, también conocida como peel-up, está producida por la acción de las fuerzas de corte en la periferia de la broca. Por otro lado, la de la salida se denomina push-out y está relacionada con la fuerza axial.

FIGURA 2.12: Esquema de tipos de delaminación en procesos de taladrado de materiales compuestos reforzados con fibras. Imagen adaptada de [39]

Además, en el taladrado de CFRP, se producen otro tipo de defectos, como fibras sin cortar, también llamado flaking, daños en la calidad superficial del interior del agujero, o degradación térmica [40].

Durante el proceso de mecanizado en compuestos termoestables, si se alcanza la temperatura de curado de la resina, se degradarían las propiedades del material. Por otra parte, en los termoplásticos, se podría obstruir la herramienta, con la resina adherida.

La degradación de la calidad superficial se produce por discontinuidades en las fibras debido a los diferentes modos de corte, lo que origina una gran variabilidad en la rugosidad del interior del taladro.

FIGURA 2.13: Vista en detalle de la calidad a la entrada y salida de un taladro avellanado en CFRP. Imagen propia publicada en [42]

Además, diferencias en los coeficientes de expansión térmica, entre la matriz y las fibras, pueden reducir la tolerancia dimensional de la pieza.

Tras el proceso de mecanizado, las fibras quedan expuestas a la posible contaminación del ambiente, pudiendo ser dañadas por químicos o excesiva humedad [41].

En la Figura 2.13 se puede observar la calidad a la entrada y a la salida de un agujero avellanado en CFRP. Con la herramienta nueva se produce un muy buen acabado superficial en el interior del taladro y ningún indicio de daño inducido por el mecanizado.

Sin embargo, según evoluciona el desgaste de herramienta, aparecen delaminaciones a la salida del taladro y fibras sin cortar. También se observa un ligero deterioro en la calidad superficial del interior del agujero.

2.3.4 Consideraciones ambientales y sobre la salud

El mecanizado de materiales compuestos conlleva una serie de riesgos para la salud que hay que considerar [43]. El corte de las fibras produce partículas en forma de polvo que son transportadas por el aire, por lo que el uso de equipos de aspiración y de protección individual (EPIs) son necesarios [44].

La investigación sobre este asunto ha demostrado que la influencia de estos materiales en la salud no está relacionada con la composición de las fibras, sino con su morfología y tamaño, tiempo de exposición y concentración en el cuerpo. Una combinación de estos factores es lo que provoca efectos cancerígenos [45].

Esto se debe a la penetración de las fibras en el cuerpo y la dificultad para eliminarlas de

forma natural. Las partículas con un diámetro inferior a $5\ \mu m$ tienen el potencial de ser inhaladas. Los materiales más comunes empleados como refuerzos en los compuestos son:

- Las fibras de asbestos (amianto) tienen un diámetro inferior de $5\ \mu m$ y se rompen en forma longitudinal.
- Las fibras de carbono son un material sintético hecho de pequeños filamentos de carbono con un diámetro entre $5\text{-}10\ \mu m$.
- Las fibras de aramida son materiales orgánicos sintéticos y representan riesgo de irritación cutánea. Su diámetro es de $12\text{-}15\ \mu m$ por lo que no están en el rango de partículas que se podrían inhalar. Sin embargo, podría generar partículas más pequeñas y potencialmente peligrosas.

Existen dos grandes estudios al respecto, uno realizado en Estados Unidos y otro en Europa. Los resultados de ambos muestran un riesgo potencial de cáncer del sistema respiratorio y otros tumores asociados a la exposición de fibras de vidrio y carbono.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España también elaboró un estudio completo sobre los potenciales peligros para la salud relacionados con estos materiales [46].

Más estudios en esta línea son necesarios para evaluar con mayor fiabilidad su potencial cancerígeno. Hasta ahora, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado todas las fibra minerales sintéticas como probablemente cancerígenas.²

2.4 Taladrado de materiales compuestos

Debido a la heterogeneidad de los materiales compuestos los procesos de taladrado se caracterizan por la intermitente fractura de las fibras y la fluctuación de las fuerzas de corte. Estos efectos, combinados con la dureza de las fibras, producen elevados estados de desgaste.

Además se caracterizan por sufrir daños inducidos durante el mecanizado que pueden tener graves consecuencias en la integridad del componente, pudiendo llegar a ser descartado.

La adecuada elección de la geometría y de los parámetros de corte puede minimizar este desgaste y asegurar la calidad requerida.

2.4.1 Herramientas y parámetros de corte

La elección del diseño de la herramienta es un factor determinante para conseguir un proceso con adecuados niveles de fuerza axial y par torsor y para asegurar una buena calidad de la superficie mecanizada. En la Figura 2.14 se muestra un boceto de las principales geometrías estudiadas.

Los requisitos generales son unos labios de corte muy afilados (ángulo de herramienta

²Para más información, consultar "Man-Made Mineral Fibres and Radon" elaborado en 1987 por la IARC

FIGURA 2.14: Geometrías de broca para el taladrado de materiales compuestos [47]. De izquierda a derecha: convencional, escalonada, de punta central (conocida como brad spur en inglés), escariador o de espada, doble ángulo y de núcleo.

pequeño) y un ángulo de incidencia grande y positivo.

Feito et al. [48, 49] presentaron un estudio comparativo de tres geometrías: broca de punta central, escalonada y escariador durante el taladrado de tejido de CFRPs. Los autores encontraron que en términos de delaminación y fuerza axial, la broca escariador mostró los mejores resultados.

Por otra lado, Abrão et al. [50] analizaron otros diseños de broca y emplearon herramientas con tres filos de corte. Observaron que estas producen mayores fuerzas de empuje, pero no se relacionó con una mayor extensión del daño inducido por el mecanizado.

Las geometrías escalonadas se mostraron mejor en términos de calidad a la entrada del agujero, en comparación con brocas helicoidales convencionales, en el estudio realizado por Qiu et al. [51]. También apuntaron que el ratio entre el diámetro del primer escalón y el segundo tiene una gran influencia en la calidad del agujero a la salida y concluyeron que un factor de 0.5 obtuvo los mejores resultados.

Sin embargo, en los ensayos realizados por Marques et al. [52] al taladrar CFRP formado por apilados unidireccionales, no señalaron mejoras con la utilización de la broca escalonada.

Otra geometría muy común es el doble ángulo de punta. Karpát et al. [53] analizaron el proceso de taladrado de tejidos de CFRPs con esta geometría y determinaron que mayores velocidades de avance son favorables para reducir el desgaste.

El mismo diseño de herramienta de metal duro fue analizado por Zitoune et al. [54]. Los autores advirtieron que esta geometría produce menos fuerza axial y menos daño en los componentes ensayados, en comparación con las brocas convencionales.

En otro estudio de Feito et al. [55], se investigó la influencia del ángulo de punta en la calidad del agujero y las fuerzas de corte. Concluyeron que este parámetro tiene una gran influencia y que los mayores ángulos de punta producen una mayor fuerza axial pero no afectan al par torsor. Por su parte, Heisel et al. [56] llegaron a conclusiones similares.

Además de la geometría de broca, la elección de los parámetros de corte afecta de forma importante al comportamiento del proceso de taladrado.

El aumento de las velocidades de corte produjo una reducción del par torsor y un aumento de la fuerza axial en los estudios realizados por Heisel et al. [56]. Además observaron que la modificación en la velocidad de corte no afectó a la calidad del agujero. Merino-Pérez et al. [57] también vieron una reducción del par torsor al taladrar tejido de CFRP a mayor velocidad.

Por otra parte, Karpat et al. [53] señalaron que mayores velocidades de avance producen una reducción del desgaste de herramienta. Por el contrario, no reportaron influencia con la velocidad de corte. Según los autores, el límite superior para esta mejora con el avance está determinado por el diseño de la broca, la rigidez del centro de mecanizado y el daño inducido por el mecanizado producido en el componente.

En la investigación de Khashaba et al. [58] se analiza el efecto de los parámetros de corte en las fuerzas y la calidad del componente. Observaron correlaciones entre la fuerza axial y las condiciones de corte y destacaron la importancia de minimizar la fuerza axial para asegurar la integridad del componente.

Mayuet et al. [59] utilizaron diferentes parámetros de corte para taladrar tejido CFRP y señalaron que el desgaste abrasivo era dependiente de estos.

Los estudios presentados hasta este punto se centran en el análisis de diámetros de broca pequeños, inferiores a 10 mm. A partir de este diámetro, la información en la literatura es más limitada [60].

Se realizaron algunos estudios sobre la influencia de los parámetros de corte en el taladrado de CFRPs con diámetros de broca entre 8 mm y 13 mm [61] [62]. Sin embargo, en estos no se especifica la geometría de herramienta o no contienen información sobre el desgaste.

En la investigación de Tsao et al. [63] se analizó la influencia de los parámetros de corte en diámetros grande, de 8 mm, 10 mm y 12 mm, con brocas de HSS. Se probaron las geometrías de broca convencional, de punta central y fresa con frente plano. Observaron que las brocas de geometría alternativa causaron un menor factor de delaminación.

Por su parte, Khashaba et al. [58] compararon el comportamiento de brocas de metal duro con diámetro de 8 mm y 13 mm al taladrar fibra de vidrio con resina epoxi. Los autores concluyeron que se producía un incremento de la fuerza axial de un 75% al taladrar con la broca de mayor diámetro, lo que produjo una mayor delaminación, tanto a la entrada como a la salida. Sin embargo, la broca de 8 mm generó una mayor rugosidad.

Además del menor número de publicaciones enfocadas en el estudio del taladrado FRPs con diámetros grandes, no se presenta ningún estudio combinado de la influencia de los parámetros de corte en los mecanismos de desgaste y en la calidad del taladro.

2.4.2 Desgaste de herramienta

Tras un análisis de la literatura, se determinó que los mecanismos de desgaste predominantes en el taladrado de materiales FRPs son la abrasión y el astillamiento.

Este primer tipo de desgaste se produce en la zona de la superficie de incidencia debido al rozamiento de la herramienta con las fibras, las cuales tienen una alta abrasividad. Para minimizar este efecto habría que emplear una broca de un material más duro.

Por otra parte, el astillamiento se debe a la heterogeneidad de los FRPs y las fluctuaciones de las fuerzas de corte. En este caso, es recomendable el uso de brocas más tenaces.

Para mejorar la resistencia al desgaste y aumentar la vida útil, es frecuente la aplicación de recubrimientos.

En la Figura 2.15, se muestra el estado de una broca de metal duro con recubrimiento de diamante al taladrar CFRP. Se observan roturas localizadas del recubrimiento en la superficie de desprendimiento. Esto deja expuesto el sustrato de metal duro, que sufre una fuerte abrasión en la superficie de incidencia. Además, se observa el mismo fenómeno de desgaste en el filo secundario

FIGURA 2.15: Desgaste de broca de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 4.8 mm al taladrar CFRP

Al taladrar CFRP, bajo unas adecuadas condiciones de corte, la vida de herramienta se alcanza de una forma progresiva. La Figura 2.16 muestra la típica evolución del desgaste con el tiempo de corte, en la que se pueden identificar tres regiones.

Roturas iniciales de las superficies afiladas (régimen I), causando un ritmo acelerado del desgaste. Entonces, el proceso se estabiliza, y este continúa de forma gradual (régimen II), hasta un punto en el que se incrementa rápidamente (régimen III) [9].

No obstante, esta forma puede tener particularidades para cada aplicación.

FIGURA 2.16: Evolución desgaste de herramienta con el tiempo de corte. Región I: iniciación; Región II, progresión uniforme; Región III, crecimiento acelerado.

A continuación, se presentan las principales investigaciones sobre el desgaste de broca en procesos de taladrado de CFRP.

El carburo de wolframio (WC), o metal duro, es el material más común para el taladrado de CFRP debido a su adecuado ratio de coste por agujero [64]. Este presenta una alta rigidez, un gran módulo de elasticidad y una adecuada resistencia al desgaste.

En un estudio de Masuda et al. se analizaron los modos de desgaste de carburos de wolframio al cobalto en el mecanizado de materiales compuestos. Concluyeron que al aumentar el tamaño del grano de WC, el daño se reduce, a pesar de una pérdida de dureza de la herramienta. También determinaron que una disminución en el contenido de Co, mitiga la evolución del daño de la broca. [65]

El desgaste de herramienta y su relación con el daño en tejidos CFRPs fue estudiado por Faraz et al. [66]. Reportaron una importante correlación entre la delaminación, las fuerzas de corte y el redondeo del filo de corte.

Wang et al. [67] encontraron un desgaste abrasivo que también producía un redondeo de la arista de corte en broca de metal duro sin recubrimiento.

Por otro lado, Sheikh-Ahmad y Sridhar [68] y Li et al. [69] señalaron una mejora en la vida de las brocas de tungsteno al aplicar un recubrimiento de diamante. El modo de desgaste predominante fue astillamiento y delaminación de la capa de diamante, seguido de una abrasión del sustrato. Este mismo mecanismo fue identificado por Kuo et al. [70] en geometrías de doble ángulo de punta.

Resultados similares se presentaron en el estudio de Iliescu et al. [71]. Determinaron que para las herramientas sin recubrir, se producía una ley potencial de dependencia entre la fuerza axial y el desgaste, mientras que con recubrimiento, esta dependencia era lineal. Además, también observaron que el desgaste tenía mayor influencia en la fuerza axial que en el par torsor.

Otro estudio de Wang et al. [72] comparaba el comportamiento de broca de metal

duro sin recubrir, con respecto a otras con recubrimiento de diamante y de AlTiN. Encontraron una rápida pérdida del afilado, debido a un desgaste de redondeo del filo de corte en la broca sin recubrimiento. El diamante consiguió mitigar este fenómeno pero no se vio ninguna mejora con el AlTiN, a pesar de su elevada dureza.

En las investigaciones de Xinchang Wang et al. [73] advirtieron un deterioro de la calidad del taladro al aplicar una capa de diamante, debido al redondeo del filo de corte en el proceso de recubrimiento. Sin embargo, este mejoró notablemente la resistencia al desgaste y la vida de herramienta.

En condiciones de alta velocidad, con velocidades de corte superiores a 10000 *rpm*, los mecanismos de desgaste observados son astillamiento al principio de la vida de herramienta, seguido de abrasión y adhesión de carbono [74].

2.4.3 Calidad del taladro

El alto valor de los componentes de la industria aeronáutica y los estándares de seguridad de este sector, imponen restrictivos requisitos de calidad a las superficies mecanizadas.

Las condiciones que tiene que cumplir un agujero en CFRP para tener una adecuada calidad son: buen acabado superficial, un diámetro acorde a las tolerancias de la aplicación en la que se vaya a utilizar y la ausencia de daño inducido por el mecanizado.

Para cuantificar la delaminación, tanto a la entrada como a la salida del agujero, existen diferentes factores. Según la revisión de la bibliografía, realizada por Geng et al. [75], estos se podrían agrupar en factores unidimensionales, factores de área o factores ajustados. En este estudio, también se detallan los equipos utilizados para su medición: microscopia, escáner digital, ultrasonidos C-scan o rayos-X.

Además, los autores concluyen que los factores lineales son los más utilizados debido a su simplicidad. Para los métodos que emplean el área dañada, es necesario emplear técnicas de reconocimiento de imágenes y además, este factor no tiene en cuenta la extensión máxima de la delaminación.

Haeger et al. [37] analizaron las mediciones unidimensionales con diferentes equipos de medida. Observaron que con los C-Scan no se obtenía la precisión suficiente como para utilizar factores de área. Por otro lado, encontraron que las mediciones con microscopía óptica de factores unidimensionales mostraban resultados similares a las mediciones realizadas con técnicas de rayos-X.

Grilo et al. [76] confirmaron que tanto un factor de delaminación unidimensional, como un factor de área ajustado, son adecuados para la evaluación de daño en procesos de taladrado de CFRP. Sin embargo, los autores remarcaron que los métodos que solo tienen en cuenta la extensión máxima, pueden no representar de forma adecuada la magnitud del daño cuando la delaminación presenta formas irregulares.

Las investigaciones de Gaugel et al. [77] también apuntan a la importancia de conocer la forma del daño por delaminación para utilizar el factor más adecuado y apuntan que el factor unidimensional es el más empleado.

En los resultados presentados por An et al. [78], los factores unidimensionales y los de área mostraron la misma tendencia.

La Figura 2.17 muestra un boceto del patrón de delaminación a la salida del agujero. Se indican la extensión del daño máxima D_{max} , utilizada en los factores unidimensionales, y el área delaminada A_{max} , empleada en los factores de área.

FIGURA 2.17: Boceto de medición de delaminación. D indica el diámetro nominal del agujero, D_{max} la extensión máxima del daño y A_{max} el área delaminada.

La delaminación es el parámetro de calidad más estudiado y con mayores referencias en la literatura. Khashaba et al. [79] presentaron una recopilación de las investigaciones realizadas hasta 2009. Geng et al. [75], en 2015, hicieron de nuevo una revisión de la bibliografía y presentaron estrategias para mitigar o reducir su aparición.

En las investigaciones de Li et al. [69] se estudia la influencia del desgaste en la calidad del taladro en CFRP con brocas de metal duro y recubrimiento de diamante. Observaron una mejora en el daño inducido por el mecanizado y la rugosidad, al emplear una estrategia de avance variable. Finalmente, concluyeron que la delaminación, particularmente a la salida del agujero, depende de la relación entre el avance y la fuerza axial aplicada.

La geometría de broca también tiene un impacto importante en la calidad del taladro. Feito et al. [49], compararon tres geometrías de corte. Los autores reportaron que la broca escariador produjo los mejores resultados y no mostró influencia con los parámetros de corte, mientras que la geometría escalonada y brad spur produjeron mayor delaminación al aumentar el avance.

Hrechuk et al. [40] propusieron un método para cuantificar el daño inducido por el mecanizado, combinando la extensión de la delaminación y las fibras sin cortar. Tras validarlo con datos experimentales, observaron una relación lineal entre el deterioro del parámetro de calidad y el desgaste de herramienta.

En un estudio de Faraz et al. [66], se analizó la influencia del desgaste de herramienta en el daño inducido por el mecanizado y elaboraron un método para relacionar la pérdida del filo con el factor de delaminación, tanto a la entrada como a la salida.

Melentiev et al. [80] concluyeron que el incremento en el avance no es favorable

para la delaminación, mientras que el efecto con la velocidad de corte no era claro.

Por otro lado, Ghafarizadeh et al. [81] analizaron la influencia de los parámetros de corte y la orientación de las fibras en el acabado superficial de CFRPs. Los resultados mostraron que la rugosidad varía de forma importante con la orientación de las fibras, produciendo los mínimos valores a 45 grados y los más altos a 135 grados. Además, evaluaron la integridad superficial y determinaron que las mejores condiciones se dieron a 0 y 90 grados. Los principales defectos observados fueron fracturas y extracción de fibras y desprendimientos entre el refuerzo y la matriz. Los autores concluyeron que la rugosidad superficial, de forma individual, puede no ser un indicador suficiente para evaluar la calidad de las superficies mecanizadas en CFRPs.

Eneyem y Ramulu también investigaron el acabado superficial en procesos de taladrado de CFRPs [82]. Reportaron valores máximos de rugosidad media $R_a = 10 \mu m$ a 135 grados de orientación de fibras, mientras que los mínimos no superaban los $2 \mu m$ para orientaciones comprendidas entre 90 y 0 grados.

En otros estudios, emplearon el diámetro del agujero como parámetro para determinar la vida de herramienta [53]. Karpát et al. usaron brocas de doble ángulo en tejido CFRP y observaron que a mayores avances, la tolerancia del diámetro es más crítica que la delaminación.

En caso de agujeros pequeños, se podría dañar el recubrimiento protector de los remaches o tornillos al introducirlo con interferencia en el agujero. Por otra parte, si el diámetro es muy grande, el remache no hace un buen contacto con las paredes del agujero y cuando la unión mecánica es sometida a cargas, esta no actúa de forma adecuada.

2.4.4 Monitorización del proceso

La medición y análisis de las fuerzas de corte es un método habitual para comparar distintos ensayos y optimizar el proceso.

Además, también permite establecer relaciones con el desgaste de herramienta o con la calidad del componente.

La medición de las fuerzas de corte puede hacerse de forma directa o indirecta [83]. Los métodos directos, requieren una herramienta que responda a las fuerzas producidas, creando señales eléctricas. Posteriormente, se procesan para dar las magnitudes y direcciones de estas. Los dinamómetros piezoeléctricos son los más utilizados.

Por otro lado, los métodos indirectos, registran otras variables que tienen relación con las fuerzas. Un ejemplo sería la medición de los consumos de potencia del husillo y de los motores de avance. Estos son menos precisos, pero válidos para la monitorización y estudio del proceso.

Fernandes y Cook [84] analizaron como el desgaste de herramienta afecta a la evolución de la fuerza axial y el par de corte durante el proceso de taladrado de CFRP y concluyeron que estas variables contienen información relevante acerca de la calidad del agujero.

En los estudios de Hintze et al. [34] se presenta un método experimental para medir las fuerzas de corte, de avance y pasiva. Los resultados muestran una fuerte dependencia con la orientación de las fibras y el estado de desgaste. Los autores concluyen que mejorando los procesos de medición de las fuerzas de corte, se podría profundizar en el conocimiento del proceso de taladrado de CFRP.

Las investigaciones de Bonnet et al. [85] analizan la correlación entre las fuerzas axiales, producidas de forma local, a lo largo del filo de corte, y la delaminación a la salida del agujero. Se identificaron configuraciones de apilado para limitar la concentración de fuerzas y evitar la aparición de daño inducido por el mecanizado.

A través del análisis de las fuerzas de corte, Mohan et al. [86] proponen un método de optimización de los parámetros de corte.

Otro parámetro de interés para evaluar el proceso es la temperatura. Esta influye notablemente en la calidad de la superficie mecanizada y en la vida de herramienta. Algunos de los métodos empleados para medir las temperaturas en operaciones de taladrado son termopares, medición de radiación con termocámaras o sensores de fibra óptica.

Además, hay que tener en cuenta que durante el mecanizado de materiales compuestos, el área afectada por factores térmicos es mayor que la afectada mecánicamente, según las observaciones realizadas por Santiuste et al. [12].

Las temperaturas están influenciadas por la orientación de las fibras y sus propiedades térmicas. Estas son capaces de conducir calor y por lo tanto disiparlo de la zona de corte. Sin embargo, los polímeros de la matriz tienen una baja conductividad térmica y una menor tolerancia a las altas temperaturas.

Asimismo, los diferentes coeficientes de expansión térmica de los refuerzos y la matriz, producen tensiones térmicas, que pueden deformar y dañar la pieza.

Al igual que ocurre con las fuerzas, la temperatura producida durante el proceso de mecanizado depende de las condiciones de corte y de la geometría de herramienta.

Chen et al. [87] midieron la temperatura de la superficie de desprendimiento mediante termopares y observaron una influencia importante con la velocidad de corte.

Conclusiones similares fueron obtenidas por un estudio más reciente de Merino-Pérez et al. [88], midiendo la temperatura con termopares y cámara infrarroja. En otro estudio de Merino-Pérez et al. [89] se analiza la degradación térmica sufrida por la matriz de CFRP.

En las investigaciones de Zitoune et al. [90] se sensorizaron brocas con fibra óptica para determinar la influencia del recubrimiento. Señalaron una reducción de las temperaturas de corte y la eliminación de la degradación térmica de la matriz. Sin embargo, al contrario que en los trabajos de Chen et al. y Merino-Pérez et al., no encontraron un impacto de la velocidad de corte en la temperatura del mecanizado.

Por otro lado, Xu et al. [91] analizaron la fricción entre la incidencia de la broca y

la pieza, durante el taladrado de CFRP, y concluyeron que el daño inducido por el mecanizado está relacionado con altas temperaturas.

Ghafari-zadeh et al. [81] también destacaron la importancia de las temperaturas en el desgaste de herramienta y en la maquinabilidad de CFRPs. Observaron que la velocidad de corte y la orientación de las fibras tienen influencia en las temperaturas de corte.

2.5 Apilados híbridos

Se denomina apilado híbrido, al empaquetamiento de dos o más componentes, con materiales de diferente naturaleza, para ser mecanizados. Esta es una práctica muy habitual en la industria aeronáutica debido a la variabilidad de materiales que se emplean, generalmente FRPs y aleaciones metálicas. La Figura 2.18 muestra un apilado Ti/CFRP/Ti taladrado.

FIGURA 2.18: Muestra de apilado híbrido Ti/CFRP/Ti taladrado

Algunas partes de los aviones, como los revestimientos de las alas o la piel del fuselaje, hacen un uso extensivo de los materiales compuestos, debido a la distribución de cargas que se dan en estas estructuras. Sin embargo, en otros elementos con requerimientos estructurales más complejos, se emplean aleaciones de Ti o de Al, como en algunas cuadernas, costillas de unión o los pilones que soportan los motores debajo de las alas.

Otros materiales también utilizados en aviones comerciales son las aleaciones de níquel y los aceros. Sin embargo, su uso como elementos estructurales no es frecuente debido a su mayor densidad. Se emplean principalmente en partes del motor y en el tren de aterrizaje.

El análisis experimental presentado se centra en el estudio de taladrado de apilados híbridos CFRP-Ti por su mayor complejidad a la hora de ser mecanizados. Esto se debe a las diferentes propiedades mecánicas y mecanismos de arranque de viruta. Además, entre ellos se producen interacciones que podrían afectar a la calidad del componente,

especialmente en los materiales compuestos que son propensos a sufrir daño inducido por el mecanizado.

Estos factores, combinados con las estrictas tolerancias y estándares de calidad, requieren dividir la operación en dos pasadas para conseguir el diámetro final y un buen acabado superficial.

La mejora de las condiciones de taladrado, empleando sofisticados sistemas de lubricación y optimizando los parámetros de corte, permiten, en algunas configuraciones y diámetros, realizar la operación en una pasada (OSD) [92]. Conseguir más aplicaciones de taladrado en OSD es un objetivo prioritario para optimizar los procesos de montaje de la industria aeronáutica en la actualidad.

Finalmente, el contacto entre CFRPs y aleaciones de Al produce una importante corrosión galvánica [93], por lo que es necesaria la aplicación de productos sellantes entre los componentes.

2.5.1 Propiedades

Las aleaciones de Ti destacan por su adecuada densidad (4.5 g/cm^3), alta resistencia específica y tenacidad de fractura, buen comportamiento ante la fatiga y resistencia a la corrosión [5].

Sin embargo, una de las principales desventajas de estos materiales son sus costes de fabricación. Se estima que desde las operaciones de fundido hasta las de refinamiento, los costes son 5 veces superiores que para las aleaciones de Al. [94]

Dependiendo de la influencia en la temperatura del tratamiento térmico y los elementos de aleación, las aleaciones de Ti, pueden clasificarse en tres grupos: alpha (α), alpha-beta ($\alpha - \beta$) o beta (β). [95]

La aleación de Ti6AlV, de tipo $\alpha - \beta$, es la más utilizada y supone el 75 – 85% de todas las aleaciones de Ti empleadas hoy en día.[94]. Esta contiene un 6% de aluminio y un 4% de vanadio. Las principales propiedades son una tensión de rotura $R_m = 900 \text{ MPa}$, una elongación de rotura de $A = 8\%$ y una tenacidad a la fractura de $K_{IC} = 80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$.

En este apartado no se describen las propiedades de los materiales FRPs ya que se explicaron anteriormente.

2.5.2 Fabricación

El proceso de fabricación del Ti parte de la extracción de su mena, que debido a su alta reactividad se presenta en forma de óxidos [94]. La mena de titanio, TiO_2 , se introduce en un reactor con gas de cloro y se calienta hasta los 900°C produciendo reacciones químicas y formando $TiCl_4$ y monóxido de carbono.

Posteriormente, se aplica un proceso de purificación para eliminar impurezas, obteniéndose $TiCl_3$. Entonces, se transfiere a tanques de destilación con magnesio en atmósfera inerte, calentándolo por encima de 1000°C para formar titanio metálico.

Después se trata con agua y ácido clorhídrico, eliminando el exceso de magnesio.

El resultado de este proceso es un material poroso, tipo esponja, que se trocea.

En este punto, se puede prensar y fundir en un horno de vacío con arco eléctrico, convirtiéndose en lingotes de Ti puro, o producir polvo de Ti, requerido para la formación de aleaciones.

Para el aleado, el proceso comienza con la mezcla de polvos de titanio y los elementos de aleación. Posteriormente, el polvo es sometido a un proceso de molienda, compactación a alta presión y sinterización.

Las piezas producidas mediante esta técnica se caracterizan por mínimos defectos internos, microestructura homogénea y bajas tensiones residuales internas [95].

2.5.3 Maquinabilidad

Los mecanismos de arranque de material son diferentes en las aleaciones de Ti y en CFRPs.

Como se comentó anteriormente, los compuestos son heterogéneos y su mecanizado se caracteriza por cortes intermitentes de las fibras. Además, los refuerzos tienen un comportamiento frágil y una baja conductividad térmica, mientras que la matriz es dúctil. Estos factores pueden provocar daño inducido por el mecanizado y pueden afectar a la integridad estructural y a la fiabilidad del componente.

Por otro lado, las aleaciones de Ti se caracterizan por una baja maquinabilidad. Esto es debido a su alta resistencia y dureza, su baja conductividad térmica y una alta afinidad química con la mayoría de materiales de herramientas [96]. Durante el proceso de formación de la viruta, se producen elevadas temperaturas que afectan notablemente al desgaste y a la calidad del componente [64].

Al combinar estos elementos, se producen diversas interacciones que pueden degradar la calidad del agujero en la capa de CFRP y afectar a la integridad de la unión mecánica.

Las interacciones más frecuentes entre ambos materiales son daño térmico, contaminación en el interior del taladro, deterioro de la calidad superficial o pérdida de la tolerancia dimensional debido a las virutas de Ti. [97]

Además, tienen diferentes módulos de elasticidad, lo que dificulta la obtención de las restrictivas tolerancias de diámetro del agujero [98].

Finalmente, es necesario controlar la rebaba tanto a la entrada como a la salida de las capas de Ti [99, 100].

El mecanismo de arranque de viruta durante el taladrado de Ti ha sido muy estudiado durante los últimos años y existen múltiples referencias en la literatura. Por lo tanto, no se profundizará más en este tema. Para mayor detalle, consultar [96, 101, 102]

El proceso de taladrado de apilados híbridos muestra una serie de particularidades respecto al taladrado de CFRPs.

- Parámetros de corte. Los materiales compuestos poliméricos requieren altas velocidades de corte y avance (en torno a $50 - 70 \text{ m/min}$ y $0.10 - 0.15 \text{ mm/rev}$),

mientras que las condiciones óptimas para mecanizar Ti son más bajas para reducir las temperaturas de corte.

Por lo tanto, se pueden emplear unos parámetros de corte continuos, utilizando los requeridos por la capa de Ti al ser los más restrictivos, o adaptar las velocidades en cada capa. La segunda opción es la más indicada en entornos industriales para optimizar los tiempos de ciclo.

- Compensación al espesor de cada capa. Debido a los diferentes parámetros de corte requeridos por cada material, se utilizan compensaciones, también llamados offsets, para ajustar el espesor en el que se cambian las velocidades.

Por ejemplo, taladrando CFRP $\rightarrow$ Ti, es necesario reducir las velocidades antes de entrar al Ti (lo que se denomina como compensación negativa) y asegurar una adecuada lubricación. Al contrario, taladrando Ti $\rightarrow$ CFRP, es recomendable cambiar de parámetros cuando la periferia del filo de corte principal salga del Ti. En este caso, se denomina offset positivo.

- Picoteado. Para facilitar la evacuación de las virutas metálicas y refrigerar la broca, se utilizan ciclos de picoteado (denominados peck drilling en inglés). Estos consisten en entradas y salidas periódicas de la herramienta de la zona de corte.

Para definir el ciclo de picoteado, se utilizan dos parámetros: la longitud de entrada y salida en cada ciclo. En otras ocasiones, estos parámetros también se pueden dar como tiempos de espera, aunque esta opción es menos habitual.

- Lubricación. El taladrado de aleaciones de Ti requiere el uso de lubricación para reducir las temperaturas y los coeficientes de fricción, mientras que esta no es necesaria en las capas de CFRP.

2.6 Taladrado en apilados híbridos

El taladrado en apilados híbridos es un tema relevante de estudio y se requiere profundizar en los mecanismos de desgaste de las herramientas y poder minimizar el daño inducido por el mecanizado en las capas de fibra.

Por otro lado, el empleo de técnicas de lubricación supone importantes ventajas en cuanto a la maquinabilidad.

2.6.1 Herramientas y parámetros de corte

Al igual que en el taladrado de materiales compuestos FRPs, el metal duro se muestra como la opción preferida por la mayoría de autores para realizar sus investigaciones en apilados híbridos.

Ramulu et al. [103] destacaron que los carburos cementados son los más apropiados para procesos de taladrado en apilados híbridos, en base a la vida de herramienta y la calidad del componente.

Por otra parte, López de Lacalle y Lamikiz [64] remarcaron la superioridad de las herramientas de metal duro en cuanto al coste por agujero.

El desgaste de broca es una combinación de los típicos mecanismos de desgaste observados en cada constituyente del apilado [104]. Kuo et al. identificaron que el taladrado de las capas de Ti es el factor limitante de la vida de broca debido a las mayores fuerzas axiales y temperaturas producidas durante el mecanizado.

Además, los recubrimientos en herramientas de metal duro aportan una mayor dureza, y en consecuencia, resistencia al desgaste abrasivo.

Brinksmeier y Janssen [105] analizaron diferentes geometrías de broca y recubrimientos comparando las fuerzas de corte, el desgaste y la calidad del agujero al taladrar un apilado Al/CFRP/Ti. Observaron que las condiciones de seco aumentan el desgaste de forma importante y producen problemas de calidad en el Al y CFRP.

Al emplear lubricación MQL, mejoró significativamente el proceso. Los autores concluyeron que la broca escalonada mejora la calidad de agujero y que los recubrimientos de TiB_2 y diamante reducen el desgaste.

En otro estudio, Jia et al. [106] propusieron una geometría de broca escalonada con márgenes múltiples para reducir la profundidad de pasada con cada filo al taladrar apilados Ti/CFRP. Según los resultados experimentales presentados por los autores, esta geometría se mostró efectiva para mitigar el daño a la salida de la capa de CFRP y reducir las desviaciones en los diámetros de cada capa.

Diferentes geometrías de corte también fueron analizadas por Rezende et al. [107] en el taladrado de apilados híbridos. Los autores vieron que las brocas brad spur produjeron las menores fuerzas de avances y las menores rebabas, sin embargo, no se reportó su comportamiento ante el desgaste.

Otro factor relevante de estudio es la elección de las condiciones de corte, esto incluye, velocidad de corte, avance, ciclo de picoteado y lubricación.

Kuo et al. [98] analizaron la influencia de los parámetros de corte en el proceso de taladro híbrido, Ti/CFRP/Al, y determinaron que la fuerza axial disminuye para mayores avances y el empleo de ciclos de picoteado mejora la rugosidad de la capa de titanio y la de fibra.

Con el mismo objetivo Zitoune et al. [108] emplearon brocas de metal duro y registraron la fuerza axial y el par de corte. Los resultados determinaron que la morfología de la viruta está influenciada por el avance y que la aplicación de un recubrimiento de CrAlN redujo las fuerzas de corte y la rugosidad.

Shyha et al. [109] compararon la vida de herramienta, en número de agujeros, en función de los parámetros de corte, al taladrar un apilado Ti/CFRP/Al con broca sin recubrir. Los autores obtuvieron mejores resultados con velocidades de corte del orden de $20 - 40 \text{ m/min}$ y avances de 0.05 mm/rev y aseguraron una mejora importante con el empleo de lubricación.

El uso de fluidos de lubricación puede ayudar al proceso de mecanizado, disipando el calor producido en la región de corte y su empleo ha sido una práctica muy extendida [110]. No obstante, el impacto ambiental, sus posibles efectos negativos en la salud, y su coste, justifican el interés en reducir su utilización [111]. Además, en el taladrado de

apilados híbridos no está permitido el uso de técnicas de lubricación convencionales (gran volumen de taladrina) para evitar contaminación en los materiales compuestos.

Como alternativa, se emplea una lubricación con Mínima Cantidad de Lubricante (MQL, por sus siglas en inglés). Estos sistemas se caracterizan por un flujo de aire a alta presión con una pequeña cantidad de aceite pulverizado [112].

Se denomina MQL por el interior cuando el flujo de lubricación se aplica directamente en la zona de corte a través de los canales realizados en el interior de la herramienta. [109]. La cantidad de lubricación aplicada se define por la presión de aire y el caudal de aceite.

Sidik et al. [113], realizaron una revisión bibliográfica sobre el uso de MQL y concluyeron que estos sistemas reducen los coeficientes de fricción y mitigan el desgaste de herramienta.

Giasin et al. [114] analizaron el impacto de la lubricación MQL en un apilado GFRP/Al y vieron una reducción de la altura de rebaba en comparación con las condiciones de taladrado en seco.

Por otro lado, Bhowmick et al. [115] estudiaron el proceso de taladrado con MQL en una aleación de magnesio. Los resultados experimentales mostraron una reducción del filo recrecido y menores fuerzas de corte, en comparación con el taladrado en seco. Además, encontraron un fenómeno de ablandamiento térmico en el material debido a las altas temperaturas producidas en el taladrado sin lubricación.

A pesar de las claras ventajas que aporta esta técnica MQL, existe un compromiso en la elección de los niveles de lubricación aportada. Mayores caudales de aceite en el flujo de aire mejoran el comportamiento del mecanizado, sin embargo, mayor es el tiempo dedicado a la limpieza de los componentes para eliminar los residuos de lubricación.

Con el objetivo de mejorar el proceso de taladrado de apilados híbridos, se han propuesto diferentes métodos.

El taladrado asistido por vibraciones consiste en realizar ciclos de picoteado pero con una amplitud pequeña, de 0.2 mm y una frecuencia muy elevada, entre 1 y 3 oscilaciones por revolución. De esta forma se consigue trocear la viruta y reducir las temperaturas de corte. [116, 117]

Esta técnica ha demostrado ser muy exitosa y se emplea ampliamente en la industria. En función de la fuente de la vibración, puede clasificarse en mecánica, acústica o electromagnética.

Otra técnica que proporciona buenos resultados es lo que se conoce como taladrado orbital. Consiste en una combinación de tres movimientos, avance, rotación broca y rotación orbital, generando una trayectoria helicoidal. De esta forma, se consigue una reducción de la rebaba y la delaminación [118, 119].

Sin embargo, no ha tenido un gran impacto en procesos industriales debido a los mayores tiempos de ciclo.

2.6.2 Desgaste de herramientas

Las elevadas temperaturas producidas durante el taladrado de Ti afectan tanto a la integridad del material como a la herramienta, produciendo un desgaste acelerado [96].

Estas temperaturas motivan la adhesión de Ti a la herramienta, produciendo filo recrecido (o BUE por sus siglas en ingles), debido a la afinidad del Ti por encima de los 500 °C con la mayoría de materiales que se utilizan en las brocas [120].

El desgaste por abrasión ocurre por el intermitente desprendimiento del material adherido, arrancando fragmentos de la superficie de la herramienta. Sin embargo, en el taladrado en seco, las altas temperaturas (hasta 900 °C,) producen mayormente difusión y desgaste de cráter [121, 122, 123].

Según las investigaciones de Kuo et al. [104], el desgaste de brocas de metal duro en apilados híbridos, es una combinación de los mecanismos típicos observados en cada constituyente. En herramientas sin recubrir se produjo adhesión y astillamiento que llevó a la rotura de la esquina del filo. En particular, en los ensayos de alta velocidad, encontraron fracturas por fatiga. Por otro lado, al aplicar recubrimiento aparecieron delaminaciones de la capa de diamante, astillamiento y roturas del filo transversal.

Wang et al. [67] también enfocaron el estudio del taladrado de apilados híbridos, analizando de forma individual el desgaste de cada componente. En sus investigaciones, vieron que los principales mecanismos de desgaste eran flanco y astillamiento en el Ti y redondeo del filo en la CFRP.

Por otro lado, Kuo et al. [98] analizaron el taladrado de Ti/CFRP/Al con herramientas de metal duro, con y sin recubrimiento. Se percataron de la aparición de material adherido a lo largo de todo el filo de corte, con un mayor espesor de BUE en la broca recubierta. También reportaron desgaste de flanco sin astillamiento o fracturas del filo.

Los autores de esta investigación concluyeron que la aplicación del recubrimiento no aportó una mejora en la vida de las herramienta. Resultados similares fueron presentados por Shyha et al. [109].

Park et al. [124] advirtieron que el principal mecanismo de desgaste de los carburos cementados sin recubrir en apilados fibra/metal, es la adhesión de Ti y flanco debido a la dureza de las fibras.

Otros estudios, realizados por D'Orazio et al. [125], mostraron astillamiento localizado en la periferia del filo, redondeo de la arista de corte y abrasión como principales mecanismos de desgaste al taladrar con brocas de metal duro y recubrimiento de diamante.

En este mismo estudio, también evaluaron el comportamiento del metal duro con recubrimiento de TiAlN y vieron abrasión y adhesión en la superficie de desprendimiento. Sin embargo, este sufrió un desgaste más acelerado que el de diamante. Resultados similares fueron reportados por [121].

2.6.3 Calidad del taladro

El alto valor de los componentes de la industria aeronáutica y los estándares de seguridad de este sector, imponen restrictivos requisitos de calidad a las superficies mecanizadas.

En el caso de los apilados híbridos, además del daño inducido por el mecanizado de CFRP, se producen interacciones entre ambos materiales.

Ramulu et al. [103] destacaron la complejidad a la hora de conseguir un diámetro adecuado. Encontraron que las virutas evacuadas a alta temperatura producían una degradación térmica en la matriz y erosión de la pared interior del taladro.

En otro estudio, D'Orazio et al. [125] analizaron el comportamiento de brocas de metal duro al taladrar apilados híbridos. Los autores señalaron la aparición de delaminación y un mayor diámetro a la salida del agujero debido a la evacuación de virutas. Además, vieron una tendencia decreciente del diámetro con el desgaste de herramienta.

La configuración del apilado juega un papel importante en el comportamiento durante el taladrado. An et al. [78] compararon las diferencias al taladrar CFRP $\rightarrow$ Ti y Ti $\rightarrow$ CFRP con brocas de metal duro sin recubrimiento. Concluyeron que al aumentar el avance, se producía una mayor diferencia en los diámetros al taladrar por la capa de CFRP y una mayor delaminación a la salida del agujero, al taladrar el apilado por la capa de Ti.

Otro estudio de Xu et al. [126] también analizó la influencia del orden de los apilados y la geometría de herramienta en taladrado de CFRP/Ti. Los resultados experimentales mostraron que en apilados Ti $\rightarrow$ CFRP se obtiene una mejor calidad de las superficies mecanizadas, diámetros más consistentes y menor rebaba. Por otro lado, en los apilados CFRP $\rightarrow$ Ti, se reduce la delaminación a la salida del agujero.

Una adecuada elección de los parámetros de corte puede mejorar la calidad del agujero. Zitoune et al. [122] se percataron de que una mejor circularidad y rugosidad se conseguían con menores avances. Sin embargo, determinaron que la velocidad no influía en la rugosidad.

Shyha et al. [109] evaluaron múltiples parámetros de calidad del agujero en el taladrado de apilados híbridos. No observaron una influencia de estos con el recubrimiento de las brocas, pero sí concluyeron que se producía una mejora al emplear lubricación.

Este mismo resultado fue reportado por Giasin et al. [127]. Los autores demostraron una notable mejoría en el acabado superficial y una reducción de la adhesión y formación del filo recrecido al emplear MQL.

A pesar de que la mayor parte de los defectos afectan a las capas de materiales compuestos, al alcanzarse elevadas temperaturas durante el taladrado de Ti, se observan cambios microestructurales en la pared interior del agujero, incrementando su dureza. Estos cambios afectan al comportamiento mecánico, especialmente a su resistencia a la corrosión y a la fatiga [96].

2.6.4 Monitorización del proceso

Conocer las fuerzas y temperaturas del proceso de taladrado en apilados híbridos es de gran importancia para mejorar el conocimiento sobre las interacciones que se producen entre las aleaciones metálicas y los FRPs.

Caggiano et al. [128] propusieron una metodología para analizar el par torsor y la fuerza de avance en el dominio de la frecuencia. Se produjo una alta correlación, en algunos casos, con el desgaste de herramienta, y se propuso como un método adecuado para la monitorización del proceso.

An et al. [78] investigaron un proceso de taladrado en apilados híbridos y registraron las temperaturas de la operación mediante la instalación de termopares en los canales de lubricación de la herramienta. Durante el taladrado de Ti registraron temperaturas superiores a los 300 °C que producían daños en la entrada de la fibra al taladrar una configuración Ti → CFRP.

Por otro lado, Yang et al. [129] analizaron las fuerzas producidas en un proceso de taladrado asistido por vibraciones de baja frecuencia (tanto de forma experimental como numérica y analítica) para optimizar los parámetros de corte y la amplitud óptima para la rotura de la viruta.

Angelone et al. [130] emplearon las mediciones de temperatura, mediante una cámara de infrarrojos, y las fuerzas para optimizar los parámetros de corte, asegurando la calidad del componente.

Finalmente, Wang et al. [131] investigaron la influencia de los parámetros de corte en la temperatura, fuerza y calidad del agujero durante el taladrado de CFRP/Al con brocas de doble ángulo de metal duro. Durante los ensayos, la temperatura aumentó con las mayores velocidades de corte y se redujo para mayores avances. Además, los autores identificaron variaciones en las temperaturas, en función de la configuración del apilado.

2.7 Conclusiones del análisis de bibliografía

En base al estudio y análisis de los antecedentes a esta investigación de taladrado de materiales compuestos y apilados híbridos, se han obtenido las siguientes conclusiones:

- Se han realizado gran cantidad de estudios sobre procesos de taladrado en CFRPs en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones realizadas tratan las variables del proceso de forma individualizada. Profundizar en el análisis combinado de la influencia de los parámetros de corte en avanzados estados de desgaste y la calidad del componente, mejoraría el conocimiento sobre el proceso y permitiría establecer recomendaciones para aplicaciones industriales.
- Los estudios sobre operaciones de taladrado en CFRP con grandes diámetros de herramienta son limitados. No obstante, estos tamaños de broca sí se dan en la industria.
- Existen diversas investigaciones sobre el desgaste de herramientas de metal duro con recubrimiento de diamante al taladrar apilados híbridos. Tras el análisis de estos estudios, se concluye que los mecanismos de desgaste son muy variables y

dependen de la configuración del apilado, parámetros de corte y condiciones de lubricación.

- No se han encontrado estudios sobre la influencia del nivel de lubricación en el comportamiento del taladrado en apilados híbridos con brocas de metal duro y recubrimiento de diamante. Optimizar la cantidad de aceite aplicado es fundamental para mejorar los procesos de montaje y permitir la introducción de técnicas de ensamblaje más avanzadas, como OSD o OWA.

Capítulo 3

Metodología

En este capítulo se describe el proceso seguido para estudiar las operaciones de taladrado en estructuras aeronáuticas. Esto incluye todas las fases, desde el diseño del plan de ensayos (definición de las condiciones a analizar), hasta la obtención de resultados y su posterior análisis. También se detallan los medios materiales utilizados.

Esta sección es especialmente relevante por el carácter experimental de la investigación y por su estrecha vinculación con la industria. Los ensayos deben reproducir con la mayor precisión posible las condiciones que se dan en los entornos productivos del sector aeronáutico, por lo que se requiere de un estudio en profundidad.

Otro factor a tener en cuenta es el proceso de análisis de los resultados y la definición de los criterios de optimización de los parámetros de corte. Esto dependerá de variables como el desgaste de herramienta, el tiempo de proceso, la calidad de la superficie mecanizada obtenida y el daño en el componente.

Las actividades llevadas a cabo para la mejora de procesos de taladrado en el montaje de componentes aeronáuticos pueden agruparse en cinco pasos:

1. Analizar el estado de las operaciones de taladrado en el sistema productivo desde una perspectiva global e identificar oportunidades de mejora.
2. Definir líneas de trabajo para maximizar las mejoras del proceso y atacar los puntos críticos de la forma más eficiente. La variabilidad de apilados y configuraciones de taladrado que se dan en la industria es considerable por lo que no es factible analizarlas todas desde un punto de vista experimental. Es importante elegir parámetros representativos.
3. Realizar ensayos orientados a la mejora de los procesos de taladrado elegidos. Las condiciones bajo las que se realizan estos experimentos tienen que replicar las que se dan en la industria para que las mejoras sean transferibles de la forma más directa posible.
4. Validar los resultados obtenidos experimentalmente mediante su aplicación gradual en el entorno productivo industrial. Es frecuente que haya que realizar ajustes para conseguir las mejoras deseadas.
5. Implementar estos cambios de forma definitiva y monitorizar las operaciones. Dependiendo de la complejidad de la modificación, puede ser necesario realizar un cambio sustancial en el proceso. Por ejemplo, actualizando la programación, re-diseñando partes del utillaje o certificando de nuevo las condiciones de taladrado.

Este documento se centra en el paso tres pero la investigación en la que se enmarca esta tesis engloba todos los pasos enumerados. Es decir, pretende hacer una mejora del proceso con una filosofía "de principio a fin" y entregando soluciones llave en mano.

3.1 Metodología para el taladrado de CFRP

En esta sección se describe el procedimiento para la realización de los ensayos correspondientes a las operaciones de taladrado en materiales compuestos reforzados con fibra de carbono.

Esto incluye la preparación y acopio de material y herramientas de corte, puesta a punto de equipos, preparación y fabricación de utillaje especial, realización de los ensayos, mediciones y posteriormente el análisis.

3.1.1 Herramientas de corte

Los procesos de taladrado en componentes aeronáuticos incluyen el avellanado en la entrada del agujero debido a que se trata de superficies aerodinámicas y es necesario alojar las cabezas de los remaches y tornillos. Ambas operaciones, taladrado y avellanado, se realizan con una única herramienta de corte denominada broca avellanadora (Ver Figura 2.5). Los procesos de avellanado están fuera del alcance de esta tesis por lo que no se indicará información sobre la parte de la herramienta correspondiente al avellanado.

En esta tesis se consideran dos diámetros de herramienta para el taladrado de CFRP; diámetro 4.8 mm y 9.5 mm. Ambas herramientas presentan características comunes. Son brocas helicoidales enterizas de dos filos con hélice a derechas de 40 grados y ángulos de desprendimiento muy positivos. La geometría de la punta tiene un afilado en cruz (split point) con un ángulo de punta de 90 grados. La longitud total de la herramienta es de 140 mm con una longitud de corte de 22 mm. Se trata de herramientas fabricadas por la empresa Ham Präzision con diseño especial para su aplicación en los procesos de taladrado de Airbus Getafe.

Están fabricadas en metal duro con recubrimiento de diamante. El sustrato de la herramienta es EMT100 y está basado en un metal duro cementado de micrograno, con un tamaño de grano medio de $0.8\mu m$. Está compuesto por un 93% carburo de wolframio, un 6% cobalto y un 1% otros materiales.

La Figura 3.1 muestra la herramienta de diámetro 4.8 mm empleada en los ensayos.

La broca de metal duro para agujeros de diámetro de 9.5 mm tiene las mismas características generales que la broca de 4.8 mm. Sin embargo, debido a que se trata de un diámetro grande, es recomendable realizar el taladrado en 2 etapas empleando una broca escalonada.

Esta práctica es habitual en la industria y diversos estudios demuestran que partir el filo de corte principal tiene un mejor comportamiento en brocas de diámetros grandes [51, 133, 134, 135].

El diámetro del filo de corte del segundo escalón es el diámetro final (9.5 mm),

FIGURA 3.1: Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 4.8 mm utilizada para taladrar CFRP. Imagen propia publicada en [132].

mientras que el diámetro del primer escalón es 8.2 mm. La distancia de la punta de la herramienta hasta el filo de corte de la segunda etapa es de 7.1 mm. El ángulo de punta de ambos filos de corte es de 90 grados y tiene un afilado en cruz. En la Figura 3.2 se puede ver en más detalle la geometría de esta herramienta.

FIGURA 3.2: Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de 9.5 mm usada para taladrar CFRP

3.1.2 Material taladrado

Las probetas del material utilizado en los ensayos se obtienen del propio proceso de montaje de diferentes elementos estructurales de aviones comerciales, en concreto del A350. Por lo tanto, estos cumplen con las normativas y requerimientos del sector de la aviación.

El material empleado en los ensayos está formado por diversas láminas unidireccionales de fibra de carbono preimpregnadas de resina epoxi con un contenido en resina del 34%.

La parte superior del material está recubierta de una capa de cobre expandido preimpregnada de resina epoxi. Este tiene un propósito funcional y sirve como una estrategia de protección contra el impacto de rayos.

En la parte inferior, se añade una capa adicional de tejido de fibra de vidrio de clase E (E-glass) preimpregnada con resina epoxi. El propósito de esta capa es mitigar la aparición del daño inducido por el mecanizado, siendo la delaminación a la salida del agujero el más común [132].

La Tabla 3.1 muestra las condiciones de fabricación del material de las probetas y las propiedades mecánicas de las láminas de fibra de carbono. Estas propiedades están

definidas en las especificaciones técnicas establecidas por Airbus.

TABLA 3.1: Propiedades mecánicas de las láminas de fibra de carbono y condiciones de fabricación de las probetas

Condiciones fabricación		Propiedades mecánicas láminas fibra de carbono	
Temperatura curado (°C)	180	Tensión rotura 0° (MPa)	2750
Presión curado (MPa)	0.1-1.0	Tensión rotura 90° (MPa)	30
Vacio (MPa)	0.01-0.1	Compresión rotura 0° (MPa)	1200
		Compresión rotura 90° (MPa)	170
		Resistencia cizalladura entre capas (MPa)	70
		Densidad fibras (g/cm ³)	1.78

Cuando se obtiene el material del proceso de montaje de diferentes componentes estructurales del A350, este tiene un formato plano pero irregular, por lo que es necesario cortarlo para darle una forma rectangular de dimensiones 210x297 mm (DIN A4 según el estándar ISO 216).

El material utilizado para los ensayos de taladrado con broca de 4.8 mm tiene un espesor total 9.5 mm. Está formado por un total de 55 láminas unidireccionales de fibra de carbono con las siguientes orientaciones: 18.2% a 0 grados, 38.2% a 90 grados, 21.8% a 45 grados, y 21.8% a 135 grados.

Por otra parte, el material utilizado para los ensayos con broca de 9.5 mm tiene un espesor de 14.5 mm y está formado por 85 láminas con las siguientes orientaciones: 23.1% a 0 grados, 38.5% a 90 grados, 19.2% a 45 grados, y 19.2% a 135 grados.

El motivo de utilizar estos espesores es que son los más representativos del proceso de taladrado de la S19 del A350 para los diámetros de broca bajo estudio.

3.1.3 Condiciones de corte

Los parámetros de corte empleados en los ensayos se eligieron en base a diversos factores:

- Condiciones utilizadas por la industria
- Recomendaciones del fabricante de herramientas
- Estudio de la bibliografía

Con el objetivo de analizar la influencia de los parámetros en la eficiencia del proceso de taladrado de materiales compuestos, la velocidad de corte y el avance se han ido variando independientemente en tramos del 20%.

Los parámetros empleados tanto para los ensayos de 4.8 mm y los de 9.5 mm se puede ver en las tablas 3.2 y 3.3 respectivamente. Todos los ensayos se han realizado en condiciones de seco, por ser las empleadas industrialmente.

TABLA 3.2: Parámetros de corte ensayados con herramientas de diámetro 4.8 mm en el taladrado de CFRP

	Rotación (<i>rpm</i>) [rev/min]	Velocidad corte (<i>V_c</i>) [m/min]	Velocidad avance (<i>V_f</i>) [mm/min]	Avance (<i>f</i>) [mm/rev]
1	3300	50	330	0.10
2	3960	60	396	0.10
3	4620	70	462	0.10
4	3300	50	396	0.12
5	3960	60	475	0.12
6	4620	70	554	0.12
7	3300	50	462	0.14
8	3960	60	554	0.14
9	4620	70	647	0.14

TABLA 3.3: Parámetros de corte ensayados con herramientas de diámetro 9.5 mm en el taladrado de CFRP

	Rotación (<i>rpm</i>) [rev/min]	Velocidad corte (<i>V_c</i>) [m/min]	Velocidad avance (<i>V_f</i>) [mm/min]	Avance (<i>f</i>) [mm/rev]
1	1668	50	167	0.10
2	2002	60	200	0.10
3	2336	70	234	0.10
4	1668	50	200	0.12
5	2002	60	240	0.12
6	2336	70	280	0.12

La vida de herramienta se cuantificó en función del número de agujeros realizados (*n*), distancia taladrada (*d*), obtenida según la ecuación 3.1, y tiempo de corte acumulado (*t_c*), obtenido como se muestra en la ecuación 3.2. Sin embargo, en general, se consideró el tiempo de corte acumulado, debido a que es el más frecuentemente empleado en análisis de ensayos de desgaste y en determinación de expresiones analíticas de vida de herramienta.

$$d [mm] = n \cdot h \quad (3.1)$$

$$t_c [min] = \frac{d}{V_f} = d \frac{1}{f} \frac{\pi \cdot D_{tool}}{1000 V_c} \rightarrow t_c = g(n, 1/f V_c) \quad (3.2)$$

donde *D_{tool}* es el diámetro de la herramienta y *h* el espesor del material taladrado.

3.1.4 Equipo experimental empleado

Para realizar los ensayos de taladrado y analizar los resultados, son necesarios numerosos equipos. A continuación, se describen por categorías los medios empleados.

Centro de mecanizado

Las operaciones de taladrado se llevaron a cabo en la Universidad Carlos III de Madrid, en las instalaciones del campus de Leganés.

Los ensayos se realizaron en un centro de mecanizado KONDIA, modelo B500 con un control numérico Heidenhain como se puede ver en la figura 3.3. Este es un centro de mecanizado vertical de 3 ejes (X,Y,Z) cuyo recorrido es 600x400x300 mm respectivamente. El tamaño de la mesa es de 700x350 mm y su capacidad sobre esta es de 300 kg. La velocidad máxima del husillo es de 6000 rpm.

FIGURA 3.3: Centro de mecanizado KONDIA B500 utilizado para los ensayos de taladrado en materiales compuestos

Para el agarre de las herramientas de corte se ha empleado un mandril de sujeción de expansión hidráulica DIN 69871 con un diámetro de sujeción de 20 mm, cuya geometría se puede observar en la figura 3.4. Además, se han utilizado casquillos ranurados para conos de expansión hidráulica para adaptarlo a los diferentes diámetros del mango de herramientas.

FIGURA 3.4: Geometría de mandril de sujeción DIN 69871

Para la elaboración de los programas CNC (Control Numérico Computerizado) se han tenido en cuenta los siguientes factores:

- Geometría de herramienta de corte y probetas a taladrar. Debido al elevado coste de estas últimas se han optimizado los programas para maximizar el aprovechamiento del material disponible.
- Utillaje empleado. Este se ha fabricado a propósito para los ensayos realizados a lo largo de esta investigación.
- Utilización del dinamómetro rotativo para la medición de fuerzas y pares de corte.

Dinamómetro rotativo

Con el objetivo de poder monitorizar el proceso y analizar las fuerzas y pares de corte, se ha empleado un dinamómetro rotativo piezoeléctrico Kistler, modelo 9123C, (Figura 3.5). Las principales características de este tipo de equipos son su gran rigidez, altas frecuencias naturales, adecuada frecuencia de respuesta y elevada linealidad. Más información sobre este equipo puede encontrarse en su ficha técnica ¹.

FIGURA 3.5: Dinamómetro rotativo piezoeléctrico empleado. Kistler, modelo 9123C

Los dinamómetros piezoeléctricos funcionan midiendo minúsculas diferencias de carga eléctrica (del orden de picoculombios), debido a la deformación de los cristales de cuarzo que forman su superficie por la acción de fuerzas mecánicas externas. Esto es conocido como el efecto piezoeléctrico [136]. Posteriormente, esta diferencia de carga eléctrica se amplifica y se convierte en tensiones eléctricas (potencial eléctrico) para su adquisición y procesamiento.

Para poder capturar esas diferencias de potencial, además del dinamómetro es necesario un amplificador que manda una señal en forma de tensión eléctrica ($\pm 10V$), la cual es capturada por una tarjeta de adquisición de señales y enviada posteriormente a un ordenador para su procesamiento. Se han empleado un amplificador de carga Kistler 5070A y una tarjeta de adquisición de señales Keithley Kusb 3100 m. Para la captura de la información en el ordenador se utilizó el software Dyno Wire.

El dinamómetro empleado presenta una gran precisión y sensibilidad, permitiendo detectar pequeños cambios y variaciones de las fuerzas, pudiendo descomponerlas en tres componentes o direcciones (F_x , F_y , F_z). También es posible medir el par torsor en

¹Ficha técnica dinamómetro Kistler 9123C
www.helmar.com.pl/helmar/plik/9123cxx11_n3849.pdf

el eje del movimiento de rotación del husillo (M_z). Para transformar estas diferencias de potencial en fuerzas y pares de corte, en este equipo se han utilizado las siguientes sensibilidades.

$$\begin{aligned} F_x &= 20.05mV/N \\ F_y &= 19.92mV/N \\ F_z &= 4.99mv/N \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$M_z = 536.7 \frac{mV}{Nm} \quad (3.4)$$

Se han utilizado ganancias de 200 en el amplificador, después de hacer un estudio y analizar el valor que proporcionase una señal relevante con niveles aceptables de ruido.

En cuanto a las frecuencias de adquisición del dinamómetro, se hizo un estudio de las frecuencias características del proceso de taladrado, en función de los parámetros de corte y el material taladrado. Finalmente, decidió utilizarse una frecuencia de adquisición de 2000 Hz.

Equipo de microscopía

Para monitorizar el desgaste de las herramientas y determinar la extensión del daño inducido por el mecanizado, se ha empleado un microscopio óptico, modelo OPTIKA SZR, con una cámara óptica y software Leica para procesar las imágenes.

Además, se utilizó un microscopio electrónico de barrido Philips XL-30 con un sistema EDSDX4i. Estos equipos aceleran haces de electrones en un campo eléctrico que impactan en la superficie del material que se pretende analizar. De esta forma se producen interacciones con las partículas de la muestra, reemitiendo parte de los electrones, los cuales son captados por unos sensores, formando la imagen. En función de la energía con la que estos reboten, es posible hacer un análisis de composición de la muestra.

Las herramientas se limpiaron con aire presurizado antes de ser inspeccionadas.

Equipo para inspeccionar la calidad de la superficie mecanizada

Se empleó un perfilómetro rugosímetro de contacto del fabricante Mahr, modelo MarSurf XC20, para evaluar la calidad de la superficie mecanizada y obtener la rugosidad interior del taladro. Estos equipos utilizan puntas de diamante, con un radio de punta de $5\mu m$, también llamadas palpadores, las cuales se mueven a una velocidad de $0.5 mm/s$ con respecto a la muestra haciendo contacto con su superficie. Mediante las oscilaciones de la punta se genera una señal analógica que, tras convertirla en una señal digital, permite reconstruir el perfil de medido.

En la Figura 3.6 se puede observar una medición del perfil de un taladro de CFRP y el equipo empleado.

Para la medición del diámetro de los agujeros se emplearon relojes comparadores digitales de la empresa Bowers. Se usaron anillos de calibración de forma periódica para asegurar la repetibilidad y precisión de las mediciones.

(A) Medición de perfil de taladro

(B) Equipo MarSurf XC20

FIGURA 3.6: Perfilómetro rugosímetro de contacto empleado para la medición de contornos de taladro y rugosidades

Además, se empleó un equipo de ultrasonidos phased array para la inspección no-destructiva de las probetas de CFRP. A través de un palpador, en contacto con la muestra, se emiten ultrasonidos, construyendo un patrón de interferencia que viaja a través del material. En caso de alguna discontinuidad en la muestra se modificaría el haz ultrasónico que se registra en los receptores. Esta técnica permite detectar defectos internos en los componentes, especialmente daño inducido por el mecanizado en el interior del taladro.

3.1.5 Diseño y fabricación de utillaje

Para realizar los ensayos de taladrado fue necesario el diseño, fabricación y montaje de un utillaje hecho a medida. Este debía cumplir las siguientes necesidades:

- Posicionar probetas de material compuesto siendo compatible con diferentes espesores.
- Encapsular el polvo producido durante el proceso de taladrado en ambas caras de la probeta. Antes de que la herramienta penetre totalmente el espesor de la probeta, el polvo es eliminado por los canales de evacuación de la broca por la parte superior del agujero. Mientras que cuando la herramienta traspasa todo el espesor, parte del polvo es eliminado por la cara de salida del agujero.
- Permitir el acople de mangueras para poder aspirar el polvo encapsulado. Este es perjudicial tanto para la salud de las personas como para la integridad de la máquina, por lo que su adecuada eliminación es imperativo.
- Ser compatible con la utilización de un dinamómetro rotativo.
- Simular las condiciones de taladrado que se dan en la industria. Posicionamiento de las probetas y aspiración concéntrica alrededor del husillo y herramienta.

Para la fase de diseño del utillaje, se empleó el software Solid Edge ST8, y se fabricó en una aleación de aluminio de la serie 6000.

Las probetas a taladrar tenían un formato de paralelepípedo ortoédrico cuyas medidas

eran 210x297 mm (DIN A4), presentando un espesor entre 9 y 15 mm.

Debido a la necesidad de aspirar el polvo producido durante el mecanizado por ambos lados de la probeta, decidió fabricarse el útil en dos partes con una manguera de aspiración conectada a cada una de ellas. En la Figura 3.7 se muestra el diseño inferior y en la Figura 3.8 la parte superior.

(A) Detalle del elemento con los canales de distribución para mejorar la aspiración (B) Detalle del conector para la manguera de aspiración y probeta taladrada en la parte superior

FIGURA 3.7: Diseño de la parte inferior del utillaje de aspiración

El concepto de la parte inferior es una caja en la que la tapa de esta es la propia probeta. De esta forma, durante el aspirado se crea vacío en su interior para mejorar la aspiración. Con el objetivo de conseguir una aspiración más uniforme en toda la superficie de la probeta, se diseñó un elemento con canales de distribución. Se puede apreciar el detalle de este diseño en la Figura 3.7. Los elementos que marcaron la geometría de esta parte fueron el tamaño de probeta, el anclaje a la mesa del centro de mecanizado y los recorridos de los ejes de este.

En cuanto a la parte superior, los elementos a tener en cuenta para su diseño fueron la geometría del mandril de sujeción de las herramientas, la longitud y diámetro de las herramientas de corte y la profundidad máxima a taladrar.

El diseño final elegido fueron dos cilindros concéntricos y deslizante entre sí. El de mayor diámetro se fijó al cabezal del centro de mecanizado y el más pequeño podía moverse de arriba a abajo (eje Z) pero con su recorrido limitado por unos salientes o repisas. Antes de taladrar, o en posición de reposo, el cilindro interior se encuentra en su posición inferior, cubriendo totalmente la herramienta. Según el cabezal se mueve hacia abajo para taladrar, los cilindros deslizan entre sí, descubriendo la herramienta. La Figura 3.8 muestra este proceso en detalle.

Como se comentó anteriormente, el útil también debía permitir la utilización del dinamómetro rotativo, por lo que una configuración adicional, en la que no se podía utilizar la parte superior del utillaje, fue necesaria.

Para esto, se diseñó un nuevo elemento que tapó la probeta en su parte superior, dejando una ranura descubierta para el taladrado. En la Figura 3.9a se puede observar esta configuración con el dinamómetro rotativo y la herramienta de corte. Por otro lado, en la Figura 3.9b, se puede ver la configuración de taladrado sin medición de fuerzas con los elementos inferior y superior del utillaje.

FIGURA 3.8: Diseño de la parte superior del utillaje de aspiración

FIGURA 3.9: Centro de mecanizado. Se muestra el utillaje, dinamómetro, mangueras de aspiración, probeta y herramienta de corte. La configuración de medición de fuerzas se muestra en (A) mientras que la configuración con el utillaje superior se muestra en (B). Imagen propia publicada en [132]

El modelo del aspirador industrial empleado es Nilfisk S2B con un filtro ciclónico, filtros antiestáticos y un microfiltro (HEPA de clase H) para retener las partículas más pequeñas. Las mangueras empleadas también tiene propiedades antiestáticas.

3.1.6 Mediciones, análisis de señales y preparación de modelos

Además de la planificación, preparación y realización de los ensayos, el proceso de análisis es fundamental para la obtención de resultados y conclusiones fundamentadas en un robusto trabajo experimental.

Desgaste de herramienta

Para poder caracterizar el mecanismo de desgaste y evaluar su evolución, se inspeccionó de forma frecuente el estado de las herramientas de corte mediante un microscopio óptico. Es relevante poder conocer la extensión del desgaste sufrido en los filos de corte, ya que afectará al posible daño inducido por el mecanizado en el componente. Además, en puntos relevantes de la vida de la herramienta, para mayor detalle, se inspeccionaron con microscopio electrónico.

Procesamiento de fuerza axial y par torsor

Con el dinamómetro rotativo se pudieron medir la fuerza axial y el par torsor con una frecuencia de adquisición de 2000 Hz, la cual se ha comprobado que evita el fenómeno de aliasing, siendo la frecuencia de Nyquist para estos procesos un orden de magnitud inferior. La fuerza axial, también conocida como fuerza de empuje, se produce en la dirección de movimiento de avance, mientras que el par torsor o par de corte se corresponde con la componente de la fuerza en la dirección del movimiento de corte (rotación de la herramienta). Estas solicitaciones permiten mejorar el conocimiento del proceso, estableciendo relaciones con el nivel de desgaste producido y la aparición del daño inducido por el mecanizado.

Se definieron puntos de control en cada ensayo para medir los esfuerzos de corte con el dinamómetro rotativo.

A modo de ejemplo, la Figura 3.10 muestra la evolución de la fuerza de empuje a lo largo de un taladro con broca de 4.8 mm y $V_c = 50\text{m/s}$ y $f = 0.1\text{ mm/rev}$. En gris se puede ver la señal registrada en bruto mientras que la línea negra corresponde a la señal filtrada.

Las fluctuaciones de la señal cuando la herramienta está rotando libremente (antes de empezar el proceso de taladrado) son pequeñas. Sin embargo, en el momento en que la herramienta comienza a eliminar material, la señal oscila hasta un máximo de un $\pm 40\%$.

Esto se debe, además de la contribución del ruido, a la heterogeneidad de los materiales compuestos. El corte se caracteriza por la intermitente interacción con las fibras y la resina y la constante variación del ángulo entre la dirección de las fibras y el filo de corte. [137]

Un proceso de filtrado es necesario para capturar el valor de la parte estable de la fuerza de empuje, el cual se considera como el dato representativo de ese taladro. Empleando un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 35 Hz, la señal se suavizó. El resultado se puede ver en la Figura 3.10. Para el taladrado con broca de diámetro 9.5 mm se utilizó un filtro de paso bajo de 10 Hz debido a la menor velocidad de rotación y avance en este caso.

En cuanto al par de corte, se aplicó un procedimiento similar. La señal registrada

FIGURA 3.10: Fuerza axial en el primer agujero con broca de 4.8 mm y $V_c = 50 \text{ m/s}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. Señal bruta en gris y señal filtrada en negro.

por este canal es mucho más pequeña que en la fuerza axial. Por ello, se empleó una amplificación o ganancia mayor para tener una amplitud adecuada. En contrapartida, también se amplificó el ruido registrado por este canal como se puede ver en la Figura 3.11.

FIGURA 3.11: Par de corte en el primer agujero con broca de 4.8 mm y $V_c = 50 \text{ m/s}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. Señal bruta en gris y señal filtrada en negro.

Calidad del taladro

Inspecciones visuales periódicas se realizaron durante los ensayos para identificar posibles desviaciones en la calidad del componente. Una vez terminado el proceso de taladrado, la probeta se analizó con los micrómetros de interiores, microscopio óptico y rugosímetro.

Para la determinación del diámetro de cada agujero, se realizaron tres medidas a la entrada del agujero y tres a la salida y se tomó como valor final de la medida la media entre ellas.

Durante la evaluación de las rugosidades con el perfilómetro de contacto, se tomaron tres mediciones consecutivas de la rugosidad media (R_a) en la pared interior del agujero. Posteriormente se tomó como valor final el máximo obtenido siguiendo el Standard DIN 4774. La Ecuación 3.5 muestra la expresión que define el parámetro R_a , donde l_r es la longitud total del perfil medido y $z(x)$ es la desviación de cada punto con respecto al perfil medio.

$$R_a = \frac{1}{l_r} \int_0^{l_r} |z(x)| dx \quad (3.5)$$

En cuanto al daño inducido por el mecanizado, pueden producirse diferentes tipos de defectos, tal y como se describió en la Sección 2.3.3. En los ensayos presentados en este trabajo, solo se observaron delaminaciones y fibras sin cortar a la salida del agujero. La aparición de este último se producía en elevados estados de desgaste de herramienta y debido a su comportamiento poco repetitivo, se analizó de forma cualitativa.

La delaminación a la salida del agujero está estrictamente relacionada con el desgaste y es la magnitud que se empleó para establecer el criterio de fin de vida de herramienta. Se analizó mediante inspección visual y con microscopio óptico y se utilizó el parámetro factor de delaminación (D_f) para cuantificarlo. Este se define como el ratio de diámetro dañado (D_{daado}) dividido por el diámetro nominal del agujero ($D_{nominal}$). Ver en la Ecuación 3.6.

$$D_f = \frac{D_{daado}}{D_{nominal}} \quad (3.6)$$

Se ha detectado cierta variabilidad en los valores del factor de delaminación debido a la complejidad para determinar con precisión la extensión de la región afectada. Después de analizar el proceso de medición, se determinó que tiene una variabilidad de ± 0.2 mm, o en términos de factor de delaminación de ± 0.04 . Además, hay que tener en cuenta que la formación de la delaminación está afectada por otros factores externos al desgaste, y que una misma herramienta podría producir factores de delaminación con pequeñas diferencias [138].

Adicionalmente, se utilizó un equipo de C-scan para detectar delaminaciones o daños internos. En ninguno de los taladros realizados en los ensayos se detectaron defectos de este tipo.

Las tolerancias de fabricación exigidas en los procesos industriales para los diferentes parámetros de calidad depende de la aplicación de la superficie mecanizada, en este caso, ensamblaje de componentes aeronáuticos mediante una unión mecánica. En consecuencia, las tolerancias requeridas en el proceso industrial se corresponden con las propias de un ajustes con poco juego en aplicaciones de alta transferencia de cargas.

Como se ha indicado anteriormente, las herramientas de corte para el taladrado de CFRP que se están analizando en este documento, son brocas avellanadores, debido a que la aplicación industrial en la que se usan, requiere que se mantenga la superficie aerodinámica. Por lo tanto, después de la operación de taladrado, los agujeros son avellanados. Esto implica que la calidad a la entrada del taladro no es un parámetro relevante, en este caso, y no se analizarán los posibles defectos que puedan producirse. Por otra parte, en los ensayos realizados, se ha observado que los principales daños inducidos por el mecanizado se producen a la salida del agujero.

Modelos mecánicos

Con los datos obtenidos durante los ensayos, se realizaron modelos mecánicos. Estos consisten en expresiones analíticas que permiten establecer relaciones entre unas variables independientes o regresores, $x_1, x_2, \dots$, y las variables dependientes o respuestas, y .

$$y = f(x_1, x_2, x_3, x_4 \dots) \quad (3.7)$$

De esta forma, tras alimentar los modelos con la información experimental disponible, es posible extrapolar los resultados para condiciones no ensayadas.

En este caso, las variables independientes elegidas fueron la evolución de la vida de la herramienta y los parámetros de corte (velocidad de corte y avance). Por otro lado, las variables dependientes estudiadas fueron la evolución de la fuerza axial y la delaminación a la salida del agujero en el taladrado con broca de diámetro 4.8 mm y la fuerza axial, el par de corte y la extensión del daño de flanco para el diámetro 9.5 mm.

En conclusión, los modelos establecidos, son regresiones multivariantes, que consisten en ecuaciones o relaciones que describen el comportamiento de las variables dependientes en función de los valores de las variables independientes.

De aquí en adelante, se detalla el procedimiento para el desarrollo de los modelos mecánicos, centrándose en los ensayos de taladrado con broca de diámetro 4.8 mm. El procedimiento para las herramientas de 9.5 mm sería igual, pero teniendo en cuenta que se quieren modelar tres variables dependientes.

Hay diferentes funciones para construir las expresiones analíticas, siendo la regresión lineal la más sencilla y la más utilizada.

$$y = b_0 + bx + e \quad (3.8)$$

En esta ecuación b_0 es el intercepto con el eje y para valores de $x = 0$ y b es la pendiente. El término e es el error del modelo y se pretende minimizar su desviación estándar por medio del método de mínimos cuadrados [139].

Para construir el modelo mecánico, se tienen que realizar múltiples observaciones, $i = 1, 2, \dots, n$, midiendo las variables independientes, $j = 1, 2, \dots, p$, y el conjunto de respuestas, $k = 1, 2, \dots, d$.

En este caso, el objetivo es encontrar una expresión analítica para la fuerza axial y la delaminación, por lo que $d = 2$, siendo las variables independientes la evolución de la vida de herramienta, la velocidad de corte y el avance, $p = 3$.

Una vez se han presentado todos los elementos involucrados en el modelo mecánico, hay que definir las expresiones analíticas. La forma general de estas se muestra en la Ecuación 3.9

$$Y_i = \beta_0 + \beta_{i1}X_{i1} + \beta_{i2}X_{i2} + \dots + \beta_{ip}X_{ip} + \epsilon_i \quad (3.9)$$

Donde, β_0 es el intercepto y el resto de β s son los coeficientes de regresión de la aproximación lineal. El término ϵ es la desviación estándar de los residuales. Como el modelo se tiene que resolver para dos variables dependientes o respuestas, es más

conveniente reorganizar la expresión anterior en forma matricial.

$$Y_{n \times d} = X_{n \times (p+1)} B_{(p+1) \times d} + E_{n \times d} \quad (3.10)$$

Ver que el término del interceptor β_0 se ha introducido en la matriz de variables independientes añadiendo una columna de 1s.

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1d} \\ Y_{21} & Y_{22} & \dots & Y_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \dots & Y_{nd} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1p} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & X_{n2} & \dots & X_{np} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \beta_{01} & \beta_{02} & \dots & \beta_{0d} \\ \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1d} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{p1} & \beta_{p2} & \dots & \beta_{pd} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} & \dots & E_{1d} \\ E_{21} & E_{22} & \dots & E_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E_{n1} & E_{n2} & \dots & E_{nd} \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

Por lo tanto, para resolver la expresión en forma matricial, es necesario calcular la siguiente ecuación:

$$B = X \setminus Y \quad (3.12)$$

Para analizar la precisión del modelo de regresión propuesto se tiene que comparar con la curva ajustada con los datos experimentales. Existen varios parámetros para realizar esta verificación [140]:

- Evolución de los residuales y sus valores estandarizados. Los residuales son las diferencias entre el valor de la variable dependiente predicho por el modelo, $\hat{y}_i$, y el valor real de esta obtenida de forma experimental, y_i . Por otro lado, los valores estandarizados se obtienen dividiendo los residuales por su desviación estándar, s .

$$e = y_i - \hat{y}_i \quad (3.13)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (3.14)$$

Donde $\bar{x}$ es el valor medio de los parámetros obtenidos experimentalmente y x_i el valor de cada uno de estos.

- Coeficiente de determinación, también llamado R^2 . Este es la proporción de la varianza en las variables dependientes y proporciona un indicador sobre cómo de buena es la predicción de las respuestas por parte del modelo.

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} \quad (3.15)$$

Donde SS_{res} es el sumatorio de los residuales al cuadrado y SS_{tot} es la varianza de la variable dependiente:

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad (3.16)$$

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n e_i^2 \quad (3.17)$$

- El error estándar de la regresión cuantifica la dispersión de las observaciones individuales alrededor de la desviación estándar.

$$S = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (3.18)$$

Es importante diferenciar entre los errores y los residuales. Los errores son las desviaciones del valor observado con respecto al valor real de la variable de interés. Mientras que, los residuales son las desviaciones o diferencias entre el valor observado y el valor estimado por el modelo.

En el modelo desarrollado, las respuestas son el factor de delaminación a la salida del agujero (D_f), el cual es adimensional, y la fuerza axial medida en Newtons (F_{axial}).

Por otra parte, las variables independientes son el tiempo de corte, expresado en minutos, acumulado por la herramienta en cada observación (t_c), la velocidad de corte en m/min (V_c) y el avance en mm/rev (f).

La expresión general de los modelos puede verse en las siguientes ecuaciones.

$$F_{axial} = f(t_c, V_c, f) \quad (3.19)$$

$$D_f = f(t_c, V_c, f) \quad (3.20)$$

Se realizaron modelos con regresiones lineales múltiples que no dieron la precisión adecuada entre la curva ajustada y los datos experimentales. Por lo tanto, se estudiaron las regresiones lineales de primer orden multivariantes con interacciones entre regresores, o regresores acoplados.

El procedimiento seguido es el mismo pero la función a resolver es más compleja. Esta se puede ver en la Ecuación 3.21

$$Y_i = (\beta_0 + \beta_1 V_c + \beta_2 f + \beta_3 V_c f) + t_c (\beta_4 + \beta_5 V_c + \beta_6 f + \beta_7 V_c f) \quad (3.21)$$

A pesar de que los regresores introducen un término no lineal, el modelo se considera igualmente lineal debido a que las variables dependientes o respuestas pueden expresarse como una combinación lineal de los coeficientes de regresión β [141].

Además, con la función de regresión propuesta (Ecuación 3.21), la evolución de la fuerza de empuje y el factor de delaminación son lineales con la evolución del desgaste para unas condiciones de corte determinadas.

$$Y_i = a + t_c \cdot b \quad (3.22)$$

Finalmente, una vez se obtuvieron los modelos ajustados correctamente, se aplicó la Metodología de Superficie de Respuesta (RSM por sus siglas en inglés) para analizar en mapas bidimensionales la influencia de los parámetros de corte en la fuerza de empuje y la delaminación a la salida del agujero.

3.2 Metodología para el taladrado de apilados híbridos

En este apartado se explica el proceso seguido para la realización de los ensayos de taladrado en apilados híbridos formados por capas de CFRP y aleaciones de Ti.

El procedimiento engloba la preparación de probetas y las herramientas de corte, la puesta a punto de equipos de medición y el centro de mecanizado y la realización de los ensayos. Por último, se describe el proceso de verificación de las probetas y el desgaste de las herramientas.

3.2.1 Herramientas de corte

Para el taladrado de apilados híbridos se han empleado herramientas de dos filos con hélice a derechas. La geometría de la punta tiene un afilado en cruz y un ángulo de punta de 140 grados. El diámetro de herramienta es de 7.6 mm. La Figura 3.12 muestra con más detalle la geometría de la broca.

Estas herramientas están fabricadas con un sustrato de metal duro K10 y con recubrimiento de diamante CK03.

Incluye dos salidas de lubricación en el destalonado frontal de cada uno de los labios para permitir lubricación MLQL por el interior de la herramienta.

FIGURA 3.12: Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 7.6 mm utilizada para taladrar apilados híbridos. Imagen propia publicada en [142]

3.2.2 Material taladrado

Las probetas de apilados híbridos empleadas para estos ensayos están formadas por capas de CFRP y de aleaciones de Ti. En concreto se ha elegido una configuración Ti/CFRP/Ti debido a que es uno de los más comunes y complejos para taladrar.

Las capas de Ti están formadas por una aleación de titanio con un 6% de aluminio y un 4% de vanadio (Ti6Al4V). Se les aplica un tratamiento de recocido. Las principales propiedades de este material son una tensión de rotura $R_m = 900 MPa$, una elongación de rotura de $A = 8\%$ y una tenacidad a la fractura de $K_{IC} = 80 MPa\sqrt{m}$.

El material compuesto (CFRP) consiste en un polímero reforzado con fibra de carbono formado por diversas capas unidireccionales con diferentes orientaciones, recubierta en su parte superior e inferior por una capa de fibra de vidrio también preimpregnada con matriz epoxy.

Los espesores de las capas taladradas son de 9.3 mm para las aleaciones de Ti y de 8.4 mm para la capa de CFRP. Información adicional sobre la configuración del apilado y los parámetros de corte se puede encontrar en la Tabla 3.4.

3.2.3 Condiciones de corte

Con el objetivo de facilitar la posterior transferencia tecnológica de los resultados, se emplearon los mismos parámetros de corte que los utilizados para estos materiales en las aplicaciones industriales.

En el taladrado de apilados híbridos, especialmente para las aleaciones de Ti, el uso de lubricación facilita notablemente el proceso, reduciendo las temperaturas de corte. Para estos ensayos se empleó una Lubricación con Mínima Cantidad (MQL por sus siglas en inglés). Esta técnica se caracteriza por utilizar un flujo de aire a alta presión con una pequeña cantidad de aceite pulverizado. La lubricación interna se aplica directamente en la zona de corte a través de los canales de lubricación que poseen las herramientas. En Figura 3.12 se puede ver la posición de los canales de lubricación en el destalonado de la broca.

Debido a consideraciones ambientales y de seguridad y salud laboral, se tiende a minimizar la cantidad de aceite empleado. Además, utilizando menor cantidad de aceite, se reducen los trabajos de limpieza de las piezas una vez terminado el proceso de mecanizado. Por estos motivos, solo se aplica lubricación cuando la herramienta se encuentra taladrando las capas metálicas, y se interrumpe durante las capas de CFRP.

Para evaluar la influencia de la lubricación en el proceso de taladrado de apilados híbridos se estudiaron diferentes volúmenes de aceite en el caudal de aire. Se probó un nivel bajo de 3mL/h y un nivel alto de 15mL/h . Estos niveles se corresponden a las condiciones nominales de trabajo del equipo empleado en el centro de mecanizado donde se realizaron los ensayos.

La Tabla 3.4 muestra los espesores de cada capa y las condiciones de corte empleadas.

TABLA 3.4: Configuración y parámetros de corte del apilado híbrido

Material	Espesor (mm)	Velocidad corte (m/min)	Avance (mm/rev)	Picoteado	Lubricación MQL
Ti	9.3	15	0.05	SI	SI
CFRP	8.4	70	0.05	NO	NO
Ti	9.3	15	0.05	SI	SI

Como se puede ver, se utilizaron diferentes parámetros para las capas de CFRP y de Ti debido a la disparidad de la maquinabilidad de cada una de ellas. Para el Ti se requiere una menor velocidad de corte, lubricación MQL y el empleo de ciclos de picoteado. El picoteado consiste en entradas y salidas periódicas de la broca de la zona de corte para mitigar la formación de largas y continuas virutas, que pueden dañar la capa de CFRP y promover un desgaste prematuro, y para refrigerar la herramienta. El ciclo de picoteado empleado es de 0.5 mm de entrada y 10 mm de salida. Por otra parte, en la capa de CFRP, se interrumpe la lubricación, se usan velocidades de corte más elevadas

y no es necesario el picoteado.

Otro factor a tener en cuenta en apilados híbridos es la compensación del espesor taladrado, también conocido comúnmente como offset de corte. Este parámetro permite ajustar la salida de broca en cada capa, de tal forma que se produzca la transición de parámetros cuando la esquina del filo de corte cambia de un material a otro.

El empaquetado de las probetas se realizó aplicando presión directamente con las mordazas del utillaje. No se utilizaron adhesivos, ni sellantes entre las capas y los productos para galgear se aplican después del proceso de taladrado.

3.2.4 Equipo experimental empleado

El taladrado de apilados híbridos tiene unas características particulares que imponen ciertas condiciones o requisitos a los medios utilizados, especialmente al centro de mecanizado. El resto de equipos utilizados para el análisis de los resultados es el mismo que en los ensayos de taladrado de CFRP.

Centro de mecanizado

Las condiciones de corte empleadas en el proceso de taladrado de apilados híbridos tienen las siguientes características:

- La lubricación por el interior de la herramienta mejora la eficiencia del proceso. Sin embargo, esto incrementa la complejidad de la máquina ya que requiere canales para el paso del aceite por el interior del husillo.
- Utilización de la técnica de lubricación MQL, que requiere de equipos específicos. Esta permite reducir al mínimo la cantidad de aceite empleado, manteniendo una adecuada eficiencia del proceso.
- Para la aspiración de polvo de fibra y virutas metálicas se requieren equipos de aspiración especiales que permitan separar ambos componentes y que vayan incorporados con sistemas anti-incendios y anti-explosivos.

Debido a que los medios disponibles en la Universidad no permiten realizar este tipo de ensayos, fue necesario emplear la maquinaria industrial de taladrado situada en las instalaciones de Airbus Getafe. El hecho de utilizar las mismas máquinas, herramientas, materiales y condiciones de corte que en los procesos industriales de taladrado de componentes aeronáuticos, permite que los resultados sean aplicados de una forma más directa. Por otra parte, esta circunstancia condicionó la amplitud del plan de ensayos de taladrado de apilados híbridos debido a la limitada disponibilidad de la maquinaria de Airbus.

La máquina empleada para el taladrado en apilados híbridos fue una máquina CNC de taladrado, tipo Gantry o de pórtico, del fabricante MTorres, propiedad de Airbus, utilizada en el proceso de montaje del HTP y la S19 del A350. El husillo es un MFW 1406/24/2 de Fischer con una potencia nominal de 15.200 W y un motor para el movimiento de avance 1FK7 de Siemens con una potencia nominal de 940 W. El sistema de lubricación MQL empleado es un Lubrix V5 y el aceite de lubricación es el Accu-Lube LB5000.

La máquina está instrumentada con sensores para medir de forma independiente

el consumo de potencia en el motor del husillo y en el motor del movimiento de avance. Estos valores están íntimamente relacionados con el par de corte y la fuerza de empuje respectivamente, por lo que ser capaz de medirlas y analizarlas proporciona información relevante acerca del proceso de taladrado [143].

Durante estos ensayos no se utilizó el dinamómetro rotativo debido a la imposibilidad de instalarlo o acoplarlo en los centros de mecanizado. Estos están diseñados para unos procesos y unos componentes muy específicos, con zonas de difícil acceso debido a la complejidad de las piezas y el propio utillaje que utilizan para posicionarse.

El utillaje necesario para posicionar las probetas está integrado en la propia máquina, por lo que en este caso no fue necesario un desarrollo especial como para el taladrado de CFRP. El tamaño de las probetas es el mismo que en los ensayos de taladrado de CFRP: 210x297 mm.

El hecho de utilizar las mismas máquinas, herramientas, materiales y condiciones de corte que en los procesos industriales de montaje de componentes aeronáuticos, permite que los resultados sean aplicados de una forma más directa.

Equipo de microscopía

Para monitorizar el desgaste de las herramientas y determinar la extensión del daño inducido por el mecanizado se emplearon los mismos medios que en los ensayos de taladrado de CFRP.

Un microscopio óptico, modelo OPTIKA SZR, con una cámara óptica y software Leica para procesar imágenes.

Para profundizar más en detalle se utilizó un microscopio electrónico de barrido Philips XL-30 con un sistema EDSDX4i.

Las herramientas se limpiaron con aire presurizado antes de ser inspeccionadas.

Equipo para inspeccionar la calidad de la superficie mecanizada

El procedimiento y los medios utilizados para determinar la calidad del agujero realizado son los mismos que los que se usaron en los ensayos de taladrado de CFRP.

Para evaluar la calidad de la superficie mecanizada y obtener la rugosidad interior del taladro se empleó un perfilómetro rugosímetro de contacto del fabricante Mahr, modelo MarSurf XC20, con los mismos palpadores que en los ensayos de CFRP.

Para la medición del diámetro se emplearon relojes comparadores digitales de la empresa Bowers.

Adicionalmente, se utilizó un reloj comparador digital, Mitotuyo 2046S, con un soporte para medir la altura de la rebaba en las capas metálicas, tanto a la entrada como a la salida del agujero.

3.2.5 Mediciones, análisis de señales y preparación de modelos

En esta sección se describe el procedimiento para medir el desgaste de herramienta y la calidad del taladro, así como el análisis de las potencias y la preparación de los modelos.

Desgaste de herramienta

El estado de las herramientas de corte se inspeccionó periódicamente con los equipos de microscopía óptica para evaluar la aparición y evolución del desgaste, realizando mediciones del flanco.

También se utilizó el microscopio electrónico de barrido para determinar con mayor detalle los mecanismos de desgaste y analizar la adherencia de materiales a las superficies de las brocas.

Procesamiento de consumos de potencia

Los ensayos de taladrado de apilados híbridos se realizaron con medios industriales por lo que no fue posible la utilización del dinamómetro rotativo. Sin embargo, se midieron el consumo de potencia del husillo, correspondiente con el movimiento de corte, y el del motor de avance, los cuales se expresan como un porcentaje del consumo de potencia nominal de cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que, además del consumo de potencia neto asociado al proceso de taladrado, estas señales también incluyen la fricción de los componentes del motor, ruido y otras perturbaciones.

Como se comentó en la Sección 3.2.3, en las operaciones de taladrado de apilados híbridos se emplean ciclos de picoteado, que consisten en retiradas y entradas puntuales de la herramienta para desalojar la viruta y facilitar la refrigeración de la broca. Otra particularidad es que se producen cambios en los parámetros de corte durante el proceso para adaptarse a las mejores condiciones de cada material. Hay que tener en cuenta estos factores a la hora de analizar las señales del consumo de potencia.

Las frecuencias de adquisición de estas señales fue de 500 Hz.

La Figura 3.13 muestra la evolución con el tiempo de corte del consumo de potencia del husillo durante el taladrado de un apilado Ti/CFRP/Ti. Del mismo modo que en las señales de fuerza y par registradas durante el taladrado de CFRP, se aplicó un filtro de paso bajo para suavizar la señal. Los datos brutos se muestran en color gris, mientras que la señal filtrada se representa con una línea negra

Como se puede observar en la Figura 3.13a, se producen múltiples oscilaciones debido a los ciclos de picoteado en las capas de Ti. Además, en las transiciones entre capas se producen incrementos abruptos del consumo para adaptar las revoluciones del husillo a los parámetros de corte de cada material.

Por otro lado, la Figura 3.14 muestra el consumo de potencia del motor de avance. Tiene un comportamiento muy similar a la del husillo, sin embargo, en este caso, se produce un incremento abrupto de la potencia en cada ciclo de picoteado. Ver Imagen 3.14b.

FIGURA 3.13: Señal de consumo de potencia del husillo registrada al taladrar Ti/CFRP/Ti con un alto nivel de lubricación MQL (15 ml/h). La Figura (A) muestra el ciclo completo y (B) una vista detallada de un ciclo de picoteado de la primera capa de Ti. Imagen propia publicada en [142]

FIGURA 3.14: Señal de consumo de potencia del motor de avance registrada al taladrar Ti/CFRP/Ti con un alto nivel de lubricación MQL (15 ml/h). La Figura (A) muestra el ciclo completo y (B) una vista detallada de un ciclo de picoteado de la primera capa de Ti. Imagen propia publicada en [142]

Calidad del taladro

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos que aseguran un adecuado comportamiento de la unión mecánica es imperativo controlar la calidad de los taladros.

En los taladros de apilados híbridos se controlan los siguientes parámetros en cada una de las capas que lo componen:

- Diámetro del agujero. Se usaron anillos o patrones de calibración para asegurar la repetibilidad y precisión en la medición del agujero y se observaron variaciones de $\pm 2\mu m$. Para la definición del diámetro de cada una de las capas, se tomaron 3 medidas a la entrada y a la salida y se realizó la media de todos los valores.
- Calidad de la superficie del agujero. Se realizaron perfiles de la pared interior del taladro de cada capa para calcular la rugosidad. El parámetro empleado fue la rugosidad media (R_a). Para definir el valor representativo se tomaron tres medidas consecutivas y se eligió el valor máximo de estas, según en el estándar DIN 4774.
- Rebabas en las capas de aleación de Ti a la entrada y a la salida del agujero. Se realizaron medidas en todo el perímetro del taladro y se tomó el valor máximo como el valor representativo. Se encontraron diferencias del orden de 0.05 mm en la altura de la rebaba de cada agujero.
- Daño inducido por el mecanizado en la capa de CFRP. Los agujeros se inspeccionaron visualmente y con microscopio óptico en busca de daño en forma de delaminación, arañazos de virutas metálicas, fibras sin cortar, o degradación térmica de la matriz. No se observó presencia significativa de ninguno de estos defectos.
- Defectos internos en la capa de CFRP. Se utilizó un equipo C-scan y no se detectó ningún daño de este tipo en los agujeros de las capas de material compuesto.

Las tolerancias de los diferentes parámetros de calidad, dependen de la aplicación del componente mecanizado, en este caso, ensamblaje de componentes aeronáuticos mediante una unión mecánica. En consecuencia, las tolerancias requeridas en el proceso industrial se corresponden con las propias de un ajustes con poco juego en aplicaciones de alta transferencia de cargas.

Modelos mecanísticos

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de taladrado de apilados híbridos, se construyó un modelo mecanístico para predecir la evolución de la potencia de corte consumida, en función del nivel de lubricación empleado.

Estos modelos consisten en expresiones analíticas que establecen relaciones entre unas variables independientes, también llamadas regresores, $x_1, x_2, \dots$, y las variables dependientes o respuestas, y .

$$y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots) \quad (3.23)$$

Una vez se alimentan y ajustan las ecuaciones del modelo con los datos obtenidos experimentalmente, se pueden extrapolar resultados para condiciones de corte que no han sido ensayadas.

Las variables independientes disponibles en estos ensayos son la evolución de la vida de herramienta, expresada en número de agujeros (n) y el nivel de lubricación MQL empleado (qml). En cuanto a las variables dependientes, se utilizó la potencia consumida en el movimiento de corte para las capas de Ti (P_{MzTi}) y la de CFRP (P_{MzCFRP}). Por lo tanto, se tratará de un modelo de regresión multivariable.

El procedimiento matemático para construir los modelos es muy similar al que se empleó en el taladrado de CFRP (ver Sección 3.1.6 para más detalle).

La función elegida para modelar la expresión analítica fue una regresión lineal.

$$y = a + bx + e \quad (3.24)$$

Donde e es el error a minimizar por medio del método de mínimos cuadrados para obtener los coeficientes de regresión del modelo.

Inicialmente se emplearon regresiones lineales multivariable pero se observó que no eran adecuadas para modelar la dependencia que los consumos de potencia tenían con el nivel de lubricación MQL. Por lo tanto, se desarrollaron modelos lineales de regresión multivariable con regresores acoplados. La función que describe este modelo se estableció según las expresiones:

$$P_{MzTi} = (\beta_0 + \beta_1 qml) + n (\beta_2 + \beta_3 qml) \quad (3.25)$$

$$P_{MzCFRP} = (\alpha_0 + \alpha_1 qml) + n (\alpha_2 + \alpha_3 qml) \quad (3.26)$$

Una vez que se ajustaron las regresiones, se crearon mapas bidimensionales para visualizar la influencia del nivel de lubricación y del desgaste en el consumo de potencia del movimiento de corte.

Capítulo 4

Resultados experimentales

Una vez presentada la metodología empleada para la realización de los ensayos se muestran los resultados obtenidos. Estos se analizarán de forma minuciosa y detallada, con el objetivo de extraer conclusiones que permitan mejorar el conocimiento de los procesos de taladrado en materiales compuestos y apilados híbridos formados por titanio y material compuesto.

Este estudio se centra en la influencia de los parámetros de corte en el comportamiento de la broca, en avanzados estados de desgaste. El objetivo que se persigue con este tipo de análisis es optimizar el uso de las brocas sin comprometer la calidad del componente.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar y evaluar los parámetros de corte, es el tiempo de ciclo o tiempo de proceso. Esto es especialmente relevante en la industria aeroespacial debido al elevado coste horario de los centros de mecanizado y a los grandes volúmenes de producción.

Por lo tanto, para determinar los parámetros de corte óptimos, en un proceso industrial determinado, es imperativo conocer de antemano el criterio de máxima productividad. Incluyendo múltiples factores como el tiempo de proceso, coste y utilización de herramientas, uso de máquinas, disponibilidad de mano de obra, etc.

Este capítulo está compuesto por tres secciones en las que se presentan los resultados de los siguientes ensayos:

- Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm.

Este diámetro de broca es de los más habituales en apilados de materiales compuestos y es representativo de agujeros de pequeños diámetros. Se realiza un análisis de la influencia de los parámetros de corte en los mecanismos y evolución del desgaste, así como en la calidad del agujero. Este estudio combinado pretende profundizar en el conocimiento de los procesos de taladrado de CFRP analizando la dependencia de estas variables y poder aportar mejoras en entornos industriales.

- Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm.

En el análisis de la bibliografía, se ha identificado un menor número de investigaciones sobre procesos de taladrado de CFRP con diámetros grandes, por lo que, con esta familia de ensayos, se busca aportar nuevos estudios en este campo. Los brocas de gran diámetro también tienen un papel relevante en la industria.

Además, al igual que en el taladrado de diámetro 4.8 mm, los resultados obtenidos aportan una visión global del proceso, analizando el mecanismo de desgaste y el daño sufrido por el mecanizado, así como la influencia de los parámetros de corte en la evolución del desgaste de flanco.

- Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados híbridos fibra-titanio.

El empleo de lubricación en estas operaciones es un tema relevante de estudio para entornos industriales. Por una parte, su uso mejora de forma notable el resultado del proceso en cuanto a desgaste de herramienta y calidad del taladro, pero requiere la limpieza posterior de los componentes. Mientras que el taladrado en seco, permitiría el uso de métodos de montaje avanzados (como el *One Way Assembly*, OWA), con el coste de un elevado desgaste de broca.

Sin embargo, existe una solución intermedia, que es el uso de técnicas de lubricación MQL por el interior de la herramienta. Estas permiten influir en los mecanismos de arranque de viruta, empleando mínimas cantidades de lubricación.

Adicionalmente, la optimización de los niveles de lubricación MQL en el taladrado de apilados híbridos, es un campo de investigación que requiere de más estudios para complementar el estado del arte actual.

4.1 Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm

Los principales resultados novedosos mostrados en este apartado se encuentran publicados en el artículo [132].

J. Fernández-Pérez et al. "Combined analysis of wear mechanisms and delamination in CFRP drilling". In: *Composite Structures* 255. July 2020 (2021). ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112774

Con el objetivo de evaluar el tipo de desgaste sufrido por las herramientas en este diámetro, y evaluar su influencia en el daño inducido por el mecanizado, el tiempo de corte total o máximo número de taladros de los ensayos, se dividió en varios puntos de control. En este caso, el máximo número de taladros realizados ha sido 660 y los puntos intermedios elegidos 100, 260, 360 y 460 agujeros. Esta distribución pretende caracterizar la curva típica de desgaste sufrida por las herramientas de corte al taladrar materiales compuestos reforzados con fibra de carbono.

Cada condición de corte fue ensayada dos veces con herramientas idénticas para asegurar la repetibilidad de los experimentos llevados a cabo. Un comportamiento muy similar fue observado en ambos casos en términos de tipo de desgaste sufrido y en los valores de fuerzas y pares de corte, con variaciones máximas del orden de un 4%. Los resultados mostrados en este documento se obtuvieron promediando los valores de ambos ensayos.

A continuación, se describen los resultados obtenidos del análisis de diferentes parámetros de corte en el rendimiento de la operación de taladrado con herramientas de metal duro recubiertas de diamante. Se han evaluado en función de mecanismo de desgaste, evolución de las fuerzas y pares de corte, y vida de herramienta obtenida. Finalmente, se determinaron modelos mecánicos para la fuerza de empuje y la delaminación producida a la salida del agujero.

4.1.1 Desgaste de herramienta

El tipo de desgaste observado se debe al efecto de dos fenómenos combinados: desprendimiento del recubrimiento de diamante seguido de una abrasión severa del sustrato de metal duro.

La Figura 4.1 muestra los filos de corte después de taladrar 660 agujeros a $V_c = 60 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Las pérdidas del recubrimiento de diamante en la superficie de desprendimiento, con tamaños del orden de centésimas de milímetro, (ver Figura 4.1c) ocurren debido a roturas frágiles producidas por la fluctuación de las fuerzas de corte y la acumulación de tensiones residuales en el recubrimiento durante su deposición [9]. Entonces, el sustrato de metal duro queda expuesto a la acción abrasiva de las fibras de carbono, las cuales poseen una elevada dureza, que actúa principalmente en la superficie de incidencia de la herramienta. No se ha observado adhesión de la resina en ninguno de los ensayos realizados.

El desprendimiento del recubrimiento se produce de una forma irregular a lo largo del filo de corte. En consecuencia, la abrasión del sustrato, expuesto al impacto de las fibras de carbono, produce una superficie con ondulaciones, generando un flanco con un espesor irregular en la superficie de incidencia a lo largo de todo el filo de

FIGURA 4.1: Vista en detalle de broca de metal duro con recubrimiento de diamante después de taladrar 660 agujeros en CFRP a $V_c = 60 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. (A) Vista general de los filos de corte, (B) esquina del filo de corte principal, y (C) detalle del desprendimiento del recubrimiento. Imágenes propias publicadas en [132]

corte. La Figura 4.1b muestra el detalle de este fenómeno. También se puede observar que el recubrimiento restante, próximo al filo de corte, mantiene su espesor y textura originales. Esto indica que el carácter abrasivo de las fibras no afecta a la capa de recubrimiento debido a su alta dureza [144].

La eliminación o pérdida de sustrato se intensifica en la esquina del filo de corte debido al solapamiento del desgaste de los filos de corte principal y secundario (ver Figura 4.1b). Además, no se observa desgaste en la región próxima a la punta de la herramienta, a causa de la reducida velocidad de corte en esta zona.

Para todas las condiciones de corte ensayadas, se ha observado que el desgaste de herramienta evoluciona de forma continua y estable según avanza el tiempo de corte. Esto se confirma con la evolución de la fuerza de avance y del par de corte, además del comportamiento del factor de delaminación.

La Figura 4.2 muestra la evolución del desgaste de herramienta para el caso de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. En la Figura 4.2a se muestra la herramienta después de taladrar varios agujeros con un nivel de desgaste imperceptible. La Figura 4.2b se corresponde con un tiempo de corte de 4 minutos, momento en el que el desgaste abrasivo cobra relevancia. Por último, la Figura 4.2c muestra la condición de

la herramienta después de un tiempo de corte de 16 minutos con un severo desgaste de flanco.

FIGURA 4.2: Evolución del desgaste de broca de metal duro con recubrimiento de diamante al taladrar CFRP a $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. (A) Herramienta nueva, (B) iniciación del desgaste a los 4 minutos de tiempo de corte, y (C) desgaste severo después de 16 minutos. Imágenes propias publicadas en [132]

Los desprendimientos localizados del recubrimiento de diamante permiten la iniciación del desgaste abrasivo, eliminando la geometría afilada del filo después de 4 minutos de tiempo de corte. Según se incrementa el tiempo de uso de la herramienta, la cantidad de material eliminado de la superficie de incidencia aumenta en forma de desgaste de flanco. Esto modifica la geometría de los filos y reduce las capacidad de corte de la herramienta, aumentando la fuerza de empuje y par de corte.

La Figura 4.3 muestra una comparación del desgaste después de 660 agujeros para diferentes velocidades de corte, $V_c = 50 \text{ m/min}$, $V_c = 60 \text{ m/min}$ y $V_c = 70 \text{ m/min}$, manteniendo el avance constante e igual a $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Los mecanismos de desgaste son similares, sin embargo, hay diferencias en la zona media del filo de corte.

Después de 660 agujeros, las herramientas ensayadas a baja velocidad de corte ($V_c = 50 \text{ m/min}$) sufrieron un desgaste de flanco en la región media del filo de corte, donde se alcanzó una extensión de flanco de 0.15 mm. Al aumentar la velocidad de corte, ($V_c = 60$ y 70 m/min) se produce un incremento en la extensión del flanco en esta zona media, alcanzando un valor de 0.2 mm. Por otra parte, en la zona próxima a la esquina del filo principal, la extensión del flanco producido en las tres condiciones de corte es similar (en torno a 0.1 mm).

Este efecto podría estar relacionado con el cambio de geometría del filo de corte que se produce en esta zona media, causando una peor adhesión del recubrimiento de diamante y aumentando las tensiones residuales durante la deposición del mismo.

Se concluye que el recubrimiento de diamante es una forma efectiva de proteger el sustrato de metal duro de la naturaleza abrasiva de las fibras de carbono y que la calidad de su adhesión es crítica para poder mitigar la progresión del desgaste.

FIGURA 4.3: Vista en detalle de los filos en avanzado estado de desgaste (16 minutos de tiempo de corte) ensayado con avance constante, $f = 0.10 \text{ mm/rev}$, y diferentes velocidades de corte: (A) $V_c = 50 \text{ m/min}$, (B) $V_c = 60 \text{ m/min}$, y (C) $V_c = 70 \text{ m/min}$. Imágenes propias publicadas en [132]

4.1.2 Fuerza axial y par torsor

Se utilizó un dinamómetro rotativo para registrar la fuerza de empuje y el par de corte durante los ensayos. Para poder analizar las señales registradas, se aplicó un filtro de paso bajo. Esto permitió eliminar las oscilaciones de la señal y obtener valores suaves y estables durante la operación de taladrado. Con este nivel de filtrado, las inestabilidades o fluctuaciones, inherentes a la naturaleza heterogénea de los materiales compuestos reforzados con fibras, son atenuadas. Sin embargo, el valor estable de la fuerza y el par es el adecuado para caracterizar el proceso y analizar el comportamiento de la operación [84].

La Figura 4.4a ilustra la evolución de la fuerza axial (F_A) del proceso de taladrado con unas condiciones de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$ y herramienta nueva. El principal contribuidor a esta fuerza es el filo transversal, el cual actúa con un cincel o punzón con un ángulo de desprendimiento muy negativo [145]. Inicialmente, el filo transversal penetra en el material, produciendo un incremento abrupto de la fuerza de empuje. Una vez que la punta de herramienta, incluyendo los filos de corte, penetra totalmente, el valor de la fuerza permanece constante. Finalmente, la fuerza se reduce en el momento en el que la punta de herramienta emerge por la parte posterior del material, momento en el que se abre el agujero.

La Figura 4.4b muestra las señales en bruto y filtrada del par de corte o par torsor (M_z) durante el taladrado del primer agujero con las condiciones de corte $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. El par aumenta según la punta de herramienta va penetrando en el material, llegando a su máximo cuando el filo de corte principal actúa por completo. Entonces, el par se mantiene prácticamente constante hasta la salida de la herramienta.

Para analizar la influencia de los parámetros de corte en el comportamiento de la fuerza de avance y el par de corte, el valor medio de la señal filtrada durante la parte estable, se tomó como referencia o valor representativo para cada taladro.

La evolución de la fuerza de empuje, o fuerza axial, con el tiempo de corte está representada en la Figura 4.5. Se muestra desde el comienzo del taladrado con herramienta nueva hasta los 660 agujeros, que se corresponden con un estado de desgaste severo.

FIGURA 4.4: Evolución de (A) la fuerza de empuje y (B) el par de corte durante el proceso de taladrado de CFRP con herramienta nueva y las condiciones de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.1 \text{ mm/rev}$. La señal en bruto se muestra de color gris y la filtrada en color negro. Imágenes propias publicadas en [132]

Se observa en la Figura 4.5 que con herramienta nueva, la influencia de los parámetros de corte es reducida en comparación con una broca desgastada. Las variaciones en la fuerza axial para el primer taladro realizado en las distintas condiciones de corte son inferiores al 5%. Se observa un incremento de esta magnitud muy superior producido por el desgaste.

Al principio de la vida de herramienta, la fuerza de avance permanece estacionaria. Una vez se alcanzan los 4 minutos de tiempo de corte, la fuerza de avance comienza a aumentar con una tendencia estable y lineal. Esta transición coincide con la aparición del tipo de desgaste abrasivo de flanco y la consiguiente modificación de la geometría de corte inicial, como se muestra en la Figura 4.2. Además, el incremento lineal está relacionado con la evolución estable del desgaste a partir de este punto del ensayo. En definitiva, la evolución de la fuerza de empuje se correlaciona con la progresión del desgaste observado en los filos de corte principales.

El comportamiento de la evolución de la fuerza axial es similar para todas las condiciones consideradas, sin embargo, la pendiente y los valores máximos alcanzados depende de los parámetros de corte en cada caso.

La evolución de la fuerza de empuje muestra una tendencia similar para las velocidades de corte de $V_c = 60 \text{ m/min}$ y $V_c = 70 \text{ m/min}$. Sin embargo, para la velocidad de corte más baja analizada, $V_c = 50 \text{ m/min}$, se produjeron fuerzas de empuje inferiores. Este fenómeno está relacionado con el daño sufrido en la superficie de incidencia en la región donde cambia la orientación del filo de corte principal, como se explicó en la Figura 4.3. La influencia que tiene el aumentar la velocidad de corte es mayor para los valores de avance menores.

FIGURA 4.5: Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la fuerza de avance desde la herramienta nueva hasta los 660 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. Figura (A) muestra resultados con avance $f = 0.10$ mm/rev, (B) con $f = 0.12$ mm/rev, y (C) con $f = 0.14$ mm/rev. Imágenes propias publicadas en [132]

FIGURA 4.6: Influencia de los parámetros en la evolución del par de corte desde la herramienta nueva hasta los 660 agujeros. Variaciones del avance manteniendo constante la velocidad de corte. Figura (A) muestra resultados para $V_c = 50 \text{ m/min}$, (B) para $V_c = 60 \text{ m/min}$, y (C) para $V_c = 70 \text{ m/min}$. Imágenes propias publicadas en [132]

La fuerza de empuje medida después de un tiempo de corte de 10 minutos, en los ensayos con avance 0.10 mm/rev es un 110%, 260% y 300% mayor, respecto a la herramienta nueva, para las velocidades de corte 50 m/min , 60 m/min y 70 m/min , respectivamente. Por otra parte, para un avance de $f = 0.14 \text{ mm/rev}$, estos valores son un 160%, 240%, y 260% mayores.

La influencia del avance en la evolución de la fuerza axial es reducida, y solo se manifiesta para los valores de velocidad de corte más bajos. Para $V_c = 50 \text{ m/min}$, aumentar el avance de $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ a $f = 0.14 \text{ mm/rev}$, provoca una mayor fuerza de empuje, incrementándose un 35% en los 10 minutos de tiempo de corte. Sin embargo, para $V_c = 60$ y 70 m/min , el avance muestra una menor influencia con variaciones inferiores al 6%.

Como se comentó anteriormente, el mecanismo de desgaste es similar para todas las condiciones de corte ensayadas. No obstante, el crecimiento de este aumenta con la velocidad de corte. Como consecuencia, la fuerza de empuje también se ve incrementada. Para una velocidad de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y avance $f = 0.10 \text{ mm/rev}$, la pendiente de la fuerza con respecto al tiempo de corte, una vez se produce la iniciación del desgaste alrededor de los 4 minutos, es del orden de 12 N/min . Para $V_c = 60$ y 70 m/min , la pendiente es 18 N/min y 22 N/min , respectivamente.

La evolución del par torsor se muestra en la Figura 4.6. Esta incluye toda la vida útil de la herramienta, desde los primeros agujeros hasta los 660, que se corresponden con un estado avanzado de desgaste. Esta información permite analizar el impacto de los parámetros de corte y la modificación de la geometría de corte de la herramienta debido al desgaste.

El par aumenta con el tiempo de corte, mostrando una tendencia similar en todas las condiciones analizadas. Además, este incremento es constante desde las primeras etapas del proceso de taladrado, en contraste a la región estable que se producía en la fuerza de empuje durante los primeros 4 minutos.

Desde los primeros instantes de corte, el desgaste afecta a la agudeza de los filos principales, lo cual explica el incremento en la fuerza de corte y, en consecuencia, el aumento del par. Para mayores tiempos de corte, la aparición del desgaste de flanco afecta tanto a la fuerza axial como al par [71].

Los parámetros de corte tienen una influencia desde el principio de la vida de la herramienta. A mayor avance, mayor de par de corte debido al aumento de la sección de viruta no deformada. Para $V_c = 50 \text{ m/min}$, si se pasa de $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ a 0.12 mm/rev , el par se ve incrementado un 11% para un tiempo de corte de 10 minutos. Del mismo modo, si se aumenta el avance hasta $f = 0.14 \text{ mm/rev}$, este aumento es de un 28%.

Sin embargo, un mayor avance no produce un cambio en la pendiente del par en relación con el tiempo de corte. Esta se mantiene para todos los casos ensayados en torno a 0.008 Nm/min .

La velocidad de corte no presenta una tendencia clara con el par y su influencia es reducida con variaciones del orden del 5%.

4.1.3 Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente

En la Figura 4.7 se muestran las mediciones de diámetro y rugosidad de varios ensayos, desde el principio de la vida de la herramienta hasta los 660 agujeros. Las líneas punteadas horizontales indican los límites de las tolerancias habituales en aplicaciones industriales del sector aeronáutico¹.

Se observó que ninguno de los dos parámetros está influenciado por las condiciones de corte y que en todos los casos los valores obtenidos varían poco con el desgaste de la broca, manteniéndose dentro de los límites de las tolerancias establecidas.

FIGURA 4.7: Evolución del diámetro y la rugosidad con el tiempo de corte hasta los 660 agujeros. Las líneas punteadas indican los límites de la tolerancia.

Uno de los principales requisitos de calidad, en condicionar la vida de herramienta en taladrado de CFRPs, es la delaminación a la salida del taladro. Superar el valor límite establecido de 1.5 para el factor de delaminación ha sido el criterio de fin de vida determinante en todos los ensayos de taladrado de CFRP con broca de 4.8 mm. Además, un límite máximo de delaminación es un criterio aplicable en entornos productivos.

La Figura 4.8, correspondiente a los parámetros $V_c = 50$ m/min y $f = 0.10$ mm/rev, muestra la evolución del factor de delaminación (D_f) en relación con el tiempo de corte, junto a la fuerza de empuje (F_A). En las gráficas también se incluyen imágenes de la herramienta mostrando el estado de desgaste del filo en diferentes tiempos de corte. Las líneas punteadas indican las transiciones entre los tres estados de desgaste predominantes: herramienta nueva, iniciación del daño inducido por el mecanizado (delaminación) y desgaste severo. El factor de delaminación límite ($D_f = 1.5$) se representa con una estrella roja.

¹Para más información consultar estándares de Airbus ABS1707 y AIPI/AIPS01-02-005

(A) Condiciones de corte: $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Imagen propia publicada en [132]

(B) Condiciones de corte: $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.14 \text{ mm/rev}$

FIGURA 4.8: Evolución de la fuerza de empuje (línea gris) y el factor de delaminación (línea negra) con el tiempo de corte hasta los 660 agujeros. Las líneas punteadas indican las transiciones entre los tres estados de desgaste predominantes: herramienta nueva, iniciación del daño inducido por el mecanizado y desgaste severo. Se muestran también los desgastes de herramienta en cada uno de estos estados. El factor de delaminación crítico se representa con una estrella roja. Las condiciones de corte de (A) son $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ y las de (B) $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.14 \text{ mm/rev}$

En los primeros taladros, el nivel de delaminación a la salida del taladro es prácticamente inexistente. Después de 4 minutos de taladrado, la delaminación aparece y aumenta rápidamente hasta alcanzar un factor de delaminación en torno a 1.6 - 1.7. El tiempo en el que se alcanza este daño depende de los parámetros de corte y la progresión del desgaste de flanco asociada. Como se puede ver en la Figura 4.8a, para las condiciones de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ se alcanza en un tiempo de corte de 11 minutos, mientras que para $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.14 \text{ mm/rev}$, en la Figura 4.8b, se ve que este punto se produce a los 6 minutos de tiempo de corte.

Posteriormente, a partir del factor de delaminación de 1.6 - 1.7, el ritmo de incremento disminuye. Sin embargo, el desgaste de la herramienta continúa aumentando lo que produce la aparición de fibras sin cortar alrededor del perímetro del agujero, denominado como flaking.

Este comportamiento se observó para todas las condiciones ensayadas y coincide con las observaciones realizadas por Khashaba et al. en [146]. Por otro lado, Hrechuk et al. [40] propusieron un método para evaluar la calidad del agujero mediante una combinación de la delaminación y la aparición de fibras sin cortar a la salida del agujero.

El factor de delaminación está estrechamente relacionado con la fuerza de empuje, especialmente con la contribución de la región más exterior de los filos de corte principales [147]. En base a esto se pueden identificar tres regiones, en relación con la evolución de la delaminación, las cuales se identifican con líneas discontinuas en la Figura 4.8:

1. Herramienta nueva. Después de varios agujeros, las herramientas no sufren un desgaste significativo que provoque modificaciones a la geometría de corte. Por lo tanto, el daño inducido por el mecanizado en esta etapa es mínimo y la fuerza de empuje se mantiene constante. Sin embargo, en esta etapa sí se produce un incremento del par que indica que el filo de corte ha sufrido daños localizados y que se reduce la agudeza del filo.
2. Iniciación del desgaste de flanco y la delaminación. Para un tiempo de corte de aproximadamente 4-5 minutos, la geometría de corte de la herramienta es modificada por la aparición del flanco. La fuerza de empuje aumenta y el daño inducido por el mecanizado aparece en forma de delaminación a la salida del agujero, el cual crece rápidamente. El par de corte continúa aumentando linealmente.
3. Desgaste de herramienta severo. El flanco continúa aumentando con el tiempo de corte, por lo que la fuerza de empuje aumenta de la misma manera. Sin embargo, una vez el factor de delaminación alcanza el valor 1.6 - 1.7, aumenta a un ritmo mucho menor (ver Figura 4.8), y la aparición de fibras sin cortar se convierte en un factor a tener en cuenta. Esto produce un deterioro de la calidad general del agujero.

La definición del criterio de fin de vida depende fundamentalmente de los requisitos del proceso industrial y la aplicación de la superficie mecanizada. En el caso del taladrado presentado en esta investigación, el criterio de reemplazo de herramienta se definió en un límite de factor de delaminación de 1.5. La Figura 4.9 muestra la evolución de la calidad a la salida del agujero. Puede verse que más allá de un factor de delaminación de 1.5, la calidad general del agujero disminuye y comienzan a aparecer fibras sin cortar a lo largo de todo el perímetro del agujero.

FIGURA 4.9: Evolución de la calidad a la salida del agujero para las condiciones de corte $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. (A) Tiempo de corte de 5 minutos y un $D_f = 1.1$, (B) para un tiempo de corte de 10 minutos y $D_f = 1.5$ y (C) para 12 minutos y $D_f = 1.7$. Imágenes propias publicadas en [132]

Para todos los casos analizados, se observó que un factor de delaminación de 1.5 se produce antes de la región de desgaste de herramienta severo, momento en el que se reduce el ritmo de incremento del factor de delaminación y comienzan a aparecer fibras sin cortar en todo el perímetro del taladro. La Figura 4.10 muestra el estado general de la salida de los agujeros después de un tiempo de corte de 15 minutos para las condiciones de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$.

FIGURA 4.10: Vista de la calidad general a la salida de los agujeros realizados con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ para un tiempo de corte de 15 minutos.

4.1.4 Modelos mecánicos

A lo largo de esta Sección se ha observado que el daño inducido por el mecanizado a la salida del agujero, expresado en función del factor de delaminación (D_f), y la fuerza de corte axial (F_A en N) son los parámetros más relevantes para analizar el desgaste y la vida de herramienta. Por este motivo fueron elegidos como variables dependientes (y) para desarrollar los modelos mecánicos.

Las variables independientes (x) son el tiempo de corte (t_c) en min , la velocidad de corte (V_c) en m/min y el avance (f) expresado en mm/rev .

Como se explicó en la Figura 4.5, con la herramienta nueva, la fuerza axial depende

del comportamiento individual de los parámetros de corte, sin que se vea afectada por el desgaste de herramienta. Además, en esta fase inicial no se produce daño inducido por el mecanizado relevante (ver Figura 4.8). Por lo tanto, los modelos mecánicos se construyeron con la información experimental obtenida después del inicio del desgaste de flanco (alrededor de los 4-5 minutos de tiempo de corte en función de los parámetros de corte de cada ensayo).

En primer lugar, se realizó una regresión individual en cada condición de corte para evaluar la linealidad de la evolución de la fuerza axial y el factor de delaminación.

$$F_A = \beta_0 + \beta_1 t_c \quad (4.1)$$

$$D_f = \alpha_0 + \alpha_1 t_c \quad (4.2)$$

Este análisis previo demostró que la fuerza axial tiene una fuerte correlación con el desgaste de la herramienta y que la precisión del modelo lineal es buena, obteniéndose coeficientes de determinación, R^2 , por encima del 95% en todos los casos.

Por otra parte, la regresión individual para el factor de delaminación, muestra una correlación moderada con el tiempo de corte y una linealidad adecuada, coeficientes de determinación R^2 entre el 85% y el 95% dependiendo de las condiciones de corte.

Entonces, se probó una regresión lineal multivariable, para unificar en un mismo modelo los parámetros de corte.

$$F_A = \beta_0 + \beta_1 t_c + \beta_2 V_c + \beta_3 f \quad (4.3)$$

$$D_f = \alpha_0 + \alpha_1 t_c + \beta_2 V_c + \beta_3 f \quad (4.4)$$

Se observó que la influencia de estos no tiene un comportamiento lineal, por lo que es necesario un modelo mecánico más refinado. Es importante tener en cuenta que esto no implica que el modelo sea no-lineal. Siempre que las variables independientes puedan ser expresadas como una combinación lineal de los coeficientes de regresión, el modelo será lineal.

Además, los residuales estandarizados tienen un comportamiento simétrico respecto al valor 0 y muestran una pendiente diferente en función de los parámetros de corte.

En consecuencia, se desarrolló una regresión lineal multivariable con regresores acoplados.

Para resolver este modelo, es necesario minimizar los residuales por el método de mínimos cuadrados en la siguiente ecuación matricial.

$$\begin{bmatrix} F_{A1} & D_{f1} \\ F_{A2} & D_{f2} \\ \vdots & \vdots \\ F_{An} & D_{fn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{c1} & V_{c1} & V_{f1} \\ t_{c2} & V_{c2} & V_{f2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_{cn} & V_{cn} & V_{fn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} \beta_0 & \alpha_0 \\ \beta_1 & \alpha_1 \\ \beta_2 & \alpha_2 \\ \beta_3 & \alpha_3 \\ \beta_4 & \alpha_4 \\ \beta_5 & \alpha_5 \\ \beta_6 & \alpha_6 \\ \beta_7 & \alpha_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} \\ E_{21} & E_{22} \\ \vdots & \vdots \\ E_{n1} & E_{n2} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

FIGURA 4.11: Influencia de los parámetros de corte en la pendiente del modelo de la fuerza axial (A) y del factor de delaminación (B). Imágenes propias publicadas en [132]

Una vez minimizados los residuales, la regresión obtenida es:

$$F_A = (\beta_0 + \beta_1 V_c + \beta_2 f + \beta_3 V_c f) + t_c (\beta_4 + \beta_5 V_c + \beta_6 f + \beta_7 V_c f) \quad (4.6)$$

$$D_f = (\alpha_0 + \alpha_1 V_c + \alpha_2 f + \alpha_3 V_c f) + t_c (\alpha_4 + \alpha_5 V_c + \alpha_6 f + \alpha_7 V_c f) \quad (4.7)$$

Los coeficientes de regresión obtenidos para la fuerza axial y el factor de delaminación, se pueden ver en las Ecuaciones 4.8 y 4.9, respectivamente.

$$F_A = (49.04 - 0.94V_c - 26.32f + 1.41V_c f) + t_c (-40.55 + 0.87V_c + 245.56f - 3.23V_c f) \quad (4.8)$$

$$D_f = (1.034 + 0.015V_c + 5.872f - 0.187V_c f) + t_c (0.080 - 0.002V_c - 0.832f + 0.023V_c f) \quad (4.9)$$

El coeficiente de determinación R^2 obtenido para el modelo de la fuerza axial es un 95.1% y el error estándar es de 9.66 N. Por otro lado, el coeficiente para el factor de delaminación es de 84.8% mientras que el error es 0.022.

Para evaluar la influencia de las condiciones de corte, se calcularon las pendientes de los modelos, que se muestran en la Figura 4.11. Estos parámetros son un buen indicador del ritmo de crecimiento del desgaste de herramienta con el tiempo de corte.

Al aumentar la velocidad de corte, se produce un fuerte incremento de la pendiente del modelo de la fuerza axial. Esto se relaciona con el mayor desgaste sufrido, especialmente en las regiones centrales de los filos de corte, como se mostró en la Figura 4.3. Sin embargo, su influencia en la pendiente del modelo del factor de delaminación es menor, debido a que la aparición de la delaminación a la salida del agujero (también llamada push-out) está más relacionado con el desgaste en las esquinas del filo de corte [148, 66].

Sin embargo, se ha visto que el modelo para el factor de delaminación no se ajusta a los datos experimentales en el entorno de $D_f = 1.5$, por lo que no sería adecuado para predecir la vida de herramienta. Esto se debe al diferente comportamiento entre las zonas de iniciación del desgaste de flanco y el desgaste severo de herramienta.

4.1.5 Análisis y conclusiones

La Figura 4.12 muestra la influencia de los parámetros de corte en la vida de herramienta para un factor de delaminación crítico de 1.5, expresado en función del tiempo de corte en la Figura 4.12a y en número de agujeros realizados en 4.12b. El número de agujeros proporciona un resultado con una mayor aplicación industrial, por estar directamente relacionado con el coste por agujero unitario.

Para un avance igual a $f = 0.10 \text{ mm/rev}$, la vida de herramienta, expresada en minutos, es un 31% mayor para una velocidad de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$ en comparación con $V_c = 60 \text{ m/min}$ y un 45% con respecto a $V_c = 70 \text{ m/min}$. Del mismo modo, para un avance de $f = 0.14 \text{ mm/rev}$, estas diferencias son un 24% y un 32%, respectivamente. Mayores velocidades de corte producen un mayor desgaste, lo que provoca una reducción de vida de herramienta. Esta tendencia también se demostró en la evolución de la fuerza axial y se observó en el desgaste de la zona media del filo de corte (ver la Figura 4.3).

Por otro lado, a mayor avance, mayor desgaste y mayores delaminaciones a la salida del agujero. En consecuencia, una menor vida de herramienta, expresada en tiempo de corte.

Para una velocidad de corte de $V_c = 50 \text{ m/min}$, aumentando el avance desde 0.10 hasta 0.14 mm/rev se reduce la vida de herramienta, en minutos, un 23%, mientras que para $V_c = 60 \text{ m/min}$ y $V_c = 70 \text{ m/min}$, la vida de herramienta se reduce un 18% y un 15%, respectivamente.

Sin embargo, al aumentar el avance, a pesar de la mayor velocidad de desgaste, la longitud de hélice recorrida por los filos en cada agujero es menor, produciendo una mejor vida de herramienta en cuanto a número de agujeros (ver Figura 4.12b).

FIGURA 4.12: Vida de herramienta basada en un factor de delaminación crítico de 1.5 expresado en (A) tiempo de corte y en (B) número de agujeros. Imágenes propias publicadas en [132]

La mayor vida de herramienta alcanzada, alrededor de 10 minutos de tiempo de corte, se obtuvo con las condiciones $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Sin embargo,

en términos de número de agujeros, que es la magnitud representativa de la vida de herramienta más importante desde un punto de vista industrial, las herramientas con los parámetros $V_c = 70 \text{ m/min}$, $f = 0.12 \text{ mm/rev}$ y $V_c = 70 \text{ m/min}$, $f = 0.14 \text{ mm/rev}$ fueron capaces de taladrar el mayor número de agujeros, 380 en total. Además, considerando los elevados costes horarios de los centros de mecanizado empleados en la industria aeronáutica, un elevado avance es crítico para conseguir el máximo número de agujeros por minuto y mejorar la productividad.

A lo largo de esta sección se ha estudiado el proceso de taladrado con broca de metal duro y recubrimiento de diamante de diámetro 4.8 mm al taladrar CFRP. A continuación se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo:

- El mecanismo de desgaste principal es una combinación de roturas del recubrimiento de diamante en la superficie de desprendimiento, seguido de una abrasión importante del sustrato de metal duro expuesto en forma de flanco. Una adecuada adherencia del recubrimiento al sustrato es crítica para retrasar el desgaste y aumentar la vida útil de las brocas. Los tipos de desgaste encontrados en todas las condiciones de corte ensayadas fue similar.
- La evolución de la fuerza axial y el par torsor con el tiempo de corte presentan diferentes tendencias. El incremento del par es constante y suave desde el principio de la vida de la herramienta y está relacionado, además de con el flanco, con el redondeo y consiguiente pérdida de agudeza del filo de corte principal. La fuerza de empuje presenta una zona inicial estable; posteriormente aumenta linealmente debido a la aparición y evolución del desgaste de flanco.
- Elevadas velocidades de corte favorecen el desgaste abrasivo, especialmente en la superficie de incidencia de la zona media del filo de corte. Esto explica el incremento en la fuerza axial, y como consecuencia, la delaminación a la salida del agujero. Sin embargo, su impacto en el par torsor es pequeño.
- El incremento en el avance produce una menor vida de herramienta, expresada en tiempo de corte. También se observó un mayor par torsor debido a la mayor sección de viruta. Esta tendencia se mantiene desde el principio del proceso, con la herramienta nueva, hasta los avanzados estados de desgaste.
- Los modelos mecanísticos son adecuados para representar la influencia de los parámetros de corte en la fuerza axial y la delaminación a la salida del agujero con la evolución del desgaste de herramienta.
- Las mayores duraciones de herramienta en minutos se obtuvieron para la mínima velocidad de corte y avance ensayados. Sin embargo, las mayores vidas de herramienta expresadas como número de agujeros taladrados por herramienta se obtuvieron para la mayor velocidad de corte combinada con los 2 avances mayores.

4.2 Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm

En esta Sección se muestran los resultados de los ensayos de taladrado de CFRP realizados con brocas de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 9.5 mm.

La información presentada se encuentra parcialmente publicada en el siguiente artículo [133]:

J. Fernández-Pérez et al. "Tool wear and induced damage in CFRP drilling with step and double point angle drill bits". In: *Procedia Manufacturing* 41 (2019), pp. 610–617. ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.049. URL: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.09.049>

Para estudiar la influencia de los parámetros de corte sobre la evolución del desgaste de la herramienta y la calidad del taladro se realizaron ensayos hasta elevados estados de desgaste. En concreto, se hicieron un total de 285 agujeros en cada ensayo. Los puntos intermedios en los que se hicieron controles de fuerza axial, par torsor y desgaste de herramienta fueron 70, 140 y 210 agujeros.

Con estos resultados se pretende mejorar los procesos de taladrado de CFRP en diámetros grandes mediante la caracterización del desgaste de herramienta, la monitorización de las fuerzas de corte y la calidad del agujero obtenido. Además, se realizaron modelos mecánicos a partir de los datos experimentales para detectar relaciones o tendencias de las variables analizadas.

4.2.1 Desgaste de herramienta

Se ha determinado que el principal mecanismo de desgaste sufrido es una combinación de dos factores: pérdida de recubrimiento de diamante por rotura localizadas en la superficie de desprendimiento y posterior abrasión del sustrato de metal duro en la zona de incidencia, en forma de flanco. Además, a medida que progresa el desgaste se reduce la agudeza del filo debido al redondeo del mismo [149, 72, 77].

Como se indicó en el apartado 3.1.1, los taladros de diámetro 9.5 mm se realizan empleando brocas escalonadas. Las Figuras 4.13 y 4.14 muestran en detalle el desgaste en la esquina del filo del primer y segundo escalón, respectivamente.

Este mecanismo es muy similar al sufrido por las brocas de diámetro 4.8 mm, analizadas en la Sección anterior.

Sin embargo, debido al mayor diámetro de la broca y a la geometría escalonada, en este caso, se encontraron algunas particularidades:

- Desgaste de flanco en el filo de corte principal del primer escalón, debido a la rotura del recubrimiento y posterior abrasión del sustrato, de anchura muy homogénea (ver Figura 4.13a). Esta característica del desgaste no se observó en los ensayos con herramienta de 4.8 mm, en los que se produjeron roturas frágiles localizadas irregulares que dieron lugar a una superficie con ondulaciones, generando un flanco con un espesor irregular. Este efecto en los taladros de diámetro 9.5 mm puede estar relacionado con un mayor carácter abrasivo de las fibras debido al diámetro de herramienta. Además, la mayor cantidad de material

FIGURA 4.13: Desgaste sufrido en filo del primer escalón en la broca de diámetro de 9.5 mm al taladrar con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ después de 285 agujeros. En (A) se muestra la esquina del filo y en (B) el detalle de zona de sustrato con menor desgaste.

siendo mecanizado de forma simultánea, podría aumentar su resistencia por la interacción de diversas capas con diferentes orientaciones de fibra.

- Diferencias en el desgaste entre el primer y el segundo escalón. Al contrario que lo descrito en el punto anterior, en el filo de corte de la segunda etapa se producen roturas frágiles localizadas del recubrimiento de diamante en la superficie de desprendimiento, lo que crea una superficie irregular correspondiente a un desgaste de flanco de ancho variable. Ver Figura 4.14b. La máxima extensión del daño sufrido en el primer escalón es del orden de $400 - 450 \mu\text{m}$, mientras que en el segundo, el flanco observado no superó los $200 \mu\text{m}$.

Estas discrepancias en la morfología y evolución del daño, pueden explicarse por la diferente longitud del filo de corte de cada uno de ellos. Adicionalmente, la integridad del material restante por cortar, después del paso del primer filo, puede verse afectada reduciendo la cohesión entre las capas [51]. En ese caso, facilitaría su corte y reduciría el desgaste en el segundo escalón.

- Daño en filo secundario de ambos escalones. En esta zona también se produjo un desgaste por rotura de recubrimiento y abrasión del sustrato. Sin embargo, la extensión es mayor en el segundo escalón debido a que trabaja con una mayor velocidad de corte al encontrarse más alejado del centro de rotación de la herramienta.
- Zona de menor desgaste cerca de la esquina del filo en el primer escalón. Ver Figura 4.13b. La pérdida de recubrimiento es similar a lo largo de todo el filo de corte, mientras que el desgaste abrasivo o flanco es creciente según nos alejamos de la punta de la herramienta, debido a las mayores velocidades de corte. Ver Figura 4.15. No obstante, cerca de la esquina del primer escalón, hay una región donde el sustrato sufre menos abrasión y emerge, en forma de protuberancias puntuales, por detrás de la línea de desgaste formada por el recubrimiento de diamante.

No se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la explicación de este fenómeno con la información disponible. Posibles causas serían una menor

FIGURA 4.14: Desgaste sufrido en el filo del segundo escalón en la herramienta de diámetro de 9.5 mm al taladrar con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ después de 285 agujeros. En (A) se muestra la esquina del filo y en (B) detalle de la rotura del recubrimiento de diamante.

abrasión debido a la singularidad geométrica en la zona de trabajo de la esquina del filo o una mejor resistencia al desgaste del sustrato en esta zona concreta.

Para conseguir una adecuada adherencia del recubrimiento de diamante, es necesario aplicar un tratamiento previo al sustrato para reducir el contenido en cobalto. Sin embargo, esto produce una reducción de la resistencia del metal duro en las capas más superficiales [150, 151]. Alguna particularidad en la interfaz sustrato-recubrimiento a lo largo de este proceso, podría alterar las propiedades del material en la esquina del filo, explicando una menor abrasión en esa zona.

- No se observó adherencia de la resina a la herramienta.

En todos los ensayos realizados con distintos parámetros de corte se obtuvieron los mismos mecanismos de desgaste y las mismas particularidades, aunque sí se produjeron disparidades en la evolución de cada uno de ellos. Con el objetivo de evaluar estas diferencias, se realizaron mediciones de la extensión del flanco. Según las normas ISO 8688 e ISO 3685, a esta medida se le conoce como V_b .

FIGURA 4.15: Vista frontal del desgaste de herramienta de diámetro 9.5 mm al taladrar con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ después de 285 agujeros. Crecimiento del flanco desde la punta hasta la esquina del filo del primer escalón. Imagen propia publicada en [133]

Como se comentó anteriormente, se produce desgaste de flanco en la superficie de incidencia del filo principal de ambos escalones, mostrando una tendencia similar. La

FIGURA 4.16: Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la extensión del flanco, V_b , con el tiempo de corte.

Figura 4.16 muestra la evolución del desgaste de flanco (V_b) en el filo principal del primer escalón de la broca.

Se puede observar que, tras la iniciación del desgaste de flanco (alrededor de los 2 minutos de tiempo de corte), aumenta rápidamente durante los primeros 4-5 minutos. En este punto, el ritmo de crecimiento del desgaste disminuye y se mantiene hasta que alcanza $200 \mu\text{m}$. A partir de aquí, la evolución del desgaste se acelera notablemente.

Este comportamiento se corresponde con los típicos estados de desgaste (ver Figura 2.16) y se pueden identificar las regiones de iniciación del desgaste (I), desgaste progresivo y uniforme (II) y crecimiento acelerado (III).

Se puede ver en la Figura 4.16 que los parámetros de corte afectan al desgaste de broca de forma significativa. A mayor velocidad de corte, más acelerado es el crecimiento de la extensión del daño. Esto se debe a la interacción más agresiva de las fibras con la superficie de desprendimiento, provocando más roturas del recubrimiento, y a un incremento de su efecto abrasivo. A partir de la región III, de desgaste acelerado, un incremento del 20% en la velocidad de corte supone un aumento del flanco de entre el 10% y el 20%.

También se observó que aumentar el avance incentiva el desgaste de herramienta, debido a la mayor sección de viruta a mecanizar. En consecuencia, en la región de desgaste severo, un aumento del avance de un 20% implica un flanco de entre un 10% y un 20% mayor.

En cuanto al segundo escalón, su evolución es muy similar a la descrita en la Figura 4.16, sin embargo su extensión es menor, no llegando a alcanzar los $200 \mu\text{m}$ en ningún caso.

El tipo de desgaste observado (flanco de incidencia) se caracteriza por un fuerte incremento de las fuerzas axiales, debido principalmente al empuje de la superficie mecanizada sobre la zona del flanco (ploughing force). Como se describirá en el próximo apartado, la modificación de la geometría del filo de corte debido al desgaste también provoca incrementos en el par torsor, pero se ve afectado en menor medida [71].

4.2.2 Fuerza axial y par torsor

Se registraron la fuerza axial y el par torsor con el objetivo de evaluar el deterioro de la capacidad de corte, debido al desgaste, y analizar el impacto de los parámetros de corte.

Se aplicó un filtro de paso bajo para eliminar las fluctuaciones de las señales y estudiar la parte estable del proceso de taladrado. La Figura 4.17 muestra la evolución de la fuerza axial y el par torsor respecto de la profundidad del taladro durante un taladro realizado con las condiciones $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$.

FIGURA 4.17: Evolución de la fuerza axial (A) y el par torsor (B) para un taladrado realizado con broca de diámetro 9.5 mm en CFRP con $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Las líneas verticales indican puntos característicos del taladrado con brocas escalonadas.

El comportamiento es muy similar a lo observado en las brocas de diámetro 4.8 mm. Sin embargo, debido a la presencia del filo de corte del segundo escalón se puede ver que para la profundidad de taladrado (d_c) de 7.1 mm, se produce un incremento de la fuerza y el par, coincidiendo con la entrada de este en el material. Otro elemento característico ocurre en la profundidad de taladro $d_c = 14.5 \text{ mm}$, que es cuando se produce la salida de la punta de broca. Se puede ver que la disminución de la fuerza axial es mucho más acentuada que la del par debido a que la broca sigue rozando con la pared del taladro una vez finalizado el mismo.

En la Figura 4.17a se observa que, una vez están trabajando todos los filos de corte en el material, a partir de $d_c = 8 \text{ mm}$, se produce una disminución progresiva de la fuerza axial debido a un ablandamiento térmico del material y a una reducción de su resistencia por el menor número de capas en la parte final del taladro. [152, 51, 153, 36, 73].

La contribución del filo de corte del segundo escalón se puede ver en la Figura 4.17 a partir de $d_c = 18.6 \text{ mm}$, momento en el que el filo de corte del primer escalón ha salido totalmente del material. Esta contribución es de un 10% para la fuerza axial y de un 35% para el par torsor. A pesar de la menor longitud de filo, la contribución en el par

FIGURA 4.18: Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la fuerza axial para brocas de diámetro 9.5 desde el primer taladro hasta los 285 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. La Figura (A) muestra los resultados con avance $f = 0.10$ mm/rev y (B) con avance $f = 0.12$ mm/rev.

es elevada ya que en esta zona se producen las mayores velocidades de corte y genera un mayor par al estar más alejado del eje de rotación de la broca.

En consecuencia, la mayor contribución a la fuerza axial proviene principalmente del primer escalón de la herramienta, mientras que en el par torsor, ambos escalones tienen una aportación relevante.

La Figura 4.18 muestra la influencia de los parámetros de corte en la evolución con el nivel de desgaste de la herramienta de la fuerza axial.

Se puede ver que la fuerza axial aumenta linealmente con el tiempo de corte acumulado, desde el principio de la vida de herramienta y con una pendiente constante, la cual depende de los parámetros de cada ensayo. Con $V_c = 50$ m/min y $f = 0.10$ mm/rev la pendiente de la fuerza axial es de 31 N/min.

Como se analizó en la Figura 4.16, a mayor velocidad de corte, mayor desgaste de flanco, produciendo un incremento de la fuerza axial más acelerado. Para las velocidades de corte $V_c = 60$ m/min y $V_c = 70$ m/min, las pendientes aumentan hasta 35 N/min y 44 N/min, respectivamente.

En los ensayos realizados con avance $f = 0.12$ mm/rev, mostrados en la Figura 4.18b, las pendientes obtenidas fueron 35 N/min para $V_c = 50$ m/min, 44 N/min para $V_c = 60$ m/min y 50 N/min para $V_c = 70$ m/min.

La influencia del aumento del avance, de $f = 0.10$ mm/rev a $f = 0.12$ mm/rev, en el crecimiento de la fuerza axial, es mayor para las velocidades de corte más elevadas. El incremento de la pendiente fue de un 13%, 25% y 14% para las velocidades de corte de 50 m/min, 60 m/min y 70 m/min, respectivamente.

La contribución del escalón a la fuerza axial se mantuvo en torno a un 10% a lo largo del tiempo de corte ensayado.

FIGURA 4.19: Influencia de los parámetros de corte en la evolución del par torsor para brocas de diámetro 9.5 desde la herramienta nueva hasta los 285 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. La Figura (A) muestra los resultados con $f = 0.10$ mm/rev y (B) con $f = 0.12$ mm/rev.

Otra resultado importante es que a diferencia de lo observado al aumentar el nivel de desgaste de la herramienta, en los ensayos con herramienta nueva (primer taladro), la variación de los parámetros de corte tiene poca influencia en la fuerza axial.

En la Figura 4.19 se puede ver la influencia de los parámetros de corte en el crecimiento del par torsor con el tiempo de corte.

La evolución del par muestra dos regiones con un comportamiento diferente. Desde el principio del ensayo se produce un incremento rápido del par hasta alcanzar un tiempo de corte $t_c = 5$ min, que se corresponde con la iniciación del desgaste de flanco significativo (región I). A partir de este momento, el par continúa aumentando linealmente, aunque a un ritmo menor. Esta zona se corresponde con las regiones de desgaste II y III, aunque no se aprecian diferencias entre ellas en la evolución del par. Este comportamiento también fue observado por otros autores [72, 152, 74].

La influencia de aumentar la velocidad de corte en el par torsor es mínima, manteniendo la pendiente de crecimiento, a partir de $t_c = 5$ min, de en torno a 0.022 Nm/min.

En la Figura 4.20 se muestra el par registrado en todos los ensayos. En este caso, se han identificado con gris claro los valores correspondientes a avance $f = 0.10$ mm/rev y con gris oscuro los de avance $f = 0.12$ mm/rev.

Se puede observar que el avance sí afecta al par torsor desde el principio de la vida de la herramienta. A mayor avance, mayor par, produciéndose diferencias de entre un 9% y un 12%, debido a la mayor sección de viruta.

Sin embargo, la diferencia se mantiene a lo largo del tiempo de corte ensayado. Esto muestra que el aumento del avance, no tiene influencia en el efecto del desgaste sobre el par, o lo que es lo mismo, a la pendiente con el tiempo de corte. Como se mencionó anteriormente, este se mantiene en torno a 0.022 Nm/min, a partir de la región I de desgaste.

FIGURA 4.20: Influencia de los parámetros de corte en la evolución del par torsor para brocas de diámetro 9.5 desde la herramienta nueva hasta los 285 agujeros. Ensayos con $f = 0.10$ mm/rev se muestran en gris claro y $f = 0.12$ mm/rev en gris oscuro.

No obstante, esto no indica que el avance no afecte a la evolución del desgaste. Como se comentó en la Figura 4.16, tanto el avance como la velocidad de corte, sí aceleran la extensión del flanco, pero esto no se traduce en una mayor pendiente del par con el tiempo de corte. Dicho en otras palabras, el tipo de desgaste que se incrementa (desgaste de flanco) no altera significativamente el crecimiento del par torsor.

La contribución del segundo escalón al par torsor se mantiene entre un 35% y un 40% hasta los elevados estados de desgaste ensayados.

Una diferencia importante entre la fuerza axial y el par torsor es su crecimiento. Desde la herramienta nueva hasta un tiempo de corte de 15 minutos, estos aumentan un 700% y un 100% respectivamente. Este comportamiento se debe a que el flanco es el mecanismo de desgaste predominante y las diferentes extensiones de flanco sufridas por cada escalón (siendo mucho mayor en el primero).

4.2.3 Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente

Las mediciones de rugosidad y diámetro muestran un comportamiento similar al de las brocas de diámetro 4.8 mm. No se observa evolución significativa con el desgaste ni influencia de los parámetros de corte. Este mismo comportamiento ha sido observado por otros autores [54, 74, 77].

Sin embargo, el daño inducido por el mecanizado sí se ve afectado por el desgaste de broca. El principal defecto observado fue delaminación y fibras sin cortar, o *flacking*, a la salida del agujero.

La Figura 4.21 muestra la evolución del factor de delaminación a la salida del agujero. En este caso, se muestra una nube de puntos con cada una de las mediciones realizadas.

Se puede ver que no hay una tendencia definida con los parámetros de corte, aunque la evolución del factor de delaminación, con el tiempo de corte, es igual para todos ellos.

FIGURA 4.21: Evolución del factor de delaminación con el tiempo de corte para todas las condiciones de corte ensayadas

Inicialmente, no se produce ningún tipo de defecto en el taladro, hasta que se alcanzan aproximadamente los 2 minutos de tiempo de corte, donde el daño por delaminación comienza a ser apreciable. A partir de este punto, el factor de delaminación crece rápidamente llegando a $D_f = 1.4$, alrededor de un tiempo de corte de 5 minutos.

Este efecto podría estar relacionado con el desgaste de flanco, que aparece también en torno a los 2 minutos.

Entonces, el ritmo de crecimiento de la delaminación se reduce. Este fenómeno también ha sido observado por otros autores [74, 146, 66]. En concreto, en el estudio de Rawat y Attia [74], se describe que la delaminación aumenta rápidamente en la zona de desgaste primaria (I) y que, una vez se alcanza la zona de desgaste secundaria (II), el ritmo de crecimiento de esta se mantiene estable y sigue la evolución del desgaste de flanco.

El motivo por el que se produce este estancamiento, es que a partir de un $D_f = 1.4$ comienzan a aparecer fibras sin cortar que se extienden a lo largo de todo el perímetro del agujero. Lo que conlleva a un empeoramiento general de la calidad del taladro.

La Figura 4.22, muestra el estado de la salida del agujero para un tiempo de corte de $t_c = 5$ min, $t_c = 15$ min y $t_c = 25$ min.

Debido a que la delaminación a la salida del agujero no muestra influencia de los parámetros de corte y que, tanto el diámetro como la rugosidad se mantienen en torno a los valores nominales, no se ha establecido el criterio de fin de vida en base a la calidad del taladro.

Se ha tomado como criterio, la extensión del desgaste sufrido por el filo principal del primer escalón, el cual muestra una evolución estable, siendo el valor crítico definido en $V_b = 0.4$ mm.

FIGURA 4.22: Evolución de la calidad a la salida del agujero para las condiciones de corte $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. (A) Tiempo de corte de 5 minutos y un $D_f = 1.40$, (B) para un tiempo de corte de 15 minutos y $D_f = 1.50$ y (C) para 25 minutos y $D_f = 1.55$.

4.2.4 Modelos mecánicos

Tras el análisis de la calidad del agujero se ha determinado que la delaminación tiene un comportamiento muy similar para todos los parámetros de corte probados y que no es un parámetro adecuado para cuantificar la vida de herramienta. Aunque se estanque el incremento del factor de delaminación, la calidad general del taladro sigue empeorando con la aparición de fibras sin cortar en torno al perímetro del taladro.

Por este motivo, se desarrolló un modelo mecánico para la evolución del daño de flanco en el filo del primer escalón, V_b , cuantificado en mm . Adicionalmente se elaboraron modelos para la fuerza axial F_A y el par torsor M_z , expresados en N y Nm respectivamente. Los regresores o variables independientes establecidos fueron el tiempo de corte, t_c , y los parámetros de corte V_c y f .

Debido al diferente comportamiento del desgaste en la región I y la región II, se desarrollaron los modelos a partir del taladro 70 (aproximadamente un $t_c = 5 \text{ min}$) en todas las condiciones ensayadas.

Al igual que con las brocas de diámetro 4.8 mm, se realizaron regresiones individuales en cada condición de corte para evaluar la linealidad del flanco, de la fuerza axial y del par torsor. Posteriormente, se probó una regresión lineal multivariable, para unificar en un mismo modelo los parámetros de corte, empleándose ecuaciones como las mostradas en 4.3 y 4.4.

Sin embargo, se optó por una regresión lineal multivariable con regresores acoplados.

El resultado de minimizar los residuales de la ecuación matricial, similar a la mostrada en 4.5, por el método de mínimos cuadrados, se muestra en las siguientes ecuaciones, con los coeficientes de regresión ya ajustados:

$$V_b = (-0.746 + 0.014V_c + 5.881f - 0.113V_c f) + t_c(0.075 - 0.001V_c - 0.634f + 0.016V_c f) \quad (4.10)$$

El coeficiente de determinación R^2 obtenido para el modelo del desgaste de flanco V_b fue de 95% y el error estándar de 0.027 mm.

$$F_A = (110.3 + 5.8V_c - 113.4f - 41.4V_cf) + t_c(56.0 - 1.18V_c - 467.5f + 15.75V_cf) \quad (4.11)$$

En el modelo de F_A , el coeficiente de determinación, R^2 , obtenido fue de 97% y el error estándar de 41.7 N.

$$M_z = (0.7687 - 0.0075V_c + 3.6893f + 0.0309V_cf) + t_c(0.0071 + 0.0001V_c - 0.0954f + 0.0024V_cf) \quad (4.12)$$

Por último, en el modelo de M_z , el coeficiente R^2 alcanzó un 99% con un error estándar de 0.0249 Nm.

Para evaluar la influencia de las condiciones de corte, se calculó la pendiente del modelo de V_b , que se muestra en la Figura 4.23. Este parámetro es un buen indicador del ritmo de crecimiento del desgaste de herramienta con el tiempo de corte.

FIGURA 4.23: Influencia de los parámetros de corte en la pendiente del modelo de regresión de la extensión del flanco del primer escalón.

Se puede observar cómo la pendiente está influenciada por los parámetros de corte, mostrando el mismo comportamiento que se describió para la evolución del desgaste, en relación con la Figura 4.16. A mayor velocidad de corte, mayor crecimiento de la extensión del flanco. Del mismo modo, un incremento del avance también provoca un desgaste más acelerado.

Finalmente, los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados se utilizaron para construir mapas bidimensionales. Estos permiten visualizar la influencia de las variables independientes, V_c y f , en este caso.

En la Figura 4.24 se muestra el mapa cromático para los modelos de extensión de flanco, fuerza axial y par torsor, respectivamente, para un tiempo de corte de 13 minutos. En el eje horizontal se representa la velocidad de corte y en el eje vertical el avance. El rango de parámetros analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada de color negro.

FIGURA 4.24: Metodología de Superficies de Respuesta de los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados para un tiempo de corte de 13 minutos. (A) Extensión de flanco del primer escalón V_b , (B) fuerza axial F_A y (C) par torsor M_z . En el eje horizontal se representa la velocidad de corte en m/min y en el eje vertical el avance expresado en mm/rev . El rango de parámetros analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada de color negro.

FIGURA 4.25: Vida de herramienta basada en una extensión de flanco crítico de $V_b = 0.4 \text{ mm}$ expresado en (A) tiempo de corte y en (B) número de agujeros.

Las líneas mostradas sobre el mapa cromático se conocen como isolíneas y representan valores constantes del parámetro que se esté analizando.

En el mapa del par torsor (Figura 4.24c) se puede ver que las isolíneas son horizontales. Esto indica que, para un avance determinado, el par producido a los 13 minutos, no depende de la velocidad de corte (en el entorno de los parámetros analizados experimentalmente).

Para la fuerza axial y el desgaste de flanco, se puede ver que las isolíneas están curvadas por lo que los parámetros de corte tienen una influencia no lineal.

Para los mayores avances y velocidades de corte, las isolíneas están más juntas lo que indica un mayor gradiente en esta zona. Esto se traduce en que los regresores tienen una influencia más alta en las variables dependientes.

En definitiva, las formas del RSM de F_A y V_b , muestran una tendencia muy similar, confirmando que este mecanismo de desgaste afecta a la evolución de la fuerza axial y en menor medida al par torsor.

4.2.5 Análisis y conclusiones

Como se discutió a lo largo de esta Sección, el parámetro elegido para determinar el fin de vida en los ensayos de taladrado de CFRP con broca de diámetro 9.5 mm, fue la extensión del flanco superior a 0.4 mm, que se alcanzó en todos los casos en el filo de corte principal del primer escalón.

La Figura 4.25 muestra la influencia de los parámetros de corte en la vida de la broca, empleando dicho criterio de fin de vida.

En la Figura 4.25a se puede ver la vida expresada en tiempo de corte, mientras que en la Figura 4.25b, esta se cuantifica en número de agujeros taladrados por herramienta.

Aumentar el avance y la velocidad de corte, tiene un efecto negativo en la vida

de herramienta. En concreto, un incremento de un 20% en V_c y en f suponen una reducción de un 15% y un 18% respectivamente.

En conclusión, las condiciones de corte que llevaron a la mayor vida, expresada en tiempo de corte en minutos, fueron las de mínima velocidad de corte y avance ($V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$).

En cuanto al número de taladros por broca, en todos los ensayos se alcanzaron vidas de herramienta similares, con variaciones inferiores al 7%. No obstante, las condiciones de $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$ también fueron las que permitieron realizar un mayor número de agujeros por filo, alcanzando un total de 249.

Sin embargo, teniendo en cuenta criterios de productividad, los parámetros más adecuados, son $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.12 \text{ mm/rev}$. Aunque su vida en número de taladros fue un 6% menor (232 agujeros), los tiempos de corte fueron un 67% inferiores.

El factor de delaminación producido cuando el nivel de desgaste de la herramienta es igual al criterio de fin de vida de $V_b = 0.4 \text{ mm}$ está en torno a $D_f = 1.45$, en todas las condiciones analizadas.

En la Figura 4.26 se muestra un mapa bidimensional para analizar la influencia de los parámetros de corte en la vida de la herramienta, empleando un criterio de flanco máximo de $V_b = 0.4 \text{ mm}$. Este se elaboró con la regresión del modelo de la extensión del flanco (ver Ecuación 4.10), pero definiendo el tiempo de corte t_c como variable dependiente.

Se puede ver que las condiciones para obtener una mayor vida de herramienta, expresada en tiempo de corte, t_c , son una combinación de mínima velocidad de corte V_c y mínimo avance f .

Las diferencias en la vida estimada por el modelo y la vida obtenida a través de los datos experimentales, están entre un 5% y un 10%, siendo siempre mayores las vidas estimadas por el modelo.

Finalmente, se presentan las principales conclusiones del proceso de taladrado con broca de metal duro y recubrimiento de diamante de diámetro 9.5 mm al taladrar CFRP.

- El principal mecanismo de desgaste es una combinación de roturas localizadas del recubrimiento de diamante en la superficie de desprendimiento del filo principal, seguido de una fuerte abrasión del sustrato expuesto, produciendo desgaste de flanco.
- Se observó una región de menor desgaste del sustrato en la esquina del filo principal del primer escalón. Esto podría estar relacionado con la particularidad geométrica de las brocas escalonadas en esa zona, produciendo menos abrasión o alterando el tratamiento previo al proceso de deposición del recubrimiento.
- Tras monitorizar la evolución del flanco en el primer escalón, se identificaron las tres regiones típicas del desgaste. Además, se observó que mayores parámetros de corte, tanto V_c como f , producen un crecimiento del flanco más acelerado.

FIGURA 4.26: Metodología de Superficies de Respuesta utilizando el tiempo de corte, t_c , como variable dependiente para una extensión de flanco $V_b = 0.4 \text{ mm}$. En el eje horizontal se representa la velocidad de corte y en el eje vertical el avance. El rango de parámetros analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada de color negro.

- La fuerza axial tiene un incremento constante desde el principio de la vida de herramienta. La influencia de los parámetros de corte en la pendiente de la fuerza axial muestra la misma tendencia que la evolución de la extensión del flanco.
- A mayor avance, mayor par torsor. Sin embargo, el ritmo del incremento de este no se ve afectado por los parámetros de corte.
- El parámetro de calidad más relevante es la delaminación a la salida del agujero, que muestra un comportamiento similar para todas las condiciones de corte analizadas. Se produce una estabilización del factor de delaminación a partir de $t_c = 5 \text{ min}$ en torno a $D_f = 1.45$.
- Los modelos mecanísticos desarrollados se muestran adecuados para reproducir la influencia de los parámetros de corte en el desgaste y en las fuerzas, así como en la vida de herramienta.

Finalmente, en la Figura 4.27 se muestra un resumen de la evolución con el tiempo de corte de las variables del proceso de taladrado en CFRPs y la influencia de los parámetros de corte en la pendiente de cada una de ellas.

	Broca CFRP diámetro 4.8 mm	Broca CFRP diámetro 9.5 mm
Desgaste (V_b)	Mecanismo: Flanco y rotura recubrimiento $V_c \uparrow$ $f \uparrow$	Mecanismo: Flanco y rotura recubrimiento $V_c \uparrow$ $f \uparrow$
F_A	 $V_c \uparrow$ $f \uparrow$	 $V_c \uparrow$ $f \uparrow$
M_Z	 $V_c =$ $f^* =$	 $V_c =$ $f^* =$
Diámetro	 $V_c =$ $f =$	 $V_c =$ $f =$
Rugosidad	 $V_c =$ $f =$	 $V_c =$ $f =$
D_f	 $V_c \uparrow$ $f \uparrow$	 $V_c =$ $f =$
Vida (t_c)	Criterio: $D_f = 1.5$ $V_c \downarrow$ $f \downarrow$	Criterio: $V_b = 0.4 \text{ mm}$ $V_c \downarrow$ $f \downarrow$

(1) Análisis cualitativo. No medido experimentalmente

(*) El avance no aumenta la pendiente del par torsor aunque si se incrementa el valor del par debido a la mayor sección de viruta

FIGURA 4.27: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de taladrado de CFRP. Las gráficas muestran la evolución de cada una de las variables con el tiempo de corte. Además, se muestra la influencia de aumentar los parámetros de corte en la pendiente de cada una de estas variables. Las flechas oscuras indican una fuerte influencia, las flechas claras una menor dependencia y el signo igual indica que no hay influencia.

4.3 Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados híbridos

Se ha estudiado la influencia de emplear diferentes niveles de lubricación MQL en el proceso de taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti con brocas de diámetro 6.1 mm.

La información presentada en esta sección se encuentra publicada en los siguientes artículos [97, 142]:

J. Fernández-Pérez et al. "Influencia Del Nivel De Lubricación En El Taladrado De Apilados Híbridos Fibra De Carbono-Titanio Aplicando Mql (Mínima Cantidad De Lubricante): Monitorización Del Proceso". In: *Dyna Ingeniería E Industria* 94.1 (2019), pp. 579–584. ISSN: 1989-1490. DOI: 10.6036/8992

J. Fernández-Pérez et al. "Hybrid composite-metal stack drilling with different minimum quantity lubrication levels". In: *Materials* 12.3 (2019). ISSN: 19961944. DOI: 10.3390/ma12030448

Para evaluar el comportamiento de los niveles de lubricación se analizó el desgaste de herramienta, los consumos de potencia del taladro y la calidad del agujero. Finalmente, se desarrollaron modelos de regresión.

Se realizaron ensayos en 3 condiciones: taladrado en seco, taladrado con baja lubricación MQL (3mL/h) y con alta lubricación MQL (15mL/h). El resto de parámetros de corte se mantuvo constante. Ver Tabla 3.4 para más información.

Como recordatorio, el valor del nivel de lubricación indica el volumen de aceite aplicado al caudal de aire a través de un pulverizador, y este solo se utilizó en las capas de Ti. Los parámetros de corte utilizados eran diferentes para la fibra que para el Ti $V_{cTi} = 15\text{m/min}$ y $V_{cCFRP} = 70\text{m/min}$. Sin embargo, el avance es común para los dos $f = 0.05\text{ mm/rev}$. Además se empleó un ciclo de picoteado de 0.5 mm de entrada y 10 mm de salida y offsets de corte para adaptar los parámetros al material de cada capa.

Como todos los ensayos se hicieron con la misma velocidad de corte V_c y avance f , y el espesor taladrado es constante, se cuantificó la evolución del desgaste de herramienta en número de agujeros, pero las conclusiones son análogas a las que se obtendrían empleando el tiempo de corte.

4.3.1 Desgaste de herramienta

En primer lugar, se analizó el comportamiento de este proceso en condiciones de taladrado en seco. No se obtuvieron resultados favorables. La Figura 4.28 muestra el estado de la broca tras 3 agujeros con imágenes de ambos filos de corte en las que se observan las superficies de incidencia y desprendimiento.

Debido al excesivo deterioro sufrido por la broca, se concluye que estas condiciones no son aplicables industrialmente por lo que no procede realizar una análisis comparativo de estos resultados con los obtenidos empleando distintos niveles de lubricación MQL.

Los taladros realizados no tienen una calidad adecuada, ya que se produjeron quemaduras en las capas de fibra y el diámetro mostró una sobremedida importante.

FIGURA 4.28: Filos de corte de la herramienta de metal duro con recubrimiento de diamante utilizada para taladrar Ti/CFRP/Ti después de 3 agujeros en seco.

FIGURA 4.29: Estado de la esquina del filo de corte principal de las brocas de metal duro con recubrimiento de diamante tras taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti. En (A) se empleó un nivel MQL de 3 mL/h y en (B) 15 mL/h.

Debido al excesivo deterioro sufrido por la broca, no ha sido posible comparar estos resultados con los realizados empleando lubricación MQL.

Por otro lado, las Figuras 4.29a y 4.29b muestran el estado de las brocas después de taladrar 40 agujeros con unos niveles de lubricación MQL de 3 mL/h y 15 mL/h, respectivamente.

En ambas condiciones se produjo una pérdida de recubrimiento por delaminación en toda la longitud del filo de corte principal, tanto en la superficie de incidencia como en la de desprendimiento. También se observó su pérdida en la faja-guía de la herramienta. Por lo tanto, estas zonas en las que el sustrato queda desprotegido, presentan una menor dureza que las zonas recubiertas y quedan expuestas al carácter abrasivo de las fibras de carbono [71].

Este fenómeno está relacionado con las altas temperaturas producidas durante el taladrado de las capas de Ti [96], las cuales inducen tensiones en el recubrimiento

debido a los diferentes coeficientes de expansión térmica de la capa de diamante y el sustrato de metal duro. Otro factor importante que agrava este mecanismo de desgaste, son las fluctuaciones de las fuerzas de corte producidas durante el taladrado de la capa de CFRP [98].

Además, se observa la aparición de material adherido en la zona de la faja-guía en la broca utilizada con un menor nivel de lubricación. Esta diferencia en los mecanismos de desgaste de ambas brocas, indica que las variaciones en el nivel de lubricación cambian las condiciones en las que se produce el arranque de viruta debido a las peores condiciones tribológicas y mayores temperaturas al reducir el nivel de MQL.

También se produjeron roturas frágiles cerca de la punta y en la zona media del filo de corte. La Figura 4.30 muestra el estado de la punta de la broca ensayada con una lubricación de 3 mL/h tras 40 taladros. La morfología del daño es muy similar para las dos condiciones probadas, pero su extensión es mayor en la de menor nivel de lubricación.

FIGURA 4.30: Estado de la punta de broca de metal duro con recubrimiento de diamante tras taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti con 3 mL/h de lubricación

El Ti tiene una fuerte afinidad con los metales duros que conforman el material de las brocas, especialmente en condiciones de elevadas temperaturas. Para estudiar con mayor detalle la adhesión de este a la herramienta, se realizaron estudios de composición de los filos empleando el sistema EDSDX4i que incorpora el microscopio electrónico de barrido.

Las Figuras 4.31 y 4.32 muestran el análisis de composición química de la superficie de desprendimiento de los filos de corte de las brocas ensayadas con una lubricación de 3 mL/h y 15 mL/h, respectivamente. La tonalidad del color indica diferencias en la composición de cada zona, siendo los más claros los que representan elementos con mayores pesos atómicos. Por otro lado, en la Figura 4.33, se presenta un análisis de espectrometría de masas en cada zona.

Adicionalmente, en la zona recuadrada del detalle mostrado en las Figuras 4.31 y 4.32, se realizó un estudio de composición para determinar la fracción de masa de cada componente en esa zona.

Como se puede ver en la Figura 4.33, la espectrometría de masas de los tonos grises indica la presencia de Ti y Al debido a la adherencia del material de la probeta (Ti-6Al-4V). Estos colores destacan en el filo de corte secundario de la broca ensayada con las condiciones de 3 mL/h (ver Figura 4.31) donde se confirma la intensa adhesión

FIGURA 4.31: Análisis de composición de la superficie de desprendimiento después de taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti con un nivel de lubricación de 3 mL/h. Color negro corresponde a componentes de carbono, los tonos grises a aleaciones de titanio o aluminio y el blanco indica el tungsteno del sustrato de metal duro. El recuadro de la vista de detalle indica la zona donde se realizó un estudio de composición. Imagen propia publicada en [142].

de material. Por otra parte, también se aprecia adhesión de Ti en la superficie de desprendimiento, especialmente en la región próxima al filo de corte (filo recrecido).

Observando la Figura 4.32, se puede apreciar la diferencia de color en el filo secundario, siendo en este caso, blanco en su mayor parte. La espectrometría de tonalidades en zonas blancas muestra indicadores de wolframio (W), también conocido como tungsteno, y de cobalto (Co). Estos materiales conforman el sustrato de metal duro de las herramientas (ver Figura 4.33).

Los colores negros indican componentes de carbono, que se corresponden con el diamante del recubrimiento y adherencias de resina y fibras de carbono. Se pueden distinguir mediante el análisis de espectrometría de masas, ya que en el caso de adherencia de CFRPs, además del carbono, se observan indicadores de cloro (Cl) o azufre (S), presentes en la composición del aceite de corte (ver detalle en 4.33). En la Figura 4.32 se puede observar la zona de pérdida de recubrimiento, tanto en el filo principal como en el secundario. La extensión de este tipo de desgaste en la superficie de desprendimiento del filo principal es de unas 120 μm, en ambas condiciones de lubricación.

Comparando la zona señalada en detalle de las Figuras 4.31 y 4.32 se puede apreciar la mayor presencia de tonalidades grises y negras en la broca ensayada con un nivel MQL de 3 mL/h, lo que indica una diferencia importante en la adhesión de material en el filo de corte entre ambas condiciones.

Para cuantificar la diferente adhesión, se realizó un estudio de composición de la zona recuadrada de la superficie de desprendimiento del filo principal en las dos brocas. La Tabla 4.1 muestra el resultado de este análisis en fracciones de masa de cada componente.

FIGURA 4.32: Análisis de composición de la superficie de desprendimiento después de taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti con un nivel de lubricación de 15 mL/h. Color negro corresponde a componentes de carbono, los tonos grises a aleaciones de titanio o aluminio y el blanco indica el tungsteno del sustrato de metal duro. El recuadro de la vista de detalle indica la zona donde se realizó un estudio de composición. Imagen propia publicada en [142].

Estos datos confirman que la presencia de Ti y C es mayor para la broca ensayada con un menor nivel de lubricación. Es importante tener en cuenta que todo el carbono encontrado en esa zona se debe a la adhesión del material taladrado ya que se ha perdido el recubrimiento de diamante.

TABLA 4.1: Análisis de composición de zona en superficie de desprendimiento, próximo al filo de corte, mostrando las fracciones de masa de cada componente.

Material	Porcentaje masa $W_t\%$	
	3 mL/h	15 mL/h
W	43.5	62.2
Ti	28.6	21.2
C	21.4	10.6
Al	2.9	2.3
V	1.4	1.2
Co	2.1	2.4

En definitiva, las brocas ensayadas con el menor nivel de MQL sufren una mayor formación de filo recrecido en la superficie de desprendimiento del filo principal y más adhesión de titanio en la zona de la faja-guía de la herramienta.

La diferencia de lubricación aportada en el segundo ensayo, reduce las temperaturas de corte [115] y el coeficiente de rozamiento entre la herramienta y la viruta [127], lo suficiente para mitigar estos mecanismos de desgaste.

FIGURA 4.33: Espectrometría de masas en diferentes zonas del filo de corte

4.3.2 Consumo de potencia del husillo y del motor de avance

Se registraron las señales del consumo de potencia del husillo y del motor de avance, que se corresponde con el movimiento de corte y el de avance, respectivamente. Es decir, están directamente relacionadas con el par torsor y la fuerza axial, aunque también se ven afectadas por otros fenómenos como rozamientos, vibraciones, etc. de la máquina y sistemas de fijación de la herramienta.

La Figura 4.34 muestra la señal de consumo de potencia durante el taladrado del apilado Ti/CFRP/Ti.

Las fuertes oscilaciones de esta señal se corresponden con los ciclos de picoteado, utilizados para refrigerar la broca y facilitar la evacuación de la viruta del agujero.

Además, se produce un incremento abrupto del consumo, en torno a $t_c = 80$ s, que se corresponde con el cambio de la velocidad de corte, para adecuar los parámetros al taladrado de la segunda capa de Ti. Se puede ver que en esta zona, no se emplean ciclos de picoteado, ya que no son necesarios al taladrar CFRP.

El consumo de potencia del Ti en el movimiento de corte es de aproximadamente un 10% de la potencia nominal del motor del husillo. En este caso, se corresponde con un consumo de potencia de unos 1000W.

FIGURA 4.34: Evolución del consumo de potencia del husillo a lo largo del taladro 40 en un apilado Ti/CFRP/Ti. Lubricación de 15 mL/h. Imagen propia publicada en [142].

El comportamiento mostrado durante el taladrado de las dos capas de Ti, denominadas Ti_1 , para la primera capa del apilado, y Ti_2 , para la última, es muy similar. Por lo tanto, el valor representativo del consumo de potencia en el taladrado de Ti de cada operación, se tomará promediando el consumo máximo obtenido para ambas capas.

En la capa de CFRP, la potencia consumida es un orden de magnitud inferior, en torno al 1% de la potencia nominal del motor del husillo, consumiendo un pico de potencia de en torno a 100W.

En la Figura 4.35 se puede ver la evolución del consumo de potencia del motor de avance a lo largo de un taladro en un apilado Ti/CFRP/Ti.

El comportamiento mostrado por esta señal es muy similar al del movimiento de corte. Sin embargo, en cada picoteado, se produce un pico de consumo debido a la retracción y entrada de la broca en la zona de corte.

El valor representativo del movimiento de avance en el Ti, se tomó también promediando los máximos de cada una de las capas. No se tuvieron en cuenta los incrementos de consumo debido a los ciclos de picoteado.

FIGURA 4.35: Evolución del consumo de potencia del motor de avance a lo largo del taladro 40 en un apilado Ti/CFRP/Ti. Lubricación de 15 mL/h. Imagen propia publicada en [142].

Una vez se analizó el comportamiento individual de los consumos en una herramienta,

se representó su evolución a lo largo de los 40 agujeros realizados en cada condición de ensayo.

La Figura 4.36 muestra la influencia del nivel de lubricación en la evolución, con el número de taladros realizados, del consumo de potencia del husillo para las capas de Ti. Las condiciones de menor nivel de lubricación MQL, 3 mL/h , se muestran como triángulos grises mientras que el mayor nivel, 15 mL/h , se presenta con asteriscos negros y ambos muestran un incremento lineal con el número de agujeros.

Con la herramienta nueva, se puede ver que el consumo es un 8% más pequeño para las condiciones de más lubricación, debido a la reducción del coeficiente de fricción entre la broca y el material [154].

Sin embargo, esta tendencia se invierte con la evolución del desgaste de herramienta. El incremento del consumo de potencia del movimiento de corte (es decir, la pendiente) es menor para el ensayo de menos lubricación. Esto se tradujo en que después de 40 taladros, con respecto a la herramienta nueva, el consumo aumentó un 35% para la condición de 3 mL/h y un 72% para 15 mL/h .

Este comportamiento se relaciona con las diferentes temperaturas en la zona de corte y adhesión sufrida por las brocas en la superficie de desprendimiento del filo principal. Ver Figuras 4.31 y 4.32. En la condición de 3 mL/h , se dan mayores coeficientes de fricción entre la broca y el material y un aumento de la temperatura. Esto modifica el modo de formación de viruta y produce un efecto de ablandamiento térmico [15, 115].

En este caso, la disminución de la potencia consumida por el husillo no implica una mejora en las condiciones de corte. Por el contrario, la reducción de potencia del ensayo con menor nivel de lubricación indica un estado de desgaste más severo.

FIGURA 4.36: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del movimiento de corte durante el taladrado de Ti para en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

En el proceso de taladrado de la capa de CFRP no se utiliza lubricación y los efectos de ablandamiento térmico tienen menos influencia. En este caso, la evolución del consumo de potencia está estrictamente influenciado por el nivel de desgaste de la broca.

La Figura 4.37 presenta la influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del husillo para la capa de CFRP.

Con herramienta nueva, ambas condiciones producen un consumo de potencia similar. Sin embargo, a medida que aumenta el número de agujeros, el incremento es mayor para la condición de menor lubricación debido al mayor desgaste sufrido por la herramienta.

Al igual que para el consumo de potencia durante el taladrado de las capas de titanio, también en este caso, las dos condiciones muestran una tendencia lineal. El incremento de consumo de potencia después de 40 agujeros, fue de un 88% para la condición de 3 mL/h y de un 56% para la de 15 mL/h.

FIGURA 4.37: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del movimiento de corte durante el taladrado de CFRP para en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

La evolución del consumo de potencia del motor de avance para la capa de Ti se muestra en la Figura 4.38.

Al igual que en el movimiento de corte, el incremento de la potencia de avance muestra una tendencia lineal para las dos condiciones y una mayor pendiente para los ensayos con una lubricación de 15 mL/h. Esto se debe al mismo fenómeno explicado anteriormente. A menor lubricación, mayor coeficiente de fricción y mayores temperaturas lo que provoca un fenómeno de ablandamiento térmico en el material.

FIGURA 4.38: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del consumo de potencia del movimiento de avance durante el taladrado de Ti en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

La magnitud de la señal del consumo de potencia del motor de avance durante la

capa de CFRP es muy pequeña y no se disponía de sensibilidad suficiente para extraer conclusiones sólidas. Por este motivo no se realizó ningún análisis de esta magnitud.

4.3.3 Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente

Controlar la calidad de los agujeros es fundamental para garantizar el adecuado comportamiento de la unión mecánica. Además, a partir de este análisis se compara el comportamiento de los diferentes niveles de lubricación.

En estos ensayos, no se ha producido delaminación a la salida de la capa de CFRP, debido a que la capa posterior de Ti actúa como soporte y a que el tipo de desgaste de herramienta observado produce un incremento no muy relevante de las fuerzas de empuje durante el taladrado. Este fenómeno ha sido estudiado por otros autores y concluyeron que elementos de soporte a la salida del agujero, ayudan a mitigar la aparición de la delaminación [155, 126, 78].

La Figura 4.39 muestra las mediciones de diámetro. El diámetro nominal de fabricación de la broca se indica con una línea horizontal punteada.

Los valores obtenidos en las capas superior e inferior de titanio se denominaron Ti_1 y Ti_2 , respectivamente. No se produjeron diferencias en las mediciones de la entrada y salida, por lo que se mostró un valor representativo para cada capa

En cuanto al diámetro de CFRP, sí se observó un comportamiento diferente entre los valores de la entrada y de la salida. Estos valores se indicaron como $CFRP_{in}$ y $CFRP_{out}$.

FIGURA 4.39: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del diámetro en un apilado Ti/CFRP/Ti. El diámetro nominal de fabricación de la broca se indica con una línea horizontal punteada. Imagen propia publicada en [97]

En los agujeros de las capas de Ti, tanto la capa superior como la inferior, muestran una tendencia similar para ambos niveles de lubricación. Las mediciones se mantienen estables a lo largo de todos los taladros realizados, no observándose una influencia significativa del nivel de desgaste.

En las condiciones de 3 mL/h, se observa una mayor dispersión en los diámetros de los agujeros de CFPR al principio de la vida de herramienta. Esto se debe a las mayores temperaturas producidas en las capas de Ti [125], lo que genera largas y

continuas virutas. Esta morfología puede agrandar el diámetro del agujero de la capa de CFRP durante su desalojo de la zona de corte, a través de los canales de evacuación de la broca. Este efecto es más notable en la salida de la capa de CFRP, la cual está en contacto con el Ti, como se puede ver en la Figura 4.39.

Según aumenta el número de agujeros, el desgaste puede producir geometrías de corte más negativas, generando virutas cortas y discontinuas [156]. A partir del agujero 30, el diámetro de los agujeros de CFRP se reduce y se aproxima al de las capas de Ti.

Para el mayor nivel de lubricación, 15 mL/h, el diámetro de los agujeros en la capa de CFRP es similar a los del Ti y ambos se mantienen estables. Sin embargo, en este caso también se observó que la salida del agujero en la capa de CFRP tiene un mayor diámetro, en comparación con la entrada, debido al efecto de las virutas de Ti durante su evacuación [131].

De forma general, la dispersión obtenida en los diámetros de la capa de CFRP, sobrepasa las tolerancias habituales de ajustes con poco juego en aplicaciones de alta transferencia de cargas en apilados híbridos por lo que es preciso realizar operaciones de escariado posteriores al taladrado en apilados híbridos fibra-metal.

En la Figura 4.40 se presentan las mediciones de las rebabas a la entrada y a la salida del apilado. Esto se corresponde con la entrada de la primera capa de Ti (Ti_1) y a la salida de la segunda capa de Ti (Ti_2).

FIGURA 4.40: Influencia del nivel de lubricación en la evolución de la altura de rebaba en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

Estas muestran una evolución ascendente, relacionada con el mayor desgaste de herramienta. No obstante, no se observa que el nivel de lubricación tenga una influencia relevante.

Para la herramienta nueva, la altura de rebaba está en torno a 0.05 mm a la entrada del apilado y a 0.1 mm a la salida. Según aumenta el número de taladros, la altura a la entrada aumenta hasta 0.15 mm y a la salida alcanza valores en torno a 0.4 mm.

Estos valores se consideran aceptables, [100], aunque un proceso de rebarbado es

necesario para procesos de montaje² [157].

La calidad de la pared interior del taladro se ha analizado midiendo la rugosidad. La Figura 4.41 muestra los valores de rugosidad media R_a . Este análisis muestra las diferencias en la maquinabilidad de los materiales compuestos y la aleación de Ti.

El mecanismo de arranque de material de CFRPs, que depende de la orientación relativa del filo de corte con respecto a las fibras, tienen una gran influencia en la calidad superficial [158, 32, 159, 160]. Debido a este fenómeno, y a la heterogeneidad del material, la rugosidad obtenida en las capas de CFRP es mayor y muestra una importante variabilidad, con valores entre los $2\ \mu m$ y los $6\ \mu m$.

Además, la interacción con las virutas metálicas, como se comentó en relación con la Figura 4.39 puede contribuir a un deterioro de la rugosidad obtenida [126].

En cuanto a la rugosidad en las capas de Ti, se obtuvieron valores más estables y reducidos, en torno a $R_a = 1\ \mu m$, sin mostrar influencia con el desgaste o el nivel de lubricación.

FIGURA 4.41: Influencia del nivel de lubricación en la evolución de la rugosidad media R_a en un apilado Ti/CFRP/Ti. Las barras verticales en las capas de CFRP indican la dispersión de los valores obtenidos en esas zonas. Imagen propia publicada en [97]

Aunque no existe un consenso acerca de los límites adecuados para la rugosidad en las paredes interiores de agujeros de CFRP, se establece como referencia una rugosidad media $R_a = 3.2\ \mu m$. En base a esto, para utilizar esta operación en uniones mecánicas de componentes aeronáuticos, sería necesario una segunda pasada de escariado, tanto por la insuficiente calidad del acabado superficial como por las tolerancias en diámetro indicadas anteriormente.

4.3.4 Modelos mecanísticos

En esta aplicación no se han podido desarrollar modelos para la calidad del taladro debido a que ninguno de los parámetros analizados mostró un deterioro importante

²Los estándares y normativa de Airbus también exigen este requisito. Consultar AIPI/AIPS01-02-005 para más información

con el desgaste de herramienta.

Del mismo modo, tampoco se pudo modelar la evolución de la extensión del daño en la broca, debido a la dificultad para cuantificar la amplitud de los tipos de desgaste sufridos.

En consecuencia, se modeló la evolución de los consumos de potencia para analizar las influencias del nivel de lubricación MQL, mencionadas anteriormente.

Estos modelos también pueden ayudar a monitorizar procesos industriales, debido a que el consumo de potencia del husillo es la principal variable registrada.

Las variables independientes elegidas fueron el consumo de potencia del husillo durante las capas de Ti, $P_{Mz_{Ti}}$, y en la de CFRP, $P_{Mz_{CFRP}}$. Por otro lado, como variables independientes, se utilizaron el número de taladros realizados (n) y el nivel de lubricación (mql).

El procedimiento seguido para la elección del modelo es muy similar al realizado para las operaciones de taladrado en CFRP con diámetros de broca de 4.8 y 9.5 mm.

Finalmente, las coeficientes de regresión del modelo lineal multivariable con regresores acoplados obtenidos han sido:

$$P_{Mz_{Ti}} = (793.96 - 7.49mql) + n(6.14 + 0.45mql) \quad (4.13)$$

$$P_{Mz_{CFRP}} = (83.64 + 0.57mql) + n(2.09 - 0.06mql) \quad (4.14)$$

El ajuste del modelo a los datos experimentales es adecuado, con coeficientes de determinación R_2 por encima del 95%.

Finalmente, con las ecuaciones obtenidas se construyó un mapa bidimensional, para visualizar la influencia combinada del desgaste y el nivel de lubricación en los consumos de potencia. La Figura 4.42 muestra el resultado.

Se puede ver que, tanto para la capa de Ti como para la de CFRP, el consumo de potencia del husillo aumenta con el tiempo de corte. Sin embargo, la influencia del nivel de lubricación muestra comportamientos diferentes.

En la Figura 4.42a se puede ver por forma de las isolíneas que se produce un cambio de tendencia en torno a los 17 agujeros en el consumo de potencia de la capa de Ti. Al principio de la vida de herramienta, los consumos más altos se dan para niveles bajos de lubricación. Sin embargo, a partir de este punto, a mayor nivel de lubricación, mayor consumo.

Por otra parte, en la Figura 4.42b se puede ver que el consumo de potencia durante el taladrado de la capa de CFRP, muestra un comportamiento opuesto, siendo el punto de cambio de tendencia alrededor del taladro número 10.

Estas mismas tendencias se encontraron al analizar los desgastes y evoluciones de consumos.

FIGURA 4.42: Metodología de Superficies de Respuesta de los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados para taladrado en apilado Ti/CFRP/Ti. (A) Consumo husillo en capa de Ti, P_{MzTi} . (B) Consumo husillo en capa de CFRP, P_{MzCFRP} . En el eje horizontal se representa el número de agujeros y en el eje vertical en el nivel de lubricación MQL. El rango de parámetros de corte analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado negro.

4.3.5 Análisis y conclusiones

El uso de lubricación MQL por el interior de la herramienta ha demostrado ser un método adecuado para mejorar el proceso de taladrado de apilados Ti/CFRP/Ti con brocas de metal duro y recubrimiento de diamante.

Las principales conclusiones derivadas de estos resultados son las siguientes:

- No se ha podido completar el ensayo de taladrado en seco, debido a la aparición de desgastes muy elevados tras 3 agujeros. Se produjeron roturas frágiles y astillamientos del recubrimiento y sustrato de la herramienta.
- El principal mecanismo de desgaste en condiciones de lubricación MQL es la pérdida de recubrimiento por delaminación, debido a la aparición de tensiones térmicas inducidas por las diferencias entre coeficientes de expansión térmica de la capa de diamante y el sustrato de metal duro.

También se observaron roturas frágiles en la punta y en la zona media del filo de corte.

- El ensayo realizado con un menor nivel de lubricación, sufrió filo recrecido en la superficie de desprendimiento del filo principal y fuerte adhesión de Ti en la zona de la faja-guía.
- Los diferentes niveles de lubricación afectan a la evolución de los consumos de potencia en las capas de Ti. Con la herramienta nueva, se produjo un menor consumo en el ensayo de mayor nivel de lubricación debido a una reducción en el coeficiente de fricción entre el material y la broca. Sin embargo, según aumentó

el desgaste, esta tendencia se invirtió. Las brocas utilizadas con un menor nivel de lubricación muestran un menor consumo debido a la adhesión de material y al efecto de ablandamiento térmico por las mayores temperaturas en la zona de corte.

- Por el contrario, el nivel de lubricación no tiene efectos significativos en el taladrado de las capas de CFRP (debe considerarse que la lubricación MQL únicamente está activa en las capas de Ti). En el taladrado de las capas de CFRP, la evolución del consumo está determinada por el estado de desgaste de la herramienta.
- No se observan diferencias en la calidad del componente con el desgaste de herramienta. Sin embargo, se produce una mayor dispersión en el diámetro de la capa de CFRP para el ensayo con menor nivel de lubricación, debido a la influencia de las virutas metálicas durante su evacuación.
- Los modelos mecanísticos desarrollados replican las tendencias observadas.

En este caso, una disminución de la potencia del husillo no implica una mejora en las condiciones de corte. Por el contrario, la reducción de potencia del ensayo con menor nivel de lubricación indica un estado de desgaste más severo que provoca mayores temperaturas en la zona de corte.

En definitiva, una mínima aportación de lubricación con la técnica MQL, provoca cambios importantes en las condiciones de corte.

Finalmente, en la Figura 4.43 se muestra un resumen de la evolución con el tiempo de corte de las variables relacionadas con el taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti y la influencia del nivel de lubricación MQL en la pendiente de cada una de ellas.

Broca apilado híbrido

(1) Análisis cualitativo. No medido experimentalmente

FIGURA 4.43: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti. Las gráficas muestran la evolución de cada una de las variables con el tiempo de corte. Las líneas negras representan los valores en las capas de Ti, mientras que las líneas rojas corresponden a la capa de CFRP. Además, se muestra la influencia de aumentar el nivel de lubricación MQL en la pendiente de cada una de estas variables. Las flechas oscuras indican una fuerte influencia, las flechas claras una menor dependencia y el signo igual indica que no hay influencia.

Capítulo 5

Conclusiones, contribuciones originales y líneas de trabajo futuro

Las operaciones de taladrado tienen un papel muy relevante en la ingeniería de fabricación y montaje de estructuras aeronáuticas. Estos componentes caracterizan por el uso extensivo de materiales compuestos, en algunos casos combinados con aleaciones metálicas, formando apilados híbridos y altos estándares de calidad.

En definitiva, estos elementos introducen una complejidad a la hora de realizar las operaciones de taladrado con altos niveles de competitividad en tiempo, coste y calidad.

Para abordar este desafío, se plantearon 3 familias de ensayos:

- Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm.
- Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm.
- Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados híbridos CFRP-Titanio.

Aportaciones originales

Estudio de los mecanismos de desgaste en el taladrado de materiales CFRP. Entender la evolución del daño en las herramientas es fundamental para determinar el efecto real de los parámetros de corte y de las características de la herramienta.

Determinación de la influencia de los parámetros de corte en el análisis combinado del desgaste de broca y el daño inducido por el mecanizado en procesos de taladrado de CFRP. Estos resultados son aplicables a la optimización de los parámetros de mecanizado y permiten mejorar la productividad de los procesos industriales.

Análisis de la fuerza axial y el par torsor en procesos de taladrado de materiales CFRP. Se estableció la relación de estas magnitudes con los niveles de desgaste de herramienta y con la aparición del daño inducido por el mecanizado en el componente.

Contribución al campo de estudio de operaciones de taladrado de CFRP con diámetros grandes empleando brocas escalonadas.

Influencia del nivel de lubricación MQL en los mecanismos de desgaste de herramienta durante el taladrado de apilados híbridos formados por capas de CFRP y Ti. Este estudio permite optimizar la cantidad de lubricación aportada, consiguiendo un equilibrio entre los tiempos de limpieza de los componentes y el desgaste de herramienta.

Análisis combinado del nivel de desgaste, evolución de consumos de potencia y calidad del agujero en operaciones de taladrado de apilados híbridos formados por capas de CFRP y Ti. La optimización y control de estos procesos posibilita la realización de un mayor número de taladros en aplicaciones industriales en una única operación de taladrado (*One Shot Drilling*, OSD).

Conclusiones sobre el taladrado en CFRP con herramientas de metal duro y recubrimiento de diamante

Desgaste de herramienta

- El mecanismo de desgaste es una combinación de dos factores. Primero se producen roturas del recubrimiento localizadas y frágiles, dejando expuesto el sustrato de metal duro que sufre un desgaste abrasivo por parte de las fibras de carbono, dando lugar a la formación de desgaste de flanco. Este tipo de desgaste en procesos de taladrado similares ha sido reportado de forma mayoritaria por otros autores.
- En las brocas de mayor diámetro (9.5 mm) y geometría escalonada, además del mecanismo descrito en el punto anterior, se observaron particularidades en la evolución del desgaste de herramienta.

Cerca de la esquina del filo de corte del primer escalón se produce una zona de menor desgaste. Posibles causas para este fenómeno, podrían ser una menor abrasión de las fibras debido a la singularidad geométrica en esa zona o una alteración de las propiedades del sustrato durante el proceso de aplicación del recubrimiento que provocase una mayor resistencia a la abrasión del sustrato.

- No se ha observado influencia de los parámetros de corte empleados en los tipos de mecanismos de desgaste. Sin embargo, los parámetros sí afectan a la velocidad de crecimiento del desgaste. A mayor velocidad de corte y avance, más acelerada es la evolución del flanco.

Fuerza axial y par de corte

- El desgaste de flanco afecta principalmente a la fuerza axial y en menor medida al par torsor.
- La fuerza axial aumenta linealmente con el tiempo de corte y su evolución se ve afectada tanto por la velocidad de corte como por el avance.
- El par también se incrementa linealmente. Sin embargo, su crecimiento es constante e independiente de los parámetros de corte analizados. La velocidad de corte y el avance sí afectan a la extensión del flanco, pero esto no se ve traducido en la pendiente del par torsor con el tiempo de corte.

Calidad del taladro

- No se ha observado que el nivel de desgaste de la herramienta afecte significativamente al diámetro del agujero ni a la rugosidad interior del taladro. Tampoco se ha visto influencia de los parámetros de corte en la calidad del agujero. El parámetro de calidad más relevante en estas operaciones, fue la delaminación a la salida del agujero.

- La evolución del factor de delaminación a la salida con el tiempo de corte, muestra un comportamiento similar para los dos diámetros analizados. Una vez se produce el daño inducido por el mecanizado, este se incrementa rápidamente hasta alcanzar un valor de estabilización de $D_f = 1.6 - 1.7$ para diámetro 4.8 mm y de $D_f = 1.45$ para el diámetro 9.5 mm. A partir de este punto, comienzan a aparecer fibras sin cortar (flacking) en todo el perímetro de la salida del agujero.

Modelos mecanísticos

- Los modelos mecanísticos desarrollados se mostraron adecuados para analizar la influencia de los parámetros de corte sobre diferentes variables: amplitud del desgaste de flanco de la herramienta, fuerza axial y par torsor.
- Además, para el diámetro de broca de 9.5 mm fue posible emplear el modelo, con una precisión adecuada, para elaborar un diagrama RSM y poder extrapolar la vida de herramienta en condiciones no ensayadas.

Vida herramienta

- El criterio de fin de vida establecido para el taladrado con broca de diámetro 4.8 mm fue el factor de delaminación límite $D_f = 1.5$. Para el taladrado con broca de diámetro 9.5 mm, se estableció la extensión del flanco límite $V_b = 0.4 \text{ mm}$.
- Los parámetros que proporcionaron una mejor vida de herramienta, expresada en tiempo de corte, fueron $V_c = 50 \text{ m/min}$ y $f = 0.10 \text{ mm/rev}$. Considerando el número de agujeros realizados hasta el final de vida, las mejores condiciones fueron $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.14 \text{ mm/rev}$ para la broca de diámetro de 4.8 mm y $V_c = 70 \text{ m/min}$ y $f = 0.12 \text{ mm/rev}$ para la de 9.5 mm.

Por último, se describe la transferencia tecnológica derivada de esta tesis en relación con los procesos de taladrado de CFRP¹.

Un factor importante, a tener en cuenta para la transferencia de resultados a un entorno industrial, son las diferencias que se dan en las condiciones de taladrado entre el componente real y la probeta, pudiendo afectar al comportamiento de la operación. Algunas de las más importantes serían:

- Diferente rigidez entre la estructura real, que se compone de elementos muy grandes sujetos por pinzas de pre-montaje o útiles, y la probeta ensayada.
- A diferencia de las probetas, algunos componentes no son superficies planas, presentando cierta curvatura.
- Los apilados en componentes aeronáuticos reales están formados por diferentes elementos con geometrías y propiedades muy variadas y no es viable realizar un análisis experimental de todas ellas.

Por este motivo, es necesario un procedimiento de certificación y validación antes de implementar cambios efectivos en los procesos de fabricación.

En base a las conclusiones obtenidas en esta tesis, se han aplicado cambios en procesos industriales de taladrado consistentes en la ampliación de la vida de las herramientas y en la modificación de los parámetros de corte de algunos procesos. Adicionalmente, se probaron otras geometrías de broca, como la de doble ángulo de punta y la broca escariador, aunque por el momento no se han implantado.

¹No se presentan datos concretos por motivos de confidencialidad

Conclusiones sobre el taladrado en apilados híbridos Ti/CFRP/Ti con broca de metal duro y recubrimiento de diamante

Desgaste de herramienta

- Se realizó un ensayo de taladrado en condiciones de seco (sin emplear lubricación MQL) y no se obtuvieron buenos resultados, produciéndose roturas catastróficas en la herramienta a los pocos agujeros
- La aplicación de lubricación MQL por el interior de la herramienta, empleando una cantidad de aceite mínima, proporciona una mejora sustancial en el proceso.
- El principal mecanismo de desgaste es la delaminación del recubrimiento de diamante, roturas frágiles de la zona media del filo de corte y adhesión de material en la superficie de desprendimiento. Los desgastes observados por otros autores son muy variables, ya que dependen del tipo de apilado híbrido. En esta tesis se determinaron los tipos de desgaste en una configuración de apilado Ti/CFRP/Ti.
- En la condición de menor nivel de lubricación, además se produjo adhesión de material en la zona de la faja-guía de la herramienta.

Consumo de potencia del movimiento de corte y movimiento de avance

- Con la herramienta nueva, el consumo de potencia del movimiento de corte en el Ti fue un 8% más pequeño para la condición de mayor nivel de lubricación MQL. Esto es debido a la reducción del coeficiente de fricción entre la broca y el material.
- La tendencia se invierte con la evolución del desgaste. Al aumentar el nivel de desgaste de la herramienta, en la condición de menor nivel de lubricación, se dan temperaturas más elevadas en la zona de corte y se produce una importante adhesión de material sobre la herramienta. Esto modifica el modo de formación de viruta y produce un efecto de ablandamiento térmico, reduciendo los consumos de potencia durante el taladrado de las capas de Ti.
- El consumo de potencia en el taladrado de la capa de CFRP depende directamente del nivel de desgaste de la broca y no está influido por el fenómeno de ablandamiento térmico. La condición de menor lubricación tiene mayor consumo.

Calidad del taladro

- No se produjeron daños inducidos por el mecanizado significativos en la capa de CFRP. No obstante, los valores de rugosidad de esta capa son más elevados que en las capas de Ti.
- La rebaba evoluciona de forma estable tanto a la entrada como a la salida del apilado, donde es mayor. No se observó influencia del nivel de lubricación.
- El diámetro de las capas de Ti se mantiene en torno al valor nominal y no se ve afectado por el nivel de lubricación.

En la capa de CFRP se observó mayor dispersión y una mayor diferencia entre los diámetros en la entrada y en la salida, especialmente en la condición de menor nivel de lubricación. Esto es debido a la interacción con las virutas metálicas durante su desahogo.

En este caso, un menor consumo de potencia no se traduce en una mejora en las condiciones de corte o en un menor desgaste de herramienta. Por el contrario, un desgaste de herramienta más severo, provoca un aumento de las temperaturas reduciendo la potencia consumida debido al ablandamiento térmico del material.

Finalmente, se presenta la transferencia tecnológica asociada al estudio de procesos de taladrado en apilados híbridos fibra-titanio². Las diferencias entre las condiciones de taladrado de componentes reales y la probeta, mencionadas para el taladrado en CFRP, también se aplican aquí.

Como consecuencia de los trabajos desarrollados en el marco de esta tesis, se realizó una optimización de los niveles de lubricación de determinados procesos de taladrado industriales en apilados híbridos de múltiples configuraciones con CFRP, Al y Ti.

El estudio presentado en este documento aporta valiosa información para mejorar los procesos y alcanzar operaciones de taladrado de apilados híbridos en una única operación (*One Shot Drilling*, OSD). En esta línea, se probaron diferentes geometrías de broca (escalonada, filo interrumpido, tres labios, escalonada con doble salida de lubricación) y se implementaron operaciones de OSD en apilados híbridos.

También se analizaron operaciones de escariado ya que, a pesar de estar fuera del alcance de este documento, tienen un gran impacto en el coste global del proceso. Las herramientas estudiadas están formadas por plaquitas de diamante PCD. Se investigó el proceso de replaqueteado, de reafilado, se probaron diferentes calidades de diamante policristalino y varias geometrías (escalonada, hélice a izquierdas). Los resultados de uno de estos análisis se presentó en el 22 Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (ver Apéndice A).

Líneas de trabajo futuro

Para ampliar y enriquecer el contenido de esta tesis, se propone seguir investigando en estas líneas:

- Continuar los ensayos de taladrado en apilados híbridos para determinar la influencia de los niveles de lubricación en avanzados estados de desgaste y poder establecer un fin de vida de herramienta.
- Profundizar en los análisis del daño inducido por el mecanizado de los agujeros de CFRP. El empleo de equipos de medición más sofisticados, como escáneres por ultrasonidos o rayos-X, podría ayudar a entender el estancamiento del factor de delaminación.
- Seguir analizando la influencia de los niveles de lubricación MQL, con el objetivo de reducirlos sin comprometer la vida de broca o la calidad del agujero.
- Estudio de taladrado asistido por vibraciones en apilados híbridos para facilitar la realización del proceso de taladrado en una única operación (OSD).

Industria 4.0

El concepto Industria 4.0 hace referencia a las tendencias actuales de mejora de

²No se aportan datos concretos por motivos de confidencialidad

los sistemas productivos consistentes, entre otros, a la aplicación masiva de nuevas tecnologías basadas en la conectividad de sistemas, monitorización y procesamiento avanzado de información.

Las operaciones de taladrado de la industria aeronáutica pueden ser optimizadas mediante el uso de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial. Estas son las características que las hacen atractivas para estos métodos de análisis:

- Gran volumen de información debido al número de uniones mecánicas requeridas.
- Proceso de alto valor con elevados costes.
- Relaciones complejas entre variables.
- Incertidumbre y variabilidad de operaciones.

La recogida y el procesamiento de datos permitiría monitorizar y controlar el proceso de una forma global. Algunas de las mejoras concretas que se conseguirían son:

- Optimización de la vida útil, estableciendo curvas de desgaste individualizadas para cada broca y definiendo cambios de herramienta variables.
- Detección prematura de rotura de broca.
- Diseño de patrones de inspección de calidad del componente optimizados.
- Trazabilidad del proceso, desde la recepción de la herramienta, hasta la instalación del remache o tornillo definitivo.

Además, este concepto presenta la oportunidad de alcanzar objetivos más ambiciosos, como un cambio de herramienta predictivo, mediante la monitorización en tiempo real del desgaste, o la detección de problemas de calidad de forma on-line durante el proceso.

Para implementar estas técnicas en entornos industriales, tienen que cumplirse las siguientes condiciones:

- Identificación única e individual de cada agujero.
- Trazabilidad y etiquetado único de cada broca.
- Registro de las señales de consumo de potencia o fuerzas de corte con una frecuencia de adquisición suficiente.
- Recogida de resultados de control de calidad del agujero.
- Etiquetado adecuado de la información.

Otros sensores que podrían aportar información relevante son los acelerómetros, instalados tanto en el cabezal de taladrado, como en las piezas.

Uno de los principales desafíos que se presentan para la implementación de estos métodos de análisis, es la recogida automática y digitalización de la inspección de la calidad del taladro.

A raíz del proyecto en el que se enmarca esta tesis, surgió una nueva línea de trabajo con la empresa Airbus para el desarrollo de estas herramientas en un entorno industrial. Esta línea se está desarrollando actualmente en el marco del Proyecto de Colaboración Airbus-UC3M "Drilling Process Improvement based on Data Analytics" financiado por Airbus Getafe.

Apéndice A

Publicaciones científicas incluidas en el desarrollo de la tesis

Aquí se recoge una lista de artículos u otras contribuciones que han sido incluidas como parte de la tesis. Todo el material de estas fuentes incluido en la tesis está señalado por medios tipográficos y una referencia explícita.

Publicaciones indexadas

- J. Fernández-Pérez et al. "Influence of cutting parameters on tool wear and hole quality in composite aerospace components drilling". In: *Composite Structures* 178 (2017), pp. 157–161. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2017.06.043. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822317317828>
- J. Fernández-Pérez et al. "Influencia Del Nivel De Lubricación En El Taladrado De Apilados Híbridos Fibra De Carbono-Titanio Aplicando Mql (Mínima Cantidad De Lubricante): Monitorización Del Proceso". In: *Dyna Ingenieria E Industria* 94.1 (2019), pp. 579–584. ISSN: 1989-1490. DOI: 10.6036/8992
- J. Fernández-Pérez et al. "Hybrid composite-metal stack drilling with different minimum quantity lubrication levels". In: *Materials* 12.3 (2019). ISSN: 19961944. DOI: 10.3390/ma12030448
- J. Fernández-Pérez et al. "Combined analysis of wear mechanisms and delamination in CFRP drilling". In: *Composite Structures* 255. July 2020 (2021). ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112774

Publicaciones no-indexadas

- J. Fernández-Pérez et al. "Composite Fiber Reinforced Plastic one-shoot drilling: Quality inspection assessment and tool wear evaluation". In: *Procedia Manufacturing* 13 (2017). ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.021
- J. Fernández-Pérez et al. "Calidad e integridad del componente en procesos de escariado de apilados híbridos". In: (), pp. 1–8
- J. Fernández-Pérez et al. "Tool wear and induced damage in CFRP drilling with step and double point angle drill bits". In: *Procedia Manufacturing* 41 (2019), pp. 610–617. ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.049. URL: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.09.049>

Participaciones en congresos internacionales

- Participación en el 7th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC) celebrado en Vigo, España, en Junio de 2017
- Participación en el 3rd International Conference on Mechanics of Composites (MECHCOMP) celebrado en Bolonia, Italia, en July de 2017
- Participación en el 8th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC) celebrado en Madrid, España, en Junio de 2019

Participaciones en congresos nacionales

- Participación en el 22th Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica celebrado en Madrid, España, en Septiembre de 2018. Trabajo presentado "Calidad e integridad del componente en procesos de escariado de apilados híbridos".

Bibliografía

- [1] W. Carter Ralph et al. "Effect of various aircraft production drilling procedures on hole quality". In: *International Journal of Fatigue* 28.8 (2006), pp. 943–950. ISSN: 01421123. DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2005.09.009.
- [2] Avalon Consultancy Services Ltd. *The use of composites in aerospace: Past, present and future challenges*. Accessed: 2017-05-18.
- [3] Xiaosong Huang. "Fabrication and properties of carbon fibers". In: *Materials* 2.4 (2009), pp. 2369–2403.
- [4] Anon. *2014-2023 Global Composite Aerostructures Market Outlook*. 2014. URL: <https://compositesforecasts.com/2014-2023-global-composite-aerostructures-market-outlook/> (visited on 06/17/2018).
- [5] Antonio Gloria et al. "Alloys for aeronautic applications: State of the art and perspectives". In: *Metals* 9.6 (2019), pp. 1–26. ISSN: 20754701. DOI: 10.3390/met9060662.
- [6] C Zweben. "Advanced composites for aerospace applications: a review of current status and future prospects". In: *Composites* 12.4 (1981), pp. 235–240.
- [7] A McIlhagger, E Archer, and R McIlhagger. "Manufacturing processes for composite materials and components for aerospace applications". In: *Polymer Composites in the Aerospace Industry* (2015), pp. 53–57.
- [8] Y. Zheng and J.W. Sutherland. *An Orthogonal Cutting Model Based on Finite Deformation Analysis, Part II: Constitutive Equations and Experimental Verification*. 1999. URL: http://www.me.mtu.edu/~jwsuther/Publications/119{_}PA039.pdf.
- [9] Jamal Y Sheikh-Ahmad. *Machining of polymer composites*. Springer, 2009.
- [10] G Everstine and T Rogers. "A theory of chip formation of FRP composite materials". In: *J. Comp. Mater* 5 (1971), p. 94.
- [11] Aa KoPlev, Aa Lystrup, and T Vorm. "The cutting process, chips, and cutting forces in machining CFRP". In: *composites* 14.4 (1983), pp. 371–376.
- [12] C Santiuste et al. "Modelling thermal effects in machining of carbon fiber reinforced polymer composites". In: *Journal of Reinforced Plastics and Composites* 33.8 (2013), pp. 758–766. ISSN: 0731-6844. DOI: 10.1177/0731684413515956. URL: <https://doi.org/10.1177/0731684413515956>.
- [13] Yiğit Karpat, Umut Karagüzel, and Onur Bahtiyar. "A thermo-mechanical model of drill margin-borehole surface interface contact conditions in dry drilling of thick CFRP laminates". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 154 (2020), p. 103565. ISSN: 0890-6955. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2020.103565>. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695519311320>.

- [14] N. Feito et al. "Numerical prediction of delamination in CFRP drilling". In: *Composite Structures* 108 (2014), pp. 677–683. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2013.10.014. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822313005278>.
- [15] Asit Kumar Parida. "Simulation and experimental investigation of drilling of Ti-6Al-4V alloy". In: *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture* (2018). ISSN: 2588-8404. DOI: 10.1016/J.IJLMM.2018.07.001. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588840418300532>.
- [16] Takashi Matsumura and Shoichi Tamura. "Cutting simulation of titanium alloy drilling with energy analysis and FEM". In: *Procedia CIRP* 31 (2015), pp. 252–257. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2015.03.045. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.03.045>.
- [17] Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. "Cutting modeling of hybrid CFRP/Ti composite with induced damage analysis". In: *Materials* 9.1 (2016). ISSN: 19961944. DOI: 10.3390/ma9010022.
- [18] Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. "Numerical modeling of stacked composite CFRP/Ti machining under different cutting sequence strategies". In: *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* 17.1 (2016), pp. 99–107. DOI: 10.1007/s12541-016-0013-0. URL: <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1048410719>.
- [19] Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. "Cutting modeling using cohesive zone concept of titanium/CFRP composite stacks". In: *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* 16.10 (2015), pp. 2091–2100. ISSN: 2005-4602. DOI: 10.1007/s12541-015-0271-2. URL: <https://doi.org/10.1007/s12541-015-0271-2>.
- [20] E. Savani et al. "Modelling delamination of Ti-CFRP interfaces". In: *ECCM 2012 - Composites at Venice, Proceedings of the 15th European Conference on Composite Materials* June (2012), pp. 24–28.
- [21] Kennametal Greenfield Industrial Products Group. *Drill Nomenclature and Geometry*. Accessed: 2016-12-01.
- [22] Rommel Contreras. "La mecha para taladrar: La geometria de la punta de la broca helicoidal". In: January (2014).
- [23] Sandvick Coromant. *Wear types*. http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/knowledge/drilling/wear-and-troubleshooting/wear_types. Accessed: 2016-12-10.
- [24] J. Sheikh-Ahmad and J.P. Davim. "Tool wear in machining processes for composites". In: *Machining Technology for Composite Materials* (2012), pp. 116–153. DOI: 10.1533/9780857095145.1.116.
- [25] R. Komanduri. "Cutting-tool Materials". In: (1997).
- [26] Bin Shen et al. "Study on fabrication and cutting performance of high quality diamond coated PCB milling tools with complicated geometries". In: *Surface Engineering* 25.1 (2009), pp. 70–76.
- [27] N AMSC and A AREA CMPS. "Composite Materials Handbook". In: (2002).

- [28] R B Deo, J H Jr. Starnes, and R C Holzwart. "Low-cost composite materials and structures for aircraft applications". In: *NATO RTO AVT Specialists' Meeting on "Low Cost Composite Structures"* 069.May 2001 (2001), pp. 1–12. ISSN: 15462498. DOI: 10.2312/GFZ.b103-07037. arXiv: arXiv:1011.1669v3. URL: [http://ftp.rta.nato.int/public/PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-069\(II\)/MP-069\(II\)-\(SM1\)-01.pdf](http://ftp.rta.nato.int/public/PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-069(II)/MP-069(II)-(SM1)-01.pdf).
- [29] Antonio Díaz Álvarez. "Análisis experimental y numérico del taladrado de materiales compuestos. Henar Miguélez Garrido". In: (2017), p. 175.
- [30] Charles E. Harris, James H. Starnes, and Mark J. Shuart. "Design and manufacturing of aerospace composite structures, state-of-the-art assessment". In: *Journal of Aircraft* 39.4 (2002), pp. 545–560. ISSN: 15333868. DOI: 10.2514/2.2992.
- [31] V. Lopresto, A. Caggiano, and R. Teti. "High Performance Cutting of Fibre Reinforced Plastic Composite Materials". In: *Procedia CIRP* 46 (2016), pp. 71–82. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2016.05.079. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.079>.
- [32] X. M. Wang and L. C. Zhang. "An experimental investigation into the orthogonal cutting of unidirectional fibre reinforced plastics". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 43.10 (2003), pp. 1015–1022. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/S0890-6955(03)00090-7.
- [33] D. H. Wang, M. Ramulu, and D. Arola. "Orthogonal cutting mechanisms of graphite/epoxy composite. Part I: unidirectional laminate". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 35.12 (1995), pp. 1623–1638. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/0890-6955(95)00014-0.
- [34] Wolfgang Hintze et al. "Evaluation of the total cutting force in drilling of CFRP: a novel experimental method for the analysis of the cutting mechanism". In: *Production Engineering* 12.3-4 (2018), pp. 431–440. ISSN: 18637353. DOI: 10.1007/s11740-018-0807-2. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s11740-018-0807-2>.
- [35] Unai Alonso-Pinillos et al. "Taladrado de materiales compuestos: problemas, prácticas recomendadas y técnicas avanzadas". In: *Dyna (Spain)* 92.2 (2017), pp. 188–194. ISSN: 19891490. DOI: 10.6036/8106.
- [36] G DiPaolo, SG Kapoor, and RE DeVor. "An experimental investigation of the crack growth phenomenon for drilling of fiber-reinforced composite materials". In: *Journal of engineering for industry* 118.1 (1996), pp. 104–110.
- [37] Andreas Haeger et al. "Non-destructive Detection of Drilling-induced Delamination in CFRP and its Effect on Mechanical Properties". In: *Procedia Engineering* 149 (2016), pp. 130–142. ISSN: 18777058. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.06.647. URL: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705816311559>.
- [38] A. Díaz-Álvarez et al. "Experimental analysis of drilling induced damage in aramid composites". In: *Composite Structures* (2018). ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2018.05.068. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822318306822>.
- [39] Milad Saeedifar, Mohamad Fotouhi, and Mehdi Ahmadi Najafabadi. "Investigation of push-out delamination using cohesive zone modelling and acoustic emission technique". In: *Journal of Composite Materials* 50.25 (2016), pp. 3577–3588. ISSN: 1530793X. DOI: 10.1177/0021998315622983.

- [40] Andrew Hrechuk, Volodymyr Bushlya, and Jan Eric Ståhl. "Hole-quality evaluation in drilling fiber-reinforced composites". In: *Composite Structures* 204.June (2018), pp. 378–387. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.07.105. URL: <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.07.105>.
- [41] Sanjay Mazumdar. *Composites manufacturing: materials, product, and process engineering*. CrC press, 2001.
- [42] J. Fernández-Pérez et al. "Influence of cutting parameters on tool wear and hole quality in composite aerospace components drilling". In: *Composite Structures* 178 (2017), pp. 157–161. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2017.06.043. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822317317828>.
- [43] Asepeyo. Prevencion. *Riesgo de Exposicion a Fibras Minerales Artificiales (FMA)*. Accessed: 2017-06-01.
- [44] Japan Carbon Fiber Manufacturers Association. *Safety Precaution for Handling of Carbon Fiber*. Accessed: 2017-06-01.
- [45] M Ramulu and JC KRAMLICH. "Machining of fiber reinforced composites: review of environmental and health effects". In: *International Journal of Environmentally Conscious Design and Manufacturing* (2003).
- [46] Asunción Freixa Blanxart. "NTP 306: Las fibras alternativas al amianto: consideraciones generales". In: (1993).
- [47] V. Schulze et al. "Machining strategies for hole making in composites with minimal workpiece damage by directing the process forces inwards". In: *Journal of Materials Processing Technology* 211.3 (2011), pp. 329–338. ISSN: 09240136. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2010.10.004. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.10.004>.
- [48] Norberto Feito et al. "Experimental analysis of special tool geometries when drilling woven and multidirectional CFRPs". In: *Journal of Reinforced Plastics and Composites* 35.1 (2015), pp. 33–55. ISSN: 0731-6844. DOI: 10.1177 / 0731684415612931. URL: <https://doi.org/10.1177/0731684415612931>.
- [49] N. Feito et al. "Influence of Special Tool Geometry in Drilling Woven CFRPs Materials". In: *Procedia Engineering* 132 (2015), pp. 632–638. ISSN: 18777058. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.541. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.12.541>.
- [50] A.M. Abrão et al. "The effect of cutting tool geometry on thrust force and delamination when drilling glass fibre reinforced plastic composite". In: *Materials & Design* 29.2 (2008), pp. 508–513. ISSN: 0261-3069. DOI: 10.1016/J.MATDES.2007.01.016. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306907000313>.
- [51] Xinyi Qiu et al. "Study on chisel edge drilling behavior and step drill structure on delamination in drilling CFRP". In: *Composite Structures* 203 (2018), pp. 404–413. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2018.07.007. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822317331537>.
- [52] António T Marques et al. "Delamination analysis of carbon fibre reinforced laminates: evaluation of a special step drill". In: *Composites Science and Technology* 69.14 (2009), pp. 2376–2382.

- [53] Yiğit Karpat, Burak Değer, and Onur Bahtiyar. "Drilling thick fabric woven CFRP laminates with double point angle drills". In: *Journal of materials processing technology* 212.10 (2012), pp. 2117–2127.
- [54] Redouane Zitoune, Mohamed El Mansori, and Vijayan Krishnaraj. "Tribo-functional design of double cone drill implications in tool wear during drilling of copper mesh/CFRP/woven ply". In: *Wear* 302.1-2 (2013), pp. 1560–1567. ISSN: 0043-1648. DOI: 10.1016/J.WEAR.2013.01.046. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164813000665>.
- [55] Norberto Feito et al. *Experimental Analysis of the Influence of Drill Point Angle and Wear on the Drilling of Woven CFRPs*. 2014. DOI: 10.3390/ma7064258.
- [56] Uwe Heisel and Tobias Pfeifroth. "Influence of point angle on drill hole quality and machining forces when drilling CFRP". In: *Procedia CIRP* 1 (2012), pp. 471–476.
- [57] Julián Luis Merino-Pérez et al. "Influence of workpiece constituents and cutting speed on the cutting forces developed in the conventional drilling of CFRP composites". In: *Composite Structures* 140 (2016), pp. 621–629. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2016.01.008. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822316000210>.
- [58] U.A. Khashaba et al. "Machinability analysis in drilling woven GFR/epoxy composites: Part I – Effect of machining parameters". In: *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing* 41.3 (2010), pp. 391–400. ISSN: 1359-835X. DOI: 10.1016/J.COMPOSITESA.2009.11.006. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X09003777>.
- [59] P Mayuet et al. "Damaged area based study of the Break-IN and Break-OUT defects in the dry drilling of carbon fiber reinforced plastics (CFRP)". In: *Procedia Engineering* 63 (2013), pp. 743–751.
- [60] A. M. Abrão et al. "Drilling of fiber reinforced plastics: A review". In: *Journal of Materials Processing Technology* 186.1-3 (2007), pp. 1–7. ISSN: 09240136. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2006.11.146.
- [61] Cho Gyu-Jae et al. "Study on Drilling Characteristics and Mechanical Properties of CFRP Composites". In: *Acta Mechanica Solida Sinica* 21.4 (2013), pp. 364–368. ISSN: 0894-9166. DOI: 10.1007/s10338-008-0844-z. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s10338-008-0844-z>.
- [62] I. El-Sonbaty, U. A. Khashaba, and T. Machaly. "Factors affecting the machinability of GFR/epoxy composites". In: *Composite Structures* 63.3-4 (2004), pp. 329–338. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/S0263-8223(03)00181-8.
- [63] C. C. Tsao and H. Hocheng. "Taguchi analysis of delamination associated with various drill bits in drilling of composite material". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 44.10 (2004), pp. 1085–1090. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2004.02.019.
- [64] Luis Norberto López de Lacalle and Aitzol Lamikiz. "Milling of Carbon Fiber Reinforced Plastics". In: *Advanced Materials Research* 83-86 (2010), pp. 49–55. ISSN: 1662-8985. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.83-86.49. URL: <https://www.scientific.net/AMR.83-86.49>.

- [65] Masahiro Masuda, Yasuyuki Kuroshima, and Yoshiteru Chujo. "Failure of tungsten carbide-cobalt alloy tools in machining of carbon materials". In: *Wear* 169.2 (1993), pp. 135–140. ISSN: 00431648. DOI: 10.1016/0043-1648(93)90290-3. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0043164893902903>.
- [66] Ali Faraz, Dirk Biermann, and Klaus Weinert. "Cutting edge rounding: An innovative tool wear criterion in drilling CFRP composite laminates". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 49.15 (2009), pp. 1185–1196. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2009.08.002. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2009.08.002>.
- [67] Xin Wang et al. "Comparative tool wear study based on drilling experiments on CFRP/Ti stack and its individual layers". In: *Wear* 317.1-2 (2014), pp. 265–276. ISSN: 0043-1648. DOI: 10.1016/J.WEAR.2014.05.007. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164814001768>.
- [68] Jamal Sheikh-Ahmad and G Sridhar. *Edge trimming of CFRP composites with diamond coated tools: edge wear and surface characteristics*. Tech. rep. 2002.
- [69] Maojun Li et al. "Study on tool wear and workpiece surface integrity following drilling of CFRP laminates with variable feed rate strategy". In: *Procedia CIRP* 71 (2018), pp. 407–412. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2018.05.055. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.05.055>.
- [70] Chunliang Kuo, Chihying Wang, and Shunkai Ko. "Wear behaviour of CVD diamond-coated tools in the drilling of woven CFRP composites". In: *Wear* 398-399 (2018), pp. 1–12. ISSN: 0043-1648. DOI: 10.1016/J.WEAR.2017.11.015. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164816302782>.
- [71] D Iliescu et al. "Modeling and tool wear in drilling of CFRP". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 50.2 (2010), pp. 204–213.
- [72] Xin Wang et al. "Tool wear of coated drills in drilling CFRP". In: *Journal of Manufacturing Processes* (2013). ISSN: 15266125. DOI: 10.1016/j.jmapro.2012.09.019.
- [73] Xinchang Wang et al. "Combined influences of tool shape and as-deposited diamond film on cutting performance of drills for CFRP machining". In: *Surface and Coatings Technology* 347.May (2018), pp. 390–397. ISSN: 02578972. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.05.024. URL: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.05.024>.
- [74] Sanjay Rawat and Helmi Attia. "Wear mechanisms and tool life management of WC-Co drills during dry high speed drilling of woven carbon fibre composites". In: *Wear* 267.5 (2009), pp. 1022–1030.
- [75] Daxi Geng et al. "Delamination formation, evaluation and suppression during drilling of composite laminates: A review". In: *Composite Structures* (2019). ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2019.02.099. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0263822318338406>.
- [76] T. J. Grilo et al. "Experimental delamination analyses of CFRPs using different drill geometries". In: *Composites Part B: Engineering* 45.1 (2013), pp. 1344–1350. ISSN: 13598368. DOI: 10.1016/j.compositesb.2012.07.057. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.057>.

- [77] Simon Gaugel et al. "A comparative study on tool wear and laminate damage in drilling of carbon-fiber reinforced polymers (CFRP)". In: *Composite Structures* 155 (2016), pp. 173–183. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2016.08.004. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822316314179>.
- [78] Qinglong An et al. "Investigation on the cutting responses of CFRP/Ti stacks: With special emphasis on the effects of drilling sequences". In: *Composite Structures* 253, July (2020), p. 112794. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112794. URL: <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112794>.
- [79] UA Khashaba. "Delamination in drilling polymeric composites: a review". In: *Drilling of composite materials*. Nova Science Publishers, Inc (2009).
- [80] Ruslan Melentiev et al. "Effects of Tool Geometry and Process Parameters on Delamination in CFRP Drilling: An Overview". In: *Procedia CIRP*. 2016. DOI: 10.1016/j.procir.2016.02.255.
- [81] S. Ghafarizadeh, G. Lebrun, and J.-F. Chatelain. "Experimental investigation of the cutting temperature and surface quality during milling of unidirectional carbon fiber reinforced plastic". In: *Journal of Composite Materials* (2015). ISSN: 0021-9983. DOI: 10.1177/0021998315587131. URL: <http://jcm.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0021998315587131>.
- [82] Eshetu D. Eneyew and Mamidala Ramulu. "Experimental study of surface quality and damage when drilling unidirectional CFRP composites". In: *Journal of Materials Research and Technology* 3.4 (2014), pp. 354–362. ISSN: 22387854. DOI: 10.1016/j.jmrt.2014.10.003. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2014.10.003>.
- [83] T Childs et al. *Metal machining: Theory and applications*. 2000.
- [84] Marta Fernandes and Chris Cook. "Drilling of carbon composites using a one shot drill bit. Part I: Five stage representation of drilling and factors affecting maximum force and torque". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 46.1 (2006), pp. 70–75. ISSN: 0890-6955. DOI: 10.1016/J.IJMACTOOLS.2005.03.015. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695505000830>.
- [85] Cédric Bonnet et al. "CFRP drilling: Fundamental study of local feed force and consequences on hole exit damage." In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 94 (2015), pp. 57–64. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2015.04.006. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2015.04.006>.
- [86] N. S. Mohan, A. Ramachandra, and S. M. Kulkarni. "Influence of process parameters on cutting force and torque during drilling of glass-fiber polyester reinforced composites". In: *Composite Structures* 71.3-4 (2005), pp. 407–413. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2005.09.039.
- [87] Chen Wen-Chou. "Some experimental investigations in the drilling of carbon fiber-reinforced plastic (CFRP) composite laminates." In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 37 (1997), pp. 1097–1108.

- [88] J.L. Merino-Pérez et al. "On the temperatures developed in CFRP drilling using uncoated WC-Co tools Part I: Workpiece constituents, cutting speed and heat dissipation". In: *Composite Structures* 123 (2015), pp. 161–168. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2014.12.033. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822314006898>{\# }.
- [89] J. L. Merino-Pérez et al. "On the temperatures developed in CFRP drilling using uncoated WC-Co tools Part II: Nanomechanical study of thermally aged CFRP composites". In: *Composite Structures* 123 (2015), pp. 30–34. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2014.12.035. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2014.12.035>.
- [90] Redouane Zitoune et al. "Temperature and wear analysis in function of the cutting tool coating when drilling of composite structure: In situ measurement by optical fiber". In: *Wear* 376-377 (2017), pp. 1849–1858. ISSN: 00431648. DOI: 10.1016/j.wear.2016.12.015.
- [91] Jinyang Xu et al. "A Study on Drilling High-Strength CFRP Laminates: Frictional Heat and Cutting Temperature". In: *Materials* 11.12 (2018), p. 2366. ISSN: 1996-1944. DOI: 10.3390/ma11122366. URL: <http://www.mdpi.com/1996-1944/11/12/2366>.
- [92] Ginger Gardiner. *Machining update: One-shot dry drilling of stacked materials*. 2014. URL: <https://www.compositesworld.com/articles/machining-update-one-shot-dry-drilling-of-stacked-materials> (visited on 11/01/2020).
- [93] Lei Pan et al. "Galvanic corrosion protection and durability of polyaniline-reinforced epoxy adhesive for bond-riveted joints in AA5083/Cf/Epoxy laminates". In: *Materials and Design* 160 (2018), pp. 1106–1116. ISSN: 18734197. DOI: 10.1016/j.matdes.2018.10.034. URL: <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2018.10.034>.
- [94] Chunxiang Cui et al. "Titanium alloy production technology, market prospects and industry development". In: *Materials and Design* 32.3 (2011), pp. 1684–1691. ISSN: 02641275. DOI: 10.1016/j.matdes.2010.09.011. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2010.09.011>.
- [95] Paula Ruano et al. "Modern Production Methods for Titanium Alloys: A Review". In: *Intech tourism* (2016), p. 13. URL: <https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics>.
- [96] JL Cantero et al. "Dry drilling of alloy Ti-6Al-4V". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 45.11 (2005), pp. 1246–1255.
- [97] J. Fernández-Pérez et al. "Influencia Del Nivel De Lubricación En El Taladrado De Apilados Híbridos Fibra De Carbono-Titanio Aplicando Mql (Mínima Cantidad De Lubricante): Monitorización Del Proceso". In: *Dyna Ingenieria E Industria* 94.1 (2019), pp. 579–584. ISSN: 1989-1490. DOI: 10.6036/8992.
- [98] C.L. Kuo et al. "Development of single step drilling technology for multilayer metallic-composite stacks using uncoated and PVD coated carbide tools". In: *Journal of Manufacturing Processes* 31 (2018), pp. 286–300. DOI: 10.1016/J.JMAPRO.2017.11.026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517303614>.

- [99] J C Aurich et al. "Burs—Analysis, control and removal". In: *Cirp Annals-manufacturing Technology - CIRP ANN-MANUF TECHNOLOGY* 58 (2009), pp. 519–542. DOI: 10.1016/j.cirp.2009.09.004.
- [100] A. M. Abdelhafeez et al. "Burr formation and hole quality when drilling titanium and aluminium alloys". In: *Procedia CIRP* 37 (2015), pp. 230–235. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2015.08.019. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.08.019>.
- [101] Paula Ruano et al. "Machinability of Titanium Alloys in Drilling". In: *Intech tourism* (2016), p. 13. URL: <https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics>.
- [102] P. F. Zhang et al. "Mechanical drilling processes for titanium alloys: A literature review". In: *Machining Science and Technology* 12.4 (2008), pp. 417–444. ISSN: 10910344. DOI: 10.1080/10910340802519379.
- [103] M Ramulu, T Branson, and D Kim. "A study on the drilling of composite and titanium stacks". In: *Composite Structures* 54.1 (2001), pp. 67–77.
- [104] CL Kuo et al. "The effect of cutting speed and feed rate on hole surface integrity in single-shot drilling of metallic-composite stacks". In: *Procedia CIRP* 13 (2014), pp. 405–410.
- [105] E Brinksmeier and R Janssen. "Drilling of multi-layer composite materials consisting of carbon fiber reinforced plastics (CFRP), titanium and aluminum alloys". In: *CIRP Annals-Manufacturing Technology* 51.1 (2002), pp. 87–90.
- [106] Zhen yuan Jia et al. "Multi-margin drill structure for improving hole quality and dimensional consistency in drilling Ti/CFRP stacks". In: *Journal of Materials Processing Technology* 276. April 2019 (2020), p. 116405. ISSN: 09240136. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2019.116405. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2019.116405>.
- [107] Bruna Aparecida Rezende et al. "Investigation on the effect of drill geometry and pilot holes on thrust force and burr height when drilling an aluminium/PE sandwich material". In: *Materials* 9.9 (2016). ISSN: 19961944. DOI: 10.3390/ma9090774.
- [108] Redouane Zitoun et al. "Influence of machining parameters and new nano-coated tool on drilling performance of CFRP/Aluminium sandwich". In: *Composites Part B: Engineering* 43.3 (2012), pp. 1480–1488.
- [109] Islam Shyha et al. *Drilling of Titanium/CFRP/Aluminium Stacks*. Vol. 447-448. 2010, pp. 624–633. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.447-448.624.
- [110] O. Pereira et al. "Sustainability analysis of lubricant oils for minimum quantity lubrication based on their tribo-rheological performance". In: *Journal of Cleaner Production* 164 (2017), pp. 1419–1429. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.07.078.
- [111] K. Weinert et al. "Dry Machining and Minimum Quantity Lubrication". In: *CIRP Annals - Manufacturing Technology* 53.2 (2004), pp. 511–537. ISSN: 00078506. DOI: 10.1016/S0007-8506(07)60027-4. URL: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007850607600274>.

- [112] Anuj Kumar Sharma, Arun Kumar Tiwari, and Amit Rai Dixit. "Effects of Minimum Quantity Lubrication (MQL) in machining processes using conventional and nanofluid based cutting fluids: A comprehensive review". In: *Journal of Cleaner Production* 127 (2016), pp. 1–18. ISSN: 0959-6526. DOI: 10.1016/J.JCLEPRO.2016.03.146. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616302293>.
- [113] Nor Azwadi Che Sidik et al. "Recent progress on the application of nanofluids in minimum quantity lubrication machining: A review". In: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 108 (2017), pp. 79–89. ISSN: 00179310. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.11.105. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016323031>.
- [114] K. Giasin, S. Ayvar-Soberanis, and A. Hodzic. "The effects of minimum quantity lubrication and cryogenic liquid nitrogen cooling on drilled hole quality in GLARE fibre metal laminates". In: *Materials & Design* 89 (2016), pp. 996–1006. ISSN: 0264-1275. DOI: 10.1016/J.MATDES.2015.10.049. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127515306286>.
- [115] Sukanta Bhowmick, Michael J. Lukitsch, and Ahmet T. Alpas. "Dry and minimum quantity lubrication drilling of cast magnesium alloy (AM60)". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 50.5 (2010), pp. 444–457. ISSN: 0890-6955. DOI: 10.1016/J.IJMACHTOOLS.2010.02.001. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695510000271>.
- [116] M. Balaji et al. "Optimization of drilling parameters for drilling of Ti-6Al-4V based on surface roughness, flank wear and drill vibration". In: *Measurement: Journal of the International Measurement Confederation* 114.August 2015 (2018), pp. 332–339. ISSN: 02632241. DOI: 10.1016/j.measurement.2017.09.051. URL: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.09.051>.
- [117] Chunliang Kuo, Zhihao Li, and Chihying Wang. "Multi-objective optimisation in vibration-assisted drilling of CFRP/Al stacks". In: *Composite Structures* 173 (2017), pp. 196–209. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2017.04.026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822316318505>.
- [118] O. M. Ozturk, Z. M. Kilic, and Y. Altintas. "Mechanics and dynamics of orbital drilling operations". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 129.February (2018), pp. 37–47. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2018.03.001. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2018.03.001>.
- [119] Norbert Geier and Tibor Szalay. "Optimisation of process parameters for the orbital and conventional drilling of uni-directional carbon fibre-reinforced polymers (UD-CFRP)". In: *Measurement: Journal of the International Measurement Confederation* 110 (2017), pp. 319–334. ISSN: 02632241. DOI: 10.1016/j.measurement.2017.07.007. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2017.07.007>.
- [120] Norihiko Narutaki et al. "Study on machining of titanium alloys". In: *CIRP Annals-Manufacturing Technology* 32.1 (1983), pp. 65–69.

- [121] S Sharif and EA Rahim. "Performance of coated-and uncoated-carbide tools when drilling titanium alloy—Ti-6Al4V". In: *Journal of Materials processing technology* 185.1 (2007), pp. 72–76.
- [122] Redouane Zitoune, Vijayan Krishnaraj, and Francis Collombet. "Study of drilling of composite material and aluminium stack". In: *Composite Structures* 92.5 (2010), pp. 1246–1255.
- [123] Rui Li, Parag Hegde, and Albert J Shih. "High-throughput drilling of titanium alloys". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 47.1 (2007), pp. 63–74.
- [124] Kyung-Hee Park et al. "Tool wear in drilling of composite/titanium stacks using carbide and polycrystalline diamond tools". In: *Wear* 271.11-12 (2011), pp. 2826–2835. ISSN: 0043-1648. DOI: 10.1016/J.WEAR.2011.05.038. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164811004108>.
- [125] A. D'Orazio et al. "Tool wear and hole quality in drilling of CFRP/AA7075 stacks with DLC and nanocomposite TiAlN coated tools". In: *Journal of Manufacturing Processes* 30 (2017), pp. 582–592. ISSN: 1526-6125. DOI: 10.1016/J.JMAPRO.2017.10.019. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517303158>.
- [126] Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. "Experimental study on drilling mechanisms and strategies of hybrid CFRP/Ti stacks". In: *Composite Structures* 157 (2016), pp. 461–482. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2016.07.025. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026382231631248X?via=ihub>.
- [127] K. Giasin, S. Ayvar-Soberanis, and A. Hodzic. "Evaluation of cryogenic cooling and minimum quantity lubrication effects on machining GLARE laminates using design of experiments". In: *Journal of Cleaner Production* 135 (2016), pp. 533–548. ISSN: 0959-6526. DOI: 10.1016/J.JCLEPRO.2016.06.098. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616307752?{_}rdoc=1{\&}{_}fmt=high{\&}{_}origin=gateway{\&}{_}docanchor={\&}{_}md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb{\&}{_}dgcid=raven{_}sd{_}recommender{_}email.
- [128] Alessandra Caggiano et al. "Study on thrust force and torque sensor signals in drilling of Al/CFRP stacks for aeronautical applications". In: *Procedia CIRP* 79 (2019), pp. 337–342. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2019.02.079. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.079>.
- [129] Haojun Yang et al. "Drilling force model for forced low frequency vibration assisted drilling of Ti-6Al-4V titanium alloy". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 146.July (2019), p. 103438. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2019.103438. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2019.103438>.
- [130] Roberta Angelone et al. "Characterization of hole quality and temperature in drilling of Al/CFRP stacks under different process condition". In: *Procedia CIRP* 79 (2019), pp. 319–324. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2019.02.074. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.074>.

- [131] Chang Ying Wang et al. "Drilling temperature and hole quality in drilling of CFRP/aluminum stacks using diamond coated drill". In: *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* (2015). ISSN: 20054602. DOI: 10.1007/s12541-015-0222-y.
- [132] J. Fernández-Pérez et al. "Combined analysis of wear mechanisms and delamination in CFRP drilling". In: *Composite Structures* 255.July 2020 (2021). ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112774.
- [133] J. Fernández-Pérez et al. "Tool wear and induced damage in CFRP drilling with step and double point angle drill bits". In: *Procedia Manufacturing* 41 (2019), pp. 610–617. ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.049. URL: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.09.049>.
- [134] Yu Bai et al. "Novel drill structure for damage reduction in drilling CFRP composites". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 110 (2016), pp. 55–65. ISSN: 08906955. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2016.08.006. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2016.08.006>.
- [135] Y. Karpat and O. Bahtiyar. "Tool geometry based prediction of critical thrust force while drilling carbon fiber reinforced polymers". In: *Advances in Manufacturing* 3.4 (2015), pp. 300–308. ISSN: 21953597. DOI: 10.1007/s40436-015-0129-y.
- [136] GF Micheletti, B von Turkovich, and Sergio Rossetto. "Three-force component piezo-electric dynamometer (ITM Mark 2)". In: *International Journal of Machine Tool Design and Research* 10.2 (1970), pp. 305–315.
- [137] Robert Voss et al. "Influence of fibre orientation, tool geometry and process parameters on surface quality in milling of CFRP". In: *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 18 (2017), pp. 75–91. ISSN: 17555817. DOI: 10.1016/j.cirpj.2016.10.002. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2016.10.002>.
- [138] J. Paulo Davim, J. Campos Rubio, and A. M. Abrao. "A novel approach based on digital image analysis to evaluate the delamination factor after drilling composite laminates". In: *Composites Science and Technology* 67.9 (2007), pp. 1939–1945. ISSN: 02663538. DOI: 10.1016/j.compscitech.2006.10.009.
- [139] Allen L Edwards. *An introduction to linear regression and correlation*. Tech. rep. 1984.
- [140] Norman R Draper and Harry Smith. *Applied regression analysis*. Vol. 326. John Wiley & Sons, 1998. ISBN: 0471170828.
- [141] M. Bremer at Cornell University. *Multiple Linear Regression*. <http://mezeylab.cb.bscb.cornell.edu/labmembers/documents/supplement>. Accessed: 2017-08-10.
- [142] J. Fernández-Pérez et al. "Hybrid composite-metal stack drilling with different minimum quantity lubrication levels". In: *Materials* 12.3 (2019). ISSN: 19961944. DOI: 10.3390/ma12030448.
- [143] P Stavropoulos et al. "Tool wear predictability estimation in milling based on multi-sensorial data". In: *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 82.1-4 (2016), pp. 509–521. DOI: 10.1007/s00170-015-7317-6.
- [144] K.J Gray. "Effective thermal conductivity of a diamond coated heat spreader". In: *Diamond and Related Materials* 9.2 (2000), pp. 201 –204. ISSN: 0925-9635. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0925-9635\(00\)00230-2](https://doi.org/10.1016/S0925-9635(00)00230-2). URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963500002302>.

- [145] DeFu Liu, YongJun Tang, and W.L. Cong. "A review of mechanical drilling for composite laminates". In: *Composite Structures* 94.4 (2012), pp. 1265–1279. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2011.11.024. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822311004387>.
- [146] U.A. Khashaba et al. "Machinability analysis in drilling woven GFR/epoxy composites: Part II – Effect of drill wear". In: *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing* 41.9 (2010), pp. 1130–1137. ISSN: 1359-835X. DOI: 10.1016/J.COMPOSITESA.2010.04.011. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X10001119>.
- [147] M.Sakthivel et al. "A review on delamination in conventional and vibrated assisted drilling in glass fiber reinforced polymer composites". In: *International Journal of ChemTech Research* 7.6 (2015), pp. 2794–2801.
- [148] C C Tsao and H Hocheng. "Effect of tool wear on delamination in drilling composite materials". In: *International Journal of Mechanical Sciences* 49 (2007), pp. 983–988. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2007.01.001.
- [149] D. Samuel Raj and L. Karunamoorthy. "A new and comprehensive characterisation of tool wear in CFRP drilling using micro-geometry and topography studies on the cutting edge". In: *Journal of Manufacturing Processes* 32.April (2018), pp. 839–856. ISSN: 15266125. DOI: 10.1016/j.jmapro.2018.04.014. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.04.014>.
- [150] Yu Xiao Cui et al. "Reprint of "a study of CVD diamond deposition on cemented carbide ball-end milling tools with high cobalt content using amorphous ceramic interlayers"". In: *Diamond and Related Materials* 63 (2016), pp. 51–59. ISSN: 09259635. DOI: 10.1016/j.diamond.2016.01.017. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2016.01.017>.
- [151] Arman Shah Abdullah et al. "Optimization of chemical pretreatment for removing cobalt on tungsten carbide substrate using response surface methodology". In: *Jurnal Teknologi* 78 (2016). DOI: 10.11113/jt.v78.8830.
- [152] Y. Karpat and O. Bahtiyar. "Comparative Analysis of PCD Drill Designs During Drilling of CFRP Laminates". In: *Procedia CIRP* 31 (2015), pp. 316–321. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2015.03.094. URL: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212827115004102>.
- [153] Y. Karpat, B. Değer, and O. Bahtiyar. "Experimental evaluation of polycrystalline diamond tool geometries while drilling carbon fiber-reinforced plastics". In: *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 71.5-8 (2014), pp. 1295–1307. ISSN: 02683768. DOI: 10.1007/s00170-013-5592-7.
- [154] S. Jun. "Lubrication Effect of Liquid Nitrogen in Cryogenic Machining Friction on the Tool-chip Interface Copyright (C) 2005 NuriMedia Co ., Ltd . Copyright (C) 2005 NuriMedia Co ., Ltd ." In: *Journal of Mechanical Science and Technology* 19.4 (2005), pp. 936–946.
- [155] K. M. John and S. Thirumalai Kumaran. "Backup support technique towards damage-free drilling of composite materials: A review". In: *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture* 3.4 (2020), pp. 357–364. ISSN: 25888404. DOI: 10.1016/j.ijlmm.2020.06.001. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijlmm.2020.06.001>.

- [156] I.S. Shyha et al. "Hole quality assessment following drilling of metallic-composite stacks". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 51.7-8 (2011), pp. 569–578. ISSN: 0890-6955. DOI: 10.1016/J.IJMACHTOOLS.2011.04.007. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695511000897>.
- [157] T. P. Ton, H. Y. Park, and S. L. Ko. "Experimental analysis of deburring process on inclined exit surface by new deburring tool". In: *CIRP Annals - Manufacturing Technology* 60.1 (2011), pp. 129–132. ISSN: 00078506. DOI: 10.1016/j.cirp.2011.03.124.
- [158] W König et al. "Machining of Fibre Reinforced Plastics". In: *CIRP Annals* 34.2 (1985), pp. 537–548. ISSN: 0007-8506. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0007-8506\(07\)60186-3](https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60186-3). URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850607601863>.
- [159] R Teti. "Machining of Composite Materials". In: *CIRP Annals - Manufacturing Technology* 51.2 (2002), pp. 611–634. ISSN: 00078506. DOI: 10.1016/S0007-8506(07)61703-X.
- [160] Robert Voss et al. "Influence of fibre orientation, tool geometry and process parameters on surface quality in milling of CFRP". In: *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 18 (2017), pp. 75–91. ISSN: 17555817. DOI: 10.1016/j.cirpj.2016.10.002. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2016.10.002>.
- [161] J. Fernández-Pérez et al. "Composite Fiber Reinforced Plastic one-shoot drilling: Quality inspection assessment and tool wear evaluation". In: *Procedia Manufacturing* 13 (2017). ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.021.
- [162] J. Fernández-Pérez et al. "Calidad e integridad del componente en procesos de escariado de apilados híbridos". In: (), pp. 1–8.