UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

TESIS DOCTORAL

ANÁLISIS EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO DEL
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL
MATERIAL COMPUESTO BASE ARAMIDA
EMPLEADO EN PROTECCIONES PERSONALES

Autor

Ignacio Rubio Díaz

Directores

D. Marcos Rodríguez Millán

D. José Antonio Loya Lorenzo

Tesis depositada en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Doctor en
Ingeniería Mecánica y Organización Industrial

Junio, 2021

Esta tesis se distribuye bajo licencia “Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**”.

*A mi MADRE, mi ganadora y mi luchadora favorita, cuánto me has enseñado y
cuánto me queda por aprender.*

A mi PADRE, mi referente, mi modelo...

Agradecimientos

En primer lugar quiero agradecer a mis directores, D. Marcos Rodríguez Millán y D. Jose Antonio Loya Lorenzo, todo el apoyo y dedicación mostrados a lo largo de esta etapa, en la cual han estado a la cabeza; sus consejos y ayuda basados en la experiencia tanto personal como investigadora han sido claves para el desarrollo de esta tesis doctoral. Como en todo trabajo hay momentos buenos y mejores, gracias por hacer mayoría estos últimos.

Gracias también a Dña M^a Henar Miguélez, responsable del grupo de investigación *FABDIS*, por acogerme en este grupo de trabajo tan humano y dejarme formar parte del Departamento de Ingeniería Mecánica. Tu energía personal y laboral hacen que nunca se pierdan las ganas de seguir remando.

Agradecer también a la empresa *FECSA*, suministradora del material empleado en esta tesis doctoral y vinculada a la línea de investigación sobre la que se enmarca este trabajo. Agradecer a D. Álvaro Olmedo su completa disposición para con el desarrollo de esta investigación, así como a los técnicos de la empresa por sus facilidades y ayudas prestadas.

Me gustaría hacer participe en estos agradecimientos al Departamento de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, concretamente, agradecer a los técnicos del departamento, Sergio Puerta y David Pedroche, la ayuda y colaboración durante toda la fase experimental de este trabajo.

No puedo olvidarme de un pilar fundamental durante esta etapa, mis compañeros de trabajo y por encima de todo AMIGOS: Antonio, Juan, José, Víctor, Diego, Miguel, Mario, Jose Luis, Fernando, Norber, Ana, Jairo, Marta, Josué, Ramiro, Adrián, Carlos, Celia, Henar, Borja, Raúl,... y un largo etc. Sin duda,

vais en las páginas de esta aventura. Gracias por las risas y los buenos momentos. Habéis hecho que venir a trabajar sea más sencillo.

A mi familia, por que siempre sin vosotros no soy nada... Gracias por ayudarme a ser lo que quiero y conseguir todo lo que me propongo. Sois esa red que todo funambulista necesita...

GRACIAS.

Resumen

Los esfuerzos por mejorar las protecciones personales se han incrementado en los últimos años debido al reciente aumento del terrorismo civil y conflictos internacionales, permitiendo minimizar la morbilidad y mortalidad resultante de traumatismos cráneo-encefálicos por amenaza balística. En la actualidad se destinan continuos esfuerzos para reducir aún más el peso del casco sin disminución de la resistencia balística, la cual está regulada por estrictas normativas. Esta es actualmente una de las principales preocupaciones de las fuerzas armadas y de industria de seguridad. El uso de materiales compuestos, concretamente el material compuesto base aramida, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años en el sector de la defensa y la industria de la seguridad, debido a su alta resistencia al impacto y notable capacidad de absorción de energía combinado con un bajo peso.

Alineado con lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de una herramienta numérica predictiva, capaz de reproducir el comportamiento frente a impacto balístico del material compuesto de fibra de aramida, empleado en el desarrollo y fabricación de protecciones personales. El interés de los fabricantes de disminuir el coste de desarrollo de una protección personal justifica el objetivo planteado. Para la consecución de dicho objetivo se ha desarrollado una metodología combinada experimental y numérica que permite calibrar los modelos de elementos finitos de simulación en placa plana y su correspondiente validación en modelos numéricos impacto en casco de combate, a través de ensayos experimentales sobre protecciones reales. Una de las principales características del modelo numérico desarrollado, es la modelización multicapa del material compuesto que permite discretizar el laminado en sub-láminas independientes, permitiendo de este modo, escoger el número de capas necesario para alcanzar un nivel de protección determinado y otorgando al modelo un nivel alto

de realismo y precisión.

De manera complementaria, se ha llevado a cabo una campaña completa de ensayos experimentales sobre placa plana sometida a impacto de baja velocidad con el fin de analizar el comportamiento del material ante este tipo de cargas dinámicas. Los resultados obtenidos han proporcionado parámetros relevantes para el desarrollo de los modelos numéricos de impacto balístico.

La calibración y validación se ha realizado a través de diferentes análisis empleando proyectiles de diferentes geometrías, masas y velocidades de impacto. En primer lugar, se analizan diferentes parámetros como el límite balístico y las curvas balísticas, así como la influencia de la densidad areal de la protección. Seguidamente, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de del daño inducido a consecuencia del impacto y la relación de este con la absorción de energía. Una buena correlación entre los resultados experimentales y los proporcionados por el modelo numérico valida el modelo numérico propuesto.

El modelo presentado resulta una herramienta de gran potencial para el diseño y fabricación de cascos de combate debido a la versatilidad de aplicación que posee, permitiendo ajustar el número de capas exacto atendiendo al nivel de protección a alcanzar.

Abstract

Efforts to improve personal protection have increased in recent years due to the recent increase in civilian terrorism and international conflicts, making it possible to minimize morbidity and mortality resulting from head and brain trauma due to ballistic threat. Continuous efforts are now being made to further reduce helmet weight without reducing ballistic resistance, which is regulated by strict standards. Currently, this is one of the main concerns of the armed forces and the security industry. The use of composite materials, specifically aramid-based composite material, has gained more prominence in recent years in the defense and security industry, due to its high impact resistance and remarkable energy absorption capacity combined with low weight.

Aligned with the aforementioned, the main goal of this thesis is the development of a predictive numerical tool, capable of reproducing the behavior against ballistic impact of the aramid fiber composite material, used in the development and manufacture of personal protection. The interest of manufacturers in reducing the cost of developing personal protection justifies the stated objective. To achieve this objective, a combined experimental and numerical methodology has been developed that allows calibrating the flat plate simulation finite element models and their corresponding validation in numerical models of impact in combat helmet, through experimental tests on real protections. One of the main characteristics of the numerical model developed is the multilayer modeling of the composite material that allows the laminate to be discretized into independent sub-layers, thus allowing the choice of the number of layers necessary to achieve a certain level of protection and giving the model a high level of realism and precision.

Complementary to this, a complete experimental series tests on a flat plate

subjected to low-velocity impact has been carried out in order to analyze the behavior of the material under this type of dynamic loads. The results obtained have provided relevant parameters for the development of numerical models of ballistic impact.

The calibration and validation has been carried out through different analyzes using projectiles of different geometries, masses and impact velocities. First, different parameters such as the ballistic limit and ballistic curves are analyzed, as well as the influence of the areal density of the protection. Subsequently, a qualitative and quantitative analysis of the damage induced as a result of the impact and its relationship with energy absorption was carried out. A good correlation between the experimental results and those provided by the numerical model validates the proposed numerical model.

The model presented is a high potential tool for combat helmet design and manufacturing due to the versatility of its application, allowing the exact number of layers to be adjusted according to the level of protection to be achieved.

Contenidos publicados

A continuación se relacionan los contenidos publicados y otras contribuciones, relacionados con esta línea de investigación y que han sido incluidos en esta tesis doctoral. Todo material de estas fuentes incluido en el documento no está señalado por medios tipográficos ni referencias.

Publicaciones indexadas

- M.M. Moure, **I. Rubio**, J. Aranda-Ruiz, J.A. Loya y M. Rodríguez-Millán. Analysis of impact energy absorption by lightweight aramid structures. *Composite Structures*, 203, 917-926, 2018.
DOI: doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.06.092
Este artículo está completamente recogido en el capítulo 3.
- **I. Rubio**, M. Rodríguez-Millán, M. Marco, A. Olmedo y J.A. Loya. Ballistic performance of aramid composite combat helmet for protection against small projectiles. *Composite Structures*, 226, 111-153, 2019
DOI: doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111153
Este artículo está completamente recogido en el capítulos 3, 4 y 5.
- **I. Rubio**, A. Díaz-Álvarez, R. Bernier, A. Rusinek, J.A. Loya, M.H. Miguelez y M. Rodríguez-Millán. Postmortem Analysis Using Different Sensors and Technologies on Aramid Composites Samples after Ballistic Impact. *Sensors*, 20(10), 2853, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/s20102853
Este artículo está recogido parcialmente en la tesis doctoral
- **I. Rubio**, J.A. Loya, A. Rusinek, M.H. Miguelez y M. Rodríguez-Millán. Energy absorption analysis of aramid composite during blunt projectile impact. *Thin Walled Structures*. *Under review*.

DOI: –

Este artículo está recogido parcialmente en la tesis doctoral

Capítulos de libro

- M. Rodríguez-Millán, **I. Rubio**, J. Aranda-Ruiz, M.M. Moure, J.A. Loya y M.H. Miguélez. Numerical and Experimental Analysis of Aramid Composites Against Ballistic Impact. In *Advanced Materials for Defense*,(pp. 111-118). Springer, Cham. 2019.
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-34123-7-12
- **I. Rubio**, J. Aranda Ruiz, M. Rodriguez Millan, J.A. Loya y M.M. Moure. Ballistic Behavior of Fiber Composites. *Hybrid Fiber Composites: Materials, Manufacturing, Process Engineering*, 117-127, 2020.
DOI: doi.org/10.1002/9783527824571.ch7

Otros méritos de investigación

Seguidamente se enumeran las contribuciones que no han sido incluidas como parte del documento y que han sido obtenidas gracias a los conocimientos y metodologías desarrolladas a lo largo de esta tesis doctoral

Publicaciones indexadas

- B. Valverde-Marcos, **I. Rubio**, J. Antona-Makoshi, A. Chawla, J.A. Loya y M. Rodríguez-Millán. Numerical Analysis of EOD Helmet under Blast Load Events Using Human Head Model. *Applied Sciences*, 10(22), 8227, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/app10228227
- C. Moure-Guardiola, **I. Rubio**, J. Antona-Makoshi, A. Olmedo, J.A. Loya y M. Rodríguez-Millán. Evaluation of Combat Helmet Behavior under Blunt Impact. *Applied Sciences*, 10(23), 8470, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/app10238470
- E. Alonso-Elías, A. Rusinek, **I. Rubio**, R. Bernier, M. Rodríguez-Millán y M.H. Miguelez. Experimental and Numerical Study of the Thermo-Viscoplastic Behavior of NICRO 12.1 for Perforation Tests. *Materials*, 13(19), 4311, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/ma13194311
- D. Sepulveda-Lopez, J. Antona-Makoshi, **I. Rubio** y M. Rodríguez-Millán. Numerical Analysis of Bicycle Helmet under Blunt Behavior. *Applied Sciences*, 10(11), 3692, 2020.
DOI: doi.org/10.3390/app10113692

Congresos Internacionales

- **I. Rubio**, M. Rodríguez-Millán, M.M. Moure, J.A. Loya, M.H. Miguelez.

Ballistic performance and energy absorption characteristics of lightweight aramid structures. 4th International Conferene on Mechanics Composites (MECHCOMP). Madrid, 2018

- M. Rodríguez-Millán, **I. Rubio**, M.M. Moure, J.A. Loya, M.H. Miguelez. Experimental and numerical analysis of combat helmet ballistic performance. 1st World Conference on Advanced Materiales for Defense (AuxDefense). Minho, 2018
- M. Rodríguez-Millán, **I. Rubio**, J.A. Loya, M.H. Miguelez. Ballistic impact behavior on combat helmets using small projectiles. 13th Workshop Dynamic Behavior of Materials and its Applications in Industrial Processes (DynaMAT). Nicosia, 2019
- **I. Rubio**, M. Rodríguez-Millán, J.A. Loya. Numerical modelling of aramid composite combat helmet under impact threat. LightWeight Armour for Defense and Security (LWAG). Roubaix, 2019
- M. Rodríguez-Millán, **I. Rubio**, M.M. Moure, A. Olmedo, J.A. Loya, M.H. Miguelez. Influence of inner foam on ballistic behavior in aramid composite. 5th International Conferene on Mechanics Composites (MECHCOMP). Lisboa, 2019
- **I. Rubio**, M. Rodríguez-Millán, A. Díaz-Álvarez, J.A. Loya. Experimental and numerical analysis of impact energy absorption by lightweight aramid panels. 5th International Conferene on Mechanics Composites (MECHCOMP). Lisboa, 2019
- **I. Rubio**, M. Rodríguez-Millán, J.A. Loya. Numerical modelling of aramid composite combat helmet under impact threat. International CAE Conference. Vicenza, 2019

Congresos nacionales

- M. Rodríguez-Millán, T. Ito Gonzales, J.A. Loya, **I. Rubio**, M. Marco, H. Miguelez Garrido. Análisis experimental de la resistencia a la penetración de cuchillo en tejidos de alto rendimiento. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche, 2016

- M. Rodríguez-Millán, **I. Rubio**, J.A. Loya, M.M. Moure, H. Miguelez. Análisis experimental y numérico del compuesto de aramida frente a impacto balístico. XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid, 2018

Índice general

Resumen	III
Abstract	V
Lista de figuras	5
Lista de tablas	11
1. Introducción y objetivos	13
1.1. Motivación	13
1.2. Objetivos	17
1.3. Metodología	18
1.4. Estructura del documento	21
1.5. Limitaciones de la investigación	22
1.6. Aportaciones originales	23
2. Estado del arte	27
2.1. Introducción	27
2.2. El casco de combate moderno	28
2.2.1. Antecedentes	28
2.2.2. Morfología del casco de combate	35
2.2.3. Materiales compuestos empleados en cascos de combate. .	37
2.2.4. Detección de fallos en materiales compuestos	45
2.2.5. Marco regulador sobre cascos de combate en materia de protección balística	46
2.3. Revisión de la literatura	51
2.4. Conclusiones del capítulo.	62

3. Metodología experimental	65
3.1. Introducción	65
3.2. Descripción del material de estudio	66
3.3. Ensayos experimentales en Torre de Caída	67
3.3.1. Descripción del dispositivo	68
3.3.2. Procedimiento de ensayo	70
3.4. Impacto balístico de proyectiles de pequeño calibre sobre placa plana	75
3.4.1. Descripción de los dispositivos del ensayo	76
3.4.2. Procedimiento de ensayos de impacto balístico en placa plana	80
3.4.3. Inspección visual	83
3.5. Técnicas de análisis de daño	84
3.5.1. Microtomografía digital	84
3.6. Resultados obtenidos	85
3.6.1. Impacto de baja velocidad	85
3.6.2. Impacto balístico en placa plana	96
3.7. Conclusiones del capítulo	104
4. Metodología numérica	107
4.1. Introducción	107
4.2. Modelo de comportamiento mecánico del material compuesto de fibra de aramida.	108
4.2.1. Descripción del modelo de fallo intra-laminar	108
4.2.2. Descripción del modelo de fallo inter-laminar	112
4.3. Desarrollo del modelo numérico de impacto sobre placa plana . . .	116
4.3.1. Modelado de los proyectiles	116
4.3.2. Modelado de la placa plana de compuesto de aramida . . .	118
4.3.3. Parámetros empleados en la calibración del modelo de im- pacto sobre placa plana	127
4.4. Resultados obtenidos	128
4.5. Conclusiones del capítulo	137
5. Desarrollo del modelo numérico del casco de combate sometido a impacto balístico	139
5.1. Introducción	139
5.2. Simulación numérica de impacto balístico sobre de casco de combate	140
5.2.1. Modelado de los proyectiles	140

5.2.2. Modelado del casco de combate	141
5.2.3. Parámetros empleados en la validación del modelo de im- pacto sobre casco de combate	145
5.3. Ensayos experimentales de validación	145
5.4. Comparación de resultados	147
5.5. Conclusiones parciales	160
6. Caso práctico. Aplicación de la normativa NIJ-0106.1	163
6.1. Introducción	163
6.2. Desarrollo del modelo numérico de impacto sobre placa plana . . .	164
6.2.1. Calibración del modelo de plastelina Roma nº1	164
6.2.2. Calibración del modelo de proyectil FMJ	167
6.2.3. Modelo numérico de impacto en placa plana	170
6.3. Modelo numérico de impacto en casco de combate	172
6.4. Resultados	177
7. Conclusiones y trabajo futuro	181
7.1. Introducción	181
7.2. Conclusiones	182
7.3. Trabajos futuros	185
Bibliografía	187
A. Ensayos experimentales de V_{50}	197
A.1. Determinación de V_{50} sobre placa plana	198
A.2. Determinación de V_{50} sobre casco de combate	199

Índice de figuras

1.1. Tipo de ataque terrorista según región entre el periodo 2002-2019.	15
1.2. Comparación de la localización de las lesiones sufridas en combate en Irak y Afganistán	16
1.3. Metodología seguida durante la elaboración de la tesis doctoral. .	20
2.1. Evolución de los cascos de combate empleados por el ejército de EEUU.	32
2.2. Evolución de los cascos de combate empleados por el ejército español desde el siglo XX.	34
2.3. Esquema del proceso de fabricación de un casco de combate. . . .	35
2.4. Esquema del proceso de fabricación de un casco de combate. . . .	42
2.5. Patrones de corte empleados en los <i>prepegs</i> . 2.5(a) Molinete de ocho extremos [28]. 2.5(b) Patrón hexagonal [29]. 2.5(c) Patrón rectangular con cortes para la adaptación a la curvatura [30]. . . .	42
2.6. Discontinuidades y defectos observados debido a los procesos de fabricación y patronaje. 2.6(a) Radiografía de una calota de casco de combate [32]. La variación de las tonalidades de la escala de grises indican la presencia de pliegues, arrugas o diferentes espesores. 2.6(b) Propagación del daño en el casco a través de la discontinuidad.	43
2.7. Metodología de fabricación de cascos de combate propuesta por Tracy et al.[33].	44
2.8. Metodología de fabricación de cascos de combate propuesta por Marissen [34].	44
2.9. Metodología de fabricación de cascos de combate propuesta por Zhaid et al.[36,37].	45
2.10. <i>Dummy</i> de cabeza empleada para los ensayos de trauma y aceleración en base a normativa NIJ 0106.01.	48

3.1. Placa de material compuesto de fibra de aramida. Detalle: tejido tafetán.	67
3.2. Equipo experimental empleado. 3.2(a) Vista general. 3.2(b) Detalle de la cámara superior donde se muestran las guías, el percutor y la masa añadida	69
3.3. Percutor completo con instrumentación. Detalle: Punta del percutor intercambiable $\phi 20 \text{ mm}$	70
3.4. Útil de sujeción de probetas y colocación de la probeta.	70
3.5. Curvas características de ensayo en torre de caída, $E=78 \text{ J}$ sobre probeta de densidad areal 8.86 kg/m^2 . 3.5(a) Evolución de la energía absorbida. 3.5(b) Evolución de la fuerza de contacto. . . .	74
3.6. Sistema neumático de impulsión	76
3.7. Projectiles utilizados. 3.7(a) Projectil esférico $\phi 7.5 \text{ mm}$. 3.7(b) Projectil <i>FSP</i> $\phi 5.5 \text{ mm}$. 3.7(b) Conjunto <i>FSP</i> y <i>Sabot</i>	77
3.8. Soporte de probeta plana. 3.8(a) Vista frontal. 3.8(b) Projectil Vista general. 3.8(c) Vista lateral.	78
3.9. Dispositivos utilizados para la grabación a alta velocidad 3.9(a) Cámara de alta velocidad Photron FastCam SA-Z. 3.9(b) Foco de alta intensidad ARRI M18	79
3.10. Disposición de los dispositivos empleados durante los ensayos de impacto	80
3.11. Ajuste de resultados mediante la expresión de Recht-Ipson.	83
3.12. Máquina de microtomografía computarizada. 3.12(a) Vista general de la máquina. 3.12(b) Vista interior de la máquina.	85
3.13. Registros de fuerza de contacto. 3.13(a) Placa $\rho_a=4.43 \text{ kg/m}^2$. 3.13(b) Placa $\rho_a=8.86 \text{ kg/m}^2$	87
3.14. 3.14(a) Comparación de la fuerza de contacto máxima entre placa fina y gruesa. 3.14(b) Comparación de la carga crítica P_{cr} para ambas familias de probetas	89
3.15. Registros de energía absorbida por las probetas. 3.15(a) Placa fina $\rho_a=4.43 \text{ kg/m}^2$. 3.15(b) Placa gruesa $\rho_a=8.86 \text{ kg/m}^2$	91
3.16. Análisis de energía absorbida por las probetas. 3.16(a) Energía absorbida vs. Energía de impacto. 3.15(b) Análisis porcentual de la energía absorbida.	92

3.17. Imagenes del daño producido obtenidas mediante tomografía computarizada. 3.17(a) Placa $\rho_a=8.86 \text{ kg/m}^2$. 3.17(b) Placa $\rho_a=4.43 \text{ kg/m}^2$.	94
3.18. Influencia de la energía de impacto en el porcentaje de área dañada de la probeta.	95
3.19. Imagenes del daño producido obtenidas mediante tomografía computarizada. 3.19(a) Placa $\rho_a = 8,86 \text{ kg/m}^2$. 3.19(b) Placa $\rho_a = 4,43 \text{ kg/m}^2$.	96
3.20. Resultados obtenidos de los ensayos experimentales de impacto balístico ajustados mediante el modelo de Recht-Ipson. 3.20(a) Proyectoil FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectoil esférico 1.7 g.	99
3.21. Análisis del desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta. 3.21(a) Método de obtención del desplazamiento. 3.21(b) Desplazamiento de la parte posterior de la placa en función de la velocidad de impacto.	101
3.22. Modos de fallo característicos debidos al impacto de proyectoil esférico, $v_i=715 \text{ m/s}$	102
3.23. Comparación de la energía absorbida para cada proyectoil y tipo de probeta analizado	104
4.1. Distribución de las tensiones en un elemento segun los criterios aplicados	110
4.2. Función degradación de las tensiones.	111
4.3. Diagrama de flujo de la subrutina implementada	112
4.4. Ley de tracción-separación con evolución de daño.	113
4.5. Ley de tracción-separación en modo mixto.	115
4.6. Modelo numérico del proyectoil FSP.	117
4.7. Modelo numérico del proyectoil esférico.	117
4.8. Mallado de la lámina en el plano.	119
4.9. Análisis de la influencia del número de elementos en cada lámina.	120
4.10. Definición de las interacciones cohesivas en el laminado.	122
4.11. Orientación del material definida en el modelo numérico de la placa de aramida	124
4.12. Modelo de elementos finitos de impacto sobre compuesto de aramida. 4.12(a) Vista general del modelo numérico de impacto. 4.12(b) Modelo de elementos finitos simulado con proyectoil FSP.	126
4.13. Comparación de las curvas balísticas experimental y numérica. 3.20(a) Proyectoil FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectoil esférico 1.7 g.	130

4.14. Evolución temporal del proceso de impacto sobre placa plana sometido a ensayo V_{50} . $v_i=686\text{ m/s}$	131
4.15. Comparativa experimental y numérica del desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta en función de la velocidad . . .	133
4.16. Análisis cualitativo de los modos de fallo. Velocidad inicial, 715 m/s . 134	
4.17. Comparación numérica de los modos de fallo según la evolución de la velocidad. $v_i=760\text{ m/s}$	135
4.18. Influencia de la densidad areal en el límite balístico en probetas tipo placa plana.	136
5.1. Definición de la malla aplicada en el casco de combate. Caso de modelo simetría a un medio (frontal, vertical y trasero).	143
5.2. Definición de la condición de contorno en la simulación del casco de combate.	144
5.3. Estructura de soporte para casco de combate 5.3(a) Disposición para impacto en zona lateral 5.3(b) Disposición para impacto en zona vertical	147
5.4. Simulación numérica de los límites balísticos en las diferentes localizaciones estudiadas.	150
5.5. Curvas balísticas para ambos proyectiles sobre casco de combate 5.5(a) Proyectil FSP cal. .22 1.1 g. 5.5(b) Proyectil esférico $\phi 7.5\text{ mm}$ 1.7 g.	153
5.6. Influencia de la densidad areal del casco en el límite balístico para ambos proyectiles	154
5.7. Comparativa experimental y numérica del daño inducido y los modos de fallo tras el impacto. $v_i = 641\text{ m/s}$	156
5.8. Propagación del fallo en las calotas del casco de combate a consecuencia de los defectos de fabricación.	157
5.9. Método de medida de la extensión de la delaminación empleado en este estudio.	158
5.10. Análisis de daño según la localización del impacto. 5.5(a) Proyectil FSP cal. .22 1.1 g. 5.5(b) Proyectil esférico $\phi 7.5\text{ mm}$ 1.7 g.	159
6.1. Modelo numérico de elementos finitos para la calibración de la plastelina.	167
6.2. Indentación producida por el impacto del proyectil esférico.	167

6.3.	Modelo numérico del proyectil FMJ 9 mm de 8 gramos.	168
6.4.	Comparación de los resultados obtenidos con el modelo numérico con los resultados obtenidos por Kedzierski et al. [125]	170
6.5.	Modelo de elementos finitos de impacto de proyectil FMJ en con- figuración placa plana y plastelina.	172
6.6.	Modelo de elementos finitos del <i>dummy</i> según normativa NIJ- 0106.01.	174
6.7.	Modelo numérico del sistema de absorción interno empleado en el modelo 6.7(a) Curvas tensión-deformación a diferentes veloci- dades de deformación para las espumas. 6.7(b) Modelo de elementos finitos del sistema de absorción interna.	175
6.8.	Modelo de elementos finitos de impacto con proyectil FMJ 9 mm sobre <i>dummy</i> según normativa NIJ-0106.01.	177
6.9.	Comparación experimental y numérica de las probetas a diferentes velocidades de impacto	178
6.10.	Resultados obtenidos con el modelo numérico de impacto sobre pla- ca plana comparados con los datos experimentales proporcionados por fabricante.	179
6.11.	Resultados obtenidos con el modelo numérico de elementos finitos desarrollado 6.11(a) Disposición de los elementos tras la simulación final de impacto de FMJ sobre casco de combate. 6.11(b) Resultado de la indentación registrada por la plastelina a consecuencia del impacto.	180
A.1.	Placa empleada en el calculo de v_{50}	198
A.2.	Calota de casco impactada en diferentes localizaciones.	199

Índice de tablas

2.1. Propiedades mecánicas de diferentes fibras empleadas como refuerzo, comparadas con el acero	38
2.2. Propiedades mecánicas de diferentes fibras de aramida	40
2.3. Resumen de diferentes trabajos de investigación de impacto balístico en relación con esta tesis doctoral.	52
3.1. Recopilatorio de ensayos realizados en torre de caída	86
3.2. Resumen de los ensayos experimentales sobre placa plana	97
3.3. Parámetros de ajuste de la ecuación de Recht-Ipson para los ensayos experimentales	98
4.1. Propiedades mecánicas del acero empleado para el modelado los proyectiles	116
4.2. Propiedades mecánicas del compuesto de aramida.	121
4.3. Propiedades en modo I de rotura de la resina fenólica	122
4.4. Cálculo de la energía de fractura máxima en modo II G_{II}^C	123
4.5. Propiedades de la interacción cohesiva	123
4.6. Propiedades mecánicas del aluminio empleado para el modelado del sistema de sujeción.	125
4.7. Valores de las constantes λ y φ para el compuesto de Aramida/PVB en formato placa empleado en este trabajo.	137
5.1. Número de elementos de los proyectiles para impacto en casco . . .	141
5.2. Número de elementos por lámina	144
5.3. Comparativa de los resultados experimentales y numéricos de V_{50} (p.p.: Perforación parcial, p.c.: Perforación completa.)	148
5.4. Resumen de los ensayos experimentales sobre casco (n.m.: No medido).	152

5.5. Valores de las constantes λ y φ para el compuesto de Aramida/PVB en formato placa empleado en este trabajo	155
6.1. Propiedades mecánicas de la plastelina [124]. Modelo Johnson-Cook	166
6.2. Propiedades mecánicas de los distintos componentes del proyectil FMJ, recubrimiento de latón y núcleo de plomo [55]. Modelo Johnson-Cook.	169
6.3. Parámetros de ecuación de estado Mie-Grüneisen para el latón y el plomo [55].	169
A.1. Resultados obtenidos de V_{50} sobre placa plana	198
A.2. Resultados obtenidos de V_{50} sobre casco de combate	199

Capítulo 1

Introducción y objetivos

1.1. Motivación

El sector de la defensa está en continuo desarrollo debido al incremento de amenazas y conflictos tanto civiles como militares, con el objetivo de disminuir el número de bajas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A lo largo de la historia, la innovación en protecciones ha ido ligada de manera paralela a la aparición de nuevas armas y técnicas de combate, lo que ha supuesto para el ser humano una inversión incesante de recursos.

Esta innovación está muy estrechamente vinculada a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, fomentando un sector que genera riqueza y alto valor añadido, además de hacer un efecto tractor para otras industrias, estableciendo sinergias entre ellas.

En España, esta evolución constante del sector seguridad y defensa, además de generar una alta transferencia industrial directa, supone uno de los ocho grandes retos definidos por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación [1], enmarcado en *Seguridad, Protección y Defensa* como fomento de I+D+i. Por otro lado, existen programas a nivel europeo alineados en la misma dirección, a través la Agencia Europea de Defensa, la Acción Preparatoria sobre Investigación en Defensa, (*PADR-Preparatory Action on Defence Research*) [2]. Concretamente “*Force Protection and advanced soldier systems beyond current programmes*” de 2017, propone la búsqueda de nuevas soluciones de protección balística con mayor eficacia, combinado con una reducción del peso de las mismas. A su vez,

dentro de los programas de financiación de la Comisión Europea, se encuentra *EDIDP-European Defence Industrial Development Programme* [3], que supone una continuación del *PADR* que finalizó en 2020 y cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la industria de la defensa.

La necesidad propia del Ministerio de Defensa de España de disponer de capacidades avanzadas en I+D+i adquiere una gran relevancia debido a la situación actual de cambios y aceleraciones tecnológicas. Por ello, el propio organismo gubernamental define unas líneas de investigación para los próximos años y que están recogidas dentro la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, ETID-2015 [4] (finalizada actualmente) y ETID-2020 [5] para los próximos años 2021-2027 ó a través del programa “COINCIDENTE” [6], donde se propone aprovechar las tecnologías de carácter civil desarrolladas a través del sistema de I+D del Plan Nacional con el fin de incorporar nuevas soluciones de gran interés para el sector de la defensa en España.

Uno de los desafíos científicos y tecnológicos es el desarrollo de protecciones personales mas eficientes, capaces de absorber la energía del impacto de diferentes proyectiles, así como caídas y/o golpes, minimizando el daño inducido en el portador. Además, estas protecciones han de ser funcionales y ergonómicas debido a la gran cantidad de tiempo que tienen que ser utilizadas por el combatiente, no solo durante el conflicto si no también durante transportes de personal o maniobras. Por ello, la mejora de las prestaciones balísticas y biomecánicas de las protecciones personales han de realizarse en conjunción con una reducción del peso de las mismas, proporcionando así, un equilibrio entre seguridad y confort al usuario.

Se trata además de un tema estratégico, de gran actualidad, como queda patente en los recientes actos de terrorismo llevados a cabo en Europa en los últimos años, donde se han usado armas propias de escenarios de guerra, como armas automáticas y explosivos. Por lo tanto, existe una necesidad real y urgente de mejorar los dispositivos de protección de carácter personal de los cuerpos policiales y militares.

Mientras existan bajas debido a causas producidas por amenazas de tipo balístico, explosiones, arma blanca, etc resulta crítico la búsqueda de solucio-

nes que garanticen la protección de los soldados doblgando la cifra de bajas al máximo posible. A través de un estudio realizado durante la acción militar española en Afganistán durante la operación ISAF, *International Security Assistance Force*, el Cuerpo Militar de Sanidad español [7] analizó el número de bajas sufridas en combate que fueron atendidas en el Hospital Militar de Herat en Afganistán entre 2005 y 2008. El estudio realizado sobre 276 personas que acudieron con heridas de bala y explosiones, reveló que la mayor parte de las bajas causadas fueron debidas a artefactos explosivos como los IEDs (*Improved Explosive Devices*) con un 71 % del total de los heridos. Estas heridas, en gran parte eran causadas por el impacto de metralla o fragmentos originados durante la explosión.

Además, la proliferación de armas y terrorismo en zonas consideradas seguras, ha propiciado una motivación extra en el desarrollo de los equipos de protección de los soldados. A la vista de los atentados terroristas en los últimos años (2002-2019) en diferentes zonas activas del mundo, entre ellas Europa, se puede observar como destacan los ataques por artefacto explosivo y asalto armado [8] (arma blanca, arma corta y de guerra, tipo AK-47 de calibre 7.62 mm) (Figura 1.1).

Figura 1.1: Tipo de ataque terrorista según región entre el periodo 2002-2019.

Por otro lado, la clasificación de las lesiones sufridas en combate en función de la localización del impacto o la región afectada, proporcionan información de cuales son las partes más vulnerables del combatiente. En la Figura 1.2 se compara el porcentaje de la localización de las lesiones sufridas por el ejercito estadounidense durante los conflictos de Afganistán (2001/Presente)(*OEF*: “*Operation Enduring Freedom*”) e Irak (2003/2011)(*OIF*: “*Operation Iraqi Freedom*”) [9, 10].

Localización de lesiones en combate (OEF - OIF)

Figura 1.2: Comparación de la localización de las lesiones sufridas en combate en Irak y Afganistán

Los estudios [9, 10] revelan que una de las zonas lesivas notables, es la zona de la cabeza y cuello con un 30 % de los heridos en combate. Esto, sumado a que constituye una zona de gran letalidad y alta tasa de mortalidad, resulta de vital importancia el desarrollo de protecciones personales para esta zona.

Gracias a estos estudios, es posible establecer sinergias médico-ingenieril-militar que, analizando los diferentes mecanismos lesivos en combate, es posible reconocer nuevas armas empleadas por enemigo e implementar mejoras en el diseño de las medidas de protección de los combatientes.

A tenor de los datos presentados anteriormente, se observa una necesidad clara y directa de invertir en el desarrollo de cascos de combate y mejorar, concretamente, su capacidad protectora frente a explosivos y por consiguiente metralla, que pueden causar lesiones irreversibles en el combatiente o incluso, la muerte del mismo. Este hecho sumado al rápido avance de las ciencias de materiales, las técnicas de fabricación y la tecnología informática, aplicadas al diseño de protecciones, abren una nueva era en el diseño de cascos militares, donde no solo ha de centrarse en aumentar el nivel de protección de estos, si no debe guardar una

excelente conjunción con la ligereza y el confort. Todos estos aspectos mencionados motivan esta propuesta de investigación cuyo objetivo principal se detalla a continuación.

1.2. Objetivos

El principal objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de una herramienta numérica predictiva, capaz de reproducir el comportamiento frente a impacto de alta velocidad (impacto balístico), del material compuesto de fibra de aramida, típicamente utilizado en la fabricación de cascos de combate. Para alcanzar este objetivo se ha seguido una metodología experimental y numérica que permite la calibración y validación de los modelos desarrollados.

Para lograr el objetivo propuesto, es necesario definir y alcanzar una serie objetivos parciales que se detallan a continuación:

- Revisión de la literatura científica existente sobre el comportamiento de materiales compuestos empleados en protecciones personales ante situaciones de cargas impulsivas, con el fin de obtener conclusiones sobre cual es la manera óptima de proceder tanto en los ensayos experimentales como en el método numérico.
- Diseño y planificación de una campaña de ensayos experimentales de impacto a baja velocidad sobre placas planas de material compuesto de fibra de aramida. Al igual que los ensayos anteriores, se debe realizar una puesta a punto de los equipos a utilizar, sujeciones, sensores y sistema de adquisición de datos. El análisis de los resultados de estos ensayos permitirán obtener un conocimiento ampliado del comportamiento de este material cuando es sometido a impacto de baja velocidad. Además, de los resultados obtenidos se podrán obtener una serie de parámetros relevantes para el desarrollo del modelo numérico del compuesto de aramida.
- Diseño y planificación de una campaña de ensayos experimentales de impacto a alta velocidad sobre placas de material compuesto de fibra de aramida. Además se debe realizar una puesta a punto de los equipos a utilizar, sistemas de medición, sujeciones y sistema de adquisición de datos.

- Elaboración de un modelo numérico de impacto balístico sobre compuesto de aramida utilizando diferentes proyectiles. Este modelo debe ser capaz de reproducir los ensayos experimentales del mismo tipo realizados previamente.
- Desarrollo de un modelo numérico de simulación del impacto de proyectiles pequeños sobre un casco de combate en diferentes localizaciones. Con el fin de validar los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos, se realiza una campaña de ensayos experimentales sobre casco de combate de modo que el modelo de simulación desarrollado sea predictivo y pueda utilizarse como herramienta de optimización y análisis
- Comparación de la efectividad del casco para proyectiles de diferente geometría, analizando parámetros balísticos y de daño inducido.
- Utilización del modelo numérico desarrollado para analizar el comportamiento mecánico del casco de combate ante diferentes condiciones de impacto, como la localización del mismo, la geometría, masa y velocidad del proyectil, así como la influencia de la densidad areal de la protección en la capacidad balística.

1.3. Metodología

Las tareas propuestas para conseguir los objetivos marcados anteriormente constituyen la metodología de trabajo seguida en esta tesis doctoral. Como se ha visto, existen dos componentes claramente diferenciadas, la parte experimental y la parte del desarrollo numérico. Ambas están estrechamente relacionadas ya que la realización de los experimentales permite sentar las bases del modelo numérico de elementos finitos.

La revisión del estado del arte constituye el primer peldaño de esta tesis doctoral, desde la cual se analiza el estado actual de la investigación y estudios similares, extrayendo conclusiones que sirven como punto de partida para este trabajo.

En primer lugar, se realiza una campaña de ensayos experimentales de impacto a baja velocidad, sobre placas planas del mismo material, empleando una

torre de caída de peso. Los resultados obtenidos de este estudio permiten conocer parámetros de interés del comportamiento del material compuesto sometido a impactos de baja velocidad además de parámetros, necesarios en desarrollo del modelo numérico.

Tras ello, se diseña y planifica una campaña de ensayos experimentales de impacto balístico, con proyectil de pequeño calibre, sobre placa plana de material compuesto de fibra de aramida, empleando diferentes espesores de probeta y geometrías de proyectil. A continuación se analizan los resultados obtenidos.

Con los resultados experimentales obtenidos y su correspondiente análisis, se ha desarrollado y calibrado un modelo numérico de elementos finitos, capaz de reproducir de manera adecuada y realista, el comportamiento mecánico del compuesto de aramida ante cargas debidas al impacto balístico de proyectiles pequeño calibre.

Posteriormente, se diseña, planifica y lleva a cabo una nueva campaña de ensayos experimentales de impacto balístico, empleando el mismo proyectil que en los ensayos previos, sobre calotas reales de casco de combate, las cuales están fabricadas en el mismo material que las placas planas analizadas. Los resultados obtenidos, serán utilizados para validar un modelo de elementos finitos sobre el que se ha aplicado el modelo de comportamiento mecánico calibrado previamente.

Finalmente, se elabora un modelo de elementos finitos que reproduce los ensayos relacionados con la homologación de cascos de combate bajo la aplicación de la normativa NIJ-0106.01. Con este modelo se pretende explorar el potencial de esta herramienta de simulación, la cual permite obtener aproximaciones realistas durante el desarrollo de cascos de combate de los fabricantes, reduciendo costes logísticos, económicos y de desarrollo.

La metodología seguida en esta tesis doctoral, se muestra de manera gráfica en la Figura 1.3.

Figura 1.3: Metodología seguida durante la elaboración de la tesis doctoral.

1.4. Estructura del documento

Esta tesis doctoral se estructura en 6 capítulos, siendo éste el primero de ellos, donde se presenta la motivación que ha llevado a la realización de este estudio, así como los objetivos a alcanzar y la metodología seguida. Además, se mencionan también las limitaciones surgidas en la investigación. Para finalizar el capítulo se presentan las aportaciones originales derivadas de la tesis.

En el capítulo 2, se presenta el estado del arte donde se recoge una revisión histórica sobre los cascos de combate modernos, desde el siglo XX hasta la actualidad, bajo el punto de vista de la ergonomía y las prestaciones. De los cascos más actuales se describen sus partes y los materiales empleados en su fabricación. Como se verá a lo largo del capítulo, al estar estos sistemas de protección fabricados en material compuesto, se recoge en él también una revisión sobre los materiales compuestos, su morfología y comportamiento frente a una de las amenazas para lo que son empleados, el impacto. Además, dado que este tipo de protecciones están sometidos a severos controles de certificación, se presentan algunas de las normativas aplicables al respecto en cuestiones de protección frente a impacto balístico. Para finalizar, se presenta una revisión de la literatura existente sobre estudios similares a los que se van a realizar en esta tesis doctoral, el análisis balístico de los cascos de combate, con el fin de determinar las líneas de actuación de este trabajo.

A continuación en el capítulo 3, se explica el proceso experimental llevado a cabo en este trabajo. Este capítulo está dividido en dos partes, en primer lugar, se describen los ensayos experimentales de impacto balístico con proyectil de pequeño calibre sobre placa plana, cuyos resultados serán necesarios para calibrar el modelo numérico de elementos finitos desarrollado posteriormente. Se describirán los diferentes dispositivos, así como los proyectiles y materiales empleados. Tras ello, se analizan los resultados obtenidos.

Por otro lado, este capítulo muestra el proceso experimental llevado a cabo para la realización de una serie de ensayos experimentales de impacto a baja velocidad sobre el mismo material. Para ello, al igual que en los ensayos anteriores se describen los dispositivos y su puesta a punto. Seguidamente se analizan los resultados, permitiendo obtener parámetros necesarios para el modelo de com-

portamiento mecánico del compuesto que se desarrolla en el capítulo siguiente.

El capítulo 4 constituye la componente numérica de esta tesis. En el se describe primeramente el modelo de comportamiento mecánico implementado y desarrollado para el material compuesto de fibra de aramida. Seguidamente se explica el modelo numérico de elementos finitos de impacto balístico sobre placa plana y se calibra y discuten los resultados con los obtenidos experimentalmente.

A continuación, en el capítulo 5 se valida el modelo numérico del compuesto de aramida presentado anteriormente. En primer lugar se describe la campaña de ensayos experimentales impacto balístico sobre calotas reales de cascos de combate llevada a cabo, empleando proyectiles de pequeño calibre. Se muestra también el desarrollo de un modelo de elementos finitos de impacto en casco de combate que reproduce los ensayos mencionados.

Por último, se comparan y discuten los resultados experimentales y numéricos, con el fin de validar y analizar la capacidad predictiva del modelo de simulación desarrollado, alcanzando de este modo, el objetivo principal de esta tesis doctoral. Finalmente, en el capítulo 6, se muestra la aplicación del modelo de elementos finitos para casco de combate desarrollado, a través de un caso práctico reproduciendo el impacto, tanto en placa como en casco de combate, de proyectiles FMJ de acuerdo a la normativa NIJ-0106.01.

En el capítulo 7, se presentan las principales conclusiones obtenidas del estudio y se proponen diferentes líneas de trabajo futuras que han surgido del desarrollo de esta tesis doctoral.

1.5. Limitaciones de la investigación

La investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral está ligada a un proyecto de colaboración con empresa privada, sujeto a unas determinadas cláusulas de confidencialidad. Por ello, determinados parámetros que sí son conocidos para el desarrollo de esta tesis, como por ejemplo ciertos datos relativos al material, como el número de capas y/o espesor o al diseño y fabricación de los cascos de combate, no son publicables en este documento.

1.6. Aportaciones originales

Las contribuciones originales obtenidas durante el desarrollo de esta tesis se pueden resumir a continuación:

- Diseño, planificación y ejecución de una campaña de ensayos experimentales en torre de caída, que permiten dar una primera aproximación del valor de las propiedades cohesivas de este material compuesto, para así modelar numéricamente de manera completa el fallo inter-laminar del mismo.
- Desarrollo de una campaña de ensayos experimentales sobre compuesto de aramida utilizando proyectiles de diferentes geometrías sobre probetas de diferente espesor, así como sobre calotas reales de cascos de combate. Esto ha permitido profundizar en el conocimiento del comportamiento dinámico del material empleado en protecciones personales, analizando sus diferentes modos de fallo encargados de la absorción de energía para cada proyectil.
- Desarrollo de una subrutina de usuario para el compuesto de aramida que recoge el fallo intra-laminar del material compuesto.
- Desarrollo de un modelo numérico en 3D de elementos finitos multicapa capaz de reproducir con gran aproximación el comportamiento del material compuesto de aramida sujeto a impacto balístico en los dos formatos estudiados, placa plana y calota del casco.
- El modelo desarrollado permite analizar capa a capa el comportamiento de la protección personal en función de la amenaza a la que este sometida, analizando la influencia del espesor en el casco de combate como consecuencia del número laminas del compuesto. Sin este tipo de herramientas numéricas se incurrirían en grandes costes económicos y logísticos.

Fruto de estas aportaciones presentadas y estudios realizados relacionados con esta línea de investigación se han publicado 4 artículos en revistas indexadas en JCR, 2 capítulos de libro así, como 9 contribuciones a congresos de carácter nacional e internacional.

Publicaciones JCR

- M.M. Moure, **I. Rubio**, J. Aranda-Ruiz, J.A. Loya y M. Rodríguez-Millán. Analysis of impact energy absorption by lightweight aramid structures. *Composite Structures*, 203, 917-926, 2018
- **I. Rubio**, M. Rodríguez-Millán, M. Marco, A. Olmedo y J.A. Loya. Ballistic performance of aramid composite combat helmet for protection against small projectiles. *Composite Structures*, 226, 111-153, 2019
- **I. Rubio**, A. Díaz-Álvarez, R. Bernier, A. Rusinek, J.A. Loya, M.H. Miguelez y M. Rodríguez-Millán. Postmortem Analysis Using Different Sensors and Technologies on Aramid Composites Samples after Ballistic Impact. *Sensors*, 20(10), 2853, 2020
- **I. Rubio**, J.A. Loya, A. Rusinek, M.H. Miguelez y M. Rodríguez-Millán. Energy absorption analysis of aramid composite during blunt projectile impact. *Thin Walled Structures*. Under review

Capítulos de libro

- M. Rodríguez-Millán, **I. Rubio**, J. Aranda-Ruiz, M.M. Moure, J.A. Loya y M.H. Miguélez. Numerical and Experimental Analysis of Aramid Composites Against Ballistic Impact. In *Advanced Materials for Defense*, (pp. 111-118). Springer, Cham. 2019
- **I. Rubio**, J. Aranda Ruiz, M. Rodriguez Millan, J.A. Loya y M.M. Moure. Ballistic Behavior of Fiber Composites. *Hybrid Fiber Composites: Materials, Manufacturing, Process Engineering*, 117-127, 2020

Además, gracias a los conocimientos adquiridos y a los modelos y técnicas desarrollados a lo largo de esta tesis doctoral, se han publicado otros 4 artículos en revistas indexadas en JCR, que guardan una relación muy estrecha con la línea de investigación sobre la que se enmarca este trabajo.

Publicaciones JCR relacionadas

- B. Valverde-Marcos, **I. Rubio**, J. Antona-Makoshi, A. Chawla, J.A. Loya y M. Rodríguez-Millán. Numerical Analysis of EOD Helmet under Blast Load Events Using Human Head Model. *Applied Sciences*, 10(22), 8227, 2020

- C. Moure-Guardiola, **I. Rubio**, J. Antona-Makoshi, A. Olmedo, J.A. Loya y M. Rodríguez-Millán. Evaluation of Combat Helmet Behavior under Blunt Impact. *Applied Sciences*, 10(23), 8470, 2020
- E. Alonso-Elías, A. Rusinek, **I. Rubio**, R. Bernier, M. Rodríguez-Millán y M.H. Miguelez. Experimental and Numerical Study of the Thermo-Viscoplastic Behavior of NICRO 12.1 for Perforation Tests. *Materials*, 13(19), 4311, 2020.
- D. Sepulveda-Lopez, J. Antona-Makoshi, **I. Rubio** y M. Rodríguez-Millán. Numerical Analysis of Bicycle Helmet under Blunt Behavior. *Applied Sciences*, 10(11), 3692, 2020

Por otro lado, durante el desarrollo de este tesis doctoral se han establecido diferentes colaboraciones con centros de investigación donde se han podido aplicar las metodologías desarrolladas y conocimientos obtenidos:

- **Laboratory of Microstructure Studies and Mechanics of Materials, LEM3.** *Profesor Alexis Rusinek.*
- **Japan Automobile Research Institute, JARI.** *Profesor Jacobo Antona-Makoshi.*

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

La cabeza constituye el elemento vital más importante del cuerpo humano y por ende, se busca que la protección sea capaz de disminuir o evitar la gravedad de las lesiones que se pueden producir durante el servicio. Por ello, el hombre ha tratado históricamente de desarrollar protecciones personales de cabeza (cascos de combate) para lograr este objetivo. La aparición de nuevas armas y formas de combate han propiciado en el sector de la defensa un intenso y continuo desarrollo, en la búsqueda de nuevos materiales y soluciones para los equipos de protección.

En el presente capítulo se muestra una descripción general sobre los cascos de combate modernos, repasando su evolución histórica desde principios del siglo XX hasta los empleados en la actualidad. Se repasan los diferentes cascos de combate empleados por el ejército de Estados Unidos, país a la vanguardia en el desarrollo de protecciones personales y del sector de la defensa en general. Seguidamente se muestra la evolución de los cascos de combate modernos empleados por el ejército de España, repasando sus diferentes características y funcionalidades.

Se describen las principales partes de un casco de combate moderno, así como los materiales compuestos empleados actualmente para su obtención. Además se incluye una reseña sobre los métodos fabricación de los cascos, analizando carencias y diferentes estudios en pro de la mejora de estos procesos.

Por otro lado, la entrada en servicio de un casco de combate requiere el cum-

plimiento previo de exigentes normativas y criterios de homologación. En este capítulo se muestran algunas de las normativas que controlan el desarrollo de los cascos de combate y que son ampliamente utilizadas en todo el mundo. Además, se describe la normativa para la homologación de cascos de combate en España.

Por último se incluye una revisión de la literatura existente relacionada con el tema de esta tesis doctoral.

2.2. El casco de combate moderno

2.2.1. Antecedentes

El ser humano a lo largo de la historia ha desarrollado su capacidad defensiva y equipos de protección atendiendo a las amenazas y técnicas de combate propias de cada conflicto. Esta evolución de las protecciones personales ha estado marcada por la utilización de diferentes materiales como la madera, cuero o metales suponiendo su uso, un hito tecnológico en cada época. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX con la aparición de las armas automáticas y semi-automáticas en los principales conflictos bélicos, cuando se descubre la necesidad de proteger a los combatientes ante proyectiles disparados por arma de fuego, los cuales poseen una alta capacidad perforante y mortal. Si bien es cierto que en la antigüedad se empleaban cascos de combate y protecciones de torso fabricados en metal, estos fueron en desuso debido al peso de los mismos, dificultando los movimientos de su portador.

Esta mejora de las protecciones personales recayó principalmente en el desarrollo de cascos de combate modernos, dejando atrás sombreros y gorros fabricados en tela o hule. El casco *Adrian* de origen francés es el primer casco de combate moderno, hecho de acero. Fue introducido en la I Guerra Mundial, siendo utilizado hasta los años 30s. Fue diseñado con objeto de proteger frente al impacto de fragmentos o esquirlas derivados del empleo de artillería de fuego indirecto (por ejemplo morteros), causantes de innumerables bajas en el frente. Este modelo de casco fue adoptado por numerosos países, entre ellos EEUU, que fabricó el *Hadfield Helmet*, utilizándose durante la I Guerra Mundial.

Posteriormente, EEUU lo rediseñó para obtener mayor comodidad y protección, dando paso al M1. Este ha sido el casco de combate que más tiempo ha estado en activo, cerca de 40 años, desde su entrada en servicio en la II Guerra Mundial. Ofrecía una protección frente a proyectiles de arma corta (pistola), sin embargo carecía de protección en la zona temporal. Existía una única talla y dificultaba el uso de dispositivos de comunicación.

No es hasta las últimas décadas del siglo XX en EEUU, justo después de su participación en la Guerra de Vietnam, donde se empiezan a llevar a cabo exhaustivos desarrollos de los cascos de combate, modificando materiales empleados, estructuras, técnicas de fabricación y complementos. Se comienzan a emplear los materiales compuestos en estas protecciones personales debido a las buenas propiedades mecánicas que poseen, en conjunción con un bajo peso; dos elementos importantes que el combatiente necesita del casco de combate. A continuación se presentan algunos de los modelos empleados por el ejército estadounidense y que han servido de base para el desarrollo de cascos de combate para otros ejércitos del mundo.

El PASGT (*Personal Armour System for Ground Troops*) constituye el primer sistema de protección (casco y chaleco) fabricado con elementos sintéticos de altas prestaciones. Se comenzó a fabricar a mediados de la década de los 70s con el fin de solventar los problemas observados en sus homólogos de metal empleados anteriormente. Sin embargo no fue hasta 1983 cuando produjo su entrada completa en servicio, reemplazando así al M1. Para la fabricación se empleó material compuesto basado en fibras de aramida, Kevlar[®], recientemente descubierto en 1965 por la empresa Dupont[®] [11]. El casco se fabricó empleando láminas de K29 ofreciendo una protección balística frente a proyectiles FSP del calibre .22, obteniendo un valor de v_{50} no inferior a 610 m/s. El casco PASGT tenía un espesor cercano a los 9 mm y un peso de 1.45 kg y 1.9 kg para la talla más pequeña y más grande respectivamente. Este modelo de casco estuvo en servicio cerca de 20 años.

Con la intención de reducir el peso del casco PASGT, el Servicio de Defensa de los EEUU, comenzó un programa de desarrollo de los cascos de combate. Se diseñaron dos nuevos tipos de cascos: MICH (*Modular Integrated Communica-*

tions Helmet) y ACH (*Advanced Combat Helmet*).

El primero de ellos, MICH, está fabricado también en Kevlar, como el PASGT, sin embargo presenta menor cobertura de la cabeza, ya que los bordes están recortados y presenta una serie de agujeros para poder adherir dispositivos de telecomunicaciones, visión nocturna, etc. Este casco otorga al portador de una mayor capacidad de audición y visión, además de presentar un menor peso que su predecesor, 1.36 kg y 1.63 kg (según tallaje).

Posteriormente, el ACH, está fabricado de Kevlar también pero emplea fibras de K129 que poseen una densidad por unidad de área inferior al K29 (185 g/m² frente a 270 g/m²). A su vez el K129 presenta un 40 % más de resistencia que el K29 empleado en los modelos anteriores y una mayor capacidad de absorción de energía [12]. De este modo, el ACH posee una mayor capacidad de protección balística y un menor peso que el PASGT. Otro aspecto importante del ACH en comparación con el PASGT, es la utilización de un sistema de almohadillas para la acomodación a la cabeza en lugar de las cinchas de nylon, dando lugar a un mejor ajuste y mayor comodidad en su uso. Cabe mencionar que el uso de almohadillas mejora la respuesta del casco frente al trauma inducido por el impacto balístico cuando la bala no perfora el casco [13, 14]. Este casco comenzó a entrar en servicio en el año 2003. En 2012, se produce una evolución del ACH, denominada *Light Weight ACH*, donde se reducía un 8 % el peso del casco sin verse modificada la capacidad de protección balística del mismo.

Más adelante, en 2014 entraba en servicio el casco de combate ECH (*Enhanced Combat Helmet*), que es empleado por el Cuerpo de Marines y ejército de EEUU, desde que comenzara su desarrollo en 2007. La principal novedad de este casco respecto a sus predecesores es la utilización de polietileno de alto peso molecular, UHMWPE, *Ultra High Molecular Weight Polyethylene*), denominado Dyneema® HB80, sustituyendo a la aramida empleada hasta entonces. El peso del casco se reduce a 1.49 kg en la talla más grande. Este nuevo casco proporciona protección anti-fragmentos y contra el impacto de proyectil 9 mm FMJ. Sin embargo sigue sin conseguirse la protección frente a armas de asalto, como el famoso AK-47 (cal. 7.62 mm), el arma más empleada en conflictos y terrorismo.

En 2017, parte del ejercito de los EEUU, comenzó a utilizar el casco de combate denominado ACH Gen II, de las mismas características que el primer ACH pero empleando polietileno de alto peso molecular como material para fabricarlo. De este modo, se logra el mismo nivel de protección pero con una reducción del peso cercana al 24 % respecto al ACH original.

En la actualidad, se encuentra en fase de desarrollo e implantación progresiva una nueva generación de cascos de combate bajo el programa IHPS (*Integrated Head Protection System*), donde se busca aumentar el área de protección de la cabeza incluyendo mandíbulas, visores y capas adicionales de material cerámico para aumentar el nivel de protección del usuario frente a armas de calibre superior. Estos cascos están fabricados íntegramente en UHWMPE logrando una reducción considerable en el peso del mismo.

La figura 2.1 muestra la evolución de los cascos de combate modernos empleados por el ejercito de EEUU. Se ha visto que este país es pionero en el salto tecnológico del empleo de materiales sintéticos en sustitución del acero para la fabricación de cascos de combate.

Figura 2.1: Evolución de los cascos de combate empleados por el ejército de EEUU.

2.2.1.1. El casco de combate del Ejército Español

La utilización del casco de combate por las tropas españolas no se hizo obligatoria hasta 1930, concretamente hasta el 3 de Noviembre, a través de una Real Orden. El primer casco moderno que empleó el ejército español, fue hecho en acero en la Fabrica de Artillería de Trubia (Oviedo, Asturias). Estos nuevos modelo sustituyeron al casco "Ros", fabricado en hule, muy utilizado por el ejército español durante la Guerra de África, dado que se demandaba una prenda ligera

de tela por las condiciones climatológicas del terreno. De este modo en 1926 el Estado Mayor del Ejército sacó a concurso la producción de cascos de combate, que siguieran la línea marcada por los países que participaron en la I Guerra Mundial, cuya adjudicación recayó en la fábrica ovetense. Se diseñaron dos cascos uno con ala, el M26, y otro sin ella, el M21.

Una vez finalizada la Guerra Civil, en 1943, se pretende dotar al ejército español de un casco de combate que, por un lado se distinga del anterior dado que recordaba a la imagen de las tropas republicanas y por otro, que evite la referencia a otros cascos que se empleaban en los conflictos de la época. Sin embargo, por razones políticas se fabricó una versión española del modelo alemán, denominándose modelo “Z”. Esta versión estuvo en servicio hasta mediados de los años 80s.

Tras la transformación tecnológica llevada a cabo por EEUU en sus cascos de combate empleando materiales sintéticos de altas prestaciones, España siguió la tendencia estadounidense y fue el primer país europeo en emplear este tipo de materiales para la fabricación de sus cascos de combate. La empresa española Induyco, filial de *El Corte Inglés*, fue la encargada del suministro de los mismos. En 1986, entró en servicio con la denominación *Casco de Instrucción y Combate Marte-01-85*.

El casco estaba fabricado mediante el apilamiento de varias láminas de tejido de fibra de aramida con resinas fenólicas. Tenía un peso aproximado de 1 *kg* y era capaz de resistir impactos de fragmentos a velocidades de 600 *m/s*. En el interior del mismo, el ajuste a la cabeza, o sistema de suspensión se realizaba mediante un conjunto de cintas y presillas.

Hace unos años, el Ministerio de Defensa de España volvió a sacar a concurso el suministro de nuevos cascos de combate para modernizar los anteriores y adaptarlo a las nuevas amenazas existentes (proyectil FMJ 9 *mm* y fragmentos a mayor velocidad). En 2013, Fábrica Española de Confecciones S.A., *FECSA*, y el Ejército de Tierra comenzaron el desarrollo conjunto del nuevo casco de combate entrando en servicio en 2017.

El nuevo casco propuesto por *FECSA* mejora la protección balística respecto al MARTE y presenta un sistema de amortiguamiento interno basado en almohadillas, garantizando mayor comodidad y estabilidad del casco. A su vez, el atalaje no va atornillado, sino que se une a la calota del casco mediante un sistema desmontable. El comportamiento balístico de este casco de combate es objeto de estudio en esta Tesis, por lo que su capacidad de protección se analizará y describirá a lo largo del documento.

Una evolución de los cascos modernos empleados desde el siglo XX en España se muestran en la figura 2.2

Figura 2.2: Evolución de los cascos de combate empleados por el ejército español desde el siglo XX.

2.2.2. Morfología del casco de combate

Un casco de combate actual está formado por tres componentes principales: la calota del casco, el atalaje de sujeción y el sistema de absorción interior. Estos elementos, a parte de realizar su función principal que es dotar de la máxima protección de la cabeza al portador, han de cumplir una serie de requisitos importantes, como son la ergonomía, la ligereza y la comodidad.

La figura 2.3 muestra los diferentes elementos que conforman un casco de combate y su disposición. A continuación se describen los mismos y sus funciones.

Figura 2.3: Esquema del proceso de fabricación de un casco de combate.

Calota del casco de combate

La calota constituye la estructura principal del casco de combate y es la encargada de proporcionar protección ante las diferentes amenazas a las que puede estar sometido el individuo, ya sean impactos de bala, fragmentos, caídas y/o contusiones. Las calotas actuales están fabricadas de materiales de altas prestaciones, generalmente materiales compuestos que combinan alta resistencia con bajo peso. Las calotas poseen espesores que varían entre 5 y 10 mm en función de los materiales empleados y del nivel de amenaza a cubrir. En caso de impacto, la calota puede deformarse hasta un determinado límite, preservando del daño en la cabeza al portador.

Además de las funciones de protección, la calota del casco de combate sirve de soporte para otros dispositivos, que mejoran la operatividad del combatiente, por ejemplo viseras, gafas de visión nocturna o sistemas de comunicación. En la parte interior se encuentran los soportes para las espumas y los atalajes. Recubriendo el borde, se coloca un ribete de goma para evitar que el casco pueda dañarse por dicha zona.

La calota suele estar pintada exteriormente de pintura especial para evitar reflejos y que sea resistente en condiciones de servicio extremas y no dañe el material del que esta fabricada. Esta pintura ha de proporcionar protección ignífuga, resistencia química y camuflaje.

Atalaje de sujección

El atalaje lo conforma un conjunto de cintas, hebillas y reguladores que garantizan la adaptación y la sujección correcta a la cabeza del portador. Mediante este sistema de sujección se busca mantener el centro de masas del casco lo más cerca posible del de la cabeza, de tal modo que se eviten movimientos innecesarios de la cabeza debido a balanceos del casco. Otra parte importante del atalaje es el regulador de tensión occipital que sirve para adaptar el casco de combate correctamente a cada individuo. Además, una disposición concreta de las correas conforma el soporte para la barbilla. El atalaje se ancla a la calota en determinados puntos tratando de evitar uniones atornilladas que puedan debilitar la resistencia, por lo que se suelen utilizar uniones desmontables interiores.

Sistema de absorción interior

El sistema de absorción interior lo conforman un conjunto de almohadillas de espumas que se encuentran en la parte interna de la calota. Su función principal es el amortiguamiento frente a impactos o golpes, absorbiendo toda la energía posible minimizando el daño en la cabeza del portador. Este sistema de almohadillas tiene también la función de garantizar la comodidad y la estabilidad del casco, factores muy relevantes a la hora de llevar a cabo ciertas actividades por parte del combatiente.

Este sistema se dispone cubriendo todo el interior de la calota, empleando almohadillas de diferentes tamaños y geometrías. Algunos fabricantes de cascos de combate no fabrican diferentes tamaños de calota si no que desarrollan el tallaje a partir de diferentes espesores y tamaños para este sistema de absorción de energía interior. Los diferentes fabricantes de cascos de combate utilizan distintos sistemas de almohadillado, la mayoría basados en espumas viscoelásticas de poliuretano.

Para la fijación de las almohadillas, se suele utilizar un sistema desmontable, generalmente se utiliza velcro, de tal manera que se puedan adaptar diferentes tamaños según necesidad.

Dispositivos adicionales

Además de los elementos de protección, colocación y confort descritos anteriormente, los cascos modernos suelen estar equipados con diferentes accesorios para determinadas funciones. Por ejemplo, los cascos de paracaidistas poseen elementos adicionales de protección para la barbilla, otros permiten la adición de equipos de telecomunicaciones, visión nocturna y/o cámaras personales, además de fundas de camuflaje para diferentes entornos de actuación según las características ambientales.

El diseño del casco de combate está condicionado por las restricciones de normativa y requisitos técnicos que impone cada gobierno u órgano solicitante. En España, los actuales cascos de combate que emplean los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cumplen con los requerimientos recogidos en el pliego de restricciones técnicas elaborado por el Ministerio de Defensa de España por el cual saca a concurso el suministro de los mismos [15] y la normativa NME-2786 [16].

2.2.3. Materiales compuestos empleados en cascos de combate.

Como se ha visto anteriormente, los cascos de combate actuales requieren de materiales capaces de ofrecer un alto nivel de protección, es decir, una alta resistencia ante diferentes amenazas, combinado con un bajo peso, necesario para

proporcionar movilidad y confort a su portador. Por este motivo, el uso de los materiales compuestos resulta idóneo para la fabricación de las calotas de casco de combate. Dentro de los diferentes tipos de materiales compuestos que se pueden encontrar atendiendo a la clasificación según el tipo de refuerzo o matriz [17], los materiales compuestos de matriz polimérica y refuerzo de fibras son los mas empleados para el diseño de cascos de combate. Este tipo de materiales son ampliamente utilizados en la industria, debido a su bajo coste de fabricación en comparación con otro tipo de materiales compuestos y a sus buenas propiedades mecánicas específicas, es decir, una alta resistencia junto con un bajo peso.

En la actualidad, existen diferentes tipos de fibras de altas prestaciones empleadas en la fabricación de materiales compuestos, entre las que destacan la fibra de carbono, la fibra de vidrio, la aramida o el UHMWPE (“*Ultra High Molecular Weight Polyethylene*”). En la tabla 2.1 se muestran una comparación de las propiedades mecánicas de estas fibras en comparación con el acero [12, 18–20].

Tabla 2.1: Propiedades mecánicas de diferentes fibras empleadas como refuerzo, comparadas con el acero

Material	Densidad [kg/m^3]	Diámetro [μm]	Módulo elástico [GPa]	Tensión rotura [GPa]	Deform. rotura [%]
Carbono	1800	5-7	240-425	3.4-4.8	1.4-1.8
Vidrio	2550	15-25	70-73	2-3.5	2.7-3.7
Aramida	1440	12	60-100	3	2.5-3.7
Nylon 66	1140	30	5	1	18.2
UHMWPE	980	16.1	132	3.8	3.5
Acero	7850	-	210	0.215-0.830	10-30

Para la fabricación de cascos de combate modernos, las fibras más empleadas en la actualidad son las de aramida y UHMWPE. Dado que el casco objeto de estudio en esta tesis doctoral esta fabricado con material compuesto de fibra de aramida, a continuación se expone una breve reseña sobre este tipo de fibras.

Fibra de aramida

La aramida es un tipo de fibra sintética descubierta en la década de los 60s por la químico estadounidense Stephanie Kwolek para la compañía del mismo

país, DuPont[®], durante sus trabajos para encontrar una fibra más resistente que el nylon para ser utilizada como refuerzo para los neumáticos.

Las fibras de aramida se encuadran en la familia las poliamidas sintéticas, es decir un tipo de fibra que posee en amidas dentro de la cadena orgánica. Dentro de esta familia, se establecen dos tipos de poliamida en función del número de enlaces amida a anillos aromáticos:

- Fibras de aramida: aquellas poliamidas donde se produce al menos un 85 % de uniones de amidas a anillos aromáticos.
- Fibras de nylon: poliamidas donde el número de enlaces de amidas a anillos aromáticos es inferior al 85 %.

A su vez dentro de las fibras de aramida podemos encontrar dos tipos según el método de fabricación y polímeros empleados. La primera de ellas es la meta-aramida, las cuales se caracterizan por ser altamente resistentes a la temperatura, a la degradación química y a la abrasión. Para su obtención, el polímero poli-metafenileno isoftalamida es sometido a un proceso denominado “*wet spinning*” que consiste en hilado del mismo dentro de una solución química, obteniendo así una fibra semicristalina donde la cadena molecular está parcialmente orientada a lo largo del eje de la fibra. Por otro lado, se encuentran las para-aramidas que poseen una alta resistencia a la tracción y un alto módulo elástico. Para su fabricación, el polímero de p-fenileno tereftalamida (PPTA), es sometido al proceso de hilado denominado *dry-jet wet spinning*, produciendo cadenas cristalinas totalmente alineadas a lo largo del eje de la fibra, aumentando de este modo la resistencia a tracción de la misma. Este tipo de fibras son las más empleadas en la fabricación de protecciones personales.

Algunas de las propiedades más características de las fibras para-aramídicas (objeto de estudio de esta tesis doctoral) se enumeran a continuación [21, 22]:

- Alta resistencia a tracción.
- Excelente resistencia al impacto debido a su alta capacidad de absorción de energía.
- Buena resistencia a fatiga.

- Elevada resistencia térmica. Temperatura de descomposición superior a 420 grados centígrados.
- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente resistencia química.
- Baja inflamabilidad.
- No conductividad.

La empresa estadounidense DuPont[®] fue la primera en emplear esta fibra en diversas aplicaciones industriales, patentando las fibras para-aramidas con el nombre de Kevlar[®] y las fibras meta-aramidas bajo el registro Nomex[®]. En la actualidad existen otras patentes de fibras aramídicas desarrolladas por la compañía Teijin como Twaron[®] y Technora[®] (fibras para-aramídicas) y Teijinconex[®] (meta-aramídicas); así como Heracron[®] (para-aramida) de Kolon Industries.

Las propiedades de diferentes fibras de aramida, así como sus aplicaciones se recogen en la siguiente tabla (Tabla 2.2) [21–25].

Tabla 2.2: Propiedades mecánicas de diferentes fibras de aramida

Material	Clase	Densidad [kg/m^3]	Módulo elástico [GPa]	Tensión rotura [GPa]	Deform. rotura [%]
Kevlar 29	P-aramida	1.44	70.5	2.92	3.6
Kevlar 49	P-aramida	1.44	112	3.0	2.4
Kevlar 129	P-aramida	1.45	99	3.4	3.3
Twaron	P-aramida	1.44-1.45	60-120	2.4-3.6	2.2-4.4
Technora	P-aramida	1.39	74	34	4.5
Teijinconex	M-aramida	1.38	-	0.62-0.69	3.5-4.5

Los cascos de combate modernos fabricados con material compuesto de aramida emplean fibras de K-129, debido a que poseen una alta capacidad de absorción de energía [11, 26, 27].

El otro principal constituyente del material compuesto es la matriz sobre la que va embebido el refuerzo. Típicamente, en el diseño de protecciones personales se emplean resinas fenólicas. Estas se incluyen dentro de los polímeros termoes-
tables y se caracterizan por unas tolerancias a la temperatura y al envejecimiento

altas, siendo adecuadas para su uso en cascos de combate. De este modo, se satisfacen así algunos de los requerimientos del pliego técnico de condiciones [15] y de la normativa NME [16], relativos a la tolerancia a la humedad, temperatura y durabilidad, entre otras.

2.2.3.1. Proceso de fabricación

Los métodos de fabricación de cascos de combate dependen claramente de los materiales empleados, sin embargo, el más ampliamente utilizado dado su versatilidad para cualquier material es el apilamiento de múltiples capas de *prepegs* y posterior prensado en caliente en un molde con la forma final del casco. Los *prepegs* son láminas de material compuesto ya preparadas, donde las fibras presentan una orientación y configuración determinada y están embebidas en resina. Mediante el uso de *prepegs* se tiene un mayor control sobre el volumen de resina del compuesto. El número de capas empleadas, el espesor de la calota depende del nivel de protección requerido y del material empleado.

En primer lugar, se cortan los *prepegs* según el patrón empleado y se superponen sujetas por los extremos para evitar deslizamientos y arrugas. A continuación se precalientan ya que los *prepegs* se almacenan en frío para conservar las propiedades de la resina y evitar que esta se cure a temperatura ambiente. Posteriormente, se introducen en una prensa cuyo molde tiene la forma final del casco. Una vez curado el material, se recortan los contornos para dar forma a los bordes del casco (ver figura 2.4). El proceso de curado se realiza a una temperatura de entre 140 - 160 °C, bajo una presión entre 4 y 8 MPa durante 75 - 90 minutos. Cabe mencionar que estos parámetros del curado son variables y dependen de los materiales empleados.

Figura 2.4: Esquema del proceso de fabricación de un casco de combate.

Debido a la compleja geometría curva que presenta el casco, es necesario cortar los *prepegs* y superponerlos para adaptar el material a la forma [28–30]. Una de los principales factores a tener en cuenta en la fabricación de cascos de combate es cómo conseguir un espesor constante del casco y una cobertura completa del mismo. Para conseguir esto existen diferentes patrones ya patentados como los que se muestran en la figura 2.5. Cabe mencionar que el marcado y confección de dichos patrones constituye una fase determinante en la fabricación de cascos de combate ya que supone alrededor del 60 % del tiempo total de fabricación [31].

Figura 2.5: Patrones de corte empleados en los *prepegs*. 2.5(a) Molinete de ocho extremos [28]. 2.5(b) Patrón hexagonal [29]. 2.5(c) Patrón rectangular con cortes para la adaptación a la curvatura [30].

Sin embargo, la utilización de patrones para el corte de cada capa, no garantiza una correcta cobertura del casco. Cuniff y Parker [32] observaron a través

de una radiografía de un casco de combate, la presencia de discontinuidades y variaciones en el espesor (Figura 2.6(a)) debidas a arrugas y solapes de las láminas cortadas. Éstas afectan a la integridad estructural local y global del casco, disminuyendo su resistencia balística. En la figura 2.6(b) se muestra un casco de combate sin la cobertura de la pintura exterior. En él se observa como tras producirse un impacto, la rotura del material se ha propagado según una de las discontinuidades mencionadas. Por lo tanto, el empleo de un refuerzo continuo resultaría la opción más óptima para la fabricación de casco de combate.

Figura 2.6: Discontinuidades y defectos observados debido a los procesos de fabricación y patronaje. 2.6(a) Radiografía de una calota de casco de combate [32]. La variación de las tonalidades de la escala de grises indican la presencia de pliegues, arrugas o diferentes espesores. 2.6(b) Propagación del daño en el casco a través de la discontinuidad.

Técnicas de fabricación innovadoras de refuerzo continuo.

La dificultad de fabricar la calota del casco de manera continua radica en el diseño de una preforma con una moldeabilidad adecuada. Algunos investigadores han estudiado diferentes procesos de manipulación de materiales, para adaptar procesos típicos de fabricación de materiales compuestos a nuevos materiales empleados en la fabricación de cascos de combate. Un ejemplo de ello, es el proceso patentado por Tracy et al. [33], el cual consiste en la deposición de filamentos continuos de Kevlar®-29 con resina fenólica sobre un molde poroso con la forma del casco (ver figura 2.7). Posteriormente se prensa y cura en caliente. Posteriormente, los estudios balísticos arrojaron un comportamiento adecuado, pero no se obtuvieron evidencias de reducción de peso en la protección. Además, la distribución de refuerzo y resina no es fácilmente controlable mediante este proceso de

deposición, lo que induce problemas de falta de uniformidad en la forma final.

Figura 2.7: Metodología de fabricación de cascos de combate propuesta por Tracy et al.[33].

Por otro lado, Marissen [34] desarrolló un proceso de fabricación a partir del cual, pretendía obtener dos calotas de casco enrollando simultáneamente hilo de UHMWPE sobre un mandril elíptico, con geometría similar al casco (Figura 2.8). Posteriormente mediante corte se separan las dos formas. No hay detalles sobre el rendimiento balístico del casco de combate obtenido mediante este proceso. Sin embargo, el principal inconveniente de este método es que se genera un área en la parte superior de la calota (coronilla) que posee menos cantidad de refuerzo debido a que es el punto sobre el que gira el eje del mandril.

Figura 2.8: Metodología de fabricación de cascos de combate propuesta por Marissen [34].

Otro estudio llevado a cabo por Marissen et al. [35] consistió en la fabricación de cascos balísticos mediante deformación con calor de *prepegs* de UHMWPE. La calota final mantuvo la integridad de todas las fibras y no se formaron arrugas ni pliegues durante la adaptación al molde. Sin embargo, el estudio no llevó a cabo

ningún análisis de degradación de las propiedades mecánicas del material debido a la deformación por fluencia, por lo que el rendimiento balístico del casco puede ser cuestionable.

Zahid y Chen [36, 37] desarrollaron un proceso de fabricación basado en el método por bolsa de vacío (*“vacuum-bagging”*) en el cual se recubre un molde de calota con un tejido de fibras 3D entrelazado a través del espesor y posteriormente se infunde la resina. Este método proporciona un buen acabado al casco y una uniformidad de fibra y reparto de resina equilibrado por todo el casco. Sin embargo, requiere de un alto número de capas de tejido para lograr un adecuado nivel de protección balística.

Figura 2.9: Metodología de fabricación de cascos de combate propuesta por Zhaid et al.[36,37].

2.2.4. Detección de fallos en materiales compuestos

En los cascos de combate fabricados en material compuesto, pequeños defectos o fallos que a simple vista no son apreciables, como por ejemplo un golpe contra el suelo, pueden desembocar en roturas catastróficas o pérdidas de funcionalidad. Es por esto por lo que la identificación de posibles defectos, resulta fundamental para valorar la integridad de un elemento, y por tanto si es necesaria la reparación ó sustitución del mismo.

Existen diferentes técnicas de inspección que se pueden clasificar en: destructivas y no destructivas. Algunos ejemplos de técnicas de inspección no destructivas son:

- Inspección ultrasónica: esta técnica se basa en la medición de la velocidad de propagación del sonido en un medio. Un transductor piezoeléctrico emite un impulso ultrasónico que se propaga a través del material reflejándose donde encuentre una discontinuidad (cambio de medio). La diferencia de

tiempo entre la emisión y la recepción del reflejo, por parte del mismo u otro transductor, está directamente relacionada con la profundidad a la que se encuentra la discontinuidad, por lo que se puede localizar la posición de la misma. Esta técnica es ampliamente utilizada en la inspección de materiales compuestos en la industria.

- Inspección tomográfica: este método está basado en la diferencia de absorción del material a analizar cuando incide sobre el un haz de rayos X. Este método, empleado para la detección de fallo en esta tesis, se explica con mayor detalle en la sección 3.5.1.
- Inspección por termografía infrarroja: esta técnica se basa en la diferencia de la transmisión del calor en componentes dañados. Cuando un componente presenta un defecto existe una diferencia en la conductividad térmica con respecto a una zona sin fallo. Esta técnica posibilita el análisis de zonas de gran tamaño en tiempos cortos de inspección.
- Inspección por análisis modal: Cuando una estructura sufre daño, su rigidez se ve afectada y disminuye afectando a sus frecuencias y modos naturales de vibración. Este cambio modal es detectable mediante la comparación con un estado de referencia sin daño producido.

2.2.5. Marco regulador sobre cascos de combate en materia de protección balística

La cabeza constituye el elemento vital más importante del cuerpo humano y por ende requiere que la protección de los cascos de combate sea capaz de evitar o reducir la gravedad de las lesiones debidas a un impacto. Este tipo de lesiones pueden originarse por excesivas aceleraciones, abrasiones, contusiones o incluso fracturas. Es por ello que un casco de combate debe ser diseñado para presentar una gran tolerancia a tres aspectos importantes:

- Tolerancia a la perforación: El casco ha de ser capaz de impedir la perforación de un determinado proyectil. Para evaluar esta tolerancia se hace referencia a diferentes parámetros balísticos, como la V_{50} o el límite balístico. Además debe ofrecer un determinado nivel de protección balística de acuerdo a diferentes escalas definidas según la normativa aplicada.

- Tolerancia a la indentación: En determinadas situaciones en las que no se ha producido penetración completa, se producen lesiones debido a la deformación del casco durante la absorción de la energía del impacto. Concretamente la deformación de la parte posterior, llamada *trauma*, puede generar contusiones ó fractura óseas debido a las altas presiones alcanzadas. La medida de este parámetro resulta característica de la evaluación de los cascos de combate.
- Tolerancia a grandes aceleraciones: En situaciones similares al caso anterior, donde no se produce penetración completa del proyectil, las aceleraciones bruscas y elevadas tanto traslacionales como rotacionales pueden producir lesiones cerebrales graves. La consideración de aceleraciones en el diseño del casco de combate, constituye un factor determinante en la capacidad protectora del mismo.

En la actualidad, cada nación establece sus propios requisitos técnicos que deben satisfacer los cascos de combate para su entrada en servicio. Para ello, se hace uso de diferentes normativas en las cuales se definen procedimientos de ensayos para evaluar dichos requisitos. Algunos detalles de las normativas más significativas y empleadas a nivel mundial, relativas a la evaluación ante impacto de cascos de combate, se describen a continuación.

2.2.5.1. Marco OTAN

La normativa STANAG, “*Standardization Agreement*”, constituye un conjunto de procesos, procedimientos, términos, condiciones y técnicas de ámbito militar comunes entre los países miembros de la alianza. Cada estado miembro de la OTAN, ratifica una normativa y la implementa en sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En referencia a ensayos balísticos de sobre equipos de protección, como el casco de combate, se tiene la normativa STANAG 2920 [38] en la que se describen los procesos para la evaluación de la calota ante impactos de fragmento y proyectil, calculando, entre otros, parámetros como el valor de V_{50} (velocidad a la que se tiene un 50 % de probabilidades de que el proyectil perfora el casco). Se incluye además una clasificación del nivel de protección de las posibles amenazas de impacto de proyectiles según el tipo de material del que están constituidos de estos, indicando calibres, velocidades y masas de los mismos.

Cabe mencionar que esta normativa solo cubre los procedimientos de ensayo para la determinación del nivel de protección balística del casco de combate, sin embargo, los criterios mínimos de diseño para la evaluación y métodos de ensayo no balísticos se recogen en la normativa STANAG 2902 [39].

2.2.5.2. Estados Unidos

Esta normativa esta desarrollada por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (“*National Institute of Justice, NIJ*”), encargada de la investigación, desarrollo y evaluación para el departamento de Justicia del mismo país. Entre las diferentes normativas desarrolladas por la entidad, referentes a cascos de combate, destacan las normativas NIJ/0106.01 [40] y NIJ/0108.01 [41].

La normativa NIJ/0106.01 establece criterios de validación y procedimientos de ensayo para cascos de combate sometidos a impacto balístico de proyectiles. En este documento se hace referencia a dos consideraciones esenciales en el desarrollo de cascos de combate: la perforación del proyectil y la aceleración producida a consecuencia del impacto. Para la aplicación de esta normativa, se dispone de una cabeza *dummy* especial, instrumentada con un núcleo de plastelina, para recoger el trauma producido en caso de no perforación (ver figura 2.10).

Figura 2.10: *Dummy* de cabeza empleada para los ensayos de trauma y aceleración en base a normativa NIJ 0106.01.

En esta normativa se definen diferentes niveles de protección atendiendo al calibre, masa y velocidad de los proyectiles, estableciendo en cada nivel el número de ensayos a realizar. Con respecto a las consideraciones mencionadas anteriormente,

no se debe producir perforación completa para el nivel de protección diseñado y la aceleración recogida por el casco de combate no debe ser superior a 400 veces la aceleración de la gravedad.

Cabe mencionar que dentro de este mismo país, se recogen un conjunto de normativas desarrolladas por el Departamento de Defensa en las que se establecen directrices generales, procedimientos, equipos, técnicas, etc. para llevar a cabo ensayos de homologación en el ámbito militar. Destaca la normativa MIL-STD-662F [42], en la que define el procedimiento de obtención de V_{50} para cascos de combate.

2.2.5.3. Asociación VPAM

Se trata de una asociación de laboratorios de ensayos balísticos y centros de pruebas creada en 1999 para materiales y estructuras resistentes al impacto de proyectiles. A pesar de ser el idioma vinculante el alemán, esta asociación la conforman actualmente laboratorios de seis países centro-europeos: Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, República Checa y Austria. Esta asociación desarrolla métodos propios de ensayo y normativas con el fin de asegurar la reproducibilidad de resultados además de otorgar al usuario una mayor transparencia de mercado. Surge de la necesidad de cubrir las limitaciones en lo que a ensayos y pruebas balísticas, se refiere para materiales y construcciones que no están recogidos en las diferentes normativas europeas..

En lo que a cascos de combate se refiere, destaca la normativa VPAM-APR [43] que describe los conceptos básicos para las pruebas balísticas y/o evaluaciones de conformidad de materiales, construcciones y productos que ofrecen protección contra ataques con armas de fuego; y la VPAM-HVN [44], concreta para cascos de combate, donde se describen procesos específicos para la evaluación de los mismos frente a impacto. Ambas normativas son complementarias.

2.2.5.4. Marco regulador en España

En España, la Normalización Militar de Materiales tiene como objetivo definir procedimientos, técnicas, diseños y adquisiciones de materiales para su utilización por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta normalización está ubicada dentro la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, donde se elabora, editan y anulan normas militares españolas (NME),

Especificaciones Técnicas de Materiales (EMMA) e incluso la aceptación o derogación de implantación de normativas OTAN (STANAG).

En lo que al ámbito de investigación de esta tesis doctoral se refiere, los cascos de combate, la Norma Militar Española recoge en NME-2786/2017 [16] los requisitos técnicos para la homologación de un casco de combate.

En referencia a la resistencia balística, se consideran dos aspectos fundamentales: la resistencia antifragemento y la resistencia ante impacto de munición convencional, 9 *mm* Parabellum. Los ensayos para evaluar la resistencia balística del casco de combate ante estos dos tipos de amenaza se realizan de acuerdo a las normativas STANAG 2920 y NIJ 0106.01 respectivamente. Para el ensayo antifragemento se establece que el límite balístico debe ser superior a 650 *m/s*. Por otro lado, para el ensayo ante amenaza de munición convencional, no se debe producir perforación completa del proyectil en la calota. Estas pruebas han de realizarse en condiciones de temperatura y presión ambiente.

Cabe mencionar que esta normativa no solo evalúa la resistencia balística del casco en condiciones normales de temperatura y presión ambiente, si no que considera otros requisitos técnicos que se enumeran a continuación:

- Masa: La masa del casco no ha de ser superior a 1350 gramos
- Espesor: Se evalúa que el espesor de la calota del casco no excede 10 *mm* con una variación máxima de 2.5 *mm* en toda la superficie (independientemente del espesor nominal).
- Resistencia al impacto: Se somete el casco al impacto de una esfera de acero de 3000 *g*. desde una altura 1850 *mm*. Con el casco montado sobre una cabeza para ensayos de protección de acuerdo a la normativa UNE-EN 960:2007, se verifica que la superficie exterior no sufre daños tras el impacto.
- Condiciones climáticas: Se busca comprobar que el casco tras ser sometido a una serie de condiciones climáticas no sufre degradación estructural, ablandamientos, recrecimientos, etc. Las condiciones climáticas a las que se somete la calota son las siguientes:
 - Inmersión en agua de mar

- Bajas temperaturas
 - Altas temperaturas
 - Ciclo de envejecimiento
- Resistencia balística tras condiciones ambientales: Se realizan el mismos ensayo de resistencia antifragmento tras someter el casco las cuatro pruebas ambientales mencionadas anteriormente y el ensayo de munición convencional tras el proceso de inmersión de la calota en agua de mar.
 - Resistencia ignífuga: Comprobación de resistencia a la acción de una llama.

Esta normativa aplica al Pliego de Prescripciones Técnicas [15] para el suministro de cascos de combate a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, junto con otras normativas de carácter nacional e internacional entre las que destacan STANAG 2902, STANAG 2920 y MIL-STD-662F entre otras.

2.3. Revisión de la literatura

El análisis del comportamiento bajo la acción de diferentes cargas dinámicas de los materiales que se emplean para la fabricación de protecciones personales es un campo activo de investigación, debido al gran valor que posee para la industria de la Defensa. Comprender la respuesta de las protecciones personales ante cargas como el impacto balístico o de baja velocidad supone un factor determinante para los fabricantes, ya que pueden anticiparse en materia de optimización de diseños aumentando los niveles de protección y mejorando los procesos de fabricación.

En la tabla 2.3 se muestra un resumen de los diferentes trabajos de investigación en materia de protecciones personales rígidas, llevados a cabo hasta la fecha en función del tipo de protección, ya sea placa plana o casco de combate, indicando el proyectil empleado y el espesor de la protección.

Tabla 2.3: Resumen de diferentes trabajos de investigación de impacto balístico en relación con esta tesis doctoral.

Experimental	Wang et al.(2004)[45]	Proyectiles de diferentes geometrías	Kevlar/Epoxy; Espesor(t)= 5,10 y 15 mm
		Colakoglu et al.(2007)[46]	FSP 1.1 g. y FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; t=4 mm
		Gower et al.(2008)[47]	Proyectil hemisférico y cónico	Kevlar 29 y 129 /PVB; t=9 y 18.5 mm
		Sikarwar et al.(2012)[48]	FMJ 9 mm	Kevlar 29/Epoxy; Diferentes espesores con diferentes orientaciones de apilado.
		Sorrentino et al.(2014)[49]	FMJ 9 mm	Laminados propios Kevlar 29 diferentes espesores.
		Bresciani et al.(2016)[50]	Proyectil cilíndrico de acero	Kevlar 29/Epoxy; t= 5 y 10 mm
		Rodríguez-Millán et al.(2016)[51]	FSP 1.1 g. y FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; Densidad areal 8.86 kg/m ²
Numérico		Van Hoof et al.(1999)[52]	FSP 1.1 g.	Laminado de aramida; t=9.5 mm

Colakoglu et al.(2007)[46]	et	FSP 1.1 g. y FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; t= 4 mm
Tham et al.(2008)[53]		FSP 1.1 g.	Kevlar 29/PVB; t=9.5 mm
Gower et al.(2008)[47]		Proyectil hemisférico y cónico	Kevlar 29 y 129 /PVB; t=9 y 18.5 mm
Kumar et al.(2010)[54]		Cilindro de acero	Kevlar/Epoxy; t=9.5 mm
Manes et al. (2014)[55]		Diferentes geometrías de proyectil en cal. 7.62 mm	Kevlar 29/Epoxy; t= 5 mm
Rodríguez-Millán et al.(2016)[56]	et	Proyectil cónico diferentes ángulos de punta y cilíndrico	Kevlar 29/Epoxy; t=5 y 10 mm
Bresciani et al.(2016)[50]		Proyectil cilíndrico de acero (sim. FSP)	Kevlar 29/Epoxy; t= 5 y 10 mm
Rodríguez-Millán et al.(2016)[51]	et	FSP y FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; Densidad areal 8.86 kg/m ²
Nayak et al. (2017)[57]		7.62 mm	Twaron T750/Epoxy; t=10 mm

Analítico	Sikarwar et al.(2012)[48]	FMJ 9 mm	Kevlar 29/Epoxy; Diferentes espesores con diferentes orientaciones de apilado.
		Sorrentino et al. (2014)[49]	FMJ 9 mm	Kevlar 29; diferentes espesores.
	Experimental	Tham et al.(2008)[53]	FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; t=9.5 mm
		Tan et al.(2012)[58]	Esfera acero 11.9 g.	Kevlar/Epoxy; t=9.15 mm
		Rodríguez-Millán et al.(2016)[51]	FSP y FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; Densidad areal 8.86 kg/m ²
		Palta et al.(2018)[59]	FMJ 9 mm y 0.223 (Rifle)	Kevlar 129; t=10 mm aprox.
	Numérico	Van Hoof et al.(2001)[60]	FSP 1.1 g.	Kevlar 29/PVB; t=9.5 mm
		Aare et al.(2007)[13]	9 mm 8 g. (rígido)	Laminados de aramida de espesores diferentes.
		Tham et al.(2008)[53]	FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; t=9.5 mm

Lee et al.(2010)[61]		FSP 1.1 g. FMJ 9 mm	Kevlar; t=no especificado.
Tan et al.(2012)[58]		Esfera acero 11.9 g.	Kevlar/Epoxy; t=9.15 mm
Tan et al.(2014)[62]		Explosión	Kevlar/Epoxy; t=9.15 mm
Jenson et al.(2015)[63]		Explosión	Laminado Kevlar 129
Li et al.(2015)[64]		FMJ 9 mm	Kevlar 129/PVB; t=no especificado.
Rodríguez-Millán et al.(2016)[51]	et	FSP y FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; Densidad areal 8.86 kg/m ²
Li et al.(2016)[65]		FMJ 9 mm	Kevlar 129/PVB; t=7.8 mm
Rodríguez-Millán et al.(2017)[66]	et	Explosión	Laminado Kevlar; t=9.15 mm
Tse et al.(2017)[67]		FMJ 9 mm	Laminado Kevlar; t=9.15 mm
Palta et al.(2018)[59]		FSP 1.1 g., FMJ 9 mm y cal. 0.223 (Rifle)	Kevlar 129; t=10 mm aprox.
Palomar et al.(2018)[68]		FMJ 9 mm	Kevlar 29/PVB; Densidad areal 8.86 kg/m ²

Caçoilo et al.(2020)[69]	FMJ 9 <i>mm</i>	Kevlar 29 (t=10 <i>mm</i>) + Titanio Ti-6Al-4V
--------------------------	-----------------	--

La tabla 2.3 muestra una clasificación de los trabajos existentes de impacto balístico sobre material compuesto de aramida. Se han estructurado según la morfología del material, (placa plana o casco de combate) y, dentro de cada uno, atendiendo al tipo de análisis que se ha realizado, ya sea experimental, numérico ó analítico. Muchos de los estudios se han enmarcado simultáneamente en diferentes análisis debido a que se han realizado ambas metodologías bajo el mismo trabajo de investigación.

Analizando en primer lugar los estudios experimentales sobre placa plana, se observa que todos ellos se han realizado empleando el mismo tipo de fibra de Kevlar, Kevlar 29, pero modificando la matriz en la que están embebidas las fibras, ya sea con epoxídicas o fenólicas (PVB). Algunos de los trabajos se centran en el uso de proyectiles comunes en el desarrollo de las protecciones personales, debido a su empleo en normativas, como son el FSP 1.1 *g.* y FMJ 9 *mm* [46, 48, 51]. Bresciani et al. [50] emplea un proyectil cilíndrico de pequeño calibre, muy similar a FSP para sus investigaciones de influencia de ángulo de impacto del proyectil en laminados de diferente espesor. Otros trabajos como el de Wang et al. [45] y Gower et al. [47] emplean proyectiles de acero no deformables de alta penetración no normalizados.

Por otro lado, la mayoría de los autores, [46, 47, 50, 51] analizan el daño, en términos de deformación de la parte posterior de la probeta, midiendo la deformación en tiempo de real durante el proceso de impacto (como Gower et al. [47]) ó empleando plastilina Roma nº1 para registrar el trauma máximo generado durante el impacto (como realizan Rodriguez-Millan et al. [51] y Colakoglu et al. [46] en sus respectivos trabajos). Bresciani et al. [50] analizaron el desplazamiento de la parte posterior de la probeta en la dirección del impacto y su extensión radial de manera cualitativa a través de imágenes de la secuencia de impacto obtenidas con cámaras de alta velocidad.

Destacan los trabajos de Gower et al. [47], donde se emplea el material compuesto en formato placa empleado en la fabricación cascos de combate, Kevlar 129/PVB y Rodriguez-Millan et al. [51] donde se realiza un análisis experimental completo del material en formato de placa plana bajo las restricciones de normativas STANAG 2920 y NIJ-0106.01.

Por otro lado, de los trabajos que poseen una metodología numérica presentados en la tabla anterior (Tabla 2.3) se denota en primer lugar que solamente cuatro autores validan sus modelos numéricos con ensayos experimentales propios realizados previamente [46, 47, 50, 51]. Otros autores comparan sus resultados numéricos con datos de otros trabajos previos, como Tan et al. [53] y Rodríguez-Millan et al. [56] donde la calibración y validación del modelo numérico de Kevlar 29 se realiza reproduciendo los resultados obtenidos por Van Hoof et al. [52].

Manes et al. [55] y Kumar et al. [54] realizan sus trabajos puramente numéricos. El primero de ellos, analiza la respuesta balística de un laminado de Kevlar 29/PVB ante el impacto a diferentes velocidades de proyectiles del calibre 7.62 mm. La novedad de este trabajo reside en la modelización del material que, respecto al resto de autores (no únicamente limitado a compuesto de aramida), modelan el material compuesto como un sólido homogéneo, Manes et al. [55] realizaron una modelización meso-homogénea, donde se pueden diferenciar los componentes del material, la fibra y la matriz. Kumar et al. realizan un estudio numérico del comportamiento balístico de laminados de Kevlar/epoxy analizando la influencia de la geometría y masa del proyectil en el límite balístico.

Cabe destacar en la tabla 2.3, el trabajo desarrollado por Van Hoof et al. [52] por tratarse del primer trabajo numérico de impacto en laminados de Kevlar/PVB orientado a las protecciones personales, sirviendo como punto de partida para diversas investigaciones relacionadas. Resulta de interés de nuevo el trabajo de Gower et al. [47] debido a que es el único que emplea como material de estudio Kevlar 129/PVB definiendo las propiedades mecánicas correspondientes para su aplicación en modelos numéricos.

Respecto a los estudios de impacto sobre placas planas de material compuesto de fibra de aramida realizados de manera analítica, se han recogido únicamente dos trabajos, el de Sikarwar et al. [48] donde se realiza un estudio analítico de la energía absorbida por el material durante el impacto y el Sorrentino et al. [49] donde se emplea la expresión analítica propuesta por Walker et al. [70] que predice el valor de V_{50} considerando las proporciones de fibra y matriz en el compuesto, para validar el proceso de fabricación de laminados desarrollado y el posterior

comportamiento balístico de los mismos.

En referencia a los estudios relativos al casco de combate, no existen muchos trabajos que lleven a cabo una metodología experimental sobre los mismos debido a los altos costes de adquisición y fabricación que poseen y a fuertes cláusulas de confidencialidad de las empresas fabricantes. Sin embargo, los trabajos experimentales presentados en la tabla 2.3 resultan bastante completos.

Además del análisis sobre placa plana descrito anteriormente, Tham et al. [53] en su trabajo lleva a cabo ensayos experimentales de impacto sobre calotas de casco de combate para analizar su comportamiento balístico ante el impacto de proyectiles esféricos con el fin de validar modelos numéricos posteriores en base a dichos resultados. Por su parte, Tan et al. [58] lleva a cabo ensayos de impacto en calotas con proyectil esférico en diferentes localizaciones, pero centrandose en la interacción biomecánica de la protección con el portador utilizando un *Dummy HIII*. Los resultados obtenidos experimentalmente permiten validar un modelo de elementos finitos desarrollado posteriormente para analizar diferentes parámetros sin necesidad de realizar nuevos ensayos experimentales.

Rodriguez-Millan et al. en 2016 [51] realizó, al igual que se describió anteriormente para placa plana, ensayos experimentales sobre calota de casco de combate de acuerdo a las normativas STANAG 2920, empleando proyectil FSP 1.1 g y NIJ 0106.01 (9 mm FMJ) con el fin de validar también, resultados proporcionados por modelos numéricos desarrollados.

Finalmente, Palta et al. [59] somete experimentalmente un casco de combate al impacto en diferentes localizaciones de proyectiles de gran calibre, para analizar la mecánica del impacto sobre calotas. Los resultados, al igual que los trabajos anteriormente descritos sobre casco de combate, son empleados para la comparación con modelos numéricos de elementos finitos.

Existen diversos trabajos que analizan de manera numérica el comportamiento del casco de combate ante impacto balístico. Cabe mencionar, observando la Tabla 2.3 que salvo Van Hoof et al. [60], todos los autores emplean un proyectil FMJ 9 mm para sus trabajos, analizando el nivel de protección asociado a la

normativa NIJ 0106.01 y el trauma generado a través de un *dummy* de plastelina ([51, 64]) o bien analizando la respuesta biomecánica en forma de aceleraciones o presiones ([13, 58, 60, 61, 65, 67, 68]. De manera indirecta, otros trabajos emplean modelos de casco de combate de material compuesto de aramida para analizar la respuesta biomecánica ante cargas explosivas [62, 63, 66].

Otro aspecto a mencionar tras observar la tabla es que la mayoría de autores emplean para sus investigaciones modelos de material de Kevlar 29 con matriz epoxídica o fenólica y tan solo tres modelan con Kevlar 129/PVB material claramente reconocido para la fabricación de cascos de combate. Se observa además que el espesor de la protección resulta muy común entre ambos, situándose en torno a 9.5 mm de manera general.

Por otro lado, recientemente [69] analizó la influencia de la plasticidad del proyectil en la absorción de energía durante un impacto de proyectil FMJ 9mm sobre un casco de combate montado sobre un modelo de *dummy HIII*, analizando la respuesta biomecánica del mismo.

Por último es notable remarcar que únicamente Tham et al. [53], Tan et al. [58], Rodriguez-Millan et al. [51] y Palta et al. [59] desarrollan modelos numéricos validados con ensayos experimentales realizados previamente por ellos mismos, reproduciendo en primer lugar las condiciones de dichos ensayos y verificando la correcta concordancia de resultados. Posteriormente, aplican dichos modelos al análisis de diferentes parámetros como el tipo de proyectil y su velocidad o la localización del impacto.

En referencia a estudios de impacto a baja velocidad sobre material compuesto de fibra de aramida, es notable destacar que existen pocos trabajos publicados, siendo éstos de carácter experimental, principalmente, [71–75].

Sugun et al. [71] realiza ensayos experimentales de impacto a baja velocidad, empleando una torre de caída de peso, sobre laminados de material compuesto con matriz epoxy empleando diferentes refuerzos entre los que se encuentra el Kevlar. Cada laminado es sometido a diferentes energías de impacto y a su vez a repetidos impactos hasta que se alcanza el fallo total del material. Para cada

laminado se analizó la influencia del número de impactos realizados con la evolución de la fuerza de contacto y la energía absorbida. Además se realizaron análisis de daño inducido en terminos de extensión de delaminación y su relación con la cantidad de impactos recibidos por el material.

Por otro lado, Reis et al. [72] realiza una comparación completa del comportamiento ante impacto a baja velocidad en torre de caída, de laminados reforzados con tejido de Kevlar con diferentes composiciones en la matriz: epoxy, epoxy-corcho, epoxy-arcilla y epoxy-corcho-arcilla. Se realizan ensayos a diferentes energías de impacto midiendo la evolución de parámetros clásicos en este tipo de ensayos como la fuerza de contacto, el desplazamiento máximo, la energía absorbida, así como la extensión del area delaminada.

Más recientemente, Bandaru et al. [73] analizó el comportamiento ante impacto de baja velocidad de laminados de Kevlar 29/polipropileno con diferentes configuraciones: tejido plano en dos dimensiones (2D) y tejidos tridimensionales donde las capas están entrelazadas entre sí (3D). Concluyó que dada la gran dependencia de la resistencia al impacto con la rigidez en el plano del laminado, la presencia de hilos en la dirección del espesor tenia una notable influencia en la absorción de energía del impacto por el laminado.

Posteriormente, Bandaru et al. [74] presentó un trabajo experimental y numérico sobre laminados de Kevlar sometidos a impacto de baja velocidad mediante un equipo de torre de caída de peso. En él se comparan tejidos homogéneos de Kevlar 29/polipropileno con un tejido híbrido de Kevlar-Basalto/polipropileno. Con los resultados obtenidos de los ensayos experimentales se desarrollo un modelo numérico de elementos finitos para reproducir dichos ensayos.

Finalmente Mayyadah et al. [75] realizó un análisis del comportamiento frente a impacto a baja velocidad entre laminados de diferentes espesores de Kevlar/epoxy y UHMWPE/epoxy. El estudio fue realizado empleando una torre de caída de peso y un péndulo Izod. Se compararon diferentes parámetros como la fuerza resistente al impacto, la energía absorbida o la deformación del a probeta.

Se denota, por tanto, que existen pocos estudios relativos al análisis del com-

portamiento frente a impacto de baja velocidad, de laminados de material compuesto de fibra de aramida, por lo que resulta interesante invertir e investigar en esa línea ya que las protecciones personales, como los cascos de combate, no solamente están expuestas a impacto balístico, si no también a golpes y/o caídas que puedan afectar a su integridad estructural poniendo en riesgo la vida del portador.

2.4. Conclusiones del capítulo.

Los cascos de combate han evolucionado históricamente adaptándose en materiales y geometría a las diferentes exigencias militares y circunstancias de cada época. Actualmente, los requerimientos de movilidad, confort y ergonomía van en conjunción con niveles de protección elevados frente potenciales amenazas, como caídas o golpes, armas de fuego y explosiones. Por este motivo, se ha de buscar en su diseño, un equilibrio entre resistencia y peso que queda satisfecho con la utilización de materiales compuestos para su fabricación.

Este hecho hace que durante el proceso de diseño de cascos de combate se ha de comprender el comportamiento mecánico de los materiales compuestos empleados y sus mecanismos de absorción de energía para poder optimizar su resistencia balística.

Otro factor de considerable importancia y, que actualmente resulta de gran interés para la industria fabricante de cascos de combate, es la mejora de los procesos de fabricación ya que se han observado problemas de resistencia balística inducidos por defectos de fabricación inevitables por la propia morfología de los materiales compuestos, originando pliegues, fisuras, dobleces o bordes libres que afectan a la integridad balística

Por último, tras analizar el estado actual de la investigación que se pretende llevar a cabo en esta tesis doctoral, se puede concluir que no existen muchos trabajos de impacto balístico, tanto en placa plana como en casco de combate, que lleven a cabo metodologías experimentales propias de ensayo que sirvan como elemento de calibración y validación de modelos numéricos de simulación desarrollados. La gran mayoría de los trabajos numéricos existentes están validados con

ensayos experimentales de otros investigadores o proporcionados por el fabricante del material, por lo que no se reproducen las mismas condiciones de ensayo en el modelo numérico que en el ensayo real. Este hecho cuestiona la extrapolación de resultados a otros análisis, como la influencia del proyectil en torno a su geometría, masa y velocidad, o la influencia de la densidad areal de la protección.

Estas conclusiones obtenidas se alinean con el objetivo general de esta tesis doctoral, el desarrollo de un modelo numérico predictivo, capaz de reproducir el comportamiento frente a impacto de alta velocidad (impacto balístico), del material compuesto de fibra de aramida, típicamente utilizado en la fabricación de cascos de combate, empleándose para ello una metodología combinada experimental y numérica que permite la calibración y validación de los modelos desarrollados.

Capítulo 3

Metodología experimental

3.1. Introducción

En el presente capítulo se describe la parte experimental llevada a cabo en esta investigación sobre el material comúnmente empleado en la fabricación de protecciones personales, el compuesto de fibras de aramida. En las siguientes líneas se pretende abordar la descripción del material compuesto usado, así como los dispositivos utilizados en los ensayos experimentales y la metodología llevada a cabo para la consecución de los mismos.

Durante la parte experimental de la investigación se han distinguido dos campañas de ensayos claramente diferenciadas. Una primera fase donde se han realizado ensayos de impacto a baja velocidad empleando una torre de caída de peso, con el fin de analizar el comportamiento del material ante este tipo de condiciones de impacto. A partir de los resultados obtenidos, es posible conocer diferentes parámetros necesarios para la modelización numérica del material compuesto, la cual se expone en el capítulo siguiente. Por otro lado, tras los ensayos realizados, se han llevado a cabo estudios de análisis de daño donde se han empleado diferentes técnicas de detección de fallo en materiales compuestos, como la microtomografía computarizada (CT), que permite observar fallos internos en el compuesto sin necesidad de destruirlo o romperlo obteniendo imágenes digitales de las probetas para su posterior procesamiento, o mediante técnicas de inspección visual previo corte de las probeta.

Por otro lado, se han realizado ensayos de impacto balístico sobre placas planas

del compuesto de aramida de dos espesores diferentes, empleando dos proyectiles de pequeño calibre de diferente geometría, esferas de acero y proyectiles simulantes de fragmento, *FSP*. De cada ensayo se obtendrán diferentes parámetros y resultados que servirán para desarrollar y calibrar el modelo numérico correspondiente.

Los ensayos de impacto presentados han sido realizados en el Laboratorio de Impacto en Estructuras Aeronáuticas, *Impactlab*, del Departamento de Mecánica Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid.

Con todo ello, se pretende abordar ampliamente de manera experimental, el comportamiento del material compuesto de aramida empleado en protecciones personales ante diferentes condiciones de impacto. Los resultados obtenidos de esta parte experimental, deberán ser concretos y concluyentes ya que conformarán la base en cuanto a calibración y validación se refiere, para el desarrollo de un modelo numérico de elementos finitos que se presenta en el capítulo siguiente.

3.2. Descripción del material de estudio

El material utilizado en el presente estudio es el material compuesto basado en fibra de aramida de alta resistencia, típicamente empleado en la fabricación de protecciones personales rígidas, como por ejemplo, los cascos de combate. Existen diversos tipos de fibras de aramida comerciales para la fabricación del material compuesto, pero la más empleada y conocida es la comercializada por la compañía *DuPont* bajo el nombre de Kevlar®. La fibra empleada en este trabajo es Kevlar® 129 (K-129). Las fibras se presentan en láminas tejidas tipo “tafetán” embebidas en matriz de resina fenólica (*PVB*, *Polivynil Butyral Phenolic*). Para la obtención de los paneles finales se utiliza la técnica de apilamiento manual de estas láminas y posterior prensado y curado mediante prensa en caliente. De este modo se consigue un bajo contenido en resina en el *composite*, aproximadamente un 82 % de volumen de fibra (Figura 3.1). La fabricación de los paneles ha sido llevada a cabo por la empresa FECSA (Fábrica Española de Confecciones S.A.). Las propiedades mecánicas de esta fibra fueron presentadas en el capítulo anterior (Sección 2.2.3).

Durante la campaña de ensayos experimentales se van a emplear dos tipos de placa de atendiendo a su densidad areal: Las placas de menor espesor poseen una densidad de área de 4.43 kg/m^2 mientras que las de mayor sección transversal corresponden a una densidad areal de 8.86 kg/m^2 , siendo este último representativo del utilizado en la fabricación de cascos de combate.

Las dimensiones de los paneles procedentes de fábrica son $400 \times 400 \text{ mm}^2$ y posteriormente se cortan mediante chorro de agua en formato cuadrado de dimensiones de $100 \times 100 \text{ mm}^2$ en ambos espesores utilizados para las probetas destinadas a los ensayos de impacto balístico y con dimensiones $150 \times 100 \text{ mm}^2$ para las probetas que serán ensayadas a impacto a baja velocidad en torre de caída.

Figura 3.1: Placa de material compuesto de fibra de aramida. Detalle: tejido tafetán.

Es importante destacar que por tratarse de un investigación asociada a proyecto con empresa privada, las cláusulas de confidencialidad impiden publicar datos relativos al número de láminas, el espesor nominal de las mismas y al proceso de fabricación del laminado. Dichos parámetros son conocidos, pero no se mencionarán en este documento.

3.3. Ensayos experimentales en Torre de Caída

A continuación se describen los ensayos experimentales de impacto a baja velocidad llevados a cabo en este trabajo. A través de la realización de los mismos, se pretende analizar el comportamiento dinámico del material compuesto de fibra de aramida, en un rango de velocidades de impacto notablemente inferior al de

impacto balístico. Este tipo de análisis resulta de gran interés, ya que los cascos de combate, durante su vida en servicio, están expuestos a este tipo de cargas de baja velocidad, ya sea en forma de caídas y/o golpes. En esta sección se detallan los dispositivos empleados para la realización de los ensayos, así como el procedimiento de ensayo para obtener los diferentes parámetros del análisis.

3.3.1. Descripción del dispositivo

El equipo utilizado en el estudio del comportamiento del compuesto de aramida sometido a impacto de baja velocidad es una torre de caída de peso instrumentada de la marca INSTRON CEAST Fractovist, modelo 6785 (Figura 3.2) junto a un sistema de adquisición de datos DAS 4000 que está dotado de un software para el procesamiento de la señal, que permite registrar hasta un máximo de 4000 datos con un tiempo mínimo de muestreo de $1\mu s$. La torre de caída está formada por dos partes, denominadas cámaras, claramente diferenciadas:

- **Cámara superior:** Denominada cámara del impactador, figura 3.2(b). Consta de un percutor móvil que está guiado por columnas de acero rectificadas para que el desplazamiento sea perfectamente vertical. El percutor puede ser liberado desde una altura máxima de 1 metro y se le pueden añadir masas adicionales para obtener distintos valores de energía de impacto. Además, dispone de un sistema de muelles para simular caídas de hasta 20 metros de altura.

Esta cámara también consta de un dispositivo encargado de absorber energía residual cinética del percutor una vez realizado el impacto tras el rebote, llamado bloque de parada, que retiene el percutor impidiendo que se produzca un nuevo impacto en la probeta. Dicho mecanismo está controlado por un sistema neumático activado por un fotodetector.

- **Cámara inferior:** Constituye una base de gran masa encargada de dar rigidez al sistema y es el lugar donde se coloca el utillaje de agarre de la probeta. Cabe mencionar que este modelo posee también cámara climática.

Figura 3.2: Equipo experimental empleado. 3.2(a) Vista general. 3.2(b) Detalle de la cámara superior donde se muestran las guías, el percutor y la masa añadida

Para el cálculo de la velocidad de impacto, el sistema electrónico de la torre de caída utiliza la expresión correspondiente a cuerpos en caída libre a partir de un balance de energía del conjunto percutor despreciando el rozamiento con las guías verticales, obteniendo

$$V_{imp} = \sqrt{2gh} \quad (3.1)$$

donde h es la altura a la que se libera el percutor y g la gravedad.

En el cuerpo del percutor se alberga toda la instrumentación necesaria para el muestreo del ensayo, que está formada por un sensor alojado en su interior, que mide la deformación elástica longitudinal durante el impacto. Esta deformación se transforma en una señal eléctrica, que es recogida y procesada por el sistema de adquisición de datos. Dicho sensor se encuentra a una determinada distancia de la cabeza del percutor, suficiente para que el impulso generado en el impacto se estabilice y se propague por la barra como una onda unidimensional, obteniendo así una señal uniforme en la sección de la barra.

Figura 3.3: Percutor completo con instrumentación. Detalle: Punta del percutor intercambiable $\phi 20$ mm.

Por otro lado, el útil de fijación de la probeta consiste en un cuerpo macizo de acero sobre el que reposa la probeta de manera horizontal y que presenta un orificio rectangular y centrado de dimensiones 125×75 mm. Para fijar la probeta en su parte superior, el útil posee unas mordazas de palanca con punta de goma que al cerrarse impiden el desplazamiento vertical de la placa. Cabe mencionarse también que en la superficie del soporte hay unos topes, cuya función consiste en centrar la probeta en el útil. El útil de soporte junto con una probeta a ensayar puede observarse en la figura 3.4.

Figura 3.4: Útil de sujeción de probetas y colocación de la probeta.

3.3.2. Procedimiento de ensayo

La ejecución del ensayo consiste en elevar la masa del conjunto percutor con el impactador, mediante una serie de mecanismos hasta la altura necesaria para conseguir la energía de impacto deseada. Una vez alcanzada dicha altura, se

libera el conjunto mediante el panel de control de la torre. Tras el impacto, en caso de producirse rebote del percutor, el sistema de parada, retiene el conjunto produciendo así un único contacto, evitando que se produzcan sucesivos impactos secundarios. Como resultado del ensayo se obtiene un registro de la fuerza que ejerce el percutor sobre la probeta en cada instante de tiempo.

Esta señal puede presentar una serie de oscilaciones que son debidas a dos factores principalmente. El primero de ellos es debido a la frecuencia natural de vibración del percutor que se ve atenuada si los elementos que componen el impactador no están bien sujetos. La segunda fuente de oscilaciones es la vibración de flexión de la probeta debido a la propagación de ondas elásticas durante el impacto [76]. En ambos casos, las oscilaciones comienzan durante el inicio del contacto y durante la iniciación del daño.

A partir del registro fuerza-tiempo obtenido, es posible determinar otros parámetros resultantes del ensayo en función del tiempo como son el desplazamiento, la velocidad y la energía absorbida. Sin embargo, para obtener dichos parámetros se han de realizar una serie de hipótesis que conllevan un cierto margen de error de cara a los resultados finales. Dichas hipótesis son:

- No existe deformación permanente en el percutor durante el impacto
- El espesor de la probeta no varía durante el ensayo
- Existe contacto permanente entre probeta y percutor
- Despreciar rozamiento entre el conjunto percutor y las guías

Los históricos de la velocidad y desplazamiento del percutor así como la energía absorbida por la probeta se pueden obtener mediante integraciones sucesivas.

La aceleración en cada instante de tiempo de la masa en caída libre resulta

$$a(t) = g - \frac{F(t)}{m} \quad (3.2)$$

Donde $F(t)$ es la fuerza en cada instante de tiempo medida en $[N]$, m es la masa en caída libre $[kg]$ y g es la aceleración de la gravedad $[m/s^2]$.

Integrando la expresión anterior de la aceleración entre el instante inicial (momento en que comienza el contacto entre percutor y probeta) y el instante final del ensayo, se obtiene la velocidad de impacto en cada instante de tiempo.

$$v(t) = v_i + gt - \frac{1}{m} \int_0^t F(t) dt \quad (3.3)$$

Donde v_i es la velocidad inicial de impacto, es decir en el instante que comienza el contacto probeta-percutor, en $t = 0$.

Integrando nuevamente la expresión de la velocidad en cada instante de tiempo, se obtiene la evolución temporal de la posición del percutor

$$x(t) = v_i t + \frac{1}{2}gt - \frac{1}{m} \int_0^t \int_0^t F(t) dt \quad (3.4)$$

Considerando las hipótesis formuladas anteriormente y que el desplazamiento inicial de la probeta es nulo, se puede afirmar que la posición de la sección central de la probeta y la posición del extremo del percutor es la misma en cada instante de tiempo.

Por otro lado, la energía absorbida por la probeta corresponderá al área bajo la curva Fuerza-Desplazamiento del ensayo, por lo que se puede calcular dicha energía para cada instante de tiempo mediante la siguiente expresión

$$E_a(t) = \frac{1}{2} \int_0^t F(t)x(t) dt \quad (3.5)$$

Las curvas características que registran la evolución temporal de la energía absorbida y de la fuerza de contacto se muestran en la figura 3.5. En estas curvas se pueden observar distintos puntos que resultan interesantes a la hora de estudiar el comportamiento del material frente a impactos de baja velocidad y que proporcionan información sobre la evolución del daño producido en el mismo durante el ensayo.

La figura 3.5(a) muestra la evolución de la energía absorbida durante impacto por el material de la probeta. Esta energía presenta una tendencia creciente desde el inicio debido a la deformación de la probeta durante el impacto por

la acumulación de energía de deformación elástica y a la aparición de diferentes mecanismos de daño que se producen en el material. Cuando se alcanza el valor máximo de energía absorbida, la recuperación elástica del material produce el rebote del percutor, otorgándole una cierta energía cinética. Tras esto, la energía absorbida permanece constante. Cabe mencionar que pueden existir situaciones donde la energía de recuperación elástica no sea suficiente para dotar de velocidad al percutor, y esta energía se disipa por el percutor.

Hay que tener en cuenta que el conjunto de la torre de caída no es un sistema aislado por lo que se absorbe energía a través de los diferentes componentes del sistema, pero por simplicidad de los análisis y dado que dicha energía disipada es pequeña, se puede considerar que la energía se absorbe, en su totalidad por los diferentes modos de fallo del material [77]. La figura 3.5(a) es representativa de un ensayo donde se ha producido fallo en la probeta y esta ha absorbido parte de la energía del impacto.

Dependiendo del nivel de energía de impacto, el ensayo en torre de caída puede arrojar tres resultados distintos según el modo de interacción entre el percutor y la probeta. El primero de ellos corresponde a la situación donde la energía absorbida por el sistema y la probeta es muy pequeña, y por tanto, la prácticamente la totalidad de la energía de impacto se transmite de nuevo al percutor haciéndolo rebotar (caso sin daño). Por otro lado, puede producirse que parte de la energía de impacto es absorbida por el material a través de los diferentes modos de daño y la recuperación elástica del material hace rebotar al percutor (caso parcialmente dañado). Por último, si la energía de impacto es suficientemente grande, se produce perforación del material, absorbiendo este la totalidad de la energía, dañándolo por completo [78, 79].

(a)

(b)

Figura 3.5: Curvas características de ensayo en torre de caída, $E=78 \text{ J}$ sobre probeta de densidad areal 8.86 kg/m^2 . 3.5(a) Evolución de la energía absorbida. 3.5(b) Evolución de la fuerza de contacto.

En la figura 3.5(b) se muestra la evolución de la fuerza de contacto para ensayos de impacto a baja velocidad. En ella se pueden observar 4 puntos característicos [80]: 3 valores de carga P_{cr} , P_r y P_{max} , y el tiempo de contacto t_c . La carga crítica, P_{cr} , se asocia a la primera caída significativa de la carga durante la evolución. Esta caída es debida principalmente a la reducción de la rigidez transversal del laminado debida al inicio y a la propagación de la delaminación. Esta caída se produce hasta un valor de carga residual P_r , a partir del cual, si el percutor todavía retiene energía se produce una "fase de recarga" hasta alcanzar el punto de carga máxima P_{max} . Este valor de la carga, depende la rigidez residual que posee el material después del daño inicial generado.

En la literatura, varios autores [76, 80–82] apuntan que la carga crítica es independiente de la energía de impacto y de las condiciones de contorno. Además, una vez se alcanza la carga crítica P_{cr} se produce la delaminación. Por ello, [83] propone de una expresión analítica para estimar su valor.

$$P_{cr} = \sqrt{\frac{8\pi^2 E t^3}{9(1 - \nu^2)} G_{II}^c} \quad (3.6)$$

donde E y ν son el modulo de Young y el coeficiente de Poisson en el plano del laminado, t es el espesor de la probeta y G_{II}^c es la energía de fractura interlaminar en modo-II obtenida a partir de un ensayo ENF (*End-Notch Flexure test*) [84].

3.4. Impacto balístico de proyectiles de pequeño calibre sobre placa plana

En esta sección se describen los ensayos de impacto a alta velocidad (impacto balístico) realizados empleando proyectiles de pequeño calibre con diferente geometría. Con ello, se pretende reproducir situaciones en las cuales las protecciones personales de tipo rígidas, como los cascos de combate, están sometidos al impacto de pequeños fragmentos procedentes de disparos, metralla o explosiones. Se muestran los dispositivos empleados, así como los proyectiles utilizados. Se han realizado ensayos sobre placa plana para ambas densidades areales cubriendo un rango de velocidades de impacto que permite conocer la curva balística del material para cada proyectil. Además, se han analizado de manera cualitativa

los diferentes modos de daño inducidos en el material tras el impacto del proyectil.

3.4.1. Descripción de los dispositivos del ensayo

3.4.1.1. Lanzador neumático

Para llevar a cabo los ensayos de impacto a alta velocidad, también conocidos como impactos balísticos, se utilizó un cañón balístico no estriado del calibre 7.62 de la marca *Sabre Ballistic* que emplea gas para impulsar los proyectiles. La longitud del cañón es 1.5 metros. El fluido de trabajo encargado del impulso se almacena en un depósito a presión. Mediante una válvula de apertura rápida se proporciona gas al cañón para el disparo. Esta válvula debe tener una respuesta rápida con el fin de entregar una presión uniforme. Haciendo uso de curvas de calibración basadas en ensayos anteriores con el mismo dispositivo, que registran valores de presión y velocidad de salida del proyectil, se selecciona la presión asociada a la velocidad requerida atendiendo al gas y a los proyectiles empleados. El rango de velocidades utilizado en los ensayos experimentales es $300 \text{ m/s} < v_0 < 850 \text{ m/s}$ y empleando gas Helio en el cañón.

Figura 3.6: Sistema neumático de impulsión

3.4.1.2. Projectiles

Se han utilizado dos proyectiles diferentes: proyectiles FSP (*Fragment Simulate Projectile*) del calibre .22 y 1.1 gramos de acuerdo con la normativa STANAG

2920 [38] y esferas de 7.5 mm de diámetro y 1.7 gramos (Figura 3.7). Ambos proyectiles están fabricados en acero 4337H recocido y laminado en frío, con dureza Rockwell 30 y módulo elástico de 210 GPa. Tras los ensayos, no se observaron evidencias de deformación plástica ni desperfectos en los mismos, por lo que el comportamiento se puede considerar perfectamente elástico.

Figura 3.7: Proyectiles utilizados. 3.7(a) Proyectil esférico $\phi 7.5$ mm. 3.7(b) Proyectil FSP $\phi 5.5$ mm. 3.7(c) Conjunto FSP y Sabot

Dado que el el proyectil FSP es de un diámetro inferior al diámetro de boca del cañón (subcalibrado); y con el fin de asegurar una óptima estanqueidad entre el proyectil y el cañón e impedir así pérdidas de presión, se utiliza un cartucho, conocido como *Sabot* y que está fabricado de polimero PLA (Ácido Poliláctico), sobre el que se monta el proyectil y este a su vez se introduce en el cañón. Una vez se alcanza la boca del cañón, el proyectil se desprende del sabot y continúa su vuelo hasta el objetivo.

3.4.1.3. Soporte de las probetas

Situado de manera perpendicular al cañón y enfrentado al mismo, está el sistema de fijación en el que se colocará la probeta a ensayar. Este sistema de fijación consiste en un marco de acero y perfiles de aluminio (Figura 3.8), cuyo lado superior puede ser regulado en altura con el fin de poder trabajar con diferentes tamaños de probeta. La placa por tanto, queda fijada en dos puntos en su parte frontal y trasera. No se observaron efectos de deslizamiento durante los ensayos. La distancia entre la boca del cañón y la posición donde se sitúan las probetas son 3 metros aproximadamente.

Figura 3.8: Soporte de probeta plana. 3.8(a) Vista frontal. 3.8(b) Proyectoil Vista general. 3.8(c) Vista lateral.

3.4.1.4. Cámara de alta velocidad y equipo de iluminación

Todos los ensayos llevados a cabo han sido grabados haciendo uso de cámaras digitales de alta velocidad. Mediante el procesado de las imágenes captadas, se puede visualizar toda la secuencia del impacto, medir la velocidad de impacto y la velocidad residual en los casos de perforación completa y además medir el desplazamiento de la parte trasera de la probeta.

Para ello se utilizó una cámara de alta velocidad Photron FastCam SA-Z (Figura 3.9(a)), configurada a 1024 x 7400 píxeles de resolución y 28000 frames por segundo. La disposición de la cámara, perpendicular a la trayectoria del proyectil y a la probeta permite grabar todo el proceso de impacto.

La grabación de este tipo de ensayos con cámaras de alta velocidad requieren de una alta luminosidad, por lo que se utilizó un foco de alta intensidad y bajo parpadeo de la marca ARRI modelo M18 (Figura 3.9(b)) con lámpara HMI de 1800 W.

Figura 3.9: Dispositivos utilizados para la grabación a alta velocidad 3.9(a) Cámara de alta velocidad Photron FastCam SA-Z. 3.9(b) Foco de alta intensidad ARRI M18

Una vez captada la secuencia completa del impacto, haciendo uso del software PFV Photron FastCam Viewer, es posible obtener diferentes parámetros característicos del ensayo como la velocidad de impacto y la residua residual en caso de perforación completa, así como el desplazamiento de la parte posterior de la probeta. Estos parámetros ha sido posible calcularlos mediante la distancia entre píxeles previamente calibrada con un elemento de medida y el número de imágenes captadas por segundo (frames por segundo). La figura 3.10 muestra la disposición de la cámara y los elementos de iluminación, así como el lanzador neumático y los elementos de sujeción de la probeta.

Figura 3.10: Disposición de los dispositivos empleados durante los ensayos de impacto

3.4.2. Procedimiento de ensayos de impacto balístico en placa plana

Como se ha mencionado anteriormente, estos ensayos se han realizado con el fin de analizar el comportamiento balístico del material estudiado en su configuración de placa plana y obtener así, diferentes parámetros que sirven para la calibración del modelo numérico que se desarrollará posteriormente. Para ello, de cada ensayo se ha medido la velocidad de impacto y la velocidad residual en caso de perforación completa, obteniendo así las curvas balísticas para cada espesor de probeta y proyectil. Además se ha obtenido la deformación máxima de la parte posterior de probeta durante el impacto. Estos parámetros se han obtenido mediante grabaciones de la secuencia de impacto con las cámaras de alta velocidad tal y como se expuso en la sección anterior (Sección 3.4.1.4).

La velocidad de partida para comenzar los ensayos ha sido seleccionada te-

niendo en cuenta las consideraciones y orientaciones facilitadas por el fabricante de las probetas, basadas en estudios previos similares al respecto. El rango de velocidades de impacto empleado es:

- Placa fina ($\rho_a = 4,43 \text{ kg/m}^2$) : $300 \text{ m/s} \iff 650 \text{ m/s}$
- Placa gruesa ($\rho_a = 8,86 \text{ kg/m}^2$) : $600 \text{ m/s} \iff 800 \text{ m/s}$

Para el caso de impacto con FSP, se conoce el valor de V_{50} proporcionado por el fabricante. Los ensayos para el cálculo de dicho parámetro se muestran en el Anexo A.1, por lo que la velocidad de impacto de partida para los ensayos con este proyectil, resulta conocida y orientativa para la determinación de la curva balística.

Es importante destacar, la existencia de cierta incertidumbre alrededor de este tipo de ensayos experimentales de impacto balístico, asociada a diferentes aspectos, los cuales que pueden afectar a los resultados de los mismos y a su repetitividad. Por ejemplo, la presión del gas en el lanzador neumático a través de la cual selecciona la velocidad de impacto, puede presentar oscilaciones debidas a la temperatura de la sala ó incluso, a la cantidad de gas remanente en los depósitos. Por otro lado, el proyectil puede sufrir desviaciones durante el vuelo, haciendo que el impacto no se produzca perfectamente perpendicular, en el centro exacto de la probeta o incluso la repetitividad en la precisión del punto de impacto. Otros factores como la introducción del proyectil en el cañón o la fijación de la probeta en su soporte, es recomendable que sean realizados por el mismo operario durante toda la campaña de ensayos, con el fin de reducir su efecto en los resultados.

Sin esta incertidumbre, resultaría sencillo encontrar el valor del límite balístico y de la velocidad residual correspondiente a una velocidad de impacto a través de una expresión analítica. Sin embargo, en la realidad, como resultado de factores similares a los mencionados anteriormente, algunos ensayos realizados a velocidades de impacto más bajas pueden producir velocidades residuales mayores y viceversa (Figura 3.11) haciendo que sea muy difícil encontrar una relación precisa entre estas velocidades y por ende, el límite balístico. Esta zona se conoce como zona mixta de resultados.

En la literatura no existe una expresión para tales efectos, que relacione la velocidad de impacto con la velocidad residual para cada proyectil y/o material empleado. Por ello se recurre a expresiones analíticas de aproximación como el modelo de Recht-Ipson [85] (Ec. 3.10) obtenida a partir del balance de energía de la secuencia de impacto

$$\frac{1}{2}m_p v_i^2 = \frac{1}{2}m_p v_r^2 + \frac{1}{2}m_{plug} v_r^2 + \frac{1}{2}m_p v_{bl}^2 \quad (3.7)$$

donde m_p y m_{plug} son las masas del proyectil y de pequeñas porciones de material de la probeta desprendidas a consecuencia del impacto respectivamente, v_i , v_r y v_{bl} son las velocidades de impacto, residual y del límite balístico correspondiente. Puede denotarse que la energía correspondiente al límite balístico es la máxima energía de impacto que puede absorber la probeta. Por otro lado, se asume que el proyectil no sufre cambios en su masa durante el análisis.

Agrupando los términos correspondientes a la velocidad residual se tiene

$$\frac{1}{2}m_p v_r^2 + \frac{1}{2}m_{plug} v_r^2 = \frac{1}{2}m_p v_i^2 - \frac{1}{2}m_p v_{bl}^2 \quad (3.8)$$

Esta expresión puede reescribirse cambiando los términos cuadráticos por el parámetro p y agrupando bajo un parámetro α los términos correspondientes a las masas. De este modo la expresión finalmente resulta

$$v_r = \frac{m_p}{m_p + m_{plug}} (v_i^p - v_{bl}^p)^{\frac{1}{p}} \quad (3.9)$$

Por otro lado, con el fin de simplificar el cálculo y facilitar el análisis, se ha considerado que $m_{plug} \ll m_p$. De este modo, la expresión resulta finalmente

$$v_r = \begin{cases} (v_i^p - v_{bl}^p)^{\frac{1}{p}} & \text{si } v_i > v_{bl} \\ 0 & \text{si } v_i < v_{bl} \end{cases} \quad (3.10)$$

Figura 3.11: Ajuste de resultados mediante la expresión de Recht-Ipson.

Para aplicar de manera correcta la aproximación de Recht-Ipson son necesarios dos ensayos donde se produzca perforación completa en el material. Con los datos de velocidad de impacto y velocidad residual obtenidos es posible resolver la expresión 3.10. La velocidad del límite balístico calculada, v_l , se utilizará como la velocidad de impacto para el siguiente ensayo. Si se produce perforación completa en este siguiente impacto, se resuelven de nuevo las variables y el valor obtenido de límite balístico se volverá a emplear como velocidad de impacto del siguiente ensayo. En caso de no producir perforación completa, se ha de volver a seleccionar una velocidad de impacto superior hasta que se alcance la dicho régimen de penetración. Una vez se produce la perforación completa, se continúa con el método hasta encontrar una respuesta de la aproximación con la precisión deseada.

3.4.3. Inspección visual

La técnica de análisis de daño mas simple empleada en este trabajo es la inspección visual. Para ello primeramente se han analizado las probetas en busca de fallos detectables en la superficie exterior de las probetas, así como en los casos de penetración y/o perforación la zona del zona del impacto y la zona de salida. Posteriormente, se ha realizado un corte transversal completo a las

probetas mediante chorro de agua, ya que esta técnica es la que causa menor daño al material ensayado. Al realizar este corte se puede observar el plano transversal a lo largo de todo el espesor y detectar diferentes fallos, como la rotura de fibras a diferentes modos y la delaminación.

3.5. Técnicas de análisis de daño

3.5.1. Microtomografía digital

La microtomografía digital computarizada es una técnica de gran alcance científico que consiste en la exploración mediante rayos X, para obtener como resultado imágenes axiales de gran calidad y precisión. El equipo emite un haz de gran intensidad de rayos X que incide sobre el objeto a estudiar, parte de la radiación que no ha sido absorbida por el objeto es recogida por detectores en forma de espectro. Posteriormente, se modifica la posición del emisor de haces o bien se rota el objeto, y se vuelve a repetir el proceso hasta abarcar todo el objeto.

El ordenador transforma los datos obtenidos por los detectores en imágenes digitales procesadas, pudiendo obtener un modelo tanto en 2D ó 3D del objeto estudiado. Se obtiene una imagen formada por *voxels* en escala de grises que depende de la cantidad de electrones que ha absorbido el objeto. Esta escala está limitada por el color blanco asociado al material sin dañar y el color negro, cuando el material ha cambiado en una determinada zona y hay aire debido a la rotura y por tanto nos indica un cambio de densidad. Mediante esta técnica se pueden analizar variables como áreas, volúmenes, espesores, daños internos, etc.

Los análisis de microtomografía computarizada han sido realizados en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en la división de caracterización de materiales, en el laboratorio de microscopía. El dispositivo utilizado para la inspección tomográfica es el *Phoenix v/tomex* de la marca *GE Sensing & Inspection Technologies X-Ray* 3.12, un sistema versátil de inspección mediante rayos X de alta resolución para la obtención de imágenes tanto en 2D como en 3D. Las dimensiones máximas de inspección del equipo son 260 mm de diámetro y 420 mm de longitud. El equipo posee dos tubos de rayos X diferentes, un microfoco para microCT de 2400 kV y un nanofoco para nanoCT de 180 kV.

Figura 3.12: Máquina de microtomografía computarizada. 3.12(a) Vista general de la máquina. 3.12(b) Vista interior de la máquina.

Una vez realizada la inspección, las imágenes obtenidas se procesan con el software de código abierto FIJI utilizado para el tratamiento de imágenes procedentes de TACs, tomografías, resonancias magnéticas, etc. y que permite el análisis de dichas imágenes, así como la creación de modelos 3D precisos de las inspecciones realizadas.

3.6. Resultados obtenidos

3.6.1. Impacto de baja velocidad

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de impactos a baja velocidad realizados en la torre de caída. Se han realizado ensayos considerando diferentes masas y alturas de caída, cubriendo así un rango de energías comprendido entre 20 y 175 J . En total se han realizado 10 ensayos, 7 en placa gruesa 8.86 kg/m^2 y 3 en placa fina 4.43 kg/m^2 . La tabla 3.1 recoge los datos de los ensayos. Cabe mencionar que los datos se han realizado atendiendo a la normativa al respecto ASTM D 7136/d 7136M – 07 [86], pero empleando un percutor semi-esférico $\phi 20 \text{ mm}$ de diámetro.

Fuerza de contacto

Los registros de fuerza-tiempo obtenidos de cada ensayo realizado tanto para la placa fina como para la gruesa se muestran en la figura 3.13. Las señales

Tabla 3.1: Recopilatorio de ensayos realizados en torre de caída

Dens. Areal [kg/m^2]	Masa [kg]	Vel. Impacto [m/s]	E. Impacto [J]
4.43	3.815	3.16	19.54
	3.815	4.37	37.03
	7.815	3.72	55.87
8.86	7.815	3.40	46.01
	7.815	4.43	77.86
	13.815	3.61	92.12
	18.815	3.51	119.19
	13.815	4.44	139.51
	18.815	4.02	156.21
	18.815	4.24	173.68

obtenidas de los ensayos presentan fluctuaciones durante la parte de carga, que son debidas a los modos propios de vibración del material, al ruido en la señal, así como a la propagación del daño en la probeta. Para eliminar la influencia de estas vibraciones en el análisis se ha realizado un filtrado de todas las señales.

Figura 3.13: Registros de fuerza de contacto. 3.13(a) Placa $\rho_a = 4.43 \text{ kg/m}^2$. 3.13(b) Placa $\rho_a = 8.86 \text{ kg/m}^2$.

En la figura 3.13 se observa que todas las curvas presentan la misma tendencia después de haber aplicado el filtrado de la señal. Además, para ambas densidades areales estudiadas, las curvas presentan la misma pendiente inicial correspondiente a la parte de aplicación de la carga, hasta que se alcanza el valor de carga crítica P_{cr} . Posteriormente la evolución de la fuerza hasta el valor máxima varía en función del daño inducido.

Por otro lado, la fuerza de contacto máxima se observa que tiene una tendencia lineal creciente con la energía de impacto para el rango de energías estudiado, tal y como se observa en la figura 3.14(a). En el caso de energía de impacto 139.51 J en placa gruesa se observa un pequeño descenso de la fuerza de contacto máxima, que está justificado tras observar la probeta después del ensayo, ya que el impacto estuvo ligeramente descentrado. Se observa como al ajustar los datos, ambos tipos de probetas poseen prácticamente la misma tendencia lineal (misma pendiente) para el rango de energías de impacto estudiado $m = 0,026 \pm 0,001$.

En lo que a la carga crítica P_{cr} se refiere, se observa en la figura 3.14(b) que tiende a permanecer constante para los dos tipos de probetas estudiados, por ello de acuerdo a [76, 80–82] se puede afirmar que, este parámetro es independiente de la energía de impacto. Los resultados arrojaron un valor medio de 2239 ± 67.63 N para la placa fina ($\rho_a=4.43$ kg/m^2) mientras que para la placa de mayor espesor ($\rho_a=8.86$ kg/m^2) se obtuvo un valor medio de 6288 ± 337.39 N

Figura 3.14: 3.14(a) Comparación de la fuerza de contacto máxima entre placa fina y gruesa. 3.14(b) Comparación de la carga crítica P_{cr} para ambas familias de probetas

Energía absorbida

La evolución de la energía absorbida por las probetas para cada ensayo se muestra en la figura 3.15. Se observa que la energía absorbida incrementa con la energía de impacto para ambos espesores estudiados. En la figura 3.15(a), para el caso de mayor energía de impacto, $E_{imp} = 55,87 J$, prácticamente la totalidad de esta ha sido absorbida por la probeta, induciendo un daño completo en las mismas.

Por otro lado en la figura 3.16(a) se observa que la energía absorbida por las placas tanto en fino como en grueso crece linealmente con la energía de impacto dentro del rango de energías estudiado en este trabajo. Se observa también que ambas rectas de ajuste tienen la misma pendiente.

A su vez, la figura 3.16(b) muestra la relación entre la energía de impacto y la energía absorbida en tanto por ciento. Este porcentaje está calculado como el cociente entre la energía absorbida y la energía de impacto. Mediante esta gráfica se pueden obtener los límites de saturación para cada probeta, es decir, el valor de la energía de impacto para el cual la probeta absorbe el 100 % de dicha energía. Haciendo uso de las rectas de regresión, las energías de saturación para la placas fina y gruesa son 62 J y 206 J respectivamente.

Figura 3.15: Registros de energía absorbida por las probetas. 3.15(a) Placa fina $\rho_a=4.43 \text{ kg/m}^2$. 3.15(b) Placa gruesa $\rho_a=8.86 \text{ kg/m}^2$.

(a)

(b)

Figura 3.16: Análisis de energía absorbida por las probetas. 3.16(a) Energía absorbida vs. Energía de impacto. 3.15(b) Análisis porcentual de la energía absorbida.

Análisis de daño producido

Después de los ensayos de impacto en torre de caída, se sometieron las placas a un análisis del daño inducido haciendo uso de microtomografía computarizada, proceso descrito en la sección 3.5.1. El proceso se realizó con una energía de 140 kV y una resolución 85 μm .

De cada imagen en 3D, se analizó el plano que mostrase la totalidad del área frontal de la probeta, observándose en los casos de placa gruesa $E_{imp} = 173J$ y en $E_{imp} = 37J$ y $E_{imp} = 55J$ de placa fina, una zona en negro debido a la curvatura producida en la probeta por el impacto. Esto es debido a que el escáner en dicho plano no detecta material, sino aire, tal y como se describió en la sección 3.5.1. Para la medición del área dañada, se asumió la zona central negra como parte del área dañada. En la figura 3.17 se muestran las imágenes de las probetas analizadas. De cada probeta se midió el área encerrada por un polígono cuyos vértices coinciden con la distancia máxima de propagación de las grietas que se observan en la figura 3.17. Esta medición del área se realizó con el software de código libre *ImageJ* [87].

Figura 3.17: Imágenes del daño producido obtenidas mediante tomografía computarizada. 3.17(a) Placa $\rho_a=8.86 \text{ kg/m}^2$. 3.17(b) Placa $\rho_a=4.43 \text{ kg/m}^2$.

La figura 3.18 muestra la influencia de la energía de impacto en el área dañada, estando graficada ésta en porcentaje respecto al área total de la probeta. En ella se observa que el porcentaje de área dañada se ajusta a una correctamente a una tendencia lineal creciente con la energía de impacto, para ambas densidades areales, en el rango de energías de impacto estudiado. Además, se concluye que para una misma energía de impacto la probeta de menor espesor de absorbe mas energía de manera inelástica y por ende, se induce un mayor daño en la misma.

Figura 3.18: Influencia de la energía de impacto en el porcentaje de área dañada de la probeta.

Del mismo se analizaron mediante inspección visual sobre la superficie externa de las probetas tras los ensayos, con el fin de cotejar los diferentes fallos inducidos al material [86]. La figura 3.19 muestra la superficies externa de todas las probetas ensayadas. En todas ellas se puede observar el mismo patrón de fallos, tal y como se indica en [86]. En primer lugar se produce la indentación (muy localizada) debido al golpeo del percutor en la probeta, produciendo una deformación plástica en forma de cráter. Posteriormente alrededor de la zona de impacto se propagan defectos radiales en direcciones 0° , $\pm 45^\circ$ y 90° a través de las cuales se extiende la delaminación. Esta propagación incrementa con la energía de impacto. En ningún caso se produce rotura de fibras en las probetas ni penetración del percutor en las mismas.

Figura 3.19: Imágenes del daño producido obtenidas mediante tomografía computarizada. 3.19(a) Placa $\rho_a = 8,86 \text{ kg/m}^2$. 3.19(b) Placa $\rho_a = 4,43 \text{ kg/m}^2$.

3.6.2. Impacto balístico en plana plana

A continuación se presentan los resultados obtenidos experimentalmente en los ensayos de impacto balístico sobre placa plana empleando diferentes geometrías de proyectiles de pequeño calibre. De cada ensayo se midió la velocidad de impacto y la velocidad residual en caso de producirse penetración completa (perforación), analizando las curvas balísticas de y el límite balístico obtenidas mediante el método Recht-Ipson, para cada tipo de probeta y proyectil empleado. Esta síntesis constituye el análisis balístico del problema. Además se realizó un análisis de la deformación máxima de la parte posterior de la probeta a conse-

cuencia de la absorción de la energía del impacto. Por otro lado, se ha realizado también una observación cualitativa de los modos de daño que aparecen en las probetas, representativos de los materiales compuestos ante cargas de impacto.

Este análisis de resultados ha de ser concreto y concluyente ya que servirá para calibrar el modelo numérico de elementos finitos que se desarrollará posteriormente.

Análisis balístico

La campaña de ensayos experimentales sobre placa plana englobó un total de 36 ensayos, divididos en 10 ensayos con proyectil esférico sobre placa de 8.86 kg/m^2 y 8 sobre la placa de densidad areal 4.43 kg/m^2 . Por otro lado, para el proyectil FSP se realizaron 11 impactos en probetas gruesas mientras que en las probetas de menor espesor se realizaron 8 ensayos. La tabla 3.2 recoge los resultados obtenidos.

Tabla 3.2: Resumen de los ensayos experimentales sobre placa plana

FSP 1.1 g.				Esfera 1.7 g.			
4.43 kg/m^2		8.86 kg/m^2		4.43 kg/m^2		8.86 kg/m^2	
v_i	v_r	v_i	v_r	v_i	v_r	v_i	v_r
[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
370	0	528	0	337	0	462	0
437	0	597	0	350	0	518	0
448	134	653	0	363	0	557	0
470	266	696	0	376	0	608	0
498	295	706	151	383	116	624	167
515	329	717	225	408	208	633	240
541	371	720	298	447	289	667	332
657	523	728	311	507	399	685	385
—	—	730	345	—	—	715	469
—	—	759	414	—	—	824	563
—	—	804	523	—	—	—	—

Con estos ensayos se procedió a aplicar el método de ajuste de Recht-Ipson a cada tipo de probeta y proyectil empleado con el fin de obtener la relación entre las velocidades de entrada y residual del proyectil, así como el límite balístico.

Los valores para la velocidad en el límite balístico obtenidos mediante este método así como el parámetro de la ecuación de Recht-Ipson, p (Ec. 3.10) y el error máximo obtenido en el ajuste, se muestran en la tabla siguiente (tabla 3.3).

Tabla 3.3: Parámetros de ajuste de la ecuación de Recht-Ipson para los ensayos experimentales

	4.43 kg/m ²			8.86 kg/m ²		
	v_{bl}	p	error	v_{bl}	p	error
FSP 1.1 g.	434.4	2.42	17 %	702.8	2.82	0.50 %
Esfera 1.7 g.	375.2	2.49	5.90 %	606.8	2.30	17 %

Observando estos datos se puede denotar que para ambos proyectiles estudiados, una reducción del 50 % de la densidad areal de la probeta no supone una reducción en la misma proporción en el límite balístico. Para los casos en los que se ha empleado proyectil esférico, se ha obtenido un límite balístico de 606.8 m/s para la probeta de mayor sección mientras que la más fina arroja un valor de velocidad límite de 375.2 m/s, lo que se traduce en una disminución del 38 % de la velocidad.

De los ensayos realizados con proyectil FSP se ha obtenido un valor de 702.8 m/s para la probeta gruesa y de 434.4 m/s para la más fina. Al igual que en el caso de proyectil anterior, supone una reducción de un 38 % del límite balístico.

Además, el resultado del límite balístico obtenido mediante el método de Recht-Ipson para proyectil FSP sobre probeta de densidad areal 8.86 kg/m² se ha comparado con el valor de $V_{50} = 686.6$ m/s proporcionado por el fabricante cuyo resultado y procedimiento de cálculo se muestra en el Anexo A, arrojando una diferencia de un 2.5 % entre ellos. Este hecho refuta el valor obtenido por el método de ajuste.

(a)

(b)

Figura 3.20: Resultados obtenidos de los ensayos experimentales de impacto balístico ajustados mediante el modelo de Recht-Ipson. 3.20(a) Proyectoil FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectoil esférico 1.7 g.

La figura 3.20 muestra el ajuste obtenido a cada tipo de ensayo realizado. Se denota que el modelo de Recht-Ipson se ajusta de manera correcta a los datos obtenidos de los ensayos experimentales para todos los casos estudiados. Tal y como se muestra en la tabla 3.3, en el caso de proyectil esférico impactando sobre la probeta de mayor espesor y proyectil FSP sobre la mas fina se incurre en un error de 17 %. Esto se puede analizar fácilmente, ya que en el caso de proyectil esférico, los dos ensayos a mayor velocidad (715 m/s y 804 m/s) son los que presentan una velocidad residual, mas alejada de la tendencia normal del resto de las muestras. Esto mismo ocurre en el ensayo realizado a 448 m/s con proyectil FSP sobre placa de 4.43 kg/m^2 . Estos errores pueden ser debidos a desalineaciones del proyectil con la probeta, ocasionando que el proyectil no impacte exactamente en el centro de la misma o incluso a errores en la medida de la velocidad a través de las grabaciones de la secuencia de impacto.

Se puede observar además que en todos los casos analizados, los resultados presentan una tendencia asintotica hacia una recta definida donde la velocidad residual es igual a la velocidad de impacto. Las curvas balísticas tienden a alcanzar ese estado para valores muy elevados de la velocidad de impacto donde la probeta apenas absorbe energía a través de los diferentes modos de fallo. Este hecho ha sido observado por otros investigadores en materiales diferentes al compuesto de aramida [88–93].

Análisis del daño inducido

Otro parámetro tras los ensayos de impacto balístico ha sido el desplazamiento máximo de la parte posterior de la placa. Este análisis se ha realizado únicamente para las probetas gruesas con ambos proyectiles. El valor de dicho desplazamiento se ha obtenido haciendo uso de las grabaciones de los impactos con las cámaras de alta velocidad y con la distancia entre píxeles previamente calibrada (Figura 3.21(a)). Para las situaciones donde se produce perforación completa, experimentalmente, se ha medido el desplazamiento cuando el proyectil se encuentra alejado de la probeta a la salida. La figura 3.21(b) muestra el desplazamiento máximo de la parte trasera de la placa en función de la velocidad de impacto.

Figura 3.21: Análisis del desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta. 3.21(a) Método de obtención del desplazamiento. 3.21(b) Desplazamiento de la parte posterior de la placa en función de la velocidad de impacto.

En ella se puede observar como el desplazamiento de la parte posterior incrementa con la velocidad de impacto hasta alcanzar su valor máximo a velocidades cercanas al límite balístico, asociado a la máxima energía que el material es capaz de absorber. Esta absorción de energía se realiza a través de los diferentes modos de fallo, donde destaca en impacto balístico, la delaminación, siendo el mecanismo predominante [27]. Esta delaminación origina grandes desplazamientos de la parte posterior de la probeta, formando el cono característico en el material compuesto [94–98].

Sin embargo, para velocidades muy superiores al límite balístico, gran parte de la energía cinética del proyectil es absorbida por mecanismos de fallo más locales, como por ejemplo el aplastamiento de las fibras o el fallo por cortadura. Esto genera que la deformación máxima de la parte posterior decaiga hasta valores constantes para cada proyectil para valores altos de velocidad de impacto.

En consecuencia de lo mencionado, se ha analizado de manera cualitativa los diferentes modos de daño que se han inducido en la probeta a consecuencia del impacto. La figura 3.22 muestra la sección media de una probeta impactada con proyectil esférico a 715 m/s, régimen donde se produce perforación de la placa.

Figura 3.22: Modos de fallo característicos debidos al impacto de proyectil esférico, $v_i=715$ m/s

En ella se pueden observar los diferentes mecanismos de daño asociados a la absorción de energía por parte de la probeta. El hecho de producirse perforación en el material y que el proyectil continúe su vuelo con una cierta velocidad residual (menor a la de impacto), implica que la probeta no ha sido capaz de absorber la totalidad de la energía cinética del impacto, solo una cierta parte a través de mecanismos de daño inducidos al material.

En primer lugar, debido a la alta velocidad que posee el proyectil, se produce una primera etapa donde es notable el fallo de las fibras a cortadura y el aplastamiento de las mismas. A continuación, el avance del proyectil a través del material, hace que se produzca la delaminación entre capas, separando éstas y absorbiendo gran parte de la energía del impacto. Finalmente, las últimas capas del material compuesto rompen a tracción debido a la alta cantidad de energía que todavía posee el proyectil.

Por último se ha realizado un análisis de la energía absorbida sobre los datos obtenidos experimentalmente. Partiendo del balance de energía de la ecuación 3.11 y suprimiendo el término relativo a la energía correspondiente a la masa desprendida del material durante el impacto se tiene que, la energía absorbida por el material es la diferencia entre la energía cinética de impacto y la energía cinética debida a la velocidad residual del proyectil.

$$E_{abs} = E_I - E_R = \frac{1}{2}m_P(V_I^2 - V_R^2) \quad (3.11)$$

Cabe destacar que en el balance de energía formulado, no se ha considerado la disipación de energía a través de los diferentes elementos que conforman el dispositivo de soporte de la probeta, asumiendo un sistema aislado, donde dicha energía es muy pequeña en comparación con las energías cinéticas del proyectil.

Figura 3.23: Comparación de la energía absorbida para cada proyectil y tipo de probeta analizado

La figura 3.23 muestra la energía absorbida por el material para cada caso de impacto balístico estudiado. En ella se puede observar que la probeta absorbe mayor cantidad de energía cuando se emplea proyectil esférico a la misma energía de impacto. Esto es equivalente a afirmar que el proyectil FSP, resulta más dañino para el material, es decir posee una capacidad perforante mayor.

3.7. Conclusiones del capítulo

Tras analizar los resultados obtenidos para ambos tipos de ensayos realizados, impacto a baja velocidad e impacto balístico, se enumeran a continuación una serie de conclusiones parciales relativas a los análisis correspondientes.

Impacto a baja velocidad

Se ha diseñado, planificado y llevado a cabo una campaña de ensayos experimentales de impacto a baja velocidad empleando una torre de caída de peso sobre probetas de material compuesto de fibra de aramida, con dos densidades areales diferentes. Con estos ensayos, se ha analizado el comportamiento dinámico del material bajo ese tipo de cargas, mediante diferentes parámetros como la fuerza

de contacto producida, la energía absorbida por el material y el daño inducido en función de la energía de impacto a la que esta sometido.

De los resultados obtenidos se ha observado que tanto la fuerza de contacto máxima como la energía absorbida por el material, poseen una tendencia lineal creciente con la energía de impacto para el rango de energías estudiado. Por ello se puede obtener una relación directa entre ambos parámetros para diferentes estados de carga de impacto.

Por otro lado, se ha analizado también un parámetro característico del registro temporal de la fuerza de contacto, la carga crítica, P_{cr} definiéndose como la carga máxima previa a una caída repentina de la fuerza, asociada la pérdida de rigidez del material por efecto de la propagación de la delaminación en modo II en el material compuesto. Con los resultados obtenidos, se ha observado que dicho parámetro es independiente de la energía de impacto, y depende únicamente del espesor de la muestra. El análisis de este parámetro ha permitido obtener la energía de fractura en modo II del material, G_{II}^c , siendo de gran interés para el desarrollo del modelo numérico posterior.

Por último, se ha analizado el daño inducido en el material haciendo uso de un escáner CT (tomografía computarizada). Esta técnica no destructiva ha permitido cuantificar el daño inducido en el material para cada energía de impacto analizada. De este modo se ha obtenido una relación lineal para el rango de energías estudiado, entre la extensión del daño y la energía de impacto a la que esta sometido el material. Además se ha analizado cualitativamente la morfología del daño, identificando las fallas más comunes, donde destaca en este estudio, la indentación en el material y la propagación de fisuras en la matriz a través del plano de la lámina produciendo la delaminación entre capas adyacentes.

Impacto balístico en placa plana

Como punto de partida del análisis presentado, se ha diseñado, planificado y ejecutado una campaña de ensayos experimentales de impacto balístico de proyectiles de pequeño calibre sobre probetas planas de dos densidades areales diferentes, empleando dos proyectiles de diferente geometría. Mediante estos ensayos ha sido posible conocer el comportamiento balístico del material compuesto

de fibra de aramida analizando diferentes parámetros como el límite balístico, las curvas balísticas y el desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta para diferentes velocidades de impacto.

Referente al límite balístico, se ha obtenido, mediante aproximación por el método de Recht-Impson, el valor de dicha velocidad límite para cada proyectil y densidad areal estudiada. Se ha observado que el límite balístico no varía en la misma proporción que la densidad areal de la probeta dado que una reducción del 50 % del espesor de la misma, supone una disminución del 38 % en la velocidad límite para cada proyectil.

Por otro lado, de las curvas balísticas se ha podido comprobar que los resultados de los ensayos experimentales e ajustan de manera correcta a la expresión de Recht-Impson, permitiendo obtener una relación directa entre velocidad de impacto y velocidad residual para cada proyectil y tipo de probeta. Todas las curvas presentan la misma tendencia exponencial hacia una asíntota definida como velocidad de impacto igual a velocidad residual. Este estado se alcanza a velocidades muy superiores al límite balístico, donde el efecto de la protección en la reducción de la velocidad es muy pequeño.

Por último, se ha analizado el desplazamiento máxima de la parte posterior de la probeta durante el impacto, para cada caso estudiado. Este análisis ha permitido determinar que la mayor deformación sufrida por la probeta se produce a velocidades muy próximas al límite balístico. A través de un balance de energía realizado, se ha concluido que el límite balístico corresponde a la máxima energía que la probeta es capaz de absorber. Además se ha observado que el proyectil esférico posee mayor capacidad perforante que el FSP, es decir, el material absorbe menos energía cuando es impactado con proyectil esférico.

Capítulo 4

Metodología numérica

4.1. Introducción

La aparición de nuevas amenazas potenciales conlleva una evolución paralela de las protecciones personales y un elevado número de ensayos experimentales para cumplir con las exigentes normativas en materia de seguridad a las que están sometidas. El uso de herramientas de simulación resulta de gran interés para reducir los costes económicos y temporales que se incurren en el desarrollo. Con estas herramientas se pretende dar una idea aproximada del comportamiento bajo amenaza que tendría una protección personal, resultando útil para la optimización del diseño de las mismas.

Las protecciones personales pueden estar sometidas a diferentes amenazas con mayor o menor grado de peligrosidad para el portador, que abarcan desde caídas, hasta impactos de bala o explosiones con proyecciones de metralla. Conocer el comportamiento del material del que están hechas las protecciones bajo este último tipo de amenaza resulta de gran interés para los fabricantes.

En este capítulo se presenta el modelo de comportamiento mecánico utilizado para simular el impacto de proyectiles de pequeño tamaño sobre material compuesto de fibra de aramida, así como su implementación en el software de elementos finitos utilizado. Se ha desarrollado un modelo de elementos finitos, que reproduce el comportamiento frente a impacto balístico del compuesto de aramida en placa plana. Este modelo ha sido calibrado y validado con los resultados experimentales obtenidos de los ensayos presentados en la sección 3.4.

El software de elementos finitos utilizado es ABAQUS/Explicit 6.14-3 [99] desarrollado por la empresa *DS Dassault Systemes*. Al tratarse de un problema dinámico se ha empleado el módulo Explicit, adecuado para resolver este tipo de problemas dinámicos y no lineales. Por otro lado, este modulo permite hacer uso de subrutinas escritas en Fortran para la definición de modelos de comportamiento que no estén recogidos dentro de la biblioteca de materiales del propio software.

4.2. Modelo de comportamiento mecánico del material compuesto de fibra de aramida.

4.2.1. Descripción del modelo de fallo intra-laminar

La posibilidad de disponer de un modelo de comportamiento mecánico implementado en un código de elementos finitos que permita predecir adecuadamente los diferentes modos de fallo que aparecen los materiales compuestos antes situaciones de impacto resulta de gran interés para el estudio y diseño de protecciones personales modernas.

Dado que el software de elementos finitos que se emplea, ABAQUS/Explicit 6.14-3 [99], no tiene implementados en su biblioteca de materiales la totalidad de los modelos de comportamiento mecánicos de cualquier material; y debido a la anisotropía y heterogeneidad de los materiales compuestos, es necesario definir dicho modelo comportamiento, en particular para el material objeto de estudio de esta tesis, el compuesto de tejido de aramida, haciendo uso de una subrutina de usuario.

Esta subrutina es de tipo VUMAT (Abaqus/Explicit [100]) y mediante la cual se pueden modelizar los diferentes modos de fallo que se originan en estos materiales. Se asume que el material tiene un comportamiento elástico lineal hasta el fallo. El modelo que a continuación se presenta solo contempla el fallo intra-laminar del compuesto, es decir, solo se evalúa la propia rotura de la lámina, no la deslaminación, la cual se define mediante un comportamiento cohesivo basado en superficies que se explicará posteriormente.

El comportamiento del material para el cálculo de la tensión se basa en la ecuación constitutiva para un material elástico lineal (Ec. 4.1) donde la matriz $\{K\}$ contiene las constantes de rigidez para un material ortótropo formuladas a partir de las constantes elásticas E_{ij}, ν_{ij}, G_{ij} , módulo elástico, coeficiente de Poisson y módulo de cortadura respectivamente definidos en direcciones ortogonales, debido a la anisotropía y heterogeneidad comentada anteriormente de estos materiales. En cada instante de tiempo, se calculan las tensiones a partir de las tensiones y del incremento de deformación del estado de tiempo anterior y se verifica si se cumple el criterio de fallo o de rotura implementado basado en tensiones (Ec. 4.2-4.4).

$$\sigma = \{K\} \varepsilon \quad (4.1)$$

Una vez que el fallo ha ocurrido se produce un descenso de la rigidez del elemento y la rotura se simula eliminando el mismo.

Criterio de fallo

El criterio de fallo empleado en este trabajo, está basado en el modelo de fallo definido por Hou et al. [101], el cual es una modificación del criterio definido por Chang-Chang [102]. El criterio definido por [101] considera cuatro modos diferentes de fallo del material: fallo en las fibras, rotura de la matriz a tracción, rotura de la matriz a compresión y deslaminación entre capas, cada uno asociado a un parámetro de daño.

Dado que el material compuesto de fibra de aramida que se emplea en esta investigación presenta un alto porcentaje de volumen de fibra y que la rotura de la matriz supone un modo de fallo de baja relevancia, se ha realizado una modificación de este modelo de daño y se asume que el fallo en las láminas únicamente se produce por rotura de las fibras en cualquiera de las dos direcciones del tejido. Este criterio de fallo está dividido en dos partes, fallo en el plano de la lámina para las direcciones 1 y 2 ortogonales entre si y fallo fuera del plano de la lámina, dirección 3. La figura 4.1, muestra el estado tensional de un elemento arbitrario considerando esta división.

- Criterio de fallo en el plano de la lámina
 - Fallo de las fibras en la dirección 1:

Figura 4.1: Distribución de las tensiones en un elemento segun los criterios aplicados

$$d_{f1} = \left(\frac{\sigma_{11}}{X_{1T}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{13}}{S_{13}} \right)^2 \quad (4.2)$$

- Fallo de las fibras en la dirección 2:

$$d_{f3} = \left(\frac{\sigma_{22}}{X_{2T}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{23}}{S_{23}} \right)^2 \quad (4.3)$$

- Criterio de fallo fuera del plano de la lámina (Únicamente si y solo si $\sigma_{33} < 0$):

$$d_3 = \left(\frac{\sigma_{33}}{Z_c} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{13}}{S_{13}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{23}}{S_{23}} \right)^2 \quad (4.4)$$

Donde σ_{11} , σ_{22} son las tensiones en la dirección longitudinal a través de la orientación de las fibras y σ_{33} es la tensión perpendicular fuera del plano de la lámina a través del espesor. σ_{12} , σ_{23} , y σ_{13} son las tensiones de cortadura; X_{1T} y X_{2T} son las tensiones máximas de rotura en la dirección de las fibras, S_{12} , S_{23} , S_{13} , son las tensiones máximas de cortadura. Se considera que ocurre el fallo cuando alguna de las variables de daño d_{ij} alcanza el valor 1.

Este fallo se simula mediante la anulación de determinadas componentes del tensor de tensiones de cada elemento, esto provoca en el elemento una pérdida de rigidez. Una caída brusca de la rigidez del elemento genera una excesiva distorsión de los mismos conduciendo a problemas de inestabilidad numérica y falta de convergencia. Para evitar esto, se ha introducido una transición suavizada en la disminución del valor de la tensión hasta su completa anulación. Esta transición progresiva se realiza mediante la actualización de las tensiones multiplicadas por un coeficiente de daño C_i , que es función del nivel de fallo producido en el elemen-

to. La figura 4.2 muestra la función para diferentes valores del exponente “n” que es un parámetro que afecta a la suavidad de la transición de manera que cuanto mayor sea este, se aproxima a un comportamiento más frágil del material.

El modo en el que se degrada la tensión en función del daño producido corresponde a la siguiente función de transición:

$$C_i = 1 - (d_{ij})^n \quad (4.5)$$

Como se ha comentado anteriormente, la pérdida de rigidez de los elementos puede conducir a problemas de inestabilidad numérica y convergencia motivados por una distorsión incontrolada de los mismos. Para evitar este hecho se ha introducido en la misma subrutina un sistema eliminación de elementos basado en criterios de deformación máxima. En cada instante de tiempo, las deformaciones ε_{11} , ε_{22} , ε_{33} , ε_{12} , ε_{13} y ε_{23} son evaluadas y el elemento será eliminado si alguna de las deformaciones alcanza el valor crítico establecido, dejando de aportar rigidez y masa a la lámina. Este criterio basado en deformaciones máximas ha sido implementado por otros investigadores para emular el fallo del material en problemas dinámicos como por ejemplo impactos [13, 56, 60, 67, 103–108].

Figura 4.2: Función degradación de las tensiones.

Para comprender mejor el funcionamiento del modelo de comportamiento mecánico de la fibra de aramida implementado en la subrutina, en la figura 4.3 se presenta un diagrama de flujo del cálculo de la tensión y el daño.

Figura 4.3: Diagrama de flujo de la subrutina implementada

4.2.2. Descripción del modelo de fallo inter-laminar

El fallo interlaminar o deslaminación entre dos capas del material compuesto se ha implementado utilizando una interacción cohesiva basada en superficies cohesivas [99]. El hecho de utilizar superficies cohesivas en lugar de los conocidos elementos cohesivos presenta una serie de ventajas como el rápido y fácil modelado del contacto y que no supone un aporte de masa y rigidez al sistema. Por otro lado, el uso de superficies cohesivas es óptimo para el modelado de la interfase cuándo esta tiene un espesor despreciable.

El modelo de comportamiento inter-laminar utilizado está basado en la ley de tracción-separación implementada en Abaqus 6.14-3/Explicit (Figura 4.4) que asume un comportamiento elástico lineal, seguido de la iniciación y de la evolución

del daño. Una vez el criterio de iniciación es alcanzado, el daño puede producirse de acuerdo a una ley de evolución no lineal.

Figura 4.4: Ley de tracción-separación con evolución de daño.

El vector de tensión tiene tres componentes, t_n, t_s, t_t , que corresponden a la tensión normal y las tensiones tangenciales respectivamente. Las separaciones correspondientes se denotan como $\delta_n, \delta_s, \delta_t$. El comportamiento elástico queda definido del siguiente modo:

$$\begin{Bmatrix} t_n \\ t_s \\ t_t \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{nn} & K_{ns} & K_{nt} \\ & K_{ss} & K_{st} \\ Sim & & K_{tt} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_n \\ \delta_s \\ \delta_t \end{Bmatrix} \implies t = [K]\delta \quad (4.6)$$

Dado que este modelo utiliza superficies cohesivas y no elementos cohesivos, no es necesario definir los términos de la matriz de rigidez, ya que el software los calcula a partir de los materiales que intervienen en la interacción. De esta manera se evita el aporte de masa y rigidez relativo a los elementos cohesivos.

Como se ha comentado anteriormente, en el modelo de daño se ha de definir un criterio de iniciación y una ley de evolución del mismo no necesariamente lineal. La iniciación del daño hace referencia al comienzo de la degradación del comportamiento cohesivo en el punto de contacto. Este proceso de degradación, comienza cuando se satisface un criterio basado en tracciones o separaciones de contacto previamente definido. Existen diversos criterios de iniciación, pero el empleado en el modelo de esta tesis está basado en tensiones en su forma cuadrática y queda formulado del siguiente modo:

$$\left(\frac{t_n}{t_n^o}\right)^2 + \left(\frac{t_s}{t_s^o}\right)^2 + \left(\frac{t_t}{t_t^o}\right)^2 = 1 \quad (4.7)$$

donde t_n^o , t_s^o , t_t^o , representan los valores máximos de tensión correspondientes a las situaciones de separación normal y tangencial puras respectivamente.

Una vez alcanzado el criterio de iniciación de daño, una ley de evolución de daño describe la velocidad a la que se degrada la rigidez cohesiva, a diferencia de los elementos cohesivos donde la evolución del daño degrada la rigidez del material.

Dentro de las diferentes leyes de evolución de daño que existen, la utilizada en este modelo está basada en energía de fractura en modo mixto [99]. La energía de fractura es igual al área encerrada bajo la curva de la ley de tracción-separación (Figura 4.4). La proporción existente entre las separaciones normales y tangenciales en el punto de contacto, determinan el modo mixto del material. (Figura 4.5)

Si se define G_n , G_s y G_t como la tasa energía de fractura disipada por las tracciones y sus correspondientes separaciones durante un contacto, en las direcciones normal y tangenciales respectivamente, si se define también

$$G_T = G_n + G_s + G_t \quad (4.8)$$

la proporción entre energías en modo mixto queda definida como

$$m_1 = \frac{G_n}{G_T}, m_2 = \frac{G_s}{G_T}, m_3 = \frac{G_t}{G_T} \quad (4.9)$$

De la expresión anterior, se observa como dos de estas tres magnitudes son independientes, por lo que resulta útil definir la tasa de energía disipada por las tensiones y separaciones tangenciales

$$G_S = G_s + G_t \quad (4.10)$$

El criterio de fallo basado en energías en condiciones de modo mixto utilizado en esta tesis es una ley potencial que viene dada por [99]:

$$\left(\frac{G_n}{G_n^C}\right)^\alpha + \left(\frac{G_s}{G_s^C}\right)^\alpha + \left(\frac{G_t}{G_t^C}\right)^\alpha = 1 \quad (4.11)$$

donde G_n^C , G_s^C , G_t^C son las energías máximas de fractura en las direcciones normal y tangenciales respectivamente y α , es un parámetro relativo al material.

Figura 4.5: Ley de tracción-separación en modo mixto.

Por tanto, la energía de fractura en modo mixto $G^C = G_T$ se verifica cuando se cumple la condición anterior (Ec. 4.11). Esta energía de fractura necesaria para producir el fallo en condiciones de modo mixto queda definida como

$$G^C = \frac{1}{\left(\left(\frac{m_1}{G_n^C}\right)^\alpha + \left(\frac{m_2}{G_s^C}\right)^\alpha + \left(\frac{m_3}{G_t^C}\right)^\alpha\right)^{\frac{1}{\alpha}}} \quad (4.12)$$

4.3. Desarrollo del modelo numérico de impacto sobre placa plana

En esta sección se presenta el modelo numérico de elementos finitos desarrollado, que busca reproducir los ensayos de impacto balístico de proyectiles de pequeño calibre sobre material compuesto de aramida, presentados en la sección 3.4. Se describirá para los diferentes elementos que intervienen en el modelo, las propiedades mecánicas, condiciones de contorno y geometría de malla.

Los resultados obtenidos con el modelo numérico serán comparados con los resultados experimentales mostrados en la sección 3.6.2. Esta comparación permitirá calibrar el modelo numérico analizando su capacidad predictiva.

Cabe mencionar que, se desarrolló el modelo con simetría a un cuarto con el fin de ahorrar coste computacional, dado que la disposición de los elementos y evolución de los mismo durante el ensayo presentaba una simetría completa.

4.3.1. Modelado de los proyectiles

Proyectil FSP, *Fragment Simulate Projectile*

El proyectil FSP del calibre .22 ($\phi 5.5 \text{ mm}$) de 1.1 g semejante al utilizado en los ensayos experimentales, se ha definido en el modelo como elástico lineal ya que durante el proceso de ensayo no se observaron deformaciones plásticas ni erosiones. El material asignado al modelo del proyectil fue acero, cuyas propiedades mecánicas en régimen elástico se muestran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Propiedades mecánicas del acero empleado para el modelado los proyectiles

Densidad acero	7850 kg/m^3
Módulo de elasticidad	210 GPa
Coefficiente Poisson ν	0.3

El proyectil FSP fue mallado con elementos de Lagrange hexaédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El tamaño característico aproximado del elemento es 0.25 mm . En la figura 4.6 se muestran las dimensiones, el modelo 3D del proyectil así como su correspondiente mallado.

Figura 4.6: Modelo numérico del proyectil FSP.

Proyectil esférico

El proyectil esférico de $\phi 7.5 \text{ mm}$ y 1.7 g , se ha modelado también elástico lineal ya que no se observaron deformaciones plásticas ni erosiones durante los ensayos experimentales. La esfera al igual que el FSP también está fabricada en acero, por lo que se le han asignado las mismas propiedades mecánicas que al FSP (Tabla 4.1).

La malla aplicada al proyectil esférico está formada por elementos de Lagrange hexaédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El tamaño característico aproximado del elemento es 0.25 mm . En la figura 4.7 se muestran el modelo 3D del proyectil y el mallado del mismo.

Figura 4.7: Modelo numérico del proyectil esférico.

Con respecto al mallado de ambos proyectiles, al carecer de interés para este estudio el análisis de tensiones y deformaciones en los mismos, no se ha realizado una optimización del tamaño del elemento en cada proyectil. Dicho tamaño ha sido acorde al definido en la zona de impacto de la placa (Sección 4.3.2), con el fin de evitar problemas de contactos entre los elementos ambas partes cuando interactúan entre sí. El número de elementos empleados (para un cuarto

de simetría) son 2784 para el proyectil FSP y 6048 elementos para el proyectil esférico.

4.3.2. Modelado de la placa plana de compuesto de aramida

Con el fin conseguir un herramienta de optimización en el diseño de protecciones personales mediante elementos finitos se ha decidido realizar un modelo multicapa que permita ajustar lámina a lámina el compuesto en función de las necesidades y/o amenazas a las que puede estar sometido. Para ello se ha creado una única capa de tejido de aramida y se ha replicado tantas veces como capas tiene el laminado real para conseguir el mismo espesor, que las dos densidades areales estudiadas experimentalmente (4.43 kg/m^2 y 8.86 kg/m^2). Las dimensiones de las placas en el modelo numérico de simulación corresponden con el tamaño de las probetas utilizadas en los ensayos experimentales, $100 \times 100 \text{ mm}^2$.

Cada lámina del material compuesto se ha mallado con elementos de Lagrange hexaédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. Se distinguen dos zonas en el mallado, una zona central cuadrada, que abarca la zona próxima al impacto de tamaño aproximado 2-3 veces el diámetro del proyectil; y el resto de la lámina. En la primera zona, los elementos se presentan estructurados en un cuadrado de $17 \times 17 \text{ mm}^2$ y se realiza un mallado más pequeño con el fin de ganar mas precisión en los resultados. El tamaño aproximado de los elementos en esta zona central es 0.25 mm . Fuera de esta región los elementos se disponen aleatoriamente y el tamaño de los mismos incrementa hasta un tamaño máximo de 1.5 mm . El mallado realizado sobre una lámina se muestra en la figura 4.8.

El mallado se dispone estructurado en la zona que rodea al punto de impacto ya que el daño producido es principalmente la rotura de fibras. Fuera de esta, se induce únicamente el daño por delaminación, que en el modelo esta basado en energías de fractura por lo que se hace independiente del tamaño del elemento, justificando por tanto el mallado realizado en esa zona.

Figura 4.8: Mallado de la lámina en el plano.

Se realizó un análisis de sensibilidad de malla para obtener el tamaño óptimo del elemento en la zona de más relevancia, la zona que rodea al punto impacto, que permita obtener una convergencia en los resultados con un tiempo de simulación aceptable. La figura 4.9 muestra el análisis de influencia del número de elementos en la placa. Dicho análisis se ha realizado, definiendo un tamaño constante del elemento en la zona central donde se dispone estructurado y manteniendo constante el aumento progresivo del tamaño en los ejes adyacentes en un factor $\times 4$. De este modo el aumento del número de elementos de la placa queda únicamente relacionado con el tamaño del elemento en la zona central estructurada.

Se ha decidido mallar con un elemento a lo largo del espesor de cada capa, ya que el tamaño de elemento más pequeño seleccionado es similar al espesor real de cada capa, de este modo se obtienen elementos con una relación de aspecto próxima a la unidad en la zona de impacto.

Dado que se han simulado impactos a alta velocidad tanto en la placa fina como en la placa gruesa, el mallado de cada capa es el mismo para ambos casos, únicamente se ha variado la cantidad de laminas de cada modelo. El número de elementos de cada capa es 8090.

Figura 4.9: Análisis de la influencia del número de elementos en cada lámina.

Referente a las propiedades mecánicas del material, diversos estudios llevados a cabo se han centrado en la caracterización mecánica de las fibras y tejidos de aramida [12, 109–114]. Sin embargo, existe una carencia de estudios experimentales sobre caracterización del compuesto fibra-resina. La mayoría de estudios numéricos sobre impacto tanto en placa como en casco de combate [13, 51, 53, 58, 59, 61, 66, 67, 69, 115–117], adoptan los valores de dichos parámetros propuestos por Van Hoof [118] para el Kevlar[®]-29 (K-29). Como se describió en la sección 3.2, el material empleado en este trabajo es Kevlar[®]-129 (K-129), que es utilizado en la fabricación de los cascos de combate, objeto de estudio en esta tesis doctoral. Las propiedades mecánicas han sido adoptadas de [47] y empleadas y validadas en estudios posteriores por otros investigadores [64, 65].

El comportamiento mecánico del compuesto de aramida ha sido implementado mediante el modelo presentado en la sección 4.2 y cuyas propiedades mecánicas, las cuales se han de introducir desde el software ABAQUS, se muestran en la tabla 4.2 y están definidas en las tres direcciones ortogonales del material [47].

Tabla 4.2: Propiedades mecánicas del compuesto de aramida.

Módulo de elasticidad dirección 1 de las fibras	E_1	22000 MPa
Módulo de elasticidad dirección 2 de las fibras	E_2	22000 MPa
Módulo de elasticidad dirección perpendicular al plano de fibras	E_3	9000 MPa
Coeficiente de Poisson 12	ν_{12}	0.25
Coeficiente de Poisson 13	ν_{13}	0.33
Coeficiente de Poisson 23	ν_{23}	0.33
Módulo de cortadura dirección 12	G_{12}	770 MPa
Módulo de cortadura dirección 13	G_{13}	5430 MPa
Módulo de cortadura dirección 23	G_{23}	5430 MPa
Resistencia a tracción dirección 1 de las fibras	X_{1T}	800 MPa
Resistencia a compresión dirección 1 de las fibras	X_{1C}	80 MPa
Resistencia a tracción dirección 2 de las fibras	X_{2T}	800 MPa
Resistencia a compresión dirección 2 de las fibras	X_{2C}	80 MPa
Resistencia a tracción dirección perpendicular al plano de las fibras	Z_{3T}	1200 MPa
Resistencia a compresión dirección perpendicular al plano de las fibras	Z_{3C}	1200 MPa
Resistencia a cortadura dirección 12	S_{12}	77 MPa
Resistencia a cortadura dirección 13	S_{23}	898 MPa
Resistencia a cortadura dirección 23	S_{13}	898 MPa

Por otro lado, se han de definir las propiedades de la interacción cohesiva entre capas (Figura 4.10). La literatura al respecto es muy limitada, únicamente se pueden encontrar las tensiones máximas de iniciación en los tres modos de daño (modo I, II y III) para el compuesto con resina fenólica [47, 51, 58, 60, 65, 68, 118, 119]. Sin embargo, con estas propiedades no es suficiente y se precisa al menos de la definición de las energías de fractura máximas para cada uno de los modos de fractura de la interfase, G_I^C , G_{II}^C , G_{III}^C , tal y como se vio en la sección 4.2.2.

Figura 4.10: Definición de las interacciones cohesivas en el laminado.

La energía máxima de fractura en modo I, G_I^C , se ha obtenido haciendo uso la relación existente entre el factor de intensidad de tensiones crítico y el módulo de elasticidad de la resina fenólica (Ec. 4.13) [120].

$$K_I^C = \sqrt{\frac{EG_I^C}{1-\nu^2}} \approx \sqrt{EG_I^C} \quad (\nu^2 \approx 0,1) \quad (4.13)$$

con los valores proporcionados en [120] se tiene

Tabla 4.3: Propiedades en modo I de rotura de la resina fenólica

Módulo de elasticidad [GPa]	K_I^C [MPa√m]	G_I^C [N/mm]
2.76 - 4.83	0.79 - 1.21	0.22 - 0.30

Por otro lado, la energía de fractura en modo II, G_{II}^C , se ha obtenido de los ensayos en torre de caída tal y como se describe en la sección 3.3.2, utilizando la ecuación 3.6 y los resultados del análisis de carga crítica obtenidos (sección 3.6.1 y figura 3.14(b)). Los valores de la carga crítica para ambas probetas se presentan en la tabla 4.4. Tomando el valor del modulo elástico y el coeficiente de Poisson en el plano de la lámina proporcionado de la literatura (tabla 4.2, $E = 22000\text{MPa}$, $\nu = 0,25$ y t el espesor nominal de cada probeta se tiene:

Tabla 4.4: Cálculo de la energía de fractura máxima en modo II G_{II}^C

Placa gruesa 8.86 kg/m ²			Placa gruesa 4.43 kg/m ²		
$E_{imp}[J]$	$P_{cr}[N]$	$G_{II}^c[N/mm]$	$E_{imp}[J]$	$P_{cr}[N]$	$G_{II}^c[N/mm]$
46.01	6410	0.49	19.54	2277	0.50
77.86	6217	0.46	37.04	2143	0.44
92.12	5878	0.41	55.87	2297	0.51
119.19	6252	0.47			
139.51	5810	0.40			
156.21	6802	0.55			
173.68	6645	0.53			
G_{II}^C medio		0.47	G_{II}^C medio		0.48

Una vez obtenidos todos los valores de la energía de fractura tanto experimentalmente como de la literatura, se ha seleccionado el valor que mejor resultados arrojaba dentro de los rangos obtenidos. Por tanto las propiedades de la interacción cohesiva para el material compuesto de fibra de aramida modelado se presentan en la tabla 4.5.

Tabla 4.5: Propiedades de la interacción cohesiva

Tensión máxima de iniciación Modo I	t_n^o	34.5 MPa
Tensión máxima de iniciación Modo II y III	$t_s^o = t_t^o$	9 MPa
Energía máxima de fractura Modo I	G_I^c	0.24 N/mm
Energía máxima de fractura Modo II y III	$G_{II}^c = G_{III}^c$	0.47 N/mm
Exponente de ley potencial modo mixto	α	1

Al igual que en estudios previos similares, [58, 118], se ha supuesto que el valor de G_{III}^c es igual a G_{II}^c .

Definición de la orientación del material compuesto

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la heterogeneidad y anisotropía del material compuesto, se han definido las propiedades mecánicas en tres direcciones ortogonales (material ortótropo). Por ello, es necesario especificar dichas direcciones en la lámina de aramida. Las direcciones 1 y 2 corresponden a las orientaciones longitudinales de las fibras, mientras que la dirección 3 corresponde al vector perpendicular al plano de la lámina. La figura 4.11 muestra la orientación definida en la lamina de material compuesto de aramida.

Figura 4.11: Orientación del material definida en el modelo numérico de la placa de aramida

Modelado del sistema de sujeción de probetas

Otro de los elementos que son necesarios modelar, dado que son participes en el ensayo experimental, son los elementos de sujeción de la placa. Esta sujeción, como se vió en la sección 3.4.1.3, esta formada por los perfiles de aluminio sobre los que se coloca la probeta y dos tornillos que hacen la función de impedir el desplazamiento de la misma.

El perfil de aluminio se ha modelizado como un prisma rectangular de sección $11 \times 4 \text{ mm}^2$, siendo los 11 mm la distancia que la probeta encajaba en el perfil de aluminio. La longitud de este perfil son 50 mm correspondientes al largo de la probeta, considerando la simetría. Por otro lado, el tornillo que fija la probeta en su parte frontal se ha modelado como un cilindro de 7 mm de diámetro y 5 mm de largo. Las propiedades mecánicas tanto del perfil como del tornillo son las de un acero convencional que se muestran en la tabla 4.1.

Ambas partes se han modelado como un sólido elástico lineal, dado que durante el proceso de impacto, ambas partes no sufrieron deformaciones plásticas ni erosiones en su superficie. Las propiedades mecánicas de un aluminio de uso general, empleadas para el modelado de los elementos de sujeción se muestran en la tabla 4.6. Por otro lado, dado que el comportamiento del sistema de sujeción durante el proceso del impacto carece de interés en este trabajo, no se ha refinado

el mallado en estas partes, simplificando el modelo y reduciendo el coste computacional. El mallado ha sido realizado con elementos de Lagrange hexaédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El número de elementos (para un cuarto de simetría) que componen el perfil trasero son 120 mientras que se el tornillo frontal de sujeción está mallado con 54 elementos.

Tabla 4.6: Propiedades mecánicas del aluminio empleado para el modelado del sistema de sujeción.

Densidad acero	2800 kg/m^3
Módulo de elasticidad	70 GPa
Coefficiente Poisson ν	0.33

A continuación, en la figura 4.12 se muestra la disposición de todos los elementos que intervienen en el modelo. Se ha escogido el caso de impacto con proyectil FSP como ejemplo.

Figura 4.12: Modelo de elementos finitos de impacto sobre compuesto de aramida. 4.12(a) Vista general del modelo numérico de impacto. 4.12(b) Modelo de elementos finitos simulado con proyectil FSP.

4.3.3. Parámetros empleados en la calibración del modelo de impacto sobre placa plana

Para calibrar y validar el modelo de impacto balístico con proyectiles de pequeño calibre sobre placa plana descrito anteriormente, se realizaron simulaciones de ambos formatos de placa estudiados experimentalmente, tanto fina como gruesa, variando la velocidad de impacto de los proyectiles FSP y esférico.

Para cada caso de estudio, se simularán diferentes velocidades de impacto midiendo la correspondiente velocidad residual cuando se produzca perforación completa. De este modo, se obtendrá la curva balística numérica que se comparará con la proporcionada por el método de Recht-Ipson para los datos experimentales. Del mismo modo, esta variación de la velocidad de impacto progresiva, permite obtener el valor del límite balístico para cada caso de impacto (tipo de proyectil y probeta), siendo comparado con el valor proporcionado por la expresión de Recht-Ipson.

Además, se ha desarrollado un modelo numérico para reproducir el ensayo de obtención de V_{50} para proyectil FSP que se describe en la sección A.1. El formato de la placa de material compuesto de aramida es de $400 \times 400 \text{ mm}^2$ aplicando simetría a un cuarto debido a la geometría del problema.

La malla dispuesta sobre la placa presenta la misma densidad de elementos en la zona de impacto que en el caso anterior 4.3.2, por lo que no se considera necesario realizar un nuevo análisis de sensibilidad de la misma. Sin embargo, el número de elementos totales de la placa incrementa hasta 17706 con 35864 nodos. La única diferencia remarcable con respecto a su modelo homólogo de formato de placa de menor tamaño, es la condición de contorno. En este modelo se restringen todos los desplazamientos en los bordes libres.

Como resultado de estas comparaciones, una buena correlación entre las curvas balísticas experimentales y numéricas, así como una correcta aproximación del límite balístico, permitirá calibrar el modelo numérico en términos balísticos.

Por otro lado, se realizará una comparación del daño inducido en el material

a consecuencia del impacto midiendo la deformación máxima de la parte trasera de la probeta en el modelo numérico y cotejando los resultados con los obtenidos experimentalmente a través de las cámaras de alta velocidad.

Por último se realizará una comparación cualitativa de la morfología del daño inducido en el modelo numérico con los modos de fallos observados experimentalmente en las probetas cortadas, con el fin de analizar cuan realista se antoja el modelo numérico.

4.4. Resultados obtenidos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el modelo numérico de elementos finitos desarrollado, a fin de ser calibrado mediante la comparación con los resultados obtenidos experimentales para todos los casos de estudio. En primer lugar se muestra un análisis balístico del problema, donde se analizará tanto los límites balísticos obtenidos para cada caso, como las curvas balísticas. Además se muestra una verificación del cálculo de V_{50} para proyectil FSP a partir de los resultados proporcionados por el fabricante (Anexo A).

Seguidamente se muestra la comparación del desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta obtenido mediante el modelo numérico con los datos medidos experimentalmente a fin de cotejar las conclusiones al respecto extraídas de los ensayos experimentales.

Finalmente, con el modelo calibrado, y dada la versatilidad del modelo multicapa desarrollado se ha realizado un análisis de la influencia de la densidad areal en el límite balístico, a fin de obtener un herramienta de optimización en el desarrollo de protecciones personales según el tipo de amenaza al que este sometida.

Análisis balístico

A continuación, se realizaron simulaciones numéricas variando la velocidad de impacto, con el fin de reproducir las curvas balísticas experimentales. En la figura 4.13 se observa una buena correlación de entre los resultados obtenidos numéricamente con los ya conocidos experimentales. Todas las curvas analizadas

presentan la misma tendencia asintótica creciente hacia una recta definida donde la velocidad residual es igual la velocidad de impacto, régimen en el cual la probeta absorbe una proporción muy reducida de energía a través de los diferentes modos de fallo.

Tras estos resultados, se realiza la comparación entre los límites balísticos obtenidos. Para el caso de impacto de proyectil FSP sobre placa gruesa se realiza la comparación con el valor de V_{50} proporcionado experimentalmente y que se muestra en la sección A.1 con el modelo numérico desarrollado para ello (Sección 4.3.3), se busca cotejar que no se produzca perforación completa a dicho valor de velocidad de impacto.

(a)

(b)

Figura 4.13: Comparación de las curvas balísticas experimental y numérica. 3.20(a) Proyectoil FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectoil esférico 1.7 g.

Figura 4.14: Evolución temporal del proceso de impacto sobre placa plana sometido a ensayo V_{50} . $v_i=686\text{ m/s}$

La figura 4.14 muestra que en el modelo numérico no se produce perforación en la placa para el valor de V_{50} obtenido experimentalmente.

A continuación se comparan los valores de límite balístico obtenidos mediante las simulaciones numéricas con los valores proporcionados por el método de aproximación de Recht-Ipson para los resultados experimentales.

Comenzando por el proyectil FSP se tiene que el valor obtenido para el límite balístico numéricamente es 696 m/s para el caso de probetas de densidad areal 8.86 kg/m^2 y 435 m/s para las de menor espesor. Comparando estos datos con los obtenidos a partir de los ensayos experimentales (702 m/s y 434 m/s respectivamente para cada densidad areal) se tiene que el límite balístico es correctamente reproducido por el modelo numérico, incurriendo únicamente en un 0.8% de error para el caso la probeta de mayor espesor.

Por otro lado, para el análisis de proyectil esférico, se tiene que los valores obtenidos numéricamente para los dos formatos de probeta estudiados, son 607 m/s y 374 m/s respectivamente. Comparando estos valores de la velocidad límite con los proporcionados mediante aproximación por el método de Recht-Ipson, 607 m/s y 374 m/s se observa una buena correclación entre el análisis numérico y los ensayos experimentales, arrojando el modelo de elementos finitos resultados precisos.

Análisis del daño inducido

Al igual que en los ensayos experimentales, se ha medido el desplazamiento de la parte posterior de la probeta. Los valores obtenidos se han comparado con los datos experimentales obtenidos mediante las grabaciones con cámaras de alta velocidad, presentados en la sección 3.6.2, a fin de calibrar el modelo numérico de impacto balístico desarrollado. Esta medición se ha realizado únicamente para las probetas de mayor espesor para ambos proyectiles empleados. La figura 4.15 muestra el desplazamiento máximo de la parte trasera de la placa en función de la velocidad de impacto.

Figura 4.15: Comparativa experimental y numérica del desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta en función de la velocidad

Se observa en la figura 4.15 como el modelo numérico reproduce de manera adecuada el comportamiento del material en lo que a deformación de la parte posterior se refiere. El valor máximo de la deformación de la parte posterior de la probeta se alcanza en el límite balístico, al igual que se observó en los ensayos experimentales. Comparando estos valores se tiene que para el proyectil FSP, el valor experimental obtenido para la deformación máxima de la parte trasera es 24.3 mm , mientras que en el modelo numerico se ha obtenido un valor de 21.0 mm , lo que supone un error de 13.4% . Para el proyectil esférico los resultados experimentales y numéricos son bastante similares, obteniendo 23.84 mm y 22.0 mm respectivamente, dando lugar un error de 7.7% .

Por otro lado, se ha realizado una comparación cualitativa de los diferentes modos de fallo que aparecen en el material compuesto a consecuencia del impacto, en función de los observado en las probetas reales de los ensayos experimentales. La figura 4.16 muestra la comparación cualitativa de los modos de fallo observados durante el impacto.

Figura 4.16: Análisis cualitativo de los modos de fallo. Velocidad inicial, 715 m/s.

El primer modo de fallo que aparece es el fallo por cortadura y aplastamiento de las fibras, debido al contacto del proyectil con la superficie de la probeta. Posteriormente cuando el proyectil penetra se comienza a formar un abultamiento de la parte trasera, conocido como *bulging*, debido al crecimiento de la delaminación en los diferentes planos perpendiculares a la dirección del impacto. Finalmente, si se encuentra en el régimen de velocidades por encima del límite balístico, se produce la rotura de las últimas capas, generalmente por tracción de las mismas, produciendo la perforación completa del material.

La figura 4.17 muestra los diferentes mecanismos de perforación analizados de manera numérica para ambos proyectiles bajo la misma velocidad de impacto inicial.

Tras este estudio cualitativo y junto con las conclusiones sacadas del análisis de la deformación máxima de la parte posterior de las probetas, cabe pensar que a altas velocidades de impacto, muy por encima del límite balístico, el mecanismo de fallo mas predominante será el fallo por cortadura y aplastamiento, ya que se reduce la absorción de energía por delaminación y la probeta tendera a deformarse menos en su parte posterior.

Figura 4.17: Comparación numérica de los modos de fallo según la evolución de la velocidad. $v_i=760$ m/s

Análisis del efecto de la densidad areal

Como se ha mencionado en capítulos previos, uno de los aspectos más relevantes en el diseño de protecciones personales es el óptimo equilibrio entre rendimiento y peso de la solución balística. Una adecuada selección del número de láminas de material compuesto que conforman el apilado, necesarias para detener un determinado proyectil, permite ajustar el peso de la protección personal considerando el tipo de amenaza a la que estará potencialmente sometida. Este tipo de estudio, proporciona una herramienta de gran valor para las empresas de diseño de protecciones, ya que permite adecuar las soluciones balísticas propuestas a los diferentes pliegos de condiciones y normativas.

A continuación se ha analizado numéricamente la influencia de la densidad areal en el límite balístico de la placa para ambos proyectiles estudiados. Para ello se consideran dos densidades areales nuevas, con sus correspondientes espesores y número de capas. Una de ellas se sitúa entre las dos placas analizadas tanto experimental como numéricamente, de valor 6.65 kg/m² y la otra por encima de

la placa gruesa estudiada, 11.45 kg/m^2 , siendo un valor típico de densidad areal utilizado en el diseño de protecciones personales [52, 53, 60, 116].

Figura 4.18: Influencia de la densidad areal en el límite balístico en probetas tipo placa plana.

La figura 4.18 muestra prácticamente una dependencia lineal, en el rango de velocidades y densidades areales estudiado, del límite balístico con el peso de la placa para ambos proyectiles. El valor del límite balístico para el nuevo caso de densidad areal estudiado, 6.65 kg/m^2 , es 483 m/s para el proyectil esférico y 573 m/s para el FSP. Por otro lado, en el caso de mayor espesor estudiado, los límites balísticos para la esfera y el FSP son 760 y 798 m/s , respectivamente.

La relación entre límite balístico y densidad areal fue observada por Song y Egglestone [121] donde se propuso una expresión empírica entre estos dos parámetros. quedando formulada del siguiente modo

$$v_{BL} = \lambda(AD)^\varphi \quad (4.14)$$

Donde λ y φ son constantes relativas al material y a la geometría y masa del proyectil. Los valores obtenidos para cada proyectil en este trabajo se muestran en la tabla 4.7.

Tabla 4.7: Valores de las constantes λ y φ para el compuesto de Aramida/PVB en formato placa empleado en este trabajo.

Proyectil	λ	φ
FSP 1.1 gr.	169	0.64
Esfera 1.7 gr.	125	0.73

Diferentes valores de estas constantes para diferentes materiales empleados en soluciones balísticas sometidas a impacto de proyectil FSP de 1.1 g. pueden encontrarse en [122]. Entre ellos destaca el análisis realizado a la solución balística compuesta de Kevlar-29/PVB, muy similar a la empleada en este trabajo (Kevlar-129/PVB) cuyas constantes λ y φ son 158 y 0.56 respectivamente. Comparando resultados propios obtenidos se observa una gran similitud entre los valores de las constantes.

4.5. Conclusiones del capítulo

Tras analizar los resultados obtenidos con el modelo numérico desarrollado, comparándolos con los resultados analizados experimentalmente, límite y curvas balísticas y desplazamiento de la parte posterior para dos proyectiles de geometría y masa diferente sobre dos densidades areales distintas, los cuales se presentaron en el capítulo anterior, se puede considerar calibrado el modelo numérico del laminado del compuesto de aramida sometido al impacto de proyectiles de pequeño calibre.

Esta comparación de resultados se ha realizado en base a dos análisis diferentes, el primero, el análisis balístico donde se ha observado la correcta correlación entre los resultados proporcionados por el modelo numérico y el límite y curvas balísticas obtenidos mediante el ajuste de Recht-Ipson a partir de los datos de los ensayos experimentales. El modelo numérico predice con gran precisión el límite balístico para cada tipo de probeta y proyectil empleado. Además, las curvas balísticas, mediante las cuales se puede observar la capacidad protectora del compuesto de aramida para cada proyectil, son reproducidas correctamente alcanzando la misma tendencia que los resultados experimentales.

Por otro lado, el modelo reproduce correctamente el desplazamiento de la parte posterior de la probeta a consecuencia de la gran delaminación del material.

Esto ha sido posible gracias a la implementación del modelo multicapa presentado. Además se ha comparado cuán de realista resulta el modelo numérico, observando los diferentes mecanismos de fallo inducidos en la probeta. El modelo numérico reproduce fielmente los mecanismos de fallo, donde destaca la delaminación entre capas, siendo este el principal mecanismo de absorción de energía durante el impacto.

Por tanto, el modelo numérico de impacto balístico calibrado reproduce con gran precisión y realismo el comportamiento del compuesto de aramida sometido a impacto de proyectiles de pequeño calibre. En el siguiente capítulo, se muestran los resultados de la implementación de este modelo calibrado en una calota de casco de combate real y se validará dicho modelo comparándolo con resultados experimentales.

Capítulo 5

Desarrollo del modelo numérico del casco de combate sometido a impacto balístico

5.1. Introducción

El desarrollo de una protección personal con prototipos reales de las mismas supone un altos costes de tiempo y dinero para el fabricante. En el capítulo anterior se ha mostrado el desarrollo de un modelo de elementos finitos que reproduce el comportamiento mecánico del compuesto de aramida en formato de placa plana ante situaciones de impacto balístico, mostrando gran precisión y realismo de los resultados. Por ello, poseer una herramienta de simulación numérica validada sobre modelos computacionales de protección personal permite una gran versatilidad al fabricante durante el desarrollo de estas. En el presente capítulo se muestra la aplicación del modelo numérico de comportamiento mecánico del compuesto de aramida. calibrado previamente, sobre calotas de casco de combate. Los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos serán validados con ensayos experimentales de impacto balístico sobre calotas reales.

5.2. Simulación numérica de impacto balístico sobre de casco de combate

A continuación, en esta sección se describe el modelo numérico desarrollado para analizar la respuesta balística del casco de combate ante impactos de pequeño calibre y diferente geometría. El modelo de comportamiento mecánico del compuesto de aramida es el mismo presentado en la sección 4.4 y que está calibrado mediante resultados experimentales en placa plana.

Con el fin de ahorrar coste computacional, se ha buscado simplificar el modelo utilizando simetría en los casos en los que resulta posible su aplicación: impacto frontal, vertical y trasero. Para el impacto lateral se ha modelado únicamente el impacto en uno de los lado, ya que resulta indiferente numéricamente el lado a elegir por la simetría del problema.

Los resultados obtenidos con el modelo numérico, límite balístico, curvas balísticas y extensión del daño en términos de área delaminada, serán cotejados con los obtenidos de los ensayos experimentales a fin de validar el modelo de comportamiento mecánico del compuesto de aramida sometido a impacto balístico, previamente calibrado.

A lo largo de la sección se describe el modelado de la calota del casco de combate, de los proyectiles, así cómo el mallado aplicado a cada parte y las condiciones de contorno definidas en el problema.

5.2.1. Modelado de los proyectiles

Los proyectiles esférico y FSP presentan la misma geometría y material que los descritos en la sección 4.3.1, con la salvedad de que en los impactos frontal, trasero y vertical se utiliza simetría a 1/2 y en el impacto vertical se modela el proyectil entero. Se mantiene la condición de comportamiento elástico lineal para todas las situaciones de impacto ya que pudo verificarse experimentalmente que no había evidencias de deformación plástica ni erosiones en los proyectiles tras los impactos.

Los proyectiles se han mallado con elementos hexahédricos de Lagrange de 8 nodos con integración reducida (C3D8R). La longitud característica del elemento empleado es 0.25 mm . El número de elementos utilizado para cada proyectil en cada caso se muestran en la tabla 5.1

Tabla 5.1: Número de elementos de los proyectiles para impacto en casco

Proyectil	Zona de impacto	Nº de elementos
FSP	Frontal	5568
	Vertical	
	Trasero	
	Lateral	11136
Esfera	Frontal	12096
	Vertical	
	Trasero	
	Lateral	24192

5.2.2. Modelado del casco de combate

El casco de combate ha sido modelado en 3D haciendo uso del software de diseño CAD, Solid Edge ST9, mediante los planos de los cascos proporcionados por el fabricante. El mallado del casco se ha realizado con el software de elementos finitos Hypermesh 13.0, ya que proporciona estrategias de mallado sencillas y completas. Primeramente se realiza la malla con elementos 2D tipo *shell* en la superficie interna del casco. Esta malla de elementos 2D se exporta a ABAQUS, donde se realiza un “*offset*” de dichos elementos generando el número de láminas necesario para obtener el espesor deseado. Cada capa de elementos constituye una parte independiente, donde se ha definido la correspondiente superficie superior e inferior para la definición del comportamiento cohesivo. Dicho “*offset*” se realiza mediante un *script* realizado en lenguaje Python.

Para todos los cascos se ha definido la misma estructura de malla, similar a la utilizada en el modelo de placa plana, empleando elementos lagrangianos hexaédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. La zona de impacto se ha definido en una área de 2-3 veces el diámetro del proyectil, al igual que en el modelo de placa plana. En ella se ha realizado una mallado estructurado con elementos de longitud característica 0.25 mm en el plano de la lámina. Fuera

de esta zona central, los elementos incrementan su tamaño progresivamente y de manera estructurada, ya que en zonas muy alejadas de la zona de impacto se ha mallado con un tamaño de elemento aproximado de 6 mm. Por tanto la transición debe realizarse de manera progresiva para evitar tener una malla con elementos con geometrías complejas que puedan ocasionar problemas numéricos. Al igual que en la placa se ha utilizado un elemento a lo largo del espesor de cada lámina de material. La disposición de la malla puede verse en la figura 5.1.

Figura 5.1: Definición de la malla aplicada en el casco de combate. Caso de modelo simetría a un medio (frontal, vertical y trasero).

La cantidad de elementos no es la misma para todos los cascos de combate, ya que la malla ha de adaptarse a la geometría del casco en función de la localización del impacto. Todas las láminas de un mismo casco tienen el mismo número de elementos. El número de elementos de una lámina para cada caso de impacto se muestran en la tabla 5.2.

Tabla 5.2: Número de elementos por lámina

Localización de impacto	Nº de elementos
Frontal	12889
Lateral	25690
Vertical	13815
Trasero	12386

Las propiedades mecánicas del material compuesto de fibra de aramida del casco de combate son las mismas que se muestran en la tabla 4.2. Dado que se trata de un modelo multi-capas se han definido interacciones cohesivas entre cada dos laminas adyacentes del mismo modo que en el modelo de placa plana. Las propiedades de cohesivas de esta interfase se muestran en la tabla 4.5.

Las condiciones de contorno consisten en la restricción del movimiento en todos los grados de libertad de los nodos de una zona acotada, como se muestra en la figura 5.2, que corresponde a la superficie que agarrada por las mordazas en los ensayos experimentales. (Figura 5.2).

Figura 5.2: Definición de la condición de contorno en la simulación del casco de combate.

5.2.3. Parámetros empleados en la validación del modelo de impacto sobre casco de combate

Para validar el modelo de impacto balístico en calota de casco de combate se realizaron simulaciones para reproducir los ensayos experimentales presentados en la sección 3.4. Para el proyectil FSP se comprobó que el modelo numérico se ajuste al valor de V_{50} proporcionado por la empresa. Posteriormente, para cada proyectil, se ejecutaron simulaciones incrementando la velocidad de impacto hasta obtener el límite balístico para cada localización estudiada. Seguidamente se calcularon las curvas balísticas para cada proyectil y cada localización, comparando estos resultados con los datos experimentales de impactos a perforación completa obtenidos.

Por otro lado, se analizó el daño inducido en el casco contrastándolo con los datos obtenidos de la tomografía realizada. De los ensayos experimentales se calculó la extensión del área delaminada para cada localización y cada proyectil y se comparó con los resultados obtenidos del modelo numérico. Además, al igual que se realizó en el caso de placa plana, se analizó de manera cualitativa la morfología del daño inducido.

5.3. Ensayos experimentales de validación

Con el fin de validar los resultados proporcionados por el modelo de elementos finitos de impacto en calota de casco de combate presentado anteriormente, se han llevado a cabo una serie de ensayos experimentales de impacto de proyectiles de pequeño calibre sobre calotas reales de casco de combate. De cada ensayo se medirá tanto la velocidad de impacto como la residual, comparando esta última con los resultados obtenidos con el modelo numérico. Por otro lado se analizará el daño inducido en los cascos a consecuencia de los impacto en términos de área delaminada.

Para ello, se dispuso de cuatro calotas de casco y, conocido el valor de V_{50} para proyectil FSP (Anexo A.2) proporcionado por el fabricante y de la esfera (se supone cercano y/o similar al obtenido en placa plana), se decide ensayar dos cascos para cada tipo de proyectil en situaciones de perforación completa. De este modo se tiene la posibilidad de realizar dos impactos (uno por calota) en cada

una de las cinco zonas estudiadas: frontal, vertical, trasera, lateral izquierdo y lateral derecho.

Para facilitar el trabajo y que este se desarrolle con mayor fluidez, se decide que la manera de proceder sea realizar un ensayo en uno de los cascos en una localización determinada y posteriormente repetir el mismo ensayo pero en el segundo casco a una velocidad diferente del ensayo predecesor. El régimen de velocidades empleado para estos ensayos es el mismo que el utilizado para los ensayos de igual densidad areal ($\rho_a = 8,86 \text{ kg/m}^2$) en placa plana, 600 m/s a 800 m/s . Así pues, se obtiene la curva balística del casco de combate para cada tipo de proyectil.

Los proyectiles empleados son FSP calibre .22 y 1.1 gramos de acuerdo con la normativa STANAG 2920 [38] y esferas de 7.5 mm de diámetro y 1.7 gramos. Estos proyectiles son los mismos que los empleados en los ensayos sobre placa plana y están descritos en la sección 3.4.1.2.

Con el fin de realizar los ensayos sobre calota de casco de combate de la manera más acorde posible a la normativa STANAG 2920 [38] se fabricó un útil de soporte para los cascos mediante perfiles de aluminio y con dos mordazas que sujetan el casco únicamente por las zonas laterales. Este sistema se sujetó al mismo soporte que el lanzador neumático, por lo que la distancia entre el casco y la boca del cañón quedo reducida a 15 centímetros (Figura 5.3).

Cambiando la disposición de ciertos perfiles en la estructura se puede modificar la colocación del casco para variar la zona de impacto. Además había que tener en cuenta que al hacer uso de cámaras de alta velocidad para grabar la secuencia del casco, éste tenía que ser colocado de tal manera que permitiese obtener toda la secuencia de impacto con una única cámara.

Además de cada ensayos haciendo uso técnica de análisis de daño no destructivo, la tomografía computarizada, presentada en la sección 3.5.1 se analizará el daño inducido en los cascos en función de la localización del impacto y de cada proyectil utilizado, en términos de extensión del área delaminada.

Con los resultados obtenidos de este análisis experimental, tanto balístico

como de daño inducido sobre casco de combate, se pretende validar el modelo numérico de elementos finitos de impacto sobre casco de combate que se muestra en la siguiente sección

Figura 5.3: Estructura de soporte para casco de combate 5.3(a) Disposición para impacto en zona lateral 5.3(b) Disposición para impacto en zona vertical

5.4. Comparación de resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el modelo numérico comparándolos con los resultados obtenidos experimentalmente a fin de validar el modelo numérico del comportamiento balístico del compuesto de aramida desarrollado. Primeramente se muestra un análisis balístico de los resultados, calculando los límites balísticos de cada casco en función de la localización y proyectil impactado, así como las curvas balísticas correspondientes. Estos datos son comparados con resultados experimentales obtenidos a partir de los ensayos propios de impacto y con datos proporcionados por el fabricante.

Posteriormente, se muestra un análisis de la extensión del daño inducido a consecuencia del impacto. Los resultados numéricos en términos de área dañada, son verificados con datos experimentales tomados imágenes obtenidas con tomografía computarizada.

Por último, al igual que en el modelo de placa plana, se ha realizado un estudio de la influencia de la densidad areal en el límite balístico del casco. Este

análisis resulta de gran interés para los fabricantes de protecciones personales permitiendo, a través del modelo multicapa propuesto, ajustar las prestaciones balísticas del casco según la necesidad.

Análisis balístico

En primer lugar se presentan los resultados numéricos obtenidos con el modelo presentado en la sección anterior. Las simulaciones realizadas abarcan un rango de velocidades de impacto entre 680 a 810 m/s para el proyectil FSP y 600 a 750 m/s para proyectil esférico. De este modo, se puede determinar el valor del límite balístico en cada localización estudiada para cada proyectil.

Para el proyectil FSP se calcula numéricamente el límite balístico en cada localización y se compara con los resultados experimentales de V_{50} facilitados por el fabricante y que se muestran en el anexo A.2. Para la localización frontal y trasera se obtiene un valor de límite balístico de 697 m/s ; Para el impacto vertical este límite se sitúa en 696 m/s . Sin embargo, cuando el proyectil impacta en la zona lateral, debido a la cercanía de la condición de contorno, la cual restringe los movimientos en una zona cercana al punto de impacto, el límite balístico desciende a 686 m/s . Estos valores de límite balístico son comparados con los resultados obtenidos en el cálculo de V_{50} en la tabla 5.3.

Tabla 5.3: Comparativa de los resultados experimentales y numéricos de V_{50} (p.p.: Perforación parcial, p.c.: Perforación completa.)

Experimental				Numérico
Nº Ensayo	Loc.	Vel. [m/s]	Result.	Lím. Balístico. [m/s]
I	Frontal	663	p.p.	697
II	Lateral	683	p.p.	686
III	Trasero	689	p.p.	697
IV	Lateral	697	p.p.	686
V	Vertical	701	p.c.	696
VI	Lateral	703	p.c.	686
VII	Trasero	718	p.c.	697
VIII	Lateral	732	p.c.	686
V_{50}		697 m/s		Media L.B. 694 m/s

Observando la tabla 5.3, se aprecia una buena correlación entre los resultados obtenidos en el modelo numérico de impacto en casco, ya en todos los casos salvo

en uno (ensayo IV, impacto lateral) se reproduce la perforación completa o parcial a la velocidad indicada. En el ensayo IV, experimentalmente no se produce perforación completa a 697 m/s de velocidad de impacto, pero numéricamente sí se produce ya que el límite balístico obtenido para el impacto lateral es menor, 686 m/s .

Con el fin de comparar el parámetro de V_{50} experimental con el modelo numérico, se ha realizado una media entre los límites balísticos obtenidos en las cuatro localizaciones estudiadas, arrojando un límite balístico medio de 694 m/s . De este modo, no existe apenas diferencia entre el modelo numérico y los resultados experimentales, denotando buena correlación entre los mismos. En la figura 5.4 se observa el resultado numérico tras el impacto en el límite balístico en cada localización.

Figura 5.4: Simulación numérica de los límites balísticos en las diferentes localizaciones estudiadas.

Para el proyectil esférico, los límites balísticos obtenidos en las diferentes localizaciones son 616 m/s para los casos de impacto vertical y lateral, 620 m/s para impacto trasero y 622 m/s para el caso donde el proyectil impacta frontalmente con la calota. Dado que no se conoce el valor experimental de V_{50} para proyectil esférico al igual que se realizó con FSP, se ha comparado con el valor del límite balístico obtenido en placa plana, 608 m/s . El valor del límite balístico medio obtenido en el casco de combate es ligeramente superior, 618 m/s . Este hecho puede argumentarse dado que la trayectoria del proyectil es perpendicular al plano de la placa, produciéndose la situación más crítica de impacto, mientras que al impactar sobre el casco, la geometría curva del mismo modifica el ángulo de impacto aumentando el límite balístico de la protección.

A continuación se analizan las curvas balísticas obtenidas numéricamente y se comparan con los resultados experimentales realizados. La campaña de ensayos experimentales sobre calota de casco de combate engloba un total de 18 impactos en diferentes localizaciones, 8 para proyectil FSP y 10 para proyectil esférico. La secuencia de ensayos se realizó de tal modo que no se impactara a velocidades similares en la misma localización. Todos los ensayos fueron realizados a velocidades tales que se produjera perforación completa ya que se conocía el valor de V_{50} para FSP y del límite balístico (el cual se supuso cercano/similar al obtenido en placa plana) para el proyectil esférico. La tabla 5.4 muestra los resultados tanto para proyectil FSP como para proyectil esférico.

En algunos de los impactos que figuran en la tabla 5.4 no fue posible obtener la velocidad residual del impacto debido a problemas técnicos de medida pero sí se contemplan como ensayos analizables en el estudio del daño inducido en los cascos que se muestra más adelante. Estos ensayos figuran en la tabla como "n.m.: no medido".

Tabla 5.4: Resumen de los ensayos experimentales sobre casco (n.m.: No medido).

FSP 1.1 g.			Esfera 1.7 g.		
$V_o[m/s]$	$V_r[m/s]$	Localización	$V_o[m/s]$	$V_r[m/s]$	Localización
769	414	Frontal	616	98	Vertical
762	469	Trasero	635	321	Trasero
802	530	Trasero	640	304	Lat. I
807	414	Lat. D	641	242	Frontal
772	n.m.	Lat. I	656	307	Vertical
775	n.m.	Frontal	662	307	Lat. D
775	n.m.	Vertical	671	410	Trasero
782	n.m.	Lat. D.	679	408	Lat. D.
790	n.m.	Lat. I.	631	n.m.	Lat. I
	—		633	n.m.	Frontal

La figura 5.5 muestra las curvas balísticas obtenidas para cada proyectil y en cada localización junto con los resultados experimentales obtenidos. Se observa una buena correlación general entre los resultados obtenidos numéricamente y los ensayos experimentales presentados. La dispersión que se aprecia es debida a dos factores principalmente: la dificultad técnica en la medición de la velocidad del proyectil y pequeñas desalineaciones del impacto durante el agarre del casco.

Por otro lado, se puede observar en la figura 5.5 que no existen influencias reseñables en la localización del impacto en regímenes de perforación completa, por lo que el punto de impacto no juega un papel determinante en la velocidad de salida del proyectil. Únicamente las pequeñas diferencias en los límites balísticos mencionadas con anterioridad.

(a)

(b)

Figura 5.5: Curvas balísticas para ambos proyectiles sobre casco de combate 5.5(a)Proyectil FSP cal. .22 1.1 g. 5.5(b) Proyectil esférico ϕ 7.5 mm 1.7 g.

Análisis de la densidad areal

Debido a la funcionalidad del modelo multicapa, se ha analizado la influencia de la densidad areal del casco en el límite balístico variando el número de capas de la calota para cada localización estudiada. Se han estudiado dos densidades areales adicionales, 7.75 kg/m^2 , que representa una reducción en el peso de 12.5 % y 11.44 kg/m^2 un 22 % mas pesado.

Se ha obtenido el límite balístico en cada una de las localizaciones estudiadas para los dos proyectiles y sobre las dos nuevas densidades areales a analizar. Posteriormente, de manera similar a la obtención del valor de V_{50} se ha calculado el valor medio de la velocidad límite. La figura 5.6 muestra la comparación de esta velocidad media para cada proyectil en función de la densidad areal del casco.

Figura 5.6: Influencia de la densidad areal del casco en el límite balístico para ambos proyectiles

En la figura 5.6 se puede observar una tendencia lineal entre el límite balístico y la densidad areal. El valor mostrado en la figura corresponde a la media de los límites balísticos obtenidos en cada localización para cada proyectil. De este modo, al igual que se realizó anteriormente, se puede calcular una el límite balístico medio del casco de combate en función del proyectil que impacte. Así pues, se ha obtenido una reducción en torno al 8 % (calculado sobre el valor numérico) para

ambos proyectiles en el límite balístico cuando se reduce 12.5 % (7.75 kg/m^2) la densidad areal del mismo. Del mismo modo, al incrementar la densidad areal un 22 % (11.44 kg/m^2) el límite balístico incrementa un 17.5 % para proyectil FSP y 22.5 % para proyectil esférico. A continuación se comparan los parámetros de ajuste obtenidos con el casco de combate y la placa plana. La tabla 5.5 muestra la diferencia entre los valores de λ y φ .

Tabla 5.5: Valores de las constantes λ y φ para el compuesto de Aramida/PVB en formato placa empleado en este trabajo

	Placa		Casco		error [%]	
Proyectil	λ	φ	λ	φ	error λ	error φ
FSP 1.1 g.	169	0.64	188	0.60	11 %	6 %
Esfera 1.7 g.	125	0.73	117	0.76	6.5 %	4.1 %

Se puede observar gran similitud entre los valores obtenidos tanto en placa plana como en casco de combate, lo que refrenda lo propuesto por [121] donde las constantes λ y φ dependen del proyectil y su geometría. Sin embargo se induce un error de un 11 % máximo que puede ser debido a posibles errores de simulación o inclusive a cierta influencia en las constantes, de la geometría de la zona a impactar, es decir, al poseer el casco una forma curvada o impactar de manera oblicua el proyectil, se inducen cambios en el límite balístico, modificando por tanto estas constantes.

Análisis del daño inducido

Se ha realizado un análisis del daño inducido en los cascos a consecuencia de los impactos con el fin de cotejar y validar el modelo numérico desarrollado. Para ello, después de los ensayos de impacto se llevo a cabo una tomografía en cada casco para ver los daños internos con un equipo de escáner CT (Sección 3.5.1).

La figura 5.7 muestra el resultado del daño inducido a consecuencia de un impacto frontal con proyectil esférico. La parte izquierda de la figura muestra la extensión de la delaminación tanto numérica como experimentalmente, mientras que la parte derecha se comparan los distintos modos de fallo producidos. Se aprecia una similitud considerable entre los resultados reales y los numéricos, donde se puede observar la aparición secuencial de los modos de fallo, tal y como se mencionó en el análisis de los resultados de placa plana. En las primeras capas

Figura 5.7: Comparativa experimental y numérica del daño inducido y los modos de fallo tras el impacto. $v_i = 641 \text{ m/s}$

de material, el fallo predominante es la rotura de fibras por cortadura pura muy localizado y de extensión próxima al diámetro del proyectil, para luego continuar con grandes delaminaciones que conllevan una gran absorción de la energía del impacto. Finalmente, las últimas capas del casco rompen por tracción de las fibras.

Otro aspecto observado tras los ensayos en calota, es la presencia de fisuras, propagación de grietas en torno a la zona de impacto y delaminaciones de capas no continuas en las superficies interior y exterior del casco. Esto es debido al método de fabricación de los mismos, que como se describió en la sección 2.2.3.1, se realiza mediante el corte de patrones para facilitar la adaptación a la geometría del casco. Este método genera pliegues en la superficie de las capas, así como zonas donde sean adyacentes borde libre del patrón y zona de capa continua. La presencia de estos defectos de fabricación, inevitables actualmente, reducen la resistencia balística del casco, dado que la cercanía a la zona de impacto de pliegues o bordes libres impide el correcto comportamiento de la capa para la absorción de energía. La presencia de estos defectos pueden observarse en la

figura 5.8

Figura 5.8: Propagación del fallo en las calotas del casco de combate a consecuencia de los defectos de fabricación.

Estos defectos pueden constituir una de las causas justificables de la dispersión mostrada por los resultados experimentales de impacto balístico (Sección 5.4) para ambos proyectiles en la en la figura 5.5.

Con el fin de cuantificar el daño inducido en las probetas en términos de extensión de la delaminación, se ha analizado este parámetro en cada una de las localizaciones estudiadas tanto para FSP y proyectil esférico. Para ello, a partir de los ensayos experimentales con la imagen 3D tomada con el escaner CT, se ha observado que la extensión del daño se puede aproximar como una elipse cuyos ejes correspondientes son perpendiculares a las direcciones de extensión del daño. El método de medida del área delaminada se muestra en la figura 5.9.

Figura 5.9: Método de medida de la extensión de la delaminación empleado en este estudio.

El software de tratamiento de imágenes CT utilizado, FIJI, permite inspeccionar los objetos 3D obtenidos con el escáner, a través de tres planos perpendiculares, generando así una imagen 2D de los mismos. Posteriormente, utilizando el software ImageJ se mide la longitud de cada eje, calibrando la distancia entre píxeles con la escala presentada. La figura 5.10 muestra la área delaminada medida en cada localización para cada proyectil en comparación con los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos.

Figura 5.10: Análisis de daño según la localización del impacto. 5.5(a) Proyectoil FSP cal. .22 1.1 g. 5.5(b) Proyectoil esférico ϕ 7.5mm 1.7 g.

Se observa buena correlación entre los resultados experimentales y el modelo numéricos en lo que a extensión de daño se refiere. El mayor error obtenido en esta comparativa experimental-numérica es un 12 % para proyectiles FSP mientras que este error se reduce en el caso de impacto con proyectil esférico hasta 3 %.

Para el casco impactado con proyectil esférico, la máxima extensión del daño se produce en la localización vertical. Esto es debido principalmente a la lejanía del borde libre del casco, la cual facilita la extensión del daño en el mismo, y a que la velocidad de impacto (616 m/s) resulta muy cercana a la velocidad del límite balístico. De manera similar, para el proyectil FSP se produce la mayor extensión de daño en la zona vertical, donde la delaminación propaga fácilmente.

Los resultados obtenidos de comportamiento balístico y daño inducido en las simulaciones numéricas permiten concluir que el modelo numérico presentado reproduce fielmente, tanto para placa plana como para casco de combate, el impacto en estudio y por lo tanto puede considerarse validado. Por tanto, el modelo numérico desarrollado han permitido obtener una herramienta predictiva de diseño, mediante el empleo de un modelo simplificado pero realista que recoge adecuadamente la física del análisis.

5.5. Conclusiones parciales

En el presente capítulo se ha presentado un modelo de elementos finitos de impacto balístico, de proyectiles de pequeño calibre sobre calota de casco de combate, con el fin de validar el modelo de comportamiento mecánico del compuesto de aramida desarrollado anteriormente. Para esta validación se han realizado ensayos experimentales de impacto sobre calotas reales empleando los dos mismos tipos de proyectiles que en el análisis de placa plana, en régimen de perforación completa. Además se han empleado los datos proporcionados por el fabricante en referencia a la velocidad límite, V_{50} , para proyectil FSP. Por otro lado, se ha realizado un estudio del daño inducido, analizando cualitativamente la morfología del fallo y cuantificando el área dañada en términos de extensión de la delaminación haciendo uso de tomografía computarizada.

Los resultados obtenidos del estudio experimental se comparan con los resul-

tados proporcionados por el modelo numérico, a través de un análisis balístico y otro de daño inducido. De ambos análisis se obtienen una serie de conclusiones parciales que se describen a continuación.

Dentro del análisis balístico, en lo que al límite balístico se refiere, para proyectil FSP, el modelo numérico se ajusta y reproduce correctamente los diferentes estados de perforación completa durante el proceso de obtención de V_{50} experimental. Además el valor medio obtenido de los límites balísticos en las diferentes localizaciones analizadas numéricamente presenta una buena correlación con el valor de V_{50} experimental. Igualmente, para el proyectil esférico se ha calculado el límite balístico medio a partir de los valores de esta velocidad límite para cada localización, obteniendo un valor ligeramente superior al obtenido en placa plana.

Respecto a las curvas balísticas obtenidas para cada proyectil, se ha comprobado que el modelo numérico se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales, a pesar de la gran dispersión que presentan estos debido a las dificultades técnicas de medición de la velocidad de impacto y residual. Todas las curvas presentan la misma tendencia exponencial creciente con la velocidad de impacto, donde en regímenes de perforación completa no se aprecia influencia de la localización en la velocidad residual.

Por último se ha realizado un análisis del daño inducido en el casco de combate en términos de la extensión del área delaminada, gracias al uso de la técnica de inspección no destructiva, la tomografía computarizada. Para ello se ha definido un método de medición del área asemejando ésta a una elipse. De este análisis cuantitativo, se concluye que el modelo numérico reproduce con adecuadamente la extensión del daño debido a la acción del impacto, para cada proyectil empleado. Por otro lado, en términos cualitativos, se observa una correcta correlación, con gran realismo, entre los modos de fallos observados experimental y numéricamente.

A tenor de los resultados y conclusiones obtenidas se puede considerar que, el modelo de elementos finitos desarrollado para el compuesto de aramida sometido a impacto balístico, esta completamente validado.

Capítulo 6

Caso práctico. Aplicación de la normativa NIJ-0106.1

6.1. Introducción

Una vez el modelo de elementos finitos está calibrado y validado, se pretende explorar la viabilidad del mismo en la aplicación directa de normativas relativas al desarrollo de cascos de combate. Una de estas exigentes normativas es la NIJ-0106.01 [40], la cual evalúa el rendimiento anti-perforación y el trauma originado a consecuencia del impacto para diferentes niveles de protección, en función de la amenaza a cubrir.

El ensayo para un nivel de protección N-III A de acuerdo a la normativa NIJ-0106.01 [40], exigido para la homologación de cascos de combate en España (NME-2786/2017 [16]) consiste en el impacto de un proyectil *Full Metal Jacketed*, FMJ calibre 9 mm y 8.1 g de masa contra un casco de combate completo (atalaje y sistema interno de amortiguamiento incluidos) montado sobre un cabeza tipo *dummy* con núcleo de plastelina Roma nº1. En dicho ensayo, se realizan impactos en diferentes localizaciones del casco, comprobando en cada uno de ellos que no se produce perforación del mismo. Seguidamente, se mide la indentación producida en la plastilina como consecuencia de la deformación del casco durante impacto. Otro parámetro a comprobar es la que la aceleración sufrida por la cabeza (medida en su centro de gravedad y que no debe superar los 400G). Aunque el nivel de protección N-III A exige que la velocidad de impacto de proyectil FMJ 9 mm sea de 358 m/s, la homologación de cascos de combate en España, es mas exigente

y requiere que la velocidad de impacto del proyectil sea de 425 m/s .

En este capítulo se desarrolla un modelo de elementos finitos que prediga el comportamiento del material compuesto base aramida, tanto en placa plana como en casco de combate, realizados en base a la normativa NIJ-0106.01 para alcanzar nivel de protección N-III A. Los resultados obtenidos en placa plana serán comparados con datos proporcionados por el fabricante en base a ensayos experimentales propios, mientras que los obtenidos con el modelo de casco serán comparados con los máximos exigidos por normativa española NME-2786/2017 [16] para la homologación de cascos de combate.

El modelo numérico para casco de combate desarrollado, constituye una herramienta de diseño de gran potencial para la industria, ya que supone un evidente ahorro económico durante la fase experimental del desarrollo de cascos de combate, proporcionando una primera aproximación realista del comportamiento de los mismos de cara a los ensayos de validación previos entrada en servicio.

6.2. Desarrollo del modelo numérico de impacto sobre placa plana

En esta sección se describe el modelo de elementos finitos desarrollado que reproduce el impacto de proyectil FMJ sobre placa plana de material compuesto base aramida, donde se ha colocado un bloque de plastelina Roma nº1 para cuantificar el trauma generado por la deformación de la probeta tras el impacto. En el modelo intervienen tres elementos: el material compuesto (ya descrito y validado en secciones previas), el proyectil FMJ y la plastelina. Los modelos de comportamiento mecánico de estos dos últimos se han calibrado para el problema de impacto en modelos independientes donde se reproducen ensayos reales de calibración en el caso de la plastelina; y ensayos de impacto sobre superficie rígida para el caso del proyectil.

6.2.1. Calibración del modelo de plastelina Roma nº1

Para registrar el trauma generado por la probeta, ya sea placa plana o casco de combate se emplea plastelina Roma nº1 que se coloca en detrás de la probe-

ta para medir el trauma en la cara posterior. Se trata de un material plástico homogéneo que no sufre endurecimiento durante su deformación. La gran maleabilidad y baja rigidez de este material lo hace idóneo para su deformación sin influir en el comportamiento mecánico del material de la protección durante el proceso de absorción de energía a través de su deformación.

Previo a la realización de los ensayos de impacto balístico se lleva a cabo una calibración experimental de la plastelina con el fin de verificar el comportamiento óptimo de la misma de cara al registro del trauma. Esta calibración se realiza debido a que, el fabricante ha ido cambiando la composición química de esta arcilla para modelar a lo largo del tiempo, por razones comerciales no relacionadas con los ensayos de elementos de protección. Esta calibración se realiza en base a la normativa NIJ-0101.04 [123] y consiste en la colocación de plastelina Roma nº 1, compactada para evitar cavitaciones internas, dentro de un cajón de medidas $300 \times 300 \times 150 \text{ mm}^3$ y precalentada a 37°C . Posteriormente desde una altura de 2 metros se deja caer un proyectil esférico de $\phi 63.5 \pm 0.05 \text{ mm}$ de diámetro y $1034 \pm 5 \text{ g}$. Se realizan cinco lanzamientos consecutivos sobre la plastelina equidistantes y suficientemente separados los puntos de impacto de modo que no haya interacción entre ellos ni de los bordes del cajón ($76 \pm 3 \text{ mm}$ entre centros de impacto y $203 \pm 25 \text{ mm}$ entre centro de impacto y borde de cajón). La huella media de los 5 ensayos dejada por el proyectil en la plastelina ha de ser $19 \pm 2 \text{ mm}$, sin indentaciones menores que 16 mm ni mayores que 22 mm .

Con el fin de calibrar el comportamiento numérico de la plastelina se ha desarrollado un modelo de elementos finitos que reproduce el ensayo de calibración descrito anteriormente. El modelo está formado por los tres elementos implicados: cajón de contención, proyectil esférico y bloque de plastelina (Figura 6.1).

Para el modelo de comportamiento mecánico de la plastelina se ha empleado el modelo elasto-plástico de Johnson-Cook cuyas propiedades se muestran en la tabla siguiente [124].

Tabla 6.1: Propiedades mecánicas de la plastelina [124]. Modelo Johnson-Cook

$\rho [kg/m^3]$	$E[MPa]$	ν	$A[MPa]$	$B[MPa]$	n
1529	150	0.49	0.17	0.238	0.29
m	$T_{fusion}[K]$	$T_{trans}[K]$	C	ϵ_0	
0.15	373	296	0.25	0.118	

El bloque ha sido mallado con elementos de lagrange hexahedricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. Se ha aplicado una malla adaptativa para mejorar la deformación de los elementos durante el proceso de impacto. El tamaño del elemento en el plano de impacto, aumenta progresivamente desde el centro hasta los bordes libres en ambas direcciones (de 3 mm hasta 5 mm). El tamaño de elemento en la dirección del espesor es constante, de 4 mm. El número total de elementos en el bloque de plastelina es 219488.

Tanto el proyectil como el cajón de contención se han modelado como sólidos rígidos debido a que, en primera aproximación, no se evidencian deformaciones en estos elementos en comparación con las sufridas por la plastelina, reduciendo además el coste computacional en el cálculo.

Para definir la interacción entre todos los elementos se ha utilizado un contacto general con un modelo de no penetración *hard contact* y un coeficiente de rozamiento de $\mu = 0,2$.

Las condiciones de contorno aplicadas son las restricción de todos los movimientos del cajón y la velocidad inicial definida en el proyectil en base a la expresión en caída libre

$$v_i = \sqrt{2gh} \quad (6.1)$$

donde h es la altura de lanzamiento (2 metros) y g la aceleración de la gravedad. De este modo la velocidad de impacto de la esfera de $v_0=6.26 \text{ m/s}$.

El modelo numérico desarrollado para la calibración de la plastelina se muestra en la figura 6.1

Figura 6.1: Modelo numérico de elementos finitos para la calibración de la plastelina.

Los resultados obtenidos a través del modelo numérico arrojan un valor de deformación de la plastelina de 18.85 mm, estando dentro del rango permitido para la calibración. Los resultados pueden observarse en la figura 6.2

Figura 6.2: Indentación producida por el impacto del proyectil esférico.

6.2.2. Calibración del modelo de proyectil FMJ

Por otro lado, se ha realizado un calibrado del proyectil FMJ 9 mm y 8.1 g. de masa con el fin de ajustar diferentes parámetros del proyectil como el tamaño del elemento de malla, el valor del parámetro de eliminación de elementos a consecuencia del fallo, etc. para evitar problemas de distorsión excesiva debido a las

grandes deformaciones que sufre el proyectil durante el impacto. La calibración consiste en el impacto a diferentes velocidades del proyectil FMJ contra una superficie muy rígida e indeformable.

El proyectil FMJ está formado por un núcleo de plomo con un recubrimiento de latón muy fino. Para el modelo de elementos finitos se han modelado ambas partes individualmente y asignando las propiedades mecánicas propias de cada material. Se ha modelado cada parte con elementos sólidos tridimensionales de Lagrange hexahédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El tamaño de elemento empleado en ambas partes es constante de 0.75 mm . El número de elementos que conforman el núcleo de plomo son 3352 y el recubrimiento de latón son 836. La figura 6.3 muestra las dimensiones del proyectil así como el modelo de elementos finitos del mismo.

Figura 6.3: Modelo numérico del proyectil FMJ 9 mm de 8 gramos.

Para definir el modelo de comportamiento mecánico del latón y el plomo se ha empleado el modelo de Johnson-Cook, así como la correspondiente ecuación de estado. Las propiedades de cada material se muestran en las tablas 6.2 y tablas 6.3 [55].

Tabla 6.2: Propiedades mecánicas de los distintos componentes del proyectil FMJ, recubrimiento de latón y núcleo de plomo [55]. Modelo Johnson-Cook.

Plomo				
ρ [kg/m ³]	G [MPa]	A [MPa]	B [MPa]	n
10600	4929	1	55.51	0.098
m	T_{fusion} [K]	T_{trans} [K]	C	$\dot{\epsilon}_0$
1	600	280	0.23	1
Latón				
ρ [kg/m ³]	G [MPa]	A [MPa]	B [MPa]	n
8520	40000	111	504.69	0.42
m	T_{fusion} [K]	T_{trans} [K]	C	$\dot{\epsilon}_0$
1.68	1189	373	0.009	1

Tabla 6.3: Parámetros de ecuación de estado Mie-Grüneisen para el latón y el plomo [55].

	C_0 [m/s]	S	γ_0
Latón	3834	1.429	2
Plomo	2028	1.627	2.253

La interacción entre las diferentes partes del modelo se ha definido a través de un contacto general que incluye un modelo de no penetración *hard contact* y un coeficiente de rozamiento de $\mu = 0,2$.

En lo que ha condiciones iniciales se refiere, únicamente se ha definido la velocidad lineal de impacto del proyectil, no considerando velocidades de rotación del mismo.

Debido a la complejidad logística que supone la realización de un ensayo de impacto empleando munición real, se han empleado los resultados obtenidos por Kedzierski et al. [125], donde dispara el proyectil a dos velocidades diferentes, (105 m/s y 363 m/s) contra una superficie rígida, analizando la deformación que experimenta el proyectil en cada instante de tiempo.

Figura 6.4: Comparación de los resultados obtenidos con el modelo numérico con los resultados obtenidos por Kedzierski et al. [125]

Como se observa en la figura 6.4, el modelo numérico desarrollado muestra una buena correlación con los resultados experimentales obtenidos por Kedzierski et al. [125], considerando el proyectil calibrado para futuras aplicaciones en impactos.

6.2.3. Modelo numérico de impacto en placa plana

Se ha realizado un modelo de elementos finitos que reproduce el impacto de proyectil FMJ 9 mm sobre placa plana, situando un bloque de plastelina contigua a la superficie posterior de la probeta, contraria a la zona de impacto. En esta sección se describen brevemente los elementos que conforman el modelo, así como las condiciones de contorno del modelo. Cabe mencionar que se ha empleado simetría a un cuarto debido a la geometría del problema, ahorrando de este modo, coste computacional en el cálculo.

En primer lugar, para la placa plana de material compuesto de fibra de aramida se ha aplicado el mismo modelo de comportamiento mecánico descrito en la sección 4.2, calibrado y validado en las secciones siguientes a través mediante ensayos experimentales. Para la realización de estos ensayos, la empresa fabricante del material, proporcionó placas planas del mismo material que el empleado en

secciones anteriores pero con distinto número de capas siendo la densidad areal del nuevo formato de probeta de 10.2 kg/m^2 . (De este modo se ajustó el número de capas del modelo numérico necesario para alcanzar dicha densidad areal, respetando el mismo espesor de capa). El tamaño de la placa es de $150 \times 150 \text{ mm}^2$.

La placa fue mallada con elementos de Lagrange hexahédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. En el mallado distinguen dos zonas: una central cuadrada, alrededor al punto de impacto, de tamaño 3 veces el diámetro del proyectil, donde los elementos se disponen estructurados, con un tamaño aproximado de 0.75 mm . Exteriormente a esta zona, los elementos se distribuyen aleatoriamente incrementando su tamaño de manera progresiva hasta los 2 mm de longitud característica. A lo largo del espesor, cada capa se malló con un único elemento. El número de elementos por capa es 9553. Se ha realizado un análisis de sensibilidad de malla a través del cual se ha seleccionado el tamaño de elemento óptimo que ofrecía convergencia de resultados junto con un coste computacional aceptable.

Por otro lado, para el proyectil FMJ 9 mm y la plastelina se emplean los modelos descritos en las secciones anteriores, pero empleando simetría a un cuarto. De este modo, el número de elementos del proyectil es 1047, donde 209 son correspondientes al recubrimiento de latón y 839 al núcleo de plomo y el bloque plastelina queda finalmente mallado con 54872 elementos.

El interacción entre todos los elementos del modelo (proyectil, placa plana y plastelina) se ha definido a través de un contacto general en el que se emplea un modelo de no penetración *hard contact* y un coeficiente de rozamiento de $\mu = 0,2$.

La figura 6.5 muestra la disposición de los elementos del modelo de impacto en placa plana con proyectil FMJ y registro de trauma mediante plastelina balística. Se simularon impactos a diferentes velocidades de proyectil, comprobando la no-perforación del mismo y midiendo la indentación producida en la plastelina a consecuencia del impacto. Los resultados obtenidos con este modelo fueron comparados con resultados experimentales proporcionados por la empresa fabricante, comprobando la capacidad predictiva del modelo desarrollado.

Figura 6.5: Modelo de elementos finitos de impacto de proyectil FMJ en configuración placa plana y plastelina.

6.3. Modelo numérico de impacto en casco de combate

Seguidamente se ha desarrollado un modelo de elementos finitos que reproduce el impacto de proyectil FMJ 9 mm sobre casco de combate, montado en una cabeza *dummy* acorde a la normativa NIJ-0106.01. La estructura principal de la cabeza está fabricada en aluminio y posee un núcleo central de plastelina que sirve para registrar el trauma producido a consecuencia del impacto. Para la homologación del casco de combate se ha de obtener un valor de trauma para una determinada velocidad, inferior al definido por las restricciones técnicas impuestas por la autoridad competente. Este tipo de ensayos resultan de gran importancia para el desarrollo de cascos de combate, ya que poseen una cierta componente biomecánica, dado que en la mayoría de los casos en los que se produce un impacto en régimen de penetración parcial de la protección, lo que produce daño al portador es la deformación de la protección debido a los mecanismos de absorción de energía, produciendo contusiones y/o roturas de cráneo, además de lesiones cerebrales por las altas aceleraciones inducidas.

El modelo numérico reproduce un impacto frontal, por lo que se ha considerado simetría a un medio dada la geometría del problema, con el objetivo de disminuir el coste computacional en el cálculo. Para el casco de combate se ha empleado la misma definición de modelo comportamiento mecánico para el compuesto mecánico que la descrita en la sección 4.2. La densidad areal para el modelo de casco de combate es 8.86 kg/m^2 , la misma que el modelo validado en la sección 5.4. Se ha implementado una nueva geometría de malla que reduce el número de elementos en la zona alrededor a la zona de impacto. El tamaño de elemento es de 0.75 mm en la zona de impacto, el mismo que el empleado en la placa plana (Sección 6.2.3). El número total de elementos por capa es 7223.

El *dummy* se ha modelado como dos partes independientes: el núcleo central de plastelina y la estructura metálica de la cabeza. Los modelos de ambas partes se muestran en la figura 6.6. El núcleo central de plastelina está constituido por elementos de Lagrange hexahédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El número total de elementos del componente de plastelina considerando la simetría es 10593. Por otro lado, se ha asumido que la estructura de la cabeza sobre la que se monta el núcleo de plastelina no sufre deformaciones durante el impacto, por lo que se ha modelado como una superficie rígida con el fin de disminuir el número de elementos del modelo. La masa total de la cabeza completa son 7 kg aproximadamente.

Se ha incluido en el modelo del casco el sistema de absorción interna formado por una serie de espumas de diferentes geometrías con función doble: absorber parte de la energía del impacto y ofrecer confort al usuario. El modelo de comportamiento mecánico para la espuma ha sido obtenido de la literatura, del trabajo de Tan et al. [58] donde obtiene las curvas de tensión-deformación a compresión para diferentes velocidades de deformación. Cabe mencionar que el modelo real de las espumas, es un sistema bicomponente, donde la espuma queda dividida en dos mitades con propiedades mecánicas ligeramente diferentes. Sin embargo por simplicidad del problema, se ha considerado la espuma como un único componente, aplicando de este modo las curvas obtenidas por Tan et al. [58]. Las curvas empleadas se muestran en la figura 6.7(a). Las espumas han sido malladas con elementos de Lagrange hexahédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El número total de elementos, considerando simetría, que conforman todos el

Figura 6.6: Modelo de elementos finitos del *dummy* según normativa NIJ-0106.01.

sistema de absorción interno es 35080 (Figura 6.7(b)), donde todas las espumas poseen 8 elementos a lo largo del espesor de las mismas.

Figura 6.7: Modelo numérico del sistema de absorción interno empleado en el modelo 6.7(a) Curvas tensión-deformación a diferentes velocidades de deformación para las espumas. 6.7(b) Modelo de elementos finitos del sistema de absorción interna.

En lo referente al proyectil, se emplea el proyectil descrito y validado hasta ahora, pero con la salvedad que se define con simetría por lo que el número de elementos se reduce hasta 2094 en total.

Se ha definido el contacto entre todas las partes del modelo como un contacto general donde se ha implementado un modelo de no penetración entre los elementos y un coeficiente de rozamiento general $\mu = 0,2$. Las condiciones de contorno impuestas en el modelo consisten en las restricciones de movimientos para la definición de la simetría, así como restricción de todos los grados de libertad de la estructura del *dummy*, impidiendo el desplazamiento del mismo.

La figura 6.8 muestra la disposición de todos los elementos que intervienen en el modelo numérico de impacto sobre casco de combate desarrollado. Se simularon impactos a diferentes velocidades de proyectil, comprobando la no-perforación y midiendo la deformación producida en la plastelina (trauma) a consecuencia del impacto. El resultado obtenido con este modelo fue comparado con la limitación impuesta por la normativa vigente para la homologación de cascos de combate, 21 mm, validando de este modo, la capacidad predictiva del modelo desarrollado.

Figura 6.8: Modelo de elementos finitos de impacto con proyectil FMJ 9 mm sobre dummy según normativa NIJ-0106.01.

6.4. Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con los modelos numéricos de impacto de proyectil FMJ sobre placa plana y casco de combate de aramida, empleando plastelina Roma nº 1 para el registro del trauma, ante situaciones de no perforación. Los resultados numéricos se analizarán comprobando la no perforación de las probetas a consecuencia del impacto y el trauma producido comparando con datos experimentales proporcionados por la empresa fabricante para el caso de placa plana y, con el valor máximo permitido por la normativa al respecto de la homologación de cascos de combate en España, la normativa NME 2786/2017 [16].

En primer lugar, se analizan los resultados de impacto en placa plana. Se realizaron un total de seis ensayos a tres velocidades de impacto diferentes, situadas en torno a 310, 430 y 540 m/s. De cada ensayo se comprobó la no perforación y, una vez retirada, se procedió a la medición de la indentación en la plastelina. Con el modelo numérico se simulaban los impactos a dichas velocidades y se comprobó, al igual que en la tarea experimental, la no perforación de la probeta

midiendo la deformación en la dirección del impacto en la plastelina. Las figuras 6.9 y 6.10 muestran la comparación de los resultados experimentales y numéricos de impacto en placa plana con proyectil FMJ.

Figura 6.9: Comparación experimental y numérica de las probetas a diferentes velocidades de impacto

La figura 6.9 muestra que no se produce perforación de la probeta para las tres velocidades simuladas. Se observa que la capacidad perforante del proyectil aumenta con la velocidad de impacto, siendo muy baja a 310 m/s ya traspasa una sola capa de material, y siendo más notable a 540 m/s , donde se han roto la mitad

de las capas aproximadamente que conforman el laminado de material compuesto.

Por otro lado, se observa que el trauma generado a diferentes velocidades de impacto, es reproducido correctamente por el modelo numérico. Se observa en la figura 6.10 una buena correlación entre los resultados experimentales y los resultados obtenidos numéricamente, donde se puede observar una tendencia lineal en el rango de velocidades de impacto estudiado, entre la velocidad de impacto y el trauma producido.

Figura 6.10: Resultados obtenidos con el modelo numérico de impacto sobre placa plana comparados con los datos experimentales proporcionados por fabricante.

Otro parámetro analizado y que se puede observar en la figura 6.10 es la deformación permanente producida en las placas a consecuencia del impacto. Esta deformación es medida cuando se ha producido la recuperación elástica de la placa. El modelo numérico reproduce correctamente los resultados experimentales. Se observa una tendencia lineal creciente con la velocidad de impacto de la deformación permanente producida, para el rango de velocidades de impacto analizado.

Finalmente se analizó la perforación y el trauma en el casco de combate, haciendo uso del *dummy* con núcleo central de plastelina descrito anteriormente.

Para comprobar la validez del modelo, se reprodujeron las condiciones de ensayo descritas en la normativa NME 2786/2017 [16], donde la velocidad de impacto es 425 m/s y no se ha de producir ni perforación ni un trauma superior a 21 mm . En la figura 6.11 se pueden observar los resultados relativos a ambos aspectos. No se produce perforación completa del casco de combate, rompiéndose únicamente las primeras capas del casco, y el trauma generado es inferior al máximo permitido, 11.81 mm .

Figura 6.11: Resultados obtenidos con el modelo numérico de elementos finitos desarrollado 6.11(a) Disposición de los elementos tras la simulación final de impacto de FMJ sobre casco de combate. 6.11(b) Resultado de la indentación registrada por la plastelina a consecuencia del impacto.

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Introducción

En la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo el estudio del comportamiento del material compuesto de fibra de aramida, típicamente empleado en protecciones personales, bajo acción de cargas dinámicas (baja y alta velocidad) a través de impacto balístico y torre de caída. Para ello se han realizado tres etapas claramente diferenciadas. En la primera de ellas, se han llevado a cabo ensayos de impacto a baja velocidad empleando una torre de caída de peso, con el fin analizar el comportamiento del material ante este tipo de cargas muy comunes en la vida en servicio de las protecciones personales en forma de caídas y/o golpes. La segunda etapa consistió en el estudio completo del comportamiento ante el impacto de proyectiles de pequeño calibre y distinta geometría a alta velocidad, sobre placas planas. El principal objetivo de este análisis y sus resultados correspondientes fue calibrar el modelo de elementos finitos desarrollado posteriormente para el compuesto de aramida ante este tipo de cargas de impacto.

Por último, la tercera etapa consistió en analizar la capacidad predictiva modelo numérico propuesto para el compuesto de aramida, calibrado con los ensayos anteriores, a una calota de casco de combate sometida a impacto de proyectiles de pequeño calibre. Al igual que en el estudio sobre placa plana, se han realizado ensayos experimentales para validar los resultados obtenidos con el modelo numérico. Estos resultados fueron satisfactoriamente comparados con los obtenidos experimentalmente.

Tras analizar todos los resultados obtenidos, en este capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas, así como los diferentes trabajos futuros a realizar a corto-medio plazo siguiendo con la línea de investigación.

7.2. Conclusiones

En primer lugar, sobre el estudio experimental de impacto a baja velocidad empleando torre de caída sobre compuesto de aramida de dos espesores distintos se han extraído las siguientes conclusiones

- De cada ensayo se han analizado diferentes parámetros de interés, como son la fuerza máxima de contacto, la energía absorbida y el daño inducido en el material a consecuencia del impacto. Los resultados obtenidos muestran una dependencia lineal directa, dentro del rango de energías de impacto estudiado, de la fuerza de contacto y de la energía absorbida, las cuales son crecientes con la energía de impacto para ambas densidades areales estudiadas.
- Uno de los parámetros característicos de este tipo de ensayos es la carga crítica, relacionada directamente con el inicio del daño en el material compuesto. Esta carga está asociada a una pérdida de rigidez del material desembocando en una caída repentina de la fuerza de contacto, como consecuencia de la propagación de la delaminación en modo II en el compuesto. Un análisis de este parámetro para ambos espesores ha permitido obtener dos conclusiones relevantes: la primera de ellas es que el valor de dicha carga es independiente de la energía de impacto y únicamente depende del espesor de la muestra. En segundo lugar, a través de este análisis de la carga crítica se ha podido determinar en primera aproximación, el valor de la energía de fractura en modo II para el compuesto de aramida, siendo de gran interés para el desarrollo de modelos numéricos posteriores.
- A través de la técnica de análisis de daño no destructivo, (la tomografía computarizada) se ha podido analizar la extensión del inducido para ambos formatos de probeta estudiados. Dado que la absorción de energía de impacto por parte la probeta se realiza a través de los diferentes modos de fallo del material, se observa una tendencia lineal creciente del área dañada con la energía de impacto.

En relación con el análisis del comportamiento del material compuesto de fibra de aramida en formato placa sometido a impacto balístico, tanto experimental como numéricamente, las conclusiones más relevantes son las siguientes:

- Empleando dos formatos de densidad areal de placa, se han obtenido para cada uno de ellos, diferentes parámetros balísticos de interés, como son el límite balístico, y las curvas balísticas de velocidad residual. Además se ha realizado un análisis del daño inducido en las probetas, de manera cuantitativa midiendo la deformación máxima y de manera cualitativa según los diferentes modos de daño acontecidos. Los resultados obtenidos muestran que el material es mas susceptible al daño por proyectil FSP que por proyectil esférico en el mismo régimen de energías de impacto. Todos los resultados obtenidos en esta fase experimental han servido como punto de partida y calibración para el modelo numérico de elementos finitos desarrollado.
- Se ha desarrollado e implementado un modelo numérico de comportamiento mecánico para el compuesto de aramida ante impactos balísticos de pequeño calibre. Dicho modelo ha sido calibrado tanto cuantitativa como cualitativamente con los resultados experimentales obtenidos, presentando gran precisión, coherencia y correlación.

Una de las principales contribuciones de esta investigación es el desarrollo de un modelo multicapa del material compuesto de fibra de aramida. Para profundizar en el estudio del comportamiento balístico del material, se ha implementado un modelo capa a capa, definiendo propiedades interlaminares; dicho modelo reproduce fielmente la física del problema de impacto balístico y ha sido validado con los resultados experimentales. Las principales conclusiones extraídas de esta aportación son las siguientes:

- Haciendo uso de ensayos experimentales en torre de caída de peso y con parámetros de la literatura referentes a las propiedades mecánicas de la resina fenólica, se ha podido dar una aproximación de las propiedades cohesivas del material compuesto empleado.
- La utilización del modelo multicapa novedoso en este estudio permite reproducir el comportamiento balístico del compuesto de aramida con gran aproximación a la realidad, ya que, el fenómeno de la delaminación es el principal mecanismo de absorción de energía. Gracias a este proceso se

pueden obtener resultados semejantes a los experimentales en terminos de deformación de la parte posterior de la probeta durante el impacto.

- El modelo multicapa presentado posibilita el estudio de diferentes densidades areales en el desarrollo de protecciones personales, constituyendo una herramienta de gran interés para las empresas suministradoras los mismos, ya que permite su optimización en referencia al ratio peso - resistencia.
- El límite balístico está directamente relacionado con la densidad areal del laminado, presentando una tendencia lineal dentro del rango de velocidades estudiado. Los parámetros de ajuste, corresponden a una ley potencial cuyos coeficientes dependen de la geometría del proyectil.

En cuanto al estudio y análisis de calotas de casco de combate ante impactos de pequeño calibre, tanto experimental como numéricamente se ha podido concluir que:

- La tomografía computarizada (CT) se considera fundamental para el análisis, mediante técnicas no destructivas, de la identificación el tipo de daño inducido y su extensión. En comparación con otras técnicas que emplean medios distintos para la propagación de la onda de detección, como el B-Scan o C-Scan, (este último no recomendable debido a la porosidad del compuesto de aramida), se puede detectar y observar la morfología del daño interno.
- Se ha observado que, aún siendo un daño muy localizado por el proyectil, la propagación de la delaminación resulta crítica, pudiendo comprometer la integridad estructural del casco ante la acción de cargas posteriormente.
- En regímenes de velocidad muy por encima del límite balístico, el daño inducido es independiente de la localización del impacto.
- Atendiendo a los resultados obtenidos, todas las conclusiones extraídas de los ensayos experimentales en casco de combate, han sido refutadas en el modelo numérico, por lo que éste se considera validado para su empleo en aplicaciones balísticas
- La implementación de la interfaz cohesiva ha permitido cuantificar el daño inducido en forma de delaminación del material del casco. Se ha observado,

tanto en placa como en caso que la extensión de la delaminación incrementa hasta su valor máximo que se produce en el límite balístico, punto de máxima absorción de energía. Muy por encima de esta velocidad, el daño es mas localizado, convergiendo hasta la sección del proyectil.

- El empleo del modelo multicapa ha permitido realizar un análisis de la influencia de la densidad areal en el límite balístico. Este estudio resulta de gran interés en el proceso de diseño de cascos de combate y su cumplimiento de la normativa con respecto al V_{50} . El estudio, al igual que en el caso plano, arrojó una dependencia lineal del límite balístico con el espesor de la protección, estando directamente relacionadas mediante una expresión potencial. Los coeficientes obtenidos presentaron una diferencia del 10 % aproximadamente para ambos proyectiles, lo que hace indicar que existe cierta influencia de la geometría (curvatura) en el valor de los parámetros.

7.3. Trabajos futuros

El desarrollo de la metodología experimental y numérica implementada para la elaboración de esta tesis doctoral, sirve como punto de partida para nuevas líneas de trabajo. De este modo se proponen brevemente como trabajos futuros que permitirán continuar con la investigación en este campo:

- Estudiar la influencia del ángulo de impacto del proyectil tanto en placa plana como en casco de combate.
- Analizar la influencia de diferentes geometrías y masas de proyectil.
- Debido a los altos costes que suponen la adquisición y elaboración de ensayos experimentales sobre casco de combate con simulantes de cabeza (*dummy*), se propone desarrollar un modelo numérico de elementos finitos completo (casco y cabeza) que permita conocer la capacidad protectora del casco así como la respuesta biomecánica del ser humano ante diferentes amenazas a las que puede estar expuesto.
- Analizar la capacidad protectora del casco de combate ante diferentes tipos de munición y amenazas.
- Estudiar el efecto del sistema de interior de amortiguamiento en la respuesta biomecánica del usuario durante el impacto.

- Se propone llevar a cabo la misma metodología presentado en esta tesis doctoral para posible nuevos materiales empleados en la fabricación de cascos de combate (UHMPE).
- Analizar la interacción de los laminados de fibra de aramida con otros materiales empleados en protección balística como son el acero o la cerámica.

Se trata de un tema de gran actualidad y en continua evolución por lo que se considera que aún hay un gran campo de investigación futura.

Bibliografía

- [1] Gobierno de España. *Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013/2020*. Ministerio de Economía y Competitividad, 2013.
- [2] European Defence Agency. *Preparatory Action on Defence Research*, 2017.
- [3] European Commision. *European Defence Industrial Development Programme*, 2019-2020.
- [4] Gobierno de España. *Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2015*. Ministerio de Defensa, 2015.
- [5] Gobierno de España. *Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2020*. Ministerio de Defensa, 2020.
- [6] Gobierno de España. *Programa Coincidente*. Ministerio de Defensa, 2020.
- [7] R. Navarro Suay, A. Hernández-Abadia de Barbará, C. Gutiérrez Ortega, R. Tamburri Bariain, E. Bartolomé Cela, and F. Gilsanz Rodríguez. Análisis del agente lesivo en la baja de combate. Experiencia de la sanidad militar española desplegada en Herat (Afganistán). *Sanidad militar*, 67(2):18–24, 2011.
- [8] Global Terrorism Index. Sydney: Institute for economics & peace, 2017, 2020.
- [9] B. D. Owens, J. F. Kragh Jr, J. C. Wenke, J. Macaitis, C. E. Wade, and J. B. Holcomb. Combat wounds in operation iraqi freedom and operation enduring freedom. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 64(2):295–299, 2008.
- [10] National Research Council (U.S.). *Review of Department of Defense Test Protocols for Combat Helmets*. National Academies Press, 2014.
- [11] S. M. Walsh, B. R. Scott, and D. M. Spagnuolo. The development of a hybrid thermoplastic ballistic material with application to helmets. Technical report, Army Research Laboratory Aberdeen Proving Ground, 2005.
- [12] A. Kadir Bilisik and Y. Turhan. Multidirectional stitched layered aramid woven fabric structures and their experimental characterization of ballistic performance. *Textile Research Journal*, 79(14):1331–1343, 2009.

- [13] M. Aare and S. Kleiven. Evaluation of head response to ballistic helmet impacts using the finite element method. *International Journal of Impact Engineering*, 34(3):596–608, 2007.
- [14] W. C. Moss, M. J. King, and E. G. Blackman. Skull flexure from blast waves: a mechanism for brain injury with implications for helmet design. *Physical review letters*, 103(10):108702, 2009.
- [15] Gobierno de España. Pliego de prescripciones técnicas. Objeto: Casco de combate. Technical report, Ministerio de Defensa, 2014.
- [16] Norma Militar Española(NME 2786). Requisitos técnicos para la homologación del casco de combate, 2017.
- [17] Antonio Miravete. *Materiales compuestos*. Cambridge University Press, 2000.
- [18] G. Koronis, A. Silva, and M. Fontul. Green composites: A review of adequate materials for automotive applications. *Composites Part B: Engineering*, 44(1):120–127, 2013.
- [19] S. Chocron, N. King, R. Bigger, J.D. Walker, U. Heisserer, and H. Van der Werff. Impacts and waves in Dyneema® HB80 strips and laminates. *Journal of Applied Mechanics*, 80(3), 2013.
- [20] Kaw A.K. *Mechanics of composite materials*. Taylor Francis Group, 2006.
- [21] DuPont. *Kevlar Aramid Fiber Technical Guide*, 2017.
- [22] Teijin. *Teijin Technical Guide*, 2018.
- [23] K. Bilisik and M. Korkmaz. Multilayered and multidirectionally-stitched aramid woven fabric structures: experimental characterization of ballistic performance by considering the yarn pull-out test. *Textile research journal*, 80(16):1697–1720, 2010.
- [24] V. V. Prasad and S. Talupula. A review on reinforcement of basalt and aramid (kevlar 129) fibers. *Materials Today: Proceedings*, 5(2):5993–5998, 2018.
- [25] B. Farsi Dooraki, J. A. Nemes, and M. Bolduc. Study of parameters affecting the strength of yarns. In *Journal de Physique IV (Proceedings)*, volume 134, pages 1183–1188. EDP sciences, 2006.
- [26] S. Naik, R.D. Dandagwhal, and P. K. Loharkar. A review on various aspects of Kevlar composites used in ballistic applications. *Materials Today: Proceedings*, 21:1366–1374, 2020.
- [27] S.G. Kulkarni, X.L. Gao, S.E. Horner, J.Q. Zheng, and N.V. David. Ballistic helmets—their design, materials, and performance against traumatic brain injury. *Composite Structures*, 101:313–331, 2013.

- [28] A. L. Alesi, R. P. Ames, R. A. Gagne, A. M. Litman, and J. J. Prifti. New materials and construction for improved helmets. Technical report, Army Materials and Mechanics Research Center Watertown, 1975.
- [29] M. R. White. Method of making ballistic helmet, 1988. US Patent 4,778,638.
- [30] M. Cheese. Method of making helmet, 2007.
- [31] Emma Sparks. *Advances in military textiles and personal equipment*. Elsevier, 2012.
- [32] Cunniff P. M. and Parker J. The effect of preform shape on ballistic impact performance, coverage and seam density in combat helmets. In *24th international symposium of ballistics*, pages 1409–1414, 2008.
- [33] H. J. Tracy, D. E. Holt, and J. E. Tracy. Method for making a multi-ply continuous filament ballistic helmet, April 22 1980. US Patent 4,199,388.
- [34] R. Marissen. Design with ultra strong polyethylene fibers. *Materials Sciences and Applications*, 2(05):319, 2011.
- [35] R. Marissen, D. Duurkoop, H. Hoefnagels, and O.K. Bergsma. Creep forming of high strength polyethylene fiber preregs for the production of ballistic protection helmets. *Composites Science and Technology*, 70(7):1184–1188, 2010.
- [36] B. Zahid and X. Chen. Manufacturing of single-piece textile reinforced riot helmet shell from vacuum bagging. *Journal of composite materials*, 47(19):2343–2351, 2013.
- [37] B. Zahid and X. Chen. Impact performance of single-piece continuously textile reinforced riot helmet shells. *Journal of Composite Materials*, 48(6):761–766, 2014.
- [38] NATO Standardization Agreement (STANAG 2920). Ballistic Test Method for Personal Armour Materials and Combat Clothing, 2003.
- [39] NATO Standardization Agreement (STANAG 2902). Non-Ballistic Test Methods and Evaluation Criteria for Combat Helmets, 2003.
- [40] US Dept of Justice. Nij 0106-01 (National Institute of Justice) Standard for Ballistic Helmets, 1981.
- [41] US Dept of Justice. Nij 0108-01 (National Institute of Justice) Ballistic Resistant of Protective Materials, 1985.
- [42] US Dept of Defense. Mil-std 662-f V₅₀ Ballistic Test for Armor, 1997.
- [43] Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen. Vpam-Allgemeine Prüf Richtlinie, 2006.
- [44] Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen. Vpam-Helm mit Visier und Nackenschutz, 2009.

- [45] Y.B. Wang, X.J. Wang, X.Z. Hu, and Y.X. Sun. Experimental study on penetration and perforation of laminated kevlar. *Journal of Beijing Institute of Technology*, 13(3):317–323, 2004.
- [46] M. Colakoglu, O. Soykasap, and T. Özek. Experimental and numerical investigations on the ballistic performance of polymer matrix composites used in armor design. *Applied Composite Materials*, 14(1):47–58, 2007.
- [47] H.L. Gower, D.S. Cronin, and A. Plumtree. Ballistic impact response of laminated composite panels. *International Journal of Impact Engineering*, 35(9):1000–1008, 2008.
- [48] R. S. Sikarwar, R. Velmurugan, and V. Madhu. Experimental and analytical study of high velocity impact on kevlar/epoxy composite plates. *Central European Journal of Engineering*, 2(4):638–649, 2012.
- [49] L. Sorrentino, C. Bellini, A. Corrado, W. Polini, and R. Aricò. Ballistic performance evaluation of composite laminates in kevlar 29. *Procedia Engineering*, 88:255–262, 2014.
- [50] L. M. Bresciani, A. Manes, A. Ruggiero, G. Iannitti, and M. Giglio. Experimental tests and numerical modelling of ballistic impacts against kevlar 29 plain-woven fabrics with an epoxy matrix: Macro-homogeneous and meso-heterogeneous approaches. *Composites Part B: Engineering*, 88:114–130, 2016.
- [51] M. Rodríguez-Millán, T. Ito, J.A. Loya, A. Olmedo, and M.H. Miguélez. Development of numerical model for ballistic resistance evaluation of combat helmet and experimental validation. *Materials & Design*, 110:391–403, 2016.
- [52] J. Van Hoof, M.J. Worswick, P.V. Straznicky, and M. Bolduc. Effects of post-failure modelling on the response of ballistically impacted composites. In *Proc. 11th Int. Conf. on Composite Materials*, volume 2, pages 532–541, 1999.
- [53] C.Y. Tham, V.B.C. Tan, and H.P. Lee. Ballistic impact of a kevlar® helmet: Experiment and simulations. *International Journal of Impact Engineering*, 35(5):304–318, 2008.
- [54] S. Kumar, D. S. Gupta, I. Singh, and A. Sharma. Behavior of kevlar/epoxy composite plates under ballistic impact. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, 29(13):2048–2064, 2010.
- [55] A. Manes, L.M. Bresciani, and M. Giglio. Ballistic performance of multi-layered fabric composite plates impacted by different 7.62 mm calibre projectiles. *Procedia Engineering*, 88:208–215, 2014.
- [56] M. Rodríguez Millán, C.E. Moreno, M. Marco, C. Santiuste, and H. Miguélez. Numerical analysis of the ballistic behaviour of kevlar® composite under impact of double-nosed stepped cylindrical projectiles. *Journal of reinforced plastics and composites*, 35(2):124–137, 2016.

- [57] N. Nayak, A. Banerjee, and T.R. Panda. Numerical study on the ballistic impact response of aramid fabric-epoxy laminated composites by armor piercing projectile. *Procedia engineering*, 173:230–237, 2017.
- [58] L.B. Tan, K.M. Tse, H.P. Lee, V.B.C. Tan, and S.P. Lim. Performance of an advanced combat helmet with different interior cushioning systems in ballistic impact: Experiments and finite element simulations. *International Journal of Impact Engineering*, 50:99–112, 2012.
- [59] E. Palta, H. Fang, and D.C. Weggel. Finite element analysis of the advanced combat helmet under various ballistic impacts. *International Journal of Impact Engineering*, 112:125–143, 2018.
- [60] J. Van Hoof, D.S. Cronin, M.J. Worswick, K.V. Williams, and D. Nandlall. Numerical head and composite helmet models to predict blunt trauma. In *19th International Symposium of Ballistics*, pages 921–928, 2001.
- [61] H.P. Lee and S.W. Gong. Finite element analysis for the evaluation of protective functions of helmets against ballistic impact. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering*, 13(5):537–550, 2010.
- [62] L.B. Tan, F.S. Chew, K.M. Tse, V.B.C. Tan, and H.P. Lee. Impact of complex blast waves on the human head: a computational study. *International journal for numerical methods in biomedical engineering*, 30(12):1476–1505, 2014.
- [63] D. Jenson and V. U. Unnikrishnan. Energy dissipation of nanocomposite based helmets for blast-induced traumatic brain injury mitigation. *Composite structures*, 121:211–216, 2015.
- [64] Y.Q. Li, X.G. Li, and X.L. Gao. Modeling of advanced combat helmet under ballistic impact. *Journal of applied mechanics*, 82(11), 2015.
- [65] X.G. Li, X.L. Gao, and S. Kleiven. Behind helmet blunt trauma induced by ballistic impact: a computational model. *International Journal of Impact Engineering*, 91:56–67, 2016.
- [66] M. Rodríguez-Millán, L.B. Tan, K.M. Tse, H.P. Lee, and M.H. Miguelez. Effect of full helmet systems on human head responses under blast loading. *Materials & Design*, 117:58–71, 2017.
- [67] K.M. Tse, L.B. Tan, B. Yang, V.B.C. Tan, and H.P. Lee. Effect of helmet liner systems and impact directions on severity of head injuries sustained in ballistic impacts: a finite element (fe) study. *Medical & biological engineering & computing*, 55(4):641–662, 2017.
- [68] M. Palomar, E. Lozano-Mínguez, M. Rodríguez-Millán, M.H. Miguelez, and E. Giner. Relevant factors in the design of composite ballistic helmets. *Composite Structures*, 201:49–61, 2018.

- [69] A. Caçoilo, R. Mourão, F. Teixeira-Dias, A. Azevedo, F. Coghe, and R.A.F. Valente. Modelling ballistic impact on military helmets: The relevance of projectile plasticity. *Defence Technology*, 2020.
- [70] J.D. Walker. Ballistic limit of fabrics with resin. In *19th international symposium of ballistics*, pages 1409–1414, 2001.
- [71] B.S. Sugun and R. Rao. Low-velocity impact characterization of glass, carbon and kevlar composites using repeated drop tests. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, 23(15):1583–1599, 2004.
- [72] P.N.B. Reis, J.A.M. Ferreira, P. Santos, M.O.W. Richardson, and J.B. Santos. Impact response of kevlar composites with filled epoxy matrix. *Composite Structures*, 94(12):3520–3528, 2012.
- [73] A. K. Bandaru, V. V. Chavan, S. Ahmad, R. Alagirusamy, and N. Bhatnagar. Low velocity impact response of 2d and 3d kevlar/polypropylene composites. *International Journal of Impact Engineering*, 93:136–143, 2016.
- [74] A. K. Bandaru, S. Patel, S. Ahmad, and N. Bhatnagar. An experimental and numerical investigation on the low velocity impact response of thermoplastic hybrid composites. *Journal of Composite Materials*, 52(7):877–889, 2018.
- [75] M. S. Abed, P. S. Ahmed, J. K. Oleiwi, and B. M. Fadhil. Low velocity impact of kevlar and ultra high molecular weight polyethylene (uhmwpe) reinforced epoxy composites. *Multidiscipline Modeling in Materials and Structures*, 2020.
- [76] G.A. Schoeppner and S. Abrate. Delamination threshold loads for low velocity impact on composite laminates. *Composites Part A: applied science and manufacturing*, 31(9):903–915, 2000.
- [77] E. Sevkat, B. Liaw, F. Delale, and B.B. Raju. Drop-weight impact of plain-woven hybrid glass-graphite/toughened epoxy composites. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 40(8):1090–1110, 2009.
- [78] G. Belingardi and R. Vadori. Low velocity impact tests of laminate glass-fiber-epoxy matrix composite material plates. *International Journal of Impact Engineering*, 27(2):213–229, 2002.
- [79] M. Aktaş, C. Atas, B.M. İçten, and R. Karakuzu. An experimental investigation of the impact response of composite laminates. *Composite Structures*, 87(4):307–313, 2009.
- [80] D.D.R. Cartie and P.E. Irving. Effect of resin and fibre properties on impact and compression after impact performance of cfrp. *Composites part A: applied science and manufacturing*, 33(4):483–493, 2002.

-
- [81] X. Zhang, L. Hounslow, and M. Grassi. Improvement of low-velocity impact and compression-after-impact performance by z-fibre pinning. *Composites Science and Technology*, 66(15):2785–2794, 2006.
- [82] G.A.O Davies and X. Zhang. Impact damage prediction in carbon composite structures. *International Journal of Impact Engineering*, 16(1):149–170, 1995.
- [83] G.A.O Davies and P. Robinson. Predicting failure by debonding/delamination. in: Debonding/delamination of composites. *AGARDCP-530, advisory group for aerospace research and development, Neuilly Sur Seine, France*, pages 5–1, 1992.
- [84] ASTM. Astm d7905/d7905m-19 standard test method for determination of the mode ii interlaminar fracture toughness of unidirectional fiber-reinforced polymer matrix composites, 2014.
- [85] R.F. Recht and T.W. Ipson. Ballistic perforation dynamics. *Journal of applied mechanics*, 30(3):321–328, 1963.
- [86] ASTM. Astm d7136/d7136m-12 standard test method for measuring the damage resistance of a fiber-reinforced polymer matrix composite to a drop-weight impact event, 2015.
- [87] W. S. Rasband. Imagej, 1997.
- [88] A. Rusinek, R. Bernier, R. M. Boumbimba, M. Klosak, T. Jankowiak, and G.Z. Voyiadjis. New devices to capture the temperature effect under dynamic compression and impact perforation of polymers, application to pmma. *Polymer Testing*, 65:1–9, 2018.
- [89] M. Rodriguez-Millan, D. Garcia-Gonzalez, A. Rusinek, F. Abed, and A. Arias. Perforation mechanics of 2024 aluminium protective plates subjected to impact by different nose shapes of projectiles. *Thin-Walled Structures*, 123:1–10, 2018.
- [90] I.A. Mbarek, R.M. Boumbimba, A. Rusinek, G.Z. Voyiadjis, P. Gerard, and A. Samadi-Dooki. The dynamic behavior of poly (methyl methacrylate) based nano-rubbers subjected to impact and perforation: Experimental investigations. *Mechanics of Materials*, 122:9–25, 2018.
- [91] D. Garcia-Gonzalez, M. Rodriguez-Millan, A. Rusinek, and A. Arias. Investigation of mechanical impact behavior of short carbon-fiber-reinforced peek composites. *Composite structures*, 133:1116–1126, 2015.
- [92] T. Fras, L. Colard, E. Lach, A. Rusinek, and B. Reck. Thick aa7020-t651 plates under ballistic impact of fragment-simulating projectiles. *International Journal of Impact Engineering*, 86:336–353, 2015.

- [93] M. Rodríguez-Millán, A. Vaz-Romero, A. Rusinek, J.A. Rodríguez-Martínez, and A. Arias. Experimental study on the perforation process of 5754-h111 and 6082-t6 aluminium plates subjected to normal impact by conical, hemispherical and blunt projectiles. *Experimental Mechanics*, 54(5):729–742, 2014.
- [94] L. Cannon. Behind armour blunt trauma-an emerging problem. *Journal of the Royal Army Medical Corps*, 147(1):87–96, 2001.
- [95] A.W. Carroll and C.A. Soderstrom. A new nonpenetrating ballistic injury. *Annals of surgery*, 188(6):753, 1978.
- [96] D.M. Hisley, J.C. Gurganus, and A.W. Drysdale. Experimental methodology using digital image correlation to assess ballistic helmet blunt trauma. *Journal of applied mechanics*, 78(5), 2011.
- [97] N. Prat, F. Rongieras, J.C. Sarron, A. Miras, and E. Voiglio. Contemporary body armor: technical data, injuries, and limits. *European journal of trauma and emergency surgery*, 38(2):95–105, 2012.
- [98] J.C. Sarron, J.P. Caillou, J. Da Cunha, J.C. Allain, A. Trameçon, et al. Consequences of nonpenetrating projectile impact on a protected head: study of rear effects of protections. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 49(5):923–929, 2000.
- [99] Dassault Systemes. Abaqus 6.14 documentation. *Dassault Systemes Simulia Corp., Providence, RI, USA*, 2014.
- [100] Dassault Systemes. Abaqus User Subroutines Reference Guide, version 6.14. *Dassault Systemes Simulia Corp., Providence, RI, USA*, 2014.
- [101] J. P. Hou, N. Petrinic, C. Ruiz, and S.R. Hallett. Prediction of impact damage in composite plates. *Composites Science and Technology*, 60(2):273–281, 2000.
- [102] F. Chang and K. Chang. A progressive damage model for laminated composites containing stress concentrations. *Journal of composite materials*, 21(9):834–855, 1987.
- [103] N Feito, J Diaz-Álvarez, J López-Puente, and MH Miguelez. Numerical analysis of the influence of tool wear and special cutting geometry when drilling woven cfrps. *Composite Structures*, 138:285–294, 2016.
- [104] N. Feito, J. Díaz-Álvarez, J. López-Puente, and M.H. Miguelez. Experimental and numerical analysis of step drill bit performance when drilling woven cfrps. *Composite Structures*, 184:1147–1155, 2018.
- [105] J. López-Puente, R. Zaera, and C. Navarro. Experimental and numerical analysis of normal and oblique ballistic impacts on thin carbon/epoxy woven laminates. *Composites Part A: applied science and manufacturing*, 39(2):374–387, 2008.

-
- [106] D. Varas, J.A. Artero-Guerrero, J. Pernas-Sánchez, and J. López-Puente. Analysis of high velocity impacts of steel cylinders on thin carbon/epoxy woven laminates. *Composite Structures*, 95:623–629, 2013.
- [107] Carlos Santiuste Romero. *Análisis y modelización de vigas de tipo laminado sometidas a cargas impulsivas*. PhD thesis, PhD thesis, Universidad Carlos III de Madrid, 2007.
- [108] C. Santiuste, H. Miguélez, and X. Soldani. Out-of-plane failure mechanisms in lfrp composite cutting. *Composite Structures*, 93(11):2706–2713, 2011.
- [109] Y. Wang and Y. Xia. The effects of strain rate on the mechanical behaviour of kevlar fibre bundles: an experimental and theoretical study. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 29(11):1411–1415, 1998.
- [110] J. Lim, J.Q. Zheng, K. Masters, and W.W. Chen. Effects of gage length, loading rates, and damage on the strength of ppta fibers. *International Journal of Impact Engineering*, 38(4):219–227, 2011.
- [111] D. Zhu, B. Mobasher, and S.D. Rajan. Dynamic tensile testing of kevlar 49 fabrics. *Journal of materials in civil engineering*, 23(3):230–239, 2011.
- [112] M.M. Moure, N. Feito, J. Aranda-Ruiz, J.A. Loya, and M. Rodriguez-Millan. On the characterization and modelling of high-performance para-aramid fabrics. *Composite Structures*, 212:326–337, 2019.
- [113] G. Nilakantan and John W. Gillespie Jr. Yarn pull-out behavior of plain woven kevlar fabrics: Effect of yarn sizing, pullout rate and fabric pre-tension. *Composite Structures*, 101:215–224, 2013.
- [114] V.B.C. Tan, X.S. Zeng, and V.P.W. Shim. Characterization and constitutive modeling of aramid fibers at high strain rates. *International Journal of Impact Engineering*, 35(11):1303–1313, 2008.
- [115] L. Zhang, R. Makwana, and S. Sharma. Brain response to primary blast wave using validated finite element models of human head and advanced combat helmet. *Frontiers in neurology*, 4:88, 2013.
- [116] S.M. Jazi, A. Rezaei, G. Karami, F. Azarmi, and M. Ziejewski. A computational study of influence of helmet padding materials on the human brain under ballistic impacts. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering*, 17(12):1368–1382, 2014.
- [117] K.M. Tse, L.B. Tan, B. Yang, V.B.C. Tan, S.P. Lim, and H.P. Lee. Ballistic impacts of a full-metal jacketed (fmj) bullet on a validated finite element (fe) model of helmet-cushion-head. In *5th International Conference on Computational Methods (ICCM2014)*, Cambridge, UK, July, pages 28–30, 2014.

-
- [118] Jack Van Hoof. *Modelling of impact induced delamination in composite materials*. PhD thesis, Carleton University, 2000.
 - [119] J. Van Hoof, M.J. Deutekom, M.J. Worswick, and M. Bolduc. Experimental and numerical analysis of the ballistic response of composite helmet materials. In *Proceedings of 18th International Symposium on ballistics*, 1999.
 - [120] S. Howard. *Materials Data Book 2003 Edition*. Cambridge University Engineering Department, 2003.
 - [121] J.W. Song and Egglestone G.T. Investigation of the pvb/pf ratios of the crosslinking and ballistic properties in glass and aramid fiber laminate systems. In *Proceeding of the 19th SAMPE international tech conference*, volume 1, pages 108–119, 1987.
 - [122] J.W. Song et al. Fabrics and composites for ballistic protection of personnel. In *Light-weight Ballistic Composites*, pages 210–239. Elsevier, 2006.
 - [123] US Dept of Justice. Nij 0101-04 (National Institute of Justice) Ballistic Resistance of Personal Body Armour, 2000.
 - [124] S.P. Mates, A. Forster, M. Riley, and K. Rice. Mechanical behavior of ballistic clay as a function of temperature, pressure and strain rate. In *Personal Armour Systems Symposium*, pages 8–12, 2014.
 - [125] P. Kedzierski, A. Morka, Sebastian Stanisławek, and Z. Surma. Numerical modeling of the large strain problem in the case of mushrooming projectiles. *International Journal of Impact Engineering*, 135:103403, 2020.

Apéndice A

Ensayos experimentales de V_{50}

La determinación del valor de V_{50} ha sido realizada en los laboratorios de impacto de la empresa fabricante de cascos de combate y suministradora del material empleado en esta tesis doctoral, FECSA (Fabrica Española de Confecciones S.A.) de acuerdo a la normativa al respecto vigente STANAG 2920 [38]. Se ha determinado el valor de V_{50} tanto para placa plana como para casco de combate haciendo uso de proyectiles FSP del calibre .22 de 1.1 g. El formato utilizado para placa plana ha sido una única placa de dimensiones 400 x 400 mm² y 8.86 kg/m² de densidad areal. Para el casco de combate se ha empleado una única calota disparando en diferentes localizaciones de la misma. Se deben realizar un mínimo de seis impactos a diferentes velocidades. De cada ensayo se observa si se produce perforación completa o no y se realiza la media aritmética de las velocidades para obtener el valor de V_{50} . La diferencia entre la mínima y la máxima velocidad no deber ser superior a un determinado valor para así no desvirtuar el cálculo. Se ha de impactar a velocidades tales que se garantice que al menos la mitad de los impactos produzcan perforación completa.

A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto para placa plana como para el casco de combate así como el valor de V_{50} obtenido en cada caso.

A.1. Determinación de V_{50} sobre placa plana

Tabla A.1: Resultados obtenidos de V_{50} sobre placa plana

Velocidad de impacto [m/s]	Perforación	No perforación
696.3	X	
691.5	X	
658.5		X
665.6		X
692.2		X
703.7	X	
670.2		X
V_{50}		686.6 m/s

Figura A.1: Placa empleada en el calculo de v_{50}

A.2. Determinación de V_{50} sobre casco de combate

Tabla A.2: Resultados obtenidos de V_{50} sobre casco de combate

Velocidad de impacto [m/s]	Perforación	No perforación
663.6		X
683.2		X
689.7		X
697.0		X
701.1	X	
703.7	X	
718.5	X	
732.0	X	
V_{50}		697 m/s

Figura A.2: Calota de casco impactada en diferentes localizaciones.

No lo intentes... Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
~ Maestro Yoda ~